3 1761 07550745 9

Forstliche CUBIRUNGSTAFELN.

Im Auftrage des Königl. Sächs. Finanzministeriums

bearbeitet von

weil. **DR. M. R. PRESSLER,**
Geh. Hofrat und Professor an der Forstakademie Tharandt.

Dreizehnte erweiterte Auflage

herausgegeben von

DR. MAX NEUMEISTER,
Geh. Ober-Forstrat und Direktor der Königl. Sächs. Forstakademie Tharandt.

WIEN 1906.

in MORITZ PERLES, k. u. k. Hofbuchhandlung, Stadt, Seilergasse 4.

(Leipzig bei Th. Thomas, Thalstrasse 13.)

SD
557
P7
1906

Empfehlenswerte Hilfsbücher und Instrumente

von weiland Dr. **MAX PRESSLER**,
königlich sächsischer geheimer Hofrat, Professor in Tharandt.

Forstliches Hilfsbuch

für Schule und Praxis in Tafel und Regeln
zur Ausführung holzwirtschaftlicher und technisch verwandter Messungs-,
Schätzungs-, Rechnungs- und Betriebsarbeiten.

Erster Teil oder Tafelwerk.

6 Abteilungen in einem Bande; Tafeln und Regeln für:

1. und 2. Holzmesskunst am Liegenden und Stehenden; 3. Zuwachs und Ertrag (Schätzungs- und Erfahrungstafeln); 4. Forstfinanzrechnung (erweiterte Waldwertrechnung); 5. Forsteinrichtung und Betriebsregelung; 6. Waldbauliches insgemein.

Sechste (metrische) Auflage. — In engl. Leinwand gebunden, mit Taschen **K 10.** — **Mk. 8.** —

Zweiter Teil oder Textwerk.

Holzwirtschaftliche Tafeln

mit populären Erläuterungen zur Praxis der Holzmesskunst in ihrem ganzen
Umfange, insbesondere für Waldbesitzer, Privatforstwirte und Holzhändler.

Dritte, bedeutend verbesserte Auflage in 2 Bänden.

- I. **Fürs Gefällte** und dessen Ausbeutung im Rohen und Geschnittenen. In Leinwand gebunden mit Tasche **K 5.20 = Mk. 4.20.**
- II. **Fürs Stehende**, in Absicht auf Total- und Sortengehalt, Zuwachs und Wert. In Leinwand gebunden mit Tasche **K 3.80 = Mk. 3.—.**
- III. „**Zuwachs- und Ertragslehre**“, unter dem Titel: Zuwachs-, Ertrags- und Bonitierungstafeln mit Erläuterungen. Zweite, durch Lehr- und Erfahrungstext sehr bereicherte Auflage. Gebunden **K 2.50 = Mk. 2.—.**
- IV. **Die Forstfinanzrechnung.** (Erweiterte Waldwertrechnung) mit Anwendung auf Wirtschaftsbetrieb und Boden-, Baum-, Bestands-, Wald- und Servituten-Wertsermittlung. Vierte Auflage. Gebunden **K 2.50 = Mk. 2.—.**

Zwei Auszüge aus dem Hilfsbuch in handlich schmalem Taschen-Format:

Rompendiöser Holzkubierer fürs Liegende und Stehende

mit Anhängen zur Holztechnologie und Geldberechnung.

5. Auflage; als „Holzwirtschaftl. Taschenbuch“ geb. mit Messknechts- und Supplements-Taschen **K 3.80 = Mk. 3.—.**

Dasselbe: Komplettiert durch eingefügt. Messknecht u. Augenglas **K 6.40 = Mk. 6.—.**

Zur Baum- und Waldmassenschätzung.

Hilfstafeln mit Erläuterungen,

sämtliche Taxationshilfen nach dem Principe der Richtpunkte, der Formzahlen und der bayrischen „Massentafeln“ umfassend; mit ausführlicher Kreis- und Kreisflächen-Multiplikationstafel.

Geh. K 2.50 = Mk. 2.—.

Ausführliche illustrierte Kataloge über obige und andere forstwissenschaftliche Werke werden auf Wunsch von der Verlagshandlung gratis und franko versendet.

Waidmannsheil. Illustrierte Zeitschrift für Jagd, Fischerei, Schützenwesen und Hundezucht „Waidmannsheil“ hat unter allen Jagdblättern Oesterreich-Ungarns die größte Verbreitung. Vornehme Ausstattung, gute Artikel, prächtiger Bilderschmuck. Preis pro Vierteljahr 2 K. Für Deutschland K 2.50, Welpostverein K 3.—. Probenummern gratis und franko durch die Verwaltung des „Waidmannsheil“ in Klagenfurt.

Bücher über Jagd und Hege.

- Der waidgerechte Jäger Oesterreichs.** Von F. C. Keller. Handbuch für Jäger und Jagdfreunde. 8^o, XII und 386 Seiten mit 4 Illustrationen im Texte und 7 Tafeln über Fährten- und Spurenkunde. Vorzüglich geeignet als Geschenk für jeden Jäger und für Prüfungs-Kandidaten. Preis, gebunden in Leinwand K 6.—, samt Porto K 6.30.
- Der Bär.** Skizze aus Siebenbürgen. Von E. v. Czzyk. 80 h.
- Das Birkwild.** Hege und Jagd im Gebirge. Von L. Rohr. K 1.80, geb. K 2.40.
- Der Fuchs, dessen Lebensweise, Jagd, Fang und Vergiften.** Von Paulnsteiner. 80 h.
- Die Gemse.** Ein monographischer Beitrag zur Jagd-Zoologie. Von F. C. Keller. Illustriert. Elegant geb. K 12.—.
- Die weiße Gemse.** Hercegovinaer Jagd-Episode. Von F. Belaska. 80 h.
- Jagden in den Pyrenäen.** Von F. C. Keller. 60 h.
- Die Hüttenjagd.** Von Georg von Otterfels. Gebunden K 2.—.
- Hebung der Niederjagd.** Preisgekrönte Arbeit vom kaiserl. Oberförster G. Kruhöffner. K 1.20.
- Das Reh.** Von Karl Hiltl. Illustriert. K 1.60, geb. K 2.40.
- Auf Schneeschuhen.** Von Schollmayer. Mit 11 Abbildungen. K 1.20.
- Das Waidwerk in Bosnien und der Hercegovina und die dortigen landesärarischen Wild-Schongebiete.** Hierzu eine große Übersichts-karte beider Provinzen mit den verzeichneten Wild-Schongebieten, Forsthäusern und Schutzhütten und das Jagdgesetz vom 5. August 1893. Von Fr. B. Laska, k. u. k. Hauptmann. Mit einem Begleitworte von Anton Freiherrn von Perfall. Ein starker Band von über 350 Seiten, 100 nach der Natur aufgenommenen Bildern und einer vorzüglichen Karte. In gediegenem, schönem Sporteinband. Preis 12 K = 10 Mk. = 13 Fr.

Bilder.

Waidmannsheil-Album. Die schönsten Bilder aus „Waidmannsheil“. — 24 Lieferungen erschienen à Lieferung (5 Bilder enthaltend) K 1.—. Jede Lieferung ist einzeln zu haben.

Kalender.

Forster-Kalender. Herausgegeben von Aug. Leuthner, k. k. Forst- und Domänen-Verwalter. Erscheint jedes Jahr. In Leinwand geb. mit Tasche und Bleistift K 2.—, in Leder geb. K 3.60.

Gedichte über die Jagd.

Aus dem Wald- und Jägerleben. Gedichte von Prof. Oswald Waibl. Mit Titelbild. K 1.60, geb. K 2.40.

Gedicht'ln und Spruchreime über Wald, Wild- und Waidwerk, kart. K 1.60.

Erzählungen und Schilderungen.

Edelweiß. Geschichte aus den Bergen. Von F. C. Keller. K 1.60, geb. K 2.40.

Fährten im Schnee. Waldgeschichte. Von Syruschek. 80 h.

Fürs Jägerheim. Erzählungen — Schilderungen. I. Bändchen K 1.60, geb. K 2.40.

Gertrud. Aus dem Tagebuche eines alten Grünrockes. Von Ernst R. v. Dombrowski. K 1.20, geb. K 2.—.

Das Jagdschloß. Novelle von V. Coßmann. K 1.60, geb. K 2.40.

Ungereimte Wald-Poesie. Von Raoul v. Dombrowski. Mit 5 Lichtdruck-Bildern. Elegant geb. mit Goldschnitt K 6.—.

Wild-, Wald- und Sumpfbilder aus Westrußland. Von F. C. Keller. K 1.60, geb. K 2.40.

Wilderer- und andere Geschichten aus „Waidmannsheil“. Broschiert K 1.60, geb. K 2.40.

Fattinger's

Ausgezeichnet mit 150 ersten Preisen.

Tausende von Anerkennungen.

Von allen Tierärzten u. Züchtern empfohlen.

Hundekuchen 5 Kilo-Postp. K 3.—, 50 Kilo K 22.—. Das anerkannt beste, gesündeste und billigste Futter für Hunde aller Rassen.

Geflügelfutter 5 Kilo-Postp. K 2.80, 50 Kilo K 21.—. Ausgezeichnetes Futter für Legehühner.

Vogelfutter in Schachteln zu K 1.—, —.60, —.30. Für alle insektenfressenden Vögel.

Fattinger & Co., Wien IV., Wiedner Hauptstrasse 3.

Es gibt schlechte Nachahmungen! — Broschüren auf Verlangen.

Empfehlenswerte Hilfsbücher und Instrumente

von weiland **Dr. Max Pressler**,
königlich sächsischer geheimer Hofrat, Professor in Tharandt.

Der Ingenieur-Messknecht

mit Textbuch zur Erläuterung seiner erzieherischen und wirtschaftlichen Anwendung als
Universal-Instrument mathematischer Gymnastik und Praxis
(„Mathematisches Aschenbrödel“)

in Schule und Haus, Kontor und Werkstatt, Wald und Feld. Fünfte, vervollständigte Auflage.
Kartonierte mit Messknechts- und Supplementtasche.

Allgemeine Schulausgabe: Mit Instrument kart. K 6.40 = Mk. 5.—,
ohne Instrument kart. K 3.80 = Mk. 3.—.

Instrument:

➤➤➤ Ingenieur-Messknecht ohne Textbuch. ➤➤➤

Preise in einfachem Futteral und mit Augenglas: Schwache und Mittelknechte
K 3.— = Mk. 2.25, Doppelknechte K 3.30 = Mk. 2.50.

Sämtlich auch in engl. Leinwand; Brieftasche mit Portefeuille-Einrichtung
je K 1.30 = Mk. 1.— mehr.

**Der Ingenieur-Messknecht in seiner Anwendung auf
Wald- und Feld- und Zeit- und Holz-Messkunst**

mit feiner Kreis- und umfassendster Kreisflächen-Multiplikationstafel

Preis K 1.30 = Mk. 1.—.

Der Ingenieur-Messknecht in seiner Anwendung auf

Viehmesskunst.

Zugleich 3. verbesserte Auflage vom Verfasser. **Neue Viehmesskunst.**

In zwei Heften: I. Textheft: Zur Theorie K 1.30 = Mk. 1.—.

II. Tafelheft: Zur Praxis K 1.50 = Mk. 1.20.

Mathematisch-polytechnische Brieftasche mit Ingenieur-Messknecht für Schule und Praxis.

Vierte, verbesserte Auflage. Englisch gebunden mit Messknecht neueren
feinen Stichts nebst Augenglas.

Preis: In Leinen K 8.80 = Mk. 7.—.

Forstliches Messknechts-Praktikum.

Ein forstlicher und forstlich ergänzter, durchaus populär gehaltener **Auszug aus dem Textbuche**
als **Leitfaden für die Übungen der forst- und landwirtschaftlichen Schule**, wie zum Selbst-
studium und als Supplement zu den Werken:

Forstliches Hilfsbuch 6. Auflage und **Forstwirtschaftl. Tafeln** 3. Auflage.

Halbsteif brosch. K 2.— = Mk. 1.60.

➤➤➤ Der Zeitmessknecht. ➤➤➤

**Tabellen und Regeln zur Zeitbestimmung und Uhrenstellung nach gemessenen
Sonnenhöhen mittelst Messknecht.**

Zweite, vervollständigte Auflage.

I. oder südlicher Teil für die Breiten 46/50° resp. 45/51°
II. „ „ „ „ 50/54° „ 49/45°

Engl. gebunden K 2.50 = Mk. 2.—.

Ein populäres Hilfsmittel für alle, welche fern von grösseren Städten wohnend,
sicheren Uhrenstand brauchen oder wünschen; und somit auch für alle gebildeten Bewohner des
plattens Landes und ganz besonders für Forstwirte.

Ausführliche illustrierte Kataloge über obige und andere forstwissenschaftliche Werke
werden auf Wunsch von der Verlagshandlung gratis und franko versendet.

Forstliche CUBIRUNGSTAFELN.

Im Auftrage des Königl. Sächs. Finanzministeriums

bearbeitet von

weil. **DR. M. R. PRESSLER,**

Geh. Hofrat und Professor an der Forstakademie Tharandt.

Dreizehnte erweiterte Auflage

herausgegeben von

DR. MAX NEUMEISTER,

Geh. Ober-Forstrat und Oberforstmeister in Dresden,
[früher Direktor der Königl. Sächs. Forstakademie Tharandt].

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

WIEN 1906.

Verlag von MORITZ PERLES, k. u. k. Hofbuchhandlung, Stadt, Seilergasse 4.

(Leipzig bei Th. Thomas, Thalstrasse 13.)

84921
6/12/07

Alle Rechte vorbehalten.

SD
557
P7
1906

VORWORT.

Die forstlichen Cubirungstafeln, welche von Pressler im Jahre 1871 bearbeitet und bis zu seinem Tode im Jahre 1886 in sechs Auflagen herausgegeben wurden, waren im Jahre 1889 bereits soweit vergriffen, dass mich die Verlagsbuchhandlung um Herstellung einer neuen Auflage ersuchte. Nach einer umfangreichen Berichtigung und Ergänzung erschienen diese Tafeln Anfang 1890 mit Hinzusetzung meines Namens als siebente umgearbeitete Auflage. Bereits im Jahre 1892 machte sich die Vorbereitung einer erweiterten 8. Auflage nötig, welche 1893 herausgegeben wurde. Es erschienen weiter im Jahre 1895 eine 9. Auflage, im Jahre 1898 eine 10., im Jahre 1900 eine 11. und im Jahre 1904 eine 12. Auflage, ausserdem auch eine durch photographische Verkleinerung hergestellte Taschenausgabe. Die nunmehr notwendig gewordene 13. Auflage zeigt im wesentlichen noch die Einrichtung der erweiterten 8. Auflage mit einigen geringfügigen Berichtigungen und Ergänzungen, weshalb auf das Vorwort dieser Auflage hingewiesen werden kann.

Die jahrelang durchgeführten eingehenden Prüfungen der Tafeln haben in denselben keinen Fehler auffinden lassen; darin liegt der Hauptgrund für ihre grosse Verbreitung.

Späteren Auflagen soll vorbehalten sein, die Erfahrungszahlen über gewisse Sortimente, wie Grubenhölzer, Schleifhölzer etc. in entsprechender Weise einzufügen.

Dresden, Theresienstr. 25, im Juli 1906.

Max Neumeister.

Inhalts - Verzeichniss.

	Seite
Erläuterungen	V—VIII
TAFEL 1. Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke	1—24
TAFEL 2. Massentafel für Stämme nach Mittenstärke, mit Abstufung der Längen nach ganzen und halben Metern	25—37
TAFEL 3. Massentafel für Stämme nach Mittenstärke, mit Abstufung der Längen nach geraden Decimetern	39—61
Zu den Klötzertafeln	62
TAFEL 4. Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke	63—70
TAFEL 5. Auszug aus vorstehender Tafel	71
Desgleichen für die sächs. Staatsforstverwaltung	72
TAFEL 6. Massentafel für Kiefern-Klötzer nach Oberstärke	73—80
TAFEL 7. Auszug aus vorstehender Tafel	81
TAFEL 8. Massentafel für Weinpfähle zu 2,3 m Länge, nach Oberstärke	82
TAFEL 9. Massentafel über Mengen bis 100 Stück für schwache Klötzer, Pfähle etc. nach Oberstärke	83—86
TAFEL 10. Massentafel für Reis-Stangen nach Unterstärke	87—89
TAFEL 11. Massentafel für Derb-Stangen nach Unterstärke	90—95
TAFEL 12. Auszug aus vorstehenden Tafeln 10 und 11	96
TAFEL 13. Massentafel für Stangen mit Bildung von Klassen	96
TAFEL 14. Uebersicht für Schichtholz, Rinde, Reisig	97
Zusatztafel nach den Resultaten der Versuchsanstalten	98
TAFEL 15. Verhältnistafel für den Rundholz-Beschlag und Verschnitt	} 99—110
TAFEL 16. Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit	

Anhang.

TAFEL 17. Kreistafel	111—118
TAFEL 18. Formzahlen in Brusthöhe	119—121
TAFEL 19. Astholzgehalte	122
TAFEL 20. Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe	123—129
21. Technologisches	130
22. Waldbauliches	131 u. 132.

Erläuterungen.

Hinsichtlich der **Sortimentsbildung, Schichtung, Messung und cubischen Berechnung** der Hölzer sind, auf Grund der Beschlüsse von Bevollmächtigten der deutschen Regierungen, bei Einführung des metrischen Mases in der königl. sächs. Forstverwaltung folgende Bestimmungen getroffen worden.

I. Sortimentsbildung.

a) In Bezug auf die Baumtheile.

§ 1. 1) **Derbholz** ist die oberirdische Holzmasse über 7 cm Durchmesser einschliesslich der Rinde, mit Ausschluss des bei der Fällung am Stocke bleibenden Schaftholzes.

2) **Nicht-Derbholz** ist die übrige Holzmasse, welche zerfällt in

a) Reisig: die oberirdische Holzmasse bis einschliesslich 7 cm Durchmesser,

b) Stockholz: die unterirdische Holzmasse und der bei der Fällung daran bleibende Theil des Schaftes.

b) In Bezug auf die Gebrauchsart.

1) Bau- und Nutzholz.

A. Langnutzholz. Das sind Nutzholzabschnitte, welche nicht in Schichtmasen aufgearbeitet, sondern cubisch vermessen und berechnet werden.

§ 2. **Stämme** (Stämme und Klötzer*) sind diejenigen Langnutzhölzer, welche über 14 cm Durchmesser haben, bei 1 m oberhalb des unteren Endes gemessen.

§ 3. **Stangen** sind solche entgipfelte oder unentgipfelte Langnutzhölzer, welche bis mit 14 cm Durchmesser haben, bei 1 m oberhalb des unteren Endes gemessen.

Sie werden unterschieden als

a) Derbstangen über 7 bis mit 14 cm	} bei 1 m oberhalb des unteren
b) Reisstangen (Gerten) bis mit 7 cm	

B. Schichtnutzholz. Das ist in Schichtmasen eingelegtes oder eingebundenes Nutzholz.

§ 4. Nutz-Scheitholz ist in Schichtmasen eingelegtes Nutzholz von über 14 cm Durchmesser am oberen Ende der Rundstücke.

§ 5. Nutz-Knüppelholz (Prügelholz) ist in Schichtmasen eingelegtes Nutzholz von über 7 bis 14 cm Durchmesser am oberen Ende der Rundstücke.

§ 6. Nutz-Reisig ist in Schichtmasen eingelegtes (Raummeter) oder eingebundenes (Wellen etc.) Nutzholz bis mit 7 cm Durchmesser am stärkeren unteren Ende der Stücke.

C. Nutzrinde.

§ 7. Nutzrinden sind die vom Stamme getrennten Rinden, soweit sie zur Gerberei oder zu sonstigen technischen Zwecken benutzt werden.

Die Eichenrinde ist in Alt- und Jung-Rinde zu trennen. Für die übrigen Holzarten findet eine solche Trennung nicht statt.

*) Klötzer haben bis mit 10 m Länge, Stämme über 10 m Länge.

2) Brennholz.

§ 8. Folgende Brennholz-Sortimente sind zu unterscheiden:

- 1) Scheite, ausgespalten aus Rundstücken von über 14 cm Durchmesser am oberen Ende,
- 2) Knüppel (Prügel) über 7 bis mit 14 cm Durchmesser am oberen Ende,
- 3) Reisig bis mit 7 cm Durchmesser am unteren Ende,
- 4) Brennrinde,
- 5) Stöcke.

II. Messungsverfahren und cubische Berechnung beim Bau- und Nutzholze.

A. Langnutzholz.

§ 9. Die cubische Berechnung der **Stämme** erfolgt für jeden Stamm auf Grund

- a) der Mittenmessung in ganzen Centimetern, wobei Bruchtheile von Centimetern unberücksichtigt bleiben,
- b) der Längenmessung nach Metern und geraden Decimetern.

Es bleibt jedoch nachgelassen, bei kürzeren Stücken bis mit 5 m Länge (Blöcke, Klötze) den oberen Durchmesser messen und die Cubirung nach localen Erfahrungssätzen ausführen zu dürfen.

Die Längen dieses Sortiments können nach einzelnen Decimetern abgestuft werden.

§ 10. Die cubische Berechnung der **Stangen** ist nach den Bestimmungen des § 9 zu bewirken. Es genügt aber auch die Inhaltsberechnung nach Probestangen, die nach Vorschrift des § 9 gemessen und cubirt werden, und nach Durchschnittssätzen oder Erfahrungssätzen für die üblichen einzelnen Stangen- oder Gerten-Klassen.

§ 11. Die Messung hat ohne Rinde zu erfolgen.

§ 12. Der Cubicinhalt ist stets in Festmetern und Hunderttheilen derselben anzugeben.

B. Schichtnutzholz.

§ 13. Nutzscheite und Nutzknüppel sind in Raummetern zu schichten. Nutzreisig ist in Raummeter oder Langhaufen einzulegen oder in Wellen zu binden und in letzterem Falle nach Wellenhundertern zu berechnen.

Die cubische Berechnung erfolgt wie beim Brennholz (§ 17).

§ 14. Nutzrinde. Die Aufarbeitung erfolgt nach Gewicht oder nach Raummas. In beiden Fällen findet eine Reduction auf Festmeter wie beim Brennholz (§ 17) statt.

III. Schichtung und cubische Berechnung beim Brennholze.

a) Schichtung.

§ 15. Brennscheite, Brennknüppel, Brennrinde und Stöcke werden in Raummetern geschichtet.

Brennreisig wird in Raummeter oder Langhaufen eingelegt oder in Wellen gebunden, im letzteren Falle nach Wellenhundertern berechnet.

Wo nach örtlicher Uebung oder wegen zeitlichen Arbeitermangels das Reisig zerstreut auf dem Platze umherliegend oder auf unregelmässige Haufen zusammengeschafft zur Abgabe kommt, ist dasselbe auf Grund localer Erfahrungssätze nach Raummetern oder Wellenhundertern abzuschätzen.

§ 16. Bei der Schichtung in Raummetern ist vor allem die Gewährung eines richtigen Mases — wenn möglich ohne Uebermas — festzuhalten.

b) Cubische Berechnung.

§ 17. Neben dem Raumgehalte, welchen die Brennholzrinder einnehmen, ist der Festgehalt der Schichtmasse oder Wellenhunderte in Festmetern zu bestimmen.

Die Ermittlung der Reductionsfactoren zur Umwandlung von Raummasse oder Gewicht in Festmasse bei Brennholz, sowie bei Nutzrinde und Schichtnutzholz (§§ 13 und 14) bleibt einem besonderen Verfahren vorbehalten und gelten bis dahin die zeitherigen Bestimmungen und Sätze (s. Seite 97).

IV. Rechnungseinheit.

§ 18. Die Rechnungseinheit für Holz bei der Abschätzung und Abschätzungs-Controle bildet das Cubicmeter fester Holzmasse (Festmeter).

Die Tafel 1 zur Cubirung der kürzeren Rundhölzer bis 10 m Länge (Klötzer u. s. w.) nach Mittenstärke ist gleich ihrer Fortsetzung in Tafel 2 und 3 eine reine Walzentafel. Sie dient auch zur Vervielfältigung der Kreisflächen. Alle Klötzer über 5 m Länge sollen durchweg in der Mitte gemessen und nach Tafel 1 cubirt werden. Die kürzeren Klötzer (bis mit 5 m Länge) können nach der Oberstärke und den hierfür besonders aufgenommenen Tafeln 4 bis 9 in Ansatz kommen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass solche Durchschnittstafeln für's Einzelne und für gewisse Fälle (Holzarten) nicht so genau arbeiten, als die Cubirung nach Mittenstärke und Walzentafel; daher ist anheim zu geben, ob nicht auch die kurzen Klötzer bis mit 5 m Länge nach Tafel 1 zu cubiren sind.

☛ Siehe hierzu die Beispiele und Zusätze auf Seite 24. ☛

Die Tafel 2 zur Cubirung der längeren Rundhölzer (Stämme) nach Mittenstärke ist eine Fortsetzung der Walzentafel 1. Sie enthält die Längen bis 30 m, mit Abstufung nach halben Metern und am Eingang jeder Seite die Inhalte für 1 bis 9 Decimeter. Für Stämme, die nach ungeraden Decimetern abgelängt sind, ist der Inhalt durch eine einfache Addition zu finden.

Die Tafel 3 ist eine Ergänzung der Tafel 2 mit Abstufung der Längen nach geraden Decimetern.

Bei langen und besonders werthvollen, wie unregelmäßig gewachsenen Stämmen empfiehlt es sich, die Cubirung nicht (allein) aus einer Mitte — der Hauptmitte — vorzunehmen, sondern zwei oder mehr Sectionen zu bilden und für diese die Mitte zu messen. Unregelmäßiger Wuchs wird ausnahmsweise die Bildung ungleich langer Sectionen bedingen, um deren Mitten auf die regelmässigsten Stellen zu bringen. Für jede Section ist nach Masgabe deren Länge und Mittenstärke der Inhalt aus Tafel 1, 2 oder 3 abzulesen.

☛ Siehe hierzu die Beispiele und Zusätze auf Seite 24 u. 26. ☛

Die Tafel 4 dient zur Cubirung der kürzeren, 1 bis 5 m langen Fichten-Klötzer nach Oberstärke, mit Längenabstufung nach Decimetern. Diese forstliche Erfahrungstafel stützt sich auf Untersuchungen und Berechnungen, welche Kunze an 25909 Stück Fichtenklötzern vorgenommen hat. Den bis jetzt bekannten Formzahlverhältnissen nach passt sie aber auch für kurze Klötzer von Tanne und Buche, bez. auch für sämtliche anderen Laubhölzer. Für die Praxis hat diese Durchschnittstafel ohne Zweifel deshalb grossen Werth, weil sich die Oberstärke leichter messen lässt; bei besonders werthvollen und unregelmäßig gewachsenen

Laubholz-Klötzern soll dagegen die Anwendung der Tafel 1 auf Grund vorhergegangener Mittenmessung empfohlen werden.

Tafel 5 ist ein Auszug aus Tafel 4 für alle solche Fälle, in denen man es nur mit nach Halbmestern abgerundeten Längen zu thun hat. Da sie nur eine Seite Platz einnimmt, so ist sie sehr bequem. Mit Rücksicht auf die bei der sächsischen Staatsforstverwaltung gebräuchlichen Klötzerlängen ist überdies noch ein besonderer Auszug von Tafel 4 (auf Seite 72) beigegeben worden.

Die Tafel 6 dient zur Cubirung der **kürzeren Kiefern-Klötzer nach Oberstärke** und ist wie Tafel 4 eingerichtet. Sie stützt sich auf Kunze's Untersuchungen an 12270 Stück Kiefern-Klötzern, passt übrigens auch für kurze Klötzer von Lärche.

Tafel 7 ist ein Auszug aus Tafel 6 nach dem Verhältnisse von Tafel 5 zu Tafel 4.

Die Tafel 8 ist besonders für die Berechnung **2,3 m langer Weinpfähle nach Oberstärke** eingefügt. Sie umfasst die Oberstärke 2 bis 5 cm und gründet sich auf Untersuchungen im sächsischen Staatsforstrevier Rosenthal. Bei diesen Untersuchungen wurden von jeder Stärkenstufe 100 Stück geacht und gewogen, die übrigen jedoch nur gewogen und deren Inhalt durch Rechnung gefunden.

Die Tafel 9 ist für die Cubirung **schwacher Klötzer, Pfähle und Schleifhölzer nach Oberstärke** in Mengen bis 100 Stück bestimmt. Sie stützt sich auf das Untersuchungsmaterial für Tafel 4, arbeitet mithin am genauesten für die Fichte, aber wegen der nur in Betracht kommenden geringen Dimensionen auch hinreichend sicher für die anderen Holzarten. Diese Tafel ist beachtenswerth, weil sie die Ungenauigkeiten vermeidet, die bei einer Vervielfältigung der abgekürzten Inhaltszahlen in Tafel 4 entstehen müssen.

Die Tafel 10 soll die Cubirung der **Reisstangen** erleichtern. Sie setzt eine Messung der **Unterstärke** 0,1 m über dem Abhiebe voraus. Unbeschadet der oben angegebenen Bestimmungen über die Sortirung der Stangen erscheint es für die Praxis wichtig und einfach, wenn nach dem hier angenommenen Messpunkte zu den Reisstangen alle Stangen bis mit 7 cm Unterstärke gezählt werden. Da sich diese Tafel auf die Untersuchungen des Professors Kunze an Fichtenstangen gründet, so wird sie am genauesten für die Fichte arbeiten, aber auch — so lange anderweite Untersuchungen noch ausstehen — für andere Holzarten zu benutzen sein.

Die Tafel 11 dient zur Cubirung der **Derbstangen nach Unterstärke**, 0,1 m über dem Abhiebe gemessen. Hierbei sind die Unterstärken 8 bis mit 15 cm in's Auge gefasst. Sonst gilt auch hier das, was für die Entstehung und Verwendung der Tafel 10 gesagt ist.

Tafel 12 ist ein einfacher Auszug von Tafel 10 und 11 für's Hundert **Stangen**, **Tafel 13** dagegen ein größerer Auszug der betr. Tafeln für **Stangen**, mit Bildung von Stärken- und Längen-Klassen.

Tafel 14 stellt eine Uebersicht für **Schichtholz, Rinde und Reisig** dar, welche besonders die Bestimmungen für die sächs. Staatsforsten wiedergiebt.

Als Zusatztafel sind (auf Seite 98) die Massengehalte für **Schichtholz, Rinde, Reisig** nach den Resultaten der deutschen forstlichen Versuchs-Anstalten, die Baur bereits 1879 in einer besonderen Schrift bearbeitet hat, hinzugefügt worden.

Die Tafeln 15 und 16 sind bestimmt, die bei Ausnutzung des Rundholzes auf **Schnitt- und Kanthölzer** und bei deren Cubirung vorkommenden Rechnungsarbeiten zu ersparen oder zu erleichtern. Die ihnen vorgesetzten Erläuterungen und Zusätze erklären die Tafeln hinreichend.

Der Anhang bringt unter Anderem wichtige Hilfsmittel zur Cubirung des stehenden Holzes.

TAFEL 1 ODER

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke

desgl. auch für Stecken, Pfähle u. Stangen nach Mittenstärke.

Unter Mittenstärke

ist die in der Mitte der Länge wirklich gemessene,
keineswegs also das arithmetische Mittel aus der obern und untern
Stärke zu verstehen.

[Für Durchmesser unter 8 nimm deren Zehnfaches und lies den zugehörigen Inhalt als für
100 Stück.]

Zusätze u. Beispiele siehe am Schlusse dieser Tafel, auf Seite 24.
Die Reductionstabelle zur Uebersetzung oder Vergleichung der Klötzerlängen
aus dem Alten in's Neue und umgekehrt s. Seite 62.

NB. Für Eisenbahnschwellen-Klötzer kommt gewöhnlich die Länge von 2,7 m
oder ein Mehrfaches davon in Betracht.

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Länge:	Mittenstärke: Centimeter.																Länge:
	U. 25,1 D. 8	28,3 9	31,4 10	34,6 11	37,7 12	40,8 13	44,0 14	47,1 15	50,3 16	53,4 17	56,5 18	59,7 19	62,8 20				
Meter	Inhalt: Cubicmeter.																Meter
1,0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	1,0		
1,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	1,1		
1,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	1,2			
1,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	1,3			
1,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	1,4			
1,5	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	1,5			
1,6	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	1,6			
1,7	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	1,7			
1,8	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	1,8			
1,9	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	1,9			
2,0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	2,0			
2,1	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	2,1			
2,2	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	2,2			
2,3	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	2,3			
2,4	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	2,4			
2,5	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	2,5			
2,6	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	2,6			
2,7	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	2,7			
2,8	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	2,8			
2,9	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	2,9			
3,0	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	3,0			
3,1	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	3,1			
3,2	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	3,2			
3,3	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	3,3			
3,4	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	3,4			
3,5	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	3,5			
3,6	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	3,6			
3,7	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	3,7			
3,8	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	3,8			
3,9	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	3,9			
4,0	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	4,0			
4,1	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	4,1			
4,2	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	4,2			
4,3	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	4,3			
4,4	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	4,4			
4,5	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	4,5			
4,6	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	4,6			
4,7	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,15	4,7			
4,8	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	4,8			
4,9	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	4,9			
5,0	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	5,0			
5,1	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	5,1			
5,2	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	5,2			
5,3	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,15	0,17	5,3			
5,4	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	5,4			
5,5	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	5,5			

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Zun- gr:	Mittenstärke: Centimeter.														Zun- gr:
	U.25,1 D. 8	28,3 9	31,4 10	34,6 11	37,7 12	40,8 13	44,0 14	47,1 15	50,3 16	53,4 17	56,5 18	59,7 19	62,8 20		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.														Meter
5,5	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	5,5	
5,6	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	5,6	
5,7	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	5,7	
5,8	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	5,8	
5,9	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	5,9	
6,0	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	6,0	
6,1	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	6,1	
6,2	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19	6,2	
6,3	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20	6,3	
6,4	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,20	6,4	
6,5	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,20	6,5	
6,6	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	6,6	
6,7	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	6,7	
6,8	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	6,8	
6,9	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	6,9	
7,0	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	7,0	
7,1	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	7,1	
7,2	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	7,2	
7,3	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	7,3	
7,4	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	7,4	
7,5	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	7,5	
7,6	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	7,6	
7,7	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	7,7	
7,8	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	7,8	
7,9	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	7,9	
8,0	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	8,0	
8,1	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	8,1	
8,2	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26	8,2	
8,3	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	8,3	
8,4	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	8,4	
8,5	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	0,27	8,5	
8,6	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,27	8,6	
8,7	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,27	8,7	
8,8	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	8,8	
8,9	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	8,9	
9,0	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	9,0	
9,1	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29	9,1	
9,2	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29	9,2	
9,3	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29	9,3	
9,4	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,24	0,27	0,30	9,4	
9,5	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	0,27	0,30	9,5	
9,6	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	0,27	0,30	9,6	
9,7	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	9,7	
9,8	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	9,8	
9,9	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	9,9	
10	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	10	

Massentafel für **Klötzer** nach **Mittenstärke**.

Fün- gr:	Mittenstärke: Centimeter.										Fün- gr:
	U. 66,0 D. 21	69,1 22	72,3 23	75,4 24	78,5 25	81,7 26	84,8 27	88,0 28	91,1 29	94,2 30	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	1,0
1,1	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	1,1
1,2	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	1,2
1,3	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	1,3
1,4	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	1,4
1,5	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	1,5
1,6	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	1,6
1,7	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	1,7
1,8	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	1,8
1,9	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	1,9
2,0	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	2,0
2,1	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	2,1
2,2	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	2,2
2,3	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	2,3
2,4	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	2,4
2,5	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	2,5
2,6	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	2,6
2,7	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,19	2,7
2,8	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	2,8
2,9	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	2,9
3,0	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	3,0
3,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	3,1
3,2	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	3,2
3,3	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	3,3
3,4	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	3,4
3,5	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	3,5
3,6	0,12	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	3,6
3,7	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	3,7
3,8	0,13	0,14	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	3,8
3,9	0,14	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	3,9
4,0	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	4,0
4,1	0,14	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	4,1
4,2	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	4,2
4,3	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	4,3
4,4	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	4,4
4,5	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	4,5
4,6	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	4,6
4,7	0,16	0,18	0,20	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	4,7
4,8	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,30	0,32	0,34	4,8
4,9	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35	4,9
5,0	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	5,0
5,1	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	5,1
5,2	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,37	5,2
5,3	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,37	5,3
5,4	0,19	0,21	0,22	0,24	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36	0,38	5,4
5,5	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Klötzer: Höhe:	Mittenstärke: Centimeter.										Klötzer: Höhe:
	U. 66,0 D. 21	69,1 22	72,3 23	75,4 24	78,5 25	81,7 26	84,8 27	88,0 28	91,1 29	94,2 30	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	5,5
5,6	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,34	0,37	0,40	5,6
5,7	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,38	0,40	5,7
5,8	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41	5,8
5,9	0,20	0,22	0,25	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	5,9
6,0	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32	0,34	0,37	0,40	0,42	6,0
6,1	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,43	6,1
6,2	0,21	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,38	0,41	0,44	6,2
6,3	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	6,3
6,4	0,22	0,24	0,27	0,29	0,31	0,34	0,37	0,39	0,42	0,45	6,4
6,5	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32	0,35	0,37	0,40	0,43	0,46	6,5
6,6	0,23	0,25	0,27	0,30	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	6,6
6,7	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33	0,36	0,38	0,41	0,44	0,47	6,7
6,8	0,24	0,26	0,28	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	6,8
6,9	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,37	0,40	0,42	0,46	0,49	6,9
7,0	0,24	0,27	0,29	0,32	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	7,0
7,1	0,25	0,27	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,50	7,1
7,2	0,25	0,27	0,30	0,33	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	7,2
7,3	0,25	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52	7,3
7,4	0,26	0,28	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	7,4
7,5	0,26	0,29	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,53	7,5
7,6	0,26	0,29	0,32	0,34	0,37	0,40	0,44	0,47	0,50	0,54	7,6
7,7	0,27	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,51	0,54	7,7
7,8	0,27	0,30	0,32	0,35	0,38	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	7,8
7,9	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,49	0,52	0,56	7,9
8,0	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	8,0
8,1	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,54	0,57	8,1
8,2	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,44	0,47	0,50	0,54	0,58	8,2
8,3	0,29	0,32	0,34	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	0,55	0,59	8,3
8,4	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,45	0,48	0,52	0,55	0,59	8,4
8,5	0,29	0,32	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,52	0,56	0,60	8,5
8,6	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,61	8,6
8,7	0,30	0,33	0,36	0,39	0,43	0,46	0,50	0,54	0,57	0,61	8,7
8,8	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,50	0,54	0,58	0,62	8,8
8,9	0,31	0,34	0,37	0,40	0,44	0,47	0,51	0,55	0,59	0,63	8,9
9,0	0,31	0,34	0,37	0,41	0,44	0,48	0,52	0,55	0,59	0,64	9,0
9,1	0,32	0,35	0,38	0,41	0,45	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	9,1
9,2	0,32	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	9,2
9,3	0,32	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57	0,61	0,66	9,3
9,4	0,33	0,36	0,39	0,43	0,46	0,50	0,54	0,58	0,62	0,66	9,4
9,5	0,33	0,36	0,39	0,43	0,47	0,50	0,54	0,58	0,63	0,67	9,5
9,6	0,33	0,36	0,40	0,43	0,47	0,51	0,55	0,59	0,63	0,68	9,6
9,7	0,34	0,37	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,69	9,7
9,8	0,34	0,37	0,41	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,65	0,69	9,8
9,9	0,34	0,38	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,70	9,9
10	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärkes: Centimeter.										Län- ge:
	U.97,4 D.31	100,5 32	103,7 33	106,8 34	110,0 35	113,1 36	116,2 37	119,4 38	122,5 39	125,7 40	
Meter	Inhalt: Cubimeter.										Meter
1,0	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	1,0
1,1	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	1,1
1,2	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	1,2
1,3	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	1,3
1,4	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	1,4
1,5	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	1,5
1,6	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	1,6
1,7	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	1,7
1,8	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	1,8
1,9	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	1,9
2,0	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	2,0
2,1	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	0,26	2,1
2,2	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	2,2
2,3	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,29	2,3
2,4	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	2,4
2,5	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	2,5
2,6	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,33	2,6
2,7	0,20	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,29	0,31	0,32	0,34	2,7
2,8	0,21	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	2,8
2,9	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	0,36	2,9
3,0	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,32	0,34	0,36	0,38	3,0
3,1	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,39	3,1
3,2	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40	3,2
3,3	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,35	0,37	0,39	0,41	3,3
3,4	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	3,4
3,5	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	3,5
3,6	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	3,6
3,7	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	3,7
3,8	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,48	3,8
3,9	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44	0,47	0,49	3,9
4,0	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,45	0,48	0,50	4,0
4,1	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,42	0,44	0,46	0,49	0,52	4,1
4,2	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	4,2
4,3	0,32	0,35	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	4,3
4,4	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,45	0,47	0,50	0,53	0,55	4,4
4,5	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54	0,57	4,5
4,6	0,35	0,37	0,39	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	0,58	4,6
4,7	0,35	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56	0,59	4,7
4,8	0,36	0,39	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,54	0,57	0,60	4,8
4,9	0,37	0,39	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	4,9
5,0	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	5,0
5,1	0,38	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	5,1
5,2	0,39	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	5,2
5,3	0,40	0,43	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,67	5,3
5,4	0,41	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	5,4
5,5	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Länge:	Mittenstärke: Centimeter.										Länge:
	U.97,4 D. 31	100,5 32	103,7 33	106,8 34	110,0 35	113,1 36	116,2 37	119,4 38	122,5 39	125,7 40	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	5,5
5,6	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,64	0,67	0,70	5,6
5,7	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,65	0,68	0,72	5,7
5,8	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	0,73	5,8
5,9	0,45	0,47	0,50	0,54	0,57	0,60	0,63	0,67	0,70	0,74	5,9
6,0	0,45	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	6,0
6,1	0,46	0,49	0,52	0,55	0,59	0,62	0,66	0,69	0,73	0,77	6,1
6,2	0,47	0,50	0,53	0,56	0,60	0,63	0,67	0,70	0,74	0,78	6,2
6,3	0,48	0,51	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68	0,71	0,75	0,79	6,3
6,4	0,48	0,51	0,55	0,58	0,62	0,65	0,69	0,73	0,76	0,80	6,4
6,5	0,49	0,52	0,56	0,59	0,63	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	6,5
6,6	0,50	0,53	0,56	0,60	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	6,6
6,7	0,51	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80	0,84	6,7
6,8	0,51	0,55	0,58	0,62	0,65	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85	6,8
6,9	0,52	0,55	0,59	0,63	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,87	6,9
7,0	0,53	0,56	0,60	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,84	0,88	7,0
7,1	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,81	0,85	0,89	7,1
7,2	0,54	0,58	0,62	0,65	0,69	0,73	0,77	0,82	0,86	0,90	7,2
7,3	0,55	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,83	0,87	0,92	7,3
7,4	0,56	0,60	0,63	0,67	0,71	0,75	0,80	0,84	0,88	0,93	7,4
7,5	0,57	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,81	0,85	0,90	0,94	7,5
7,6	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,82	0,86	0,91	0,96	7,6
7,7	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,83	0,87	0,92	0,97	7,7
7,8	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,84	0,88	0,93	0,98	7,8
7,9	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80	0,85	0,90	0,94	0,99	7,9
8,0	0,60	0,64	0,68	0,73	0,77	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01	8,0
8,1	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78	0,82	0,87	0,92	0,97	1,02	8,1
8,2	0,62	0,66	0,70	0,74	0,79	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	8,2
8,3	0,63	0,67	0,71	0,75	0,80	0,84	0,89	0,94	0,99	1,04	8,3
8,4	0,63	0,68	0,72	0,76	0,81	0,86	0,90	0,95	1,00	1,06	8,4
8,5	0,64	0,68	0,73	0,77	0,82	0,87	0,91	0,96	1,02	1,07	8,5
8,6	0,65	0,69	0,74	0,78	0,83	0,88	0,92	0,98	1,03	1,08	8,6
8,7	0,66	0,70	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	0,99	1,04	1,09	8,7
8,8	0,66	0,71	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,11	8,8
8,9	0,67	0,72	0,76	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01	1,06	1,12	8,9
9,0	0,68	0,72	0,77	0,82	0,87	0,92	0,97	1,02	1,08	1,13	9,0
9,1	0,69	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,09	1,14	9,1
9,2	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	0,99	1,04	1,10	1,16	9,2
9,3	0,70	0,75	0,80	0,84	0,89	0,95	1,00	1,05	1,11	1,17	9,3
9,4	0,71	0,76	0,80	0,85	0,90	0,96	1,01	1,07	1,12	1,18	9,4
9,5	0,72	0,76	0,81	0,86	0,91	0,97	1,02	1,08	1,13	1,19	9,5
9,6	0,72	0,77	0,82	0,87	0,92	0,98	1,03	1,09	1,15	1,21	9,6
9,7	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93	0,99	1,04	1,10	1,16	1,22	9,7
9,8	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	1,00	1,05	1,11	1,17	1,23	9,8
9,9	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,01	1,06	1,12	1,18	1,24	9,9
10	0,75	0,80	0,86	0,91	0,96	1,02	1,08	1,13	1,19	1,26	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Fän- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Fän- ge:
	U.128,8 D.41	131,9 42	135,1 43	138,2 44	141,4 45	144,5 46	147,7 47	150,8 48	153,9 49	157,1 50	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	1,0
1,1	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	1,1
1,2	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	1,2
1,3	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	1,3
1,4	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	1,4
1,5	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	1,5
1,6	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	1,6
1,7	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	1,7
1,8	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	1,8
1,9	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	1,9
2,0	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,39	2,0
2,1	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,41	2,1
2,2	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	2,2
2,3	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	2,3
2,4	0,32	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	2,4
2,5	0,33	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	2,5
2,6	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	2,6
2,7	0,36	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	2,7
2,8	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	2,8
2,9	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	2,9
3,0	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,57	0,59	3,0
3,1	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,58	0,61	3,1
3,2	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60	0,63	3,2
3,3	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	3,3
3,4	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	3,4
3,5	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,58	0,61	0,63	0,66	0,69	3,5
3,6	0,48	0,50	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	3,6
3,7	0,49	0,51	0,54	0,56	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	3,7
3,8	0,50	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	3,8
3,9	0,51	0,54	0,57	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	3,9
4,0	0,53	0,55	0,58	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,79	4,0
4,1	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,81	4,1
4,2	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	4,2
4,3	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	0,75	0,78	0,81	0,84	4,3
4,4	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83	0,86	4,4
4,5	0,59	0,62	0,65	0,68	0,72	0,75	0,78	0,81	0,85	0,88	4,5
4,6	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87	0,90	4,6
4,7	0,62	0,65	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82	0,85	0,89	0,92	4,7
4,8	0,63	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87	0,91	0,94	4,8
4,9	0,65	0,68	0,71	0,75	0,78	0,81	0,85	0,89	0,92	0,96	4,9
5,0	0,66	0,69	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87	0,90	0,94	0,98	5,0
5,1	0,67	0,71	0,74	0,78	0,81	0,85	0,88	0,92	0,96	1,00	5,1
5,2	0,69	0,72	0,76	0,79	0,83	0,86	0,90	0,94	0,98	1,02	5,2
5,3	0,70	0,73	0,77	0,81	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	5,3
5,4	0,71	0,75	0,78	0,82	0,86	0,90	0,94	0,98	1,02	1,06	5,4
5,5	0,73	0,76	0,80	0,84	0,87	0,91	0,95	1,00	1,04	1,08	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.128,8	131,9	135,1	138,2	141,4	144,5	147,7	150,8	153,9	157,1	
	D.41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	0,73	0,76	0,80	0,84	0,87	0,91	0,95	1,00	1,04	1,08	5,5
5,6	0,74	0,78	0,81	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	1,06	1,10	5,6
5,7	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,12	5,7
5,8	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,01	1,05	1,09	1,14	5,8
5,9	0,78	0,82	0,86	0,90	0,94	0,98	1,02	1,07	1,11	1,16	5,9
6,0	0,79	0,83	0,87	0,91	0,95	1,00	1,04	1,09	1,13	1,18	6,0
6,1	0,81	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	1,06	1,10	1,15	1,20	6,1
6,2	0,82	0,86	0,90	0,94	0,99	1,03	1,08	1,12	1,17	1,22	6,2
6,3	0,83	0,87	0,91	0,96	1,00	1,05	1,09	1,14	1,19	1,24	6,3
6,4	0,84	0,89	0,93	0,97	1,02	1,06	1,11	1,16	1,21	1,26	6,4
6,5	0,86	0,90	0,94	0,99	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,28	6,5
6,6	0,87	0,91	0,96	1,00	1,05	1,10	1,15	1,19	1,24	1,30	6,6
6,7	0,88	0,93	0,97	1,02	1,07	1,11	1,16	1,21	1,26	1,32	6,7
6,8	0,90	0,94	0,99	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,28	1,34	6,8
6,9	0,91	0,96	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	6,9
7,0	0,92	0,97	1,02	1,06	1,11	1,16	1,21	1,27	1,32	1,37	7,0
7,1	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,28	1,34	1,39	7,1
7,2	0,95	1,00	1,05	1,09	1,15	1,20	1,25	1,30	1,36	1,41	7,2
7,3	0,96	1,01	1,06	1,11	1,16	1,21	1,27	1,32	1,38	1,43	7,3
7,4	0,98	1,03	1,07	1,13	1,18	1,23	1,28	1,34	1,40	1,45	7,4
7,5	0,99	1,04	1,09	1,14	1,19	1,25	1,30	1,36	1,41	1,47	7,5
7,6	1,00	1,05	1,10	1,16	1,21	1,26	1,32	1,38	1,43	1,49	7,6
7,7	1,02	1,07	1,12	1,17	1,22	1,28	1,34	1,39	1,45	1,51	7,7
7,8	1,03	1,08	1,13	1,19	1,24	1,30	1,35	1,41	1,47	1,53	7,8
7,9	1,04	1,09	1,15	1,20	1,26	1,31	1,37	1,43	1,49	1,55	7,9
8,0	1,06	1,11	1,16	1,22	1,27	1,33	1,39	1,45	1,51	1,57	8,0
8,1	1,07	1,12	1,18	1,23	1,29	1,35	1,41	1,47	1,53	1,59	8,1
8,2	1,08	1,14	1,19	1,25	1,30	1,36	1,42	1,48	1,55	1,61	8,2
8,3	1,10	1,15	1,21	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50	1,57	1,63	8,3
8,4	1,11	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,46	1,52	1,58	1,65	8,4
8,5	1,12	1,18	1,23	1,29	1,35	1,41	1,47	1,54	1,60	1,67	8,5
8,6	1,14	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,49	1,56	1,62	1,69	8,6
8,7	1,15	1,21	1,26	1,32	1,38	1,45	1,51	1,57	1,64	1,71	8,7
8,8	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,46	1,53	1,59	1,66	1,73	8,8
8,9	1,18	1,23	1,29	1,35	1,42	1,48	1,54	1,61	1,68	1,75	8,9
9,0	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,50	1,56	1,63	1,70	1,77	9,0
9,1	1,20	1,26	1,32	1,38	1,45	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	9,1
9,2	1,21	1,27	1,34	1,40	1,46	1,53	1,60	1,66	1,73	1,81	9,2
9,3	1,23	1,29	1,35	1,41	1,48	1,55	1,61	1,68	1,75	1,83	9,3
9,4	1,24	1,30	1,37	1,43	1,50	1,56	1,63	1,70	1,77	1,85	9,4
9,5	1,25	1,32	1,38	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,87	9,5
9,6	1,27	1,33	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,81	1,88	9,6
9,7	1,28	1,34	1,41	1,47	1,54	1,61	1,68	1,76	1,83	1,90	9,7
9,8	1,29	1,36	1,42	1,49	1,56	1,63	1,70	1,77	1,85	1,92	9,8
9,9	1,31	1,37	1,44	1,51	1,57	1,65	1,72	1,79	1,87	1,94	9,9
10	1,32	1,39	1,45	1,52	1,59	1,66	1,73	1,81	1,89	1,96	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 160,2 D. 51	163,4 52	166,5 53	169,6 54	172,8 55	175,9 56	179,1 57	182,2 58	185,4 59	188,5 60	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1 0	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	1 0
1 1	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	1 1
1 2	0,25	0,25	0,26	0,27	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	1 2
1 3	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	1 3
1 4	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,40	1 4
1 5	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	1 5
1 6	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	1 6
1 7	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	1 7
1 8	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48	0,49	0,51	1 8
1 9	0,39	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	1 9
2 0	0,41	0,42	0,44	0,46	0,48	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	2 0
2 1	0,43	0,45	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,59	2 1
2 2	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	2 2
2 3	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	2 3
2 4	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,66	0,68	2 4
2 5	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,62	0,64	0,66	0,68	0,71	2 5
2 6	0,53	0,55	0,57	0,60	0,62	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	2 6
2 7	0,55	0,57	0,60	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,74	0,76	2 7
2 8	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,74	0,77	0,79	2 8
2 9	0,59	0,62	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,79	0,82	2 9
3 0	0,61	0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,77	0,79	0,82	0,85	3 0
3 1	0,63	0,66	0,68	0,71	0,74	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	3 1
3 2	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,87	0,90	3 2
3 3	0,67	0,70	0,73	0,76	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	3 3
3 4	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	3 4
3 5	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,96	0,99	3 5
3 6	0,74	0,76	0,79	0,82	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,02	3 6
3 7	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,91	0,94	0,98	1,01	1,05	3 7
3 8	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,94	0,97	1,00	1,04	1,07	3 8
3 9	0,80	0,83	0,86	0,89	0,93	0,96	1,00	1,03	1,07	1,10	3 9
4 0	0,82	0,85	0,88	0,92	0,95	0,99	1,02	1,06	1,09	1,13	4 0
4 1	0,84	0,87	0,90	0,94	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,16	4 1
4 2	0,86	0,89	0,93	0,96	1,00	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	4 2
4 3	0,88	0,91	0,95	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	4 3
4 4	0,90	0,93	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	4 4
4 5	0,92	0,96	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23	1,27	4 5
4 6	0,94	0,98	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	1,22	1,26	1,30	4 6
4 7	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,33	4 7
4 8	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	4 8
4 9	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,21	1,25	1,29	1,34	1,39	4 9
5 0	1,02	1,06	1,10	1,15	1,19	1,23	1,28	1,32	1,37	1,41	5 0
5 1	1,04	1,08	1,13	1,17	1,21	1,26	1,30	1,35	1,39	1,44	5 1
5 2	1,06	1,10	1,15	1,19	1,24	1,28	1,33	1,37	1,42	1,47	5 2
5 3	1,08	1,13	1,17	1,21	1,26	1,31	1,35	1,40	1,45	1,50	5 3
5 4	1,10	1,15	1,19	1,24	1,28	1,33	1,38	1,43	1,48	1,53	5 4
5 5	1,12	1,17	1,21	1,26	1,31	1,35	1,40	1,45	1,50	1,56	5 5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Kün- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Kün- ge:
	U. 160,2 D. 51	163,4 52	166,5 53	169,6 54	172,8 55	175,9 56	179,1 57	182,2 58	185,4 59	188,5 60	
Meter	Inhalt: Cubikmeter.										Meter
5,5	1,12	1,17	1,21	1,26	1,31	1,35	1,40	1,45	1,50	1,56	5,5
5,6	1,14	1,19	1,24	1,28	1,33	1,38	1,43	1,48	1,53	1,58	5,6
5,7	1,16	1,21	1,26	1,31	1,35	1,40	1,45	1,51	1,56	1,61	5,7
5,8	1,18	1,23	1,28	1,33	1,38	1,43	1,48	1,53	1,59	1,64	5,8
5,9	1,21	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,51	1,56	1,61	1,67	5,9
6,0	1,23	1,27	1,32	1,37	1,43	1,48	1,53	1,59	1,64	1,70	6,0
6,1	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,56	1,61	1,67	1,72	6,1
6,2	1,27	1,32	1,37	1,42	1,47	1,53	1,58	1,64	1,70	1,75	6,2
6,3	1,29	1,34	1,39	1,44	1,50	1,55	1,61	1,66	1,72	1,78	6,3
6,4	1,31	1,36	1,41	1,47	1,52	1,58	1,63	1,69	1,75	1,81	6,4
6,5	1,33	1,38	1,43	1,49	1,54	1,60	1,66	1,72	1,78	1,84	6,5
6,6	1,35	1,40	1,46	1,51	1,57	1,63	1,68	1,74	1,80	1,87	6,6
6,7	1,37	1,42	1,48	1,53	1,59	1,65	1,71	1,77	1,83	1,89	6,7
6,8	1,39	1,44	1,50	1,56	1,62	1,67	1,74	1,80	1,86	1,92	6,8
6,9	1,41	1,47	1,52	1,58	1,64	1,70	1,76	1,82	1,89	1,95	6,9
7,0	1,43	1,49	1,54	1,60	1,66	1,72	1,79	1,85	1,91	1,98	7,0
7,1	1,45	1,51	1,57	1,63	1,69	1,75	1,81	1,88	1,94	2,01	7,1
7,2	1,47	1,53	1,59	1,65	1,71	1,77	1,84	1,90	1,97	2,04	7,2
7,3	1,49	1,55	1,61	1,67	1,73	1,80	1,86	1,93	2,00	2,06	7,3
7,4	1,51	1,57	1,63	1,69	1,76	1,82	1,89	1,96	2,02	2,09	7,4
7,5	1,53	1,59	1,65	1,72	1,78	1,85	1,91	1,98	2,05	2,12	7,5
7,6	1,55	1,61	1,68	1,74	1,81	1,87	1,94	2,01	2,08	2,15	7,6
7,7	1,57	1,64	1,70	1,76	1,83	1,90	1,96	2,03	2,11	2,18	7,7
7,8	1,59	1,66	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	2,06	2,13	2,21	7,8
7,9	1,61	1,68	1,74	1,81	1,88	1,95	2,02	2,09	2,16	2,23	7,9
8,0	1,63	1,70	1,76	1,83	1,90	1,97	2,04	2,11	2,19	2,26	8,0
8,1	1,65	1,72	1,79	1,86	1,92	2,00	2,07	2,14	2,21	2,29	8,1
8,2	1,68	1,74	1,81	1,88	1,95	2,02	2,09	2,17	2,24	2,32	8,2
8,3	1,70	1,76	1,83	1,90	1,97	2,04	2,12	2,19	2,27	2,35	8,3
8,4	1,72	1,78	1,85	1,92	2,00	2,07	2,14	2,22	2,30	2,38	8,4
8,5	1,74	1,81	1,88	1,95	2,02	2,09	2,17	2,25	2,32	2,40	8,5
8,6	1,76	1,83	1,90	1,97	2,04	2,12	2,19	2,27	2,35	2,43	8,6
8,7	1,78	1,85	1,92	1,99	2,07	2,14	2,22	2,30	2,38	2,46	8,7
8,8	1,80	1,87	1,94	2,02	2,09	2,17	2,25	2,33	2,41	2,49	8,8
8,9	1,82	1,89	1,96	2,04	2,11	2,19	2,27	2,35	2,43	2,52	8,9
9,0	1,84	1,91	1,99	2,06	2,14	2,22	2,30	2,38	2,46	2,54	9,0
9,1	1,86	1,93	2,01	2,08	2,16	2,24	2,32	2,40	2,49	2,57	9,1
9,2	1,88	1,95	2,03	2,11	2,19	2,27	2,35	2,43	2,52	2,60	9,2
9,3	1,90	1,98	2,05	2,13	2,21	2,29	2,37	2,46	2,54	2,63	9,3
9,4	1,92	2,00	2,07	2,15	2,23	2,32	2,40	2,48	2,57	2,66	9,4
9,5	1,94	2,02	2,10	2,18	2,26	2,34	2,42	2,51	2,60	2,69	9,5
9,6	1,96	2,04	2,12	2,20	2,28	2,36	2,45	2,54	2,62	2,71	9,6
9,7	1,98	2,06	2,14	2,22	2,30	2,39	2,48	2,56	2,65	2,74	9,7
9,8	2,00	2,08	2,16	2,24	2,33	2,41	2,50	2,59	2,68	2,77	9,8
9,9	2,02	2,10	2,18	2,27	2,35	2,44	2,53	2,62	2,71	2,80	9,9
10	2,04	2,12	2,21	2,29	2,38	2,46	2,55	2,64	2,73	2,83	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 191,6 D. 61	194,8 62	197,9 63	201,1 64	204,2 65	207,3 66	210,5 67	213,6 68	216,8 69	219,9 70	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	1,0
1,1	0,32	0,33	0,34	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	1,1
1,2	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	1,2
1,3	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	1,3
1,4	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	1,4
1,5	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	1,5
1,6	0,47	0,48	0,50	0,51	0,53	0,55	0,56	0,58	0,60	0,62	1,6
1,7	0,50	0,51	0,53	0,55	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,65	1,7
1,8	0,53	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67	0,69	1,8
1,9	0,56	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	1,9
2,0	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	2,0
2,1	0,61	0,63	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	2,1
2,2	0,64	0,66	0,69	0,71	0,73	0,75	0,78	0,80	0,82	0,85	2,2
2,3	0,67	0,69	0,72	0,74	0,76	0,79	0,81	0,84	0,86	0,89	2,3
2,4	0,70	0,72	0,75	0,77	0,80	0,82	0,85	0,87	0,90	0,92	2,4
2,5	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,86	0,88	0,91	0,93	0,96	2,5
2,6	0,76	0,78	0,81	0,84	0,86	0,89	0,92	0,94	0,97	1,00	2,6
2,7	0,79	0,82	0,84	0,87	0,90	0,92	0,95	0,98	1,01	1,04	2,7
2,8	0,82	0,85	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	2,8
2,9	0,85	0,88	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	1,05	1,08	1,12	2,9
3,0	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	3,0
3,1	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,13	1,16	1,19	3,1
3,2	0,94	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	3,2
3,3	0,96	1,00	1,03	1,06	1,10	1,13	1,16	1,20	1,23	1,27	3,3
3,4	0,99	1,03	1,06	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	3,4
3,5	1,02	1,06	1,09	1,13	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	1,35	3,5
3,6	1,05	1,09	1,12	1,16	1,19	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	3,6
3,7	1,08	1,12	1,15	1,19	1,23	1,27	1,30	1,34	1,38	1,42	3,7
3,8	1,11	1,15	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	3,8
3,9	1,14	1,18	1,22	1,25	1,29	1,33	1,38	1,42	1,46	1,50	3,9
4,0	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,50	1,54	4,0
4,1	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,53	1,58	4,1
4,2	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	1,44	1,48	1,53	1,57	1,62	4,2
4,3	1,26	1,30	1,34	1,38	1,43	1,47	1,52	1,56	1,61	1,65	4,3
4,4	1,29	1,33	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	1,60	1,65	1,69	4,4
4,5	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,59	1,63	1,68	1,73	4,5
4,6	1,34	1,39	1,43	1,48	1,53	1,57	1,62	1,67	1,72	1,77	4,6
4,7	1,37	1,42	1,47	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81	4,7
4,8	1,40	1,45	1,50	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	1,79	1,85	4,8
4,9	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68	1,73	1,78	1,83	1,89	4,9
5,0	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76	1,82	1,87	1,92	5,0
5,1	1,49	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	1,80	1,85	1,91	1,96	5,1
5,2	1,52	1,57	1,62	1,67	1,73	1,78	1,83	1,89	1,94	2,00	5,2
5,3	1,55	1,60	1,65	1,71	1,76	1,81	1,87	1,92	1,98	2,04	5,3
5,4	1,58	1,63	1,68	1,74	1,79	1,85	1,90	1,96	2,02	2,08	5,4
5,5	1,61	1,66	1,71	1,77	1,83	1,88	1,94	2,00	2,06	2,12	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstarke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 191,6	194,8	197,9	201,1	204,2	207,3	210,5	213,6	216,8	219,9	
	D. 61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	1,61	1,66	1,71	1,77	1,83	1,88	1,94	2,00	2,06	2,12	5,5
5,6	1,64	1,69	1,75	1,80	1,86	1,92	1,97	2,03	2,09	2,16	5,6
5,7	1,67	1,72	1,78	1,83	1,89	1,95	2,01	2,07	2,13	2,19	5,7
5,8	1,70	1,75	1,81	1,87	1,92	1,98	2,04	2,11	2,17	2,23	5,8
5,9	1,72	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,08	2,14	2,21	2,27	5,9
6,0	1,75	1,81	1,87	1,93	1,99	2,05	2,12	2,18	2,24	2,31	6,0
6,1	1,78	1,84	1,90	1,96	2,02	2,09	2,15	2,22	2,28	2,35	6,1
6,2	1,81	1,87	1,93	1,99	2,06	2,12	2,19	2,25	2,32	2,39	6,2
6,3	1,84	1,90	1,96	2,03	2,09	2,16	2,22	2,29	2,36	2,42	6,3
6,4	1,87	1,93	2,00	2,06	2,12	2,19	2,26	2,32	2,39	2,46	6,4
6,5	1,90	1,96	2,03	2,09	2,16	2,22	2,29	2,36	2,43	2,50	6,5
6,6	1,93	1,99	2,06	2,12	2,19	2,26	2,33	2,40	2,47	2,54	6,6
6,7	1,96	2,02	2,09	2,16	2,22	2,29	2,36	2,43	2,51	2,58	6,7
6,8	1,99	2,05	2,12	2,19	2,26	2,33	2,40	2,47	2,54	2,62	6,8
6,9	2,02	2,08	2,15	2,22	2,29	2,36	2,43	2,51	2,58	2,66	6,9
7,0	2,05	2,11	2,18	2,25	2,32	2,39	2,47	2,54	2,62	2,69	7,0
7,1	2,07	2,14	2,21	2,28	2,36	2,43	2,50	2,58	2,65	2,73	7,1
7,2	2,10	2,17	2,24	2,32	2,39	2,46	2,54	2,61	2,69	2,77	7,2
7,3	2,13	2,20	2,28	2,35	2,42	2,50	2,57	2,65	2,73	2,81	7,3
7,4	2,16	2,23	2,31	2,38	2,46	2,53	2,61	2,69	2,77	2,85	7,4
7,5	2,19	2,26	2,34	2,41	2,49	2,57	2,64	2,72	2,80	2,89	7,5
7,6	2,22	2,29	2,37	2,44	2,52	2,60	2,68	2,76	2,84	2,92	7,6
7,7	2,25	2,32	2,40	2,48	2,56	2,63	2,71	2,80	2,88	2,96	7,7
7,8	2,28	2,35	2,43	2,51	2,59	2,67	2,75	2,83	2,92	3,00	7,8
7,9	2,31	2,39	2,46	2,54	2,62	2,70	2,79	2,87	2,95	3,04	7,9
8,0	2,34	2,42	2,49	2,57	2,65	2,74	2,82	2,91	2,99	3,08	8,0
8,1	2,37	2,45	2,52	2,61	2,69	2,77	2,86	2,94	3,03	3,12	8,1
8,2	2,40	2,48	2,56	2,64	2,72	2,81	2,89	2,98	3,07	3,16	8,2
8,3	2,43	2,51	2,59	2,67	2,75	2,84	2,93	3,01	3,10	3,19	8,3
8,4	2,45	2,54	2,62	2,70	2,79	2,87	2,96	3,05	3,14	3,23	8,4
8,5	2,48	2,57	2,65	2,73	2,82	2,91	3,00	3,09	3,18	3,27	8,5
8,6	2,51	2,60	2,68	2,77	2,85	2,94	3,03	3,12	3,22	3,31	8,6
8,7	2,54	2,63	2,71	2,80	2,89	2,98	3,07	3,16	3,25	3,35	8,7
8,8	2,57	2,66	2,74	2,83	2,92	3,01	3,10	3,20	3,29	3,39	8,8
8,9	2,60	2,69	2,77	2,86	2,95	3,04	3,14	3,23	3,33	3,43	8,9
9,0	2,63	2,72	2,81	2,90	2,99	3,08	3,17	3,27	3,37	3,46	9,0
9,1	2,66	2,75	2,84	2,93	3,02	3,11	3,21	3,30	3,40	3,50	9,1
9,2	2,69	2,78	2,87	2,96	3,05	3,15	3,24	3,34	3,44	3,54	9,2
9,3	2,72	2,81	2,90	2,99	3,09	3,18	3,28	3,38	3,48	3,58	9,3
9,4	2,75	2,84	2,93	3,02	3,12	3,22	3,31	3,41	3,51	3,62	9,4
9,5	2,78	2,87	2,96	3,06	3,15	3,25	3,35	3,45	3,55	3,66	9,5
9,6	2,81	2,90	2,99	3,09	3,19	3,28	3,38	3,49	3,59	3,69	9,6
9,7	2,83	2,93	3,02	3,12	3,22	3,32	3,42	3,52	3,63	3,73	9,7
9,8	2,86	2,96	3,05	3,15	3,25	3,35	3,46	3,56	3,66	3,77	9,8
9,9	2,89	2,99	3,09	3,18	3,29	3,39	3,49	3,60	3,70	3,81	9,9
10	2,92	3,02	3,12	3,22	3,32	3,42	3,53	3,63	3,74	3,85	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Zun- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Zun- ge:
	U.223,1 n. 71	226,2 72	229,3 73	232,5 74	235,6 75	238,8 76	241,9 77	245,0 78	248,2 79	251,3 80	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50	1,0
1,1	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,55	1,1
1,2	0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59	0,60	1,2
1,3	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,65	1,3
1,4	0,55	0,57	0,59	0,60	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,70	1,4
1,5	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,75	1,5
1,6	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,76	0,78	0,80	1,6
1,7	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	1,7
1,8	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	1,8
1,9	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,96	1,9
2,0	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,91	0,93	0,96	0,98	1,01	2,0
2,1	0,83	0,86	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	1,03	1,06	2,1
2,2	0,87	0,90	0,92	0,95	0,97	1,00	1,02	1,05	1,08	1,11	2,2
2,3	0,91	0,94	0,96	0,99	1,02	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	2,3
2,4	0,95	0,98	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	2,4
2,5	0,99	1,02	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	2,5
2,6	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27	1,31	2,6
2,7	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,26	1,29	1,32	1,36	2,7
2,8	1,11	1,14	1,17	1,20	1,24	1,27	1,30	1,34	1,37	1,41	2,8
2,9	1,15	1,18	1,21	1,25	1,28	1,32	1,35	1,39	1,42	1,46	2,9
3,0	1,19	1,22	1,26	1,29	1,33	1,36	1,40	1,43	1,47	1,51	3,0
3,1	1,23	1,26	1,30	1,33	1,37	1,41	1,44	1,48	1,52	1,56	3,1
3,2	1,27	1,30	1,34	1,38	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	1,61	3,2
3,3	1,31	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	3,3
3,4	1,35	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,67	1,71	3,4
3,5	1,39	1,43	1,46	1,51	1,55	1,59	1,63	1,67	1,72	1,76	3,5
3,6	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63	1,68	1,72	1,76	1,81	3,6
3,7	1,46	1,51	1,55	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	1,81	1,86	3,7
3,8	1,50	1,55	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	1,82	1,86	1,91	3,8
3,9	1,54	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	1,82	1,86	1,91	1,96	3,9
4,0	1,58	1,63	1,67	1,72	1,77	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	4,0
4,1	1,62	1,67	1,72	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	4,1
4,2	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	4,2
4,3	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,11	2,16	4,3
4,4	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	2,00	2,05	2,10	2,16	2,21	4,4
4,5	1,78	1,83	1,88	1,94	1,99	2,04	2,10	2,15	2,21	2,26	4,5
4,6	1,82	1,87	1,93	1,98	2,03	2,09	2,14	2,20	2,25	2,31	4,6
4,7	1,86	1,91	1,97	2,02	2,08	2,13	2,19	2,25	2,30	2,36	4,7
4,8	1,90	1,95	2,01	2,06	2,12	2,18	2,24	2,29	2,35	2,41	4,8
4,9	1,94	2,00	2,05	2,11	2,16	2,22	2,28	2,34	2,40	2,46	4,9
5,0	1,98	2,04	2,09	2,15	2,21	2,27	2,33	2,39	2,45	2,51	5,0
5,1	2,02	2,08	2,13	2,19	2,25	2,31	2,37	2,44	2,50	2,56	5,1
5,2	2,06	2,12	2,18	2,24	2,30	2,36	2,42	2,48	2,55	2,61	5,2
5,3	2,10	2,16	2,22	2,28	2,34	2,40	2,47	2,53	2,60	2,66	5,3
5,4	2,14	2,20	2,26	2,32	2,39	2,45	2,51	2,58	2,65	2,71	5,4
5,5	2,18	2,24	2,30	2,37	2,43	2,50	2,56	2,63	2,70	2,76	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Klötzergröße:	Mittenstärke: Centimeter.										Klötzergröße:
	U. 223,1 D. 71	226,2 72	229,3 73	232,5 74	235,6 75	238,8 76	241,9 77	245,0 78	248,2 79	251,3 80	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	2,18	2,24	2,30	2,37	2,43	2,50	2,56	2,63	2,70	2,76	5,5
5,6	2,22	2,28	2,34	2,41	2,47	2,54	2,61	2,68	2,74	2,81	5,6
5,7	2,26	2,32	2,39	2,45	2,52	2,59	2,65	2,72	2,79	2,87	5,7
5,8	2,30	2,36	2,43	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,92	5,8
5,9	2,34	2,40	2,47	2,54	2,61	2,68	2,75	2,82	2,89	2,97	5,9
6,0	2,38	2,44	2,51	2,58	2,65	2,72	2,79	2,87	2,94	3,02	6,0
6,1	2,42	2,48	2,55	2,62	2,69	2,77	2,84	2,91	2,99	3,07	6,1
6,2	2,45	2,52	2,59	2,67	2,74	2,81	2,89	2,96	3,04	3,12	6,2
6,3	2,49	2,57	2,64	2,71	2,78	2,86	2,93	3,01	3,09	3,17	6,3
6,4	2,53	2,61	2,68	2,75	2,83	2,90	2,98	3,06	3,14	3,22	6,4
6,5	2,57	2,65	2,72	2,80	2,87	2,95	3,03	3,11	3,19	3,27	6,5
6,6	2,61	2,69	2,76	2,84	2,92	2,99	3,07	3,15	3,24	3,32	6,6
6,7	2,65	2,73	2,80	2,88	2,96	3,04	3,12	3,20	3,28	3,37	6,7
6,8	2,69	2,77	2,85	2,92	3,00	3,08	3,17	3,25	3,33	3,42	6,8
6,9	2,73	2,81	2,89	2,97	3,05	3,13	3,21	3,30	3,38	3,47	6,9
7,0	2,77	2,85	2,93	3,01	3,09	3,18	3,26	3,34	3,43	3,52	7,0
7,1	2,81	2,89	2,97	3,05	3,14	3,22	3,31	3,39	3,48	3,57	7,1
7,2	2,85	2,93	3,01	3,10	3,18	3,27	3,35	3,44	3,53	3,62	7,2
7,3	2,89	2,97	3,06	3,14	3,23	3,31	3,40	3,49	3,58	3,67	7,3
7,4	2,93	3,01	3,10	3,18	3,27	3,36	3,45	3,54	3,63	3,72	7,4
7,5	2,97	3,05	3,14	3,23	3,31	3,40	3,49	3,58	3,68	3,77	7,5
7,6	3,01	3,09	3,18	3,27	3,36	3,45	3,54	3,63	3,73	3,82	7,6
7,7	3,05	3,14	3,22	3,31	3,40	3,49	3,59	3,68	3,77	3,87	7,7
7,8	3,09	3,18	3,26	3,35	3,45	3,54	3,63	3,73	3,82	3,92	7,8
7,9	3,13	3,22	3,31	3,40	3,49	3,58	3,68	3,77	3,87	3,97	7,9
8,0	3,17	3,26	3,35	3,44	3,53	3,63	3,73	3,82	3,92	4,02	8,0
8,1	3,21	3,30	3,39	3,48	3,58	3,67	3,77	3,87	3,97	4,07	8,1
8,2	3,25	3,34	3,43	3,53	3,62	3,72	3,82	3,92	4,02	4,12	8,2
8,3	3,29	3,38	3,47	3,57	3,67	3,77	3,86	3,97	4,07	4,17	8,3
8,4	3,33	3,42	3,52	3,61	3,71	3,81	3,91	4,01	4,12	4,22	8,4
8,5	3,37	3,46	3,56	3,66	3,76	3,86	3,96	4,06	4,17	4,27	8,5
8,6	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,11	4,22	4,32	8,6
8,7	3,44	3,54	3,64	3,74	3,84	3,95	4,05	4,16	4,26	4,37	8,7
8,8	3,48	3,58	3,68	3,78	3,89	3,99	4,10	4,20	4,31	4,42	8,8
8,9	3,52	3,62	3,72	3,83	3,93	4,04	4,14	4,25	4,36	4,47	8,9
9,0	3,56	3,66	3,77	3,87	3,98	4,08	4,19	4,30	4,41	4,52	9,0
9,1	3,60	3,71	3,81	3,91	4,02	4,13	4,24	4,35	4,46	4,57	9,1
9,2	3,64	3,75	3,85	3,96	4,06	4,17	4,28	4,40	4,51	4,62	9,2
9,3	3,68	3,79	3,89	4,00	4,11	4,22	4,33	4,44	4,56	4,67	9,3
9,4	3,72	3,83	3,93	4,04	4,15	4,26	4,38	4,49	4,61	4,72	9,4
9,5	3,76	3,87	3,98	4,09	4,20	4,31	4,42	4,54	4,66	4,78	9,5
9,6	3,80	3,91	4,02	4,13	4,24	4,36	4,47	4,59	4,71	4,83	9,6
9,7	3,84	3,95	4,06	4,17	4,29	4,40	4,52	4,64	4,75	4,88	9,7
9,8	3,88	3,99	4,10	4,21	4,33	4,45	4,56	4,68	4,80	4,93	9,8
9,9	3,92	4,03	4,14	4,26	4,37	4,49	4,61	4,73	4,85	4,98	9,9
10	3,96	4,07	4,19	4,30	4,42	4,54	4,66	4,78	4,90	5,03	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Länge:	Mittenstärke: Centimeter.										Länge:
	U. 254,5 D. 81	257,6 82	260,7 83	263,9 84	267,0 85	270,2 86	273,3 87	276,5 88	279,6 89	282,7 90	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	1,0
1,1	0,57	0,58	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,70	1,1
1,2	0,62	0,63	0,65	0,67	0,68	0,70	0,71	0,73	0,75	0,76	1,2
1,3	0,67	0,69	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77	0,79	0,81	0,83	1,3
1,4	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	1,4
1,5	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	1,5
1,6	0,82	0,84	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	1,00	1,02	1,6
1,7	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,99	1,01	1,03	1,06	1,08	1,7
1,8	0,93	0,95	0,97	1,00	1,02	1,05	1,07	1,09	1,12	1,15	1,8
1,9	0,98	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,18	1,21	1,9
2,0	1,03	1,06	1,08	1,11	1,13	1,16	1,19	1,22	1,24	1,27	2,0
2,1	1,08	1,11	1,14	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	2,1
2,2	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28	1,31	1,34	1,37	1,40	2,2
2,3	1,19	1,21	1,24	1,27	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,46	2,3
2,4	1,24	1,27	1,30	1,33	1,36	1,39	1,43	1,46	1,49	1,53	2,4
2,5	1,29	1,32	1,35	1,39	1,42	1,45	1,49	1,52	1,56	1,59	2,5
2,6	1,34	1,37	1,41	1,44	1,48	1,51	1,55	1,58	1,62	1,65	2,6
2,7	1,39	1,43	1,46	1,50	1,53	1,57	1,61	1,64	1,68	1,72	2,7
2,8	1,44	1,48	1,51	1,55	1,59	1,63	1,66	1,70	1,74	1,78	2,8
2,9	1,49	1,53	1,57	1,61	1,65	1,68	1,72	1,76	1,80	1,84	2,9
3,0	1,55	1,58	1,62	1,66	1,70	1,74	1,78	1,82	1,87	1,91	3,0
3,1	1,60	1,64	1,68	1,72	1,76	1,80	1,84	1,89	1,93	1,97	3,1
3,2	1,65	1,69	1,73	1,77	1,82	1,86	1,90	1,95	1,99	2,04	3,2
3,3	1,70	1,74	1,79	1,83	1,87	1,92	1,96	2,01	2,05	2,10	3,3
3,4	1,75	1,80	1,84	1,88	1,93	1,97	2,02	2,07	2,12	2,16	3,4
3,5	1,80	1,85	1,89	1,94	1,99	2,03	2,08	2,13	2,18	2,23	3,5
3,6	1,86	1,90	1,95	2,00	2,04	2,09	2,14	2,19	2,24	2,29	3,6
3,7	1,91	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	3,7
3,8	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,26	2,31	2,36	2,42	3,8
3,9	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21	2,27	2,32	2,37	2,43	2,48	3,9
4,0	2,06	2,11	2,16	2,22	2,27	2,32	2,38	2,43	2,49	2,54	4,0
4,1	2,11	2,17	2,22	2,27	2,33	2,38	2,44	2,49	2,55	2,61	4,1
4,2	2,16	2,22	2,27	2,33	2,38	2,44	2,50	2,55	2,61	2,67	4,2
4,3	2,22	2,27	2,33	2,38	2,44	2,50	2,56	2,62	2,68	2,74	4,3
4,4	2,27	2,32	2,38	2,44	2,50	2,56	2,62	2,68	2,74	2,80	4,4
4,5	2,32	2,38	2,43	2,49	2,55	2,61	2,68	2,74	2,80	2,86	4,5
4,6	2,37	2,43	2,49	2,55	2,61	2,67	2,73	2,80	2,86	2,93	4,6
4,7	2,42	2,48	2,54	2,60	2,67	2,73	2,79	2,86	2,92	2,99	4,7
4,8	2,47	2,53	2,60	2,66	2,72	2,79	2,85	2,92	2,99	3,05	4,8
4,9	2,52	2,59	2,65	2,72	2,78	2,85	2,91	2,98	3,05	3,12	4,9
5,0	2,58	2,64	2,71	2,77	2,84	2,90	2,97	3,04	3,11	3,18	5,0
5,1	2,63	2,69	2,76	2,83	2,89	2,96	3,03	3,10	3,17	3,24	5,1
5,2	2,68	2,75	2,81	2,88	2,95	3,02	3,09	3,16	3,23	3,31	5,2
5,3	2,73	2,80	2,87	2,94	3,01	3,08	3,15	3,22	3,30	3,37	5,3
5,4	2,78	2,85	2,92	2,99	3,06	3,14	3,21	3,28	3,36	3,44	5,4
5,5	2,83	2,90	2,98	3,05	3,12	3,19	3,27	3,35	3,42	3,50	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.254,5	257,6	260,7	263,9	267,0	270,2	273,3	276,5	279,6	282,7	
	D.81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
Meter	Inhalt: Cubikmeter										Meter
5,5	2,83	2,90	2,98	3,05	3,12	3,19	3,27	3,35	3,42	3,50	5,5
5,6	2,89	2,96	3,03	3,10	3,18	3,25	3,33	3,41	3,48	3,56	5,6
5,7	2,94	3,01	3,08	3,16	3,23	3,31	3,39	3,47	3,55	3,63	5,7
5,8	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,37	3,45	3,53	3,61	3,69	5,8
5,9	3,04	3,12	3,19	3,27	3,35	3,43	3,51	3,59	3,67	3,75	5,9
6,0	3,09	3,17	3,25	3,33	3,40	3,49	3,57	3,65	3,73	3,82	6,0
6,1	3,14	3,22	3,30	3,38	3,46	3,54	3,63	3,71	3,79	3,88	6,1
6,2	3,19	3,27	3,35	3,44	3,52	3,60	3,69	3,77	3,86	3,94	6,2
6,3	3,25	3,33	3,41	3,49	3,57	3,66	3,75	3,83	3,92	4,01	6,3
6,4	3,30	3,38	3,46	3,55	3,63	3,72	3,80	3,89	3,98	4,07	6,4
6,5	3,35	3,43	3,52	3,60	3,69	3,78	3,86	3,95	4,04	4,14	6,5
6,6	3,40	3,49	3,57	3,66	3,75	3,83	3,92	4,01	4,11	4,20	6,6
6,7	3,45	3,54	3,63	3,71	3,80	3,89	3,98	4,08	4,17	4,26	6,7
6,8	3,50	3,59	3,68	3,77	3,86	3,95	4,04	4,14	4,23	4,33	6,8
6,9	3,56	3,64	3,73	3,82	3,92	4,01	4,10	4,20	4,29	4,39	6,9
7,0	3,61	3,70	3,79	3,88	3,97	4,07	4,16	4,26	4,35	4,45	7,0
7,1	3,66	3,75	3,84	3,93	4,03	4,12	4,22	4,32	4,42	4,52	7,1
7,2	3,71	3,80	3,90	3,99	4,09	4,18	4,28	4,38	4,48	4,58	7,2
7,3	3,76	3,86	3,95	4,05	4,14	4,24	4,34	4,44	4,54	4,64	7,3
7,4	3,81	3,91	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,60	4,71	7,4
7,5	3,86	3,96	4,06	4,16	4,26	4,36	4,46	4,56	4,67	4,77	7,5
7,6	3,92	4,01	4,11	4,21	4,31	4,41	4,52	4,62	4,73	4,83	7,6
7,7	3,97	4,07	4,17	4,27	4,37	4,47	4,58	4,68	4,79	4,90	7,7
7,8	4,02	4,12	4,22	4,32	4,43	4,53	4,64	4,74	4,85	4,96	7,8
7,9	4,07	4,17	4,27	4,38	4,48	4,59	4,70	4,80	4,91	5,03	7,9
8,0	4,12	4,22	4,33	4,43	4,54	4,65	4,76	4,87	4,98	5,09	8,0
8,1	4,17	4,28	4,38	4,49	4,60	4,71	4,82	4,93	5,04	5,15	8,1
8,2	4,23	4,33	4,44	4,54	4,65	4,76	4,87	4,99	5,10	5,22	8,2
8,3	4,28	4,38	4,49	4,60	4,71	4,82	4,93	5,05	5,16	5,28	8,3
8,4	4,33	4,44	4,54	4,66	4,77	4,88	4,99	5,11	5,23	5,34	8,4
8,5	4,38	4,49	4,60	4,71	4,82	4,94	5,05	5,17	5,29	5,41	8,5
8,6	4,43	4,54	4,65	4,77	4,88	5,00	5,11	5,23	5,35	5,47	8,6
8,7	4,48	4,59	4,71	4,82	4,94	5,05	5,17	5,29	5,41	5,53	8,7
8,8	4,53	4,65	4,76	4,88	4,99	5,11	5,23	5,35	5,47	5,60	8,8
8,9	4,59	4,70	4,82	4,93	5,05	5,17	5,29	5,41	5,54	5,66	8,9
9,0	4,64	4,75	4,87	4,99	5,11	5,23	5,35	5,47	5,60	5,73	9,0
9,1	4,69	4,81	4,92	5,04	5,16	5,29	5,41	5,53	5,66	5,79	9,1
9,2	4,74	4,86	4,98	5,10	5,22	5,34	5,47	5,60	5,72	5,85	9,2
9,3	4,79	4,91	5,03	5,15	5,28	5,40	5,53	5,66	5,79	5,92	9,3
9,4	4,84	4,96	5,09	5,21	5,33	5,46	5,59	5,72	5,85	5,98	9,4
9,5	4,90	5,02	5,14	5,26	5,39	5,52	5,65	5,78	5,91	6,04	9,5
9,6	4,95	5,07	5,19	5,32	5,45	5,58	5,71	5,84	5,97	6,11	9,6
9,7	5,00	5,12	5,25	5,38	5,50	5,63	5,77	5,90	6,03	6,17	9,7
9,8	5,05	5,18	5,30	5,43	5,56	5,69	5,83	5,96	6,10	6,23	9,8
9,9	5,10	5,23	5,36	5,49	5,62	5,75	5,89	6,02	6,16	6,30	9,9
10	5,15	5,28	5,41	5,54	5,67	5,81	5,94	6,08	6,22	6,36	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 285,9 D. 91	289,0 92	292,2 93	295,3 94	298,5 95	301,6 96	304,7 97	307,9 98	311,0 99	314,2 100	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71	0,72	0,74	0,75	0,77	0,79	1,0
1,1	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86	1,1
1,2	0,78	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	0,91	0,92	0,94	1,2
1,3	0,85	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02	1,3
1,4	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,06	1,08	1,10	1,4
1,5	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,09	1,11	1,13	1,15	1,18	1,5
1,6	1,04	1,06	1,09	1,11	1,13	1,16	1,18	1,21	1,23	1,26	1,6
1,7	1,11	1,13	1,15	1,18	1,20	1,23	1,26	1,28	1,31	1,34	1,7
1,8	1,17	1,20	1,22	1,25	1,28	1,30	1,33	1,36	1,39	1,41	1,8
1,9	1,24	1,26	1,29	1,32	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46	1,49	1,9
2,0	1,30	1,33	1,36	1,39	1,42	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57	2,0
2,1	1,37	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,62	1,65	2,1
2,2	1,43	1,46	1,49	1,53	1,56	1,59	1,63	1,66	1,69	1,73	2,2
2,3	1,50	1,53	1,56	1,60	1,63	1,66	1,70	1,73	1,77	1,81	2,3
2,4	1,56	1,60	1,63	1,67	1,70	1,74	1,77	1,81	1,85	1,88	2,4
2,5	1,63	1,66	1,70	1,73	1,77	1,81	1,85	1,89	1,92	1,96	2,5
2,6	1,69	1,73	1,77	1,80	1,84	1,88	1,92	1,96	2,00	2,04	2,6
2,7	1,76	1,79	1,83	1,87	1,91	1,95	2,00	2,04	2,08	2,12	2,7
2,8	1,82	1,86	1,90	1,94	1,98	2,03	2,07	2,11	2,16	2,20	2,8
2,9	1,89	1,93	1,97	2,01	2,06	2,10	2,14	2,19	2,23	2,28	2,9
3,0	1,95	1,99	2,04	2,08	2,13	2,17	2,22	2,26	2,31	2,36	3,0
3,1	2,02	2,06	2,11	2,15	2,20	2,24	2,29	2,34	2,39	2,43	3,1
3,2	2,08	2,13	2,17	2,22	2,27	2,32	2,36	2,41	2,46	2,51	3,2
3,3	2,15	2,19	2,24	2,29	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	2,59	3,3
3,4	2,21	2,26	2,31	2,36	2,41	2,46	2,51	2,56	2,62	2,67	3,4
3,5	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48	2,53	2,59	2,64	2,69	2,75	3,5
3,6	2,34	2,39	2,45	2,50	2,55	2,61	2,66	2,72	2,77	2,83	3,6
3,7	2,41	2,46	2,51	2,57	2,62	2,68	2,73	2,79	2,85	2,91	3,7
3,8	2,47	2,53	2,58	2,64	2,69	2,75	2,81	2,87	2,93	2,98	3,8
3,9	2,54	2,59	2,65	2,71	2,76	2,82	2,88	2,94	3,00	3,06	3,9
4,0	2,60	2,66	2,72	2,78	2,84	2,90	2,96	3,02	3,08	3,14	4,0
4,1	2,67	2,73	2,79	2,85	2,91	2,97	3,03	3,09	3,16	3,22	4,1
4,2	2,73	2,79	2,85	2,91	2,98	3,04	3,10	3,17	3,23	3,30	4,2
4,3	2,80	2,86	2,92	2,98	3,05	3,11	3,18	3,24	3,31	3,38	4,3
4,4	2,86	2,92	2,99	3,05	3,12	3,18	3,25	3,32	3,39	3,46	4,4
4,5	2,93	2,99	3,06	3,12	3,19	3,26	3,33	3,39	3,46	3,53	4,5
4,6	2,99	3,06	3,12	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47	3,54	3,61	4,6
4,7	3,06	3,12	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47	3,55	3,62	3,69	4,7
4,8	3,12	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47	3,55	3,62	3,69	3,77	4,8
4,9	3,19	3,26	3,33	3,40	3,47	3,55	3,62	3,70	3,77	3,85	4,9
5,0	3,25	3,32	3,40	3,47	3,54	3,62	3,69	3,77	3,85	3,93	5,0
5,1	3,32	3,39	3,46	3,54	3,61	3,69	3,77	3,85	3,93	4,01	5,1
5,2	3,38	3,46	3,53	3,61	3,69	3,76	3,84	3,92	4,00	4,08	5,2
5,3	3,45	3,52	3,60	3,68	3,76	3,84	3,92	4,00	4,08	4,16	5,3
5,4	3,51	3,59	3,67	3,75	3,83	3,91	3,99	4,07	4,16	4,24	5,4
5,5	3,58	3,66	3,74	3,82	3,90	3,98	4,06	4,15	4,23	4,32	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Zän- gr:	Mittenstärke: Centimeter.										Zän- gr:
	U. 285,9 D. 91	289,0 92	292,2 93	295,3 94	298,5 95	301,6 96	304,7 97	307,9 98	311,0 99	314,2 100	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	3,58	3,66	3,74	3,82	3,90	3,98	4,06	4,15	4,23	4,32	5,5
5,6	3,64	3,72	3,80	3,89	3,97	4,05	4,14	4,22	4,31	4,40	5,6
5,7	3,71	3,79	3,87	3,96	4,04	4,13	4,21	4,30	4,39	4,48	5,7
5,8	3,77	3,86	3,94	4,03	4,11	4,20	4,29	4,37	4,46	4,56	5,8
5,9	3,84	3,92	4,01	4,09	4,18	4,27	4,36	4,45	4,54	4,63	5,9
6,0	3,90	3,99	4,08	4,16	4,25	4,34	4,43	4,53	4,62	4,71	6,0
6,1	3,97	4,06	4,14	4,23	4,32	4,42	4,51	4,60	4,70	4,79	6,1
6,2	4,03	4,12	4,21	4,30	4,39	4,49	4,58	4,68	4,77	4,87	6,2
6,3	4,10	4,19	4,28	4,37	4,47	4,56	4,66	4,75	4,85	4,95	6,3
6,4	4,16	4,25	4,35	4,44	4,54	4,63	4,73	4,83	4,93	5,03	6,4
6,5	4,23	4,32	4,42	4,51	4,61	4,70	4,80	4,90	5,00	5,11	6,5
6,6	4,29	4,39	4,48	4,58	4,68	4,78	4,88	4,98	5,08	5,18	6,6
6,7	4,36	4,45	4,55	4,65	4,75	4,85	4,95	5,05	5,16	5,26	6,7
6,8	4,42	4,52	4,62	4,72	4,82	4,92	5,03	5,13	5,23	5,34	6,8
6,9	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	4,99	5,10	5,20	5,31	5,42	6,9
7,0	4,55	4,65	4,76	4,86	4,96	5,07	5,17	5,28	5,39	5,50	7,0
7,1	4,62	4,72	4,82	4,93	5,03	5,14	5,25	5,36	5,47	5,58	7,1
7,2	4,68	4,79	4,89	5,00	5,10	5,21	5,32	5,43	5,54	5,65	7,2
7,3	4,75	4,85	4,96	5,07	5,17	5,28	5,39	5,51	5,62	5,73	7,3
7,4	4,81	4,92	5,03	5,14	5,25	5,36	5,47	5,58	5,70	5,81	7,4
7,5	4,88	4,99	5,09	5,20	5,32	5,43	5,54	5,66	5,77	5,89	7,5
7,6	4,94	5,05	5,16	5,27	5,39	5,50	5,62	5,73	5,85	5,97	7,6
7,7	5,01	5,12	5,23	5,34	5,46	5,57	5,69	5,81	5,93	6,05	7,7
7,8	5,07	5,19	5,30	5,41	5,53	5,65	5,76	5,88	6,00	6,13	7,8
7,9	5,14	5,25	5,37	5,48	5,60	5,72	5,84	5,96	6,08	6,20	7,9
8,0	5,20	5,32	5,43	5,55	5,67	5,79	5,91	6,03	6,16	6,28	8,0
8,1	5,27	5,38	5,50	5,62	5,74	5,86	5,99	6,11	6,24	6,36	8,1
8,2	5,33	5,45	5,57	5,69	5,81	5,94	6,06	6,19	6,31	6,44	8,2
8,3	5,40	5,52	5,64	5,76	5,88	6,01	6,13	6,26	6,39	6,52	8,3
8,4	5,46	5,58	5,71	5,83	5,95	6,08	6,21	6,34	6,47	6,60	8,4
8,5	5,53	5,65	5,77	5,90	6,02	6,15	6,28	6,41	6,54	6,68	8,5
8,6	5,59	5,72	5,84	5,97	6,10	6,22	6,36	6,49	6,62	6,75	8,6
8,7	5,66	5,78	5,91	6,04	6,17	6,30	6,43	6,56	6,70	6,83	8,7
8,8	5,72	5,85	5,98	6,11	6,24	6,37	6,50	6,64	6,77	6,91	8,8
8,9	5,79	5,92	6,05	6,18	6,31	6,44	6,58	6,71	6,85	6,99	8,9
9,0	5,85	5,98	6,11	6,25	6,38	6,51	6,65	6,79	6,93	7,07	9,0
9,1	5,92	6,05	6,18	6,32	6,45	6,59	6,72	6,86	7,00	7,15	9,1
9,2	5,98	6,12	6,25	6,38	6,52	6,66	6,80	6,94	7,08	7,23	9,2
9,3	6,05	6,18	6,32	6,45	6,59	6,73	6,87	7,01	7,16	7,30	9,3
9,4	6,11	6,25	6,39	6,52	6,66	6,80	6,95	7,09	7,24	7,38	9,4
9,5	6,18	6,32	6,45	6,59	6,73	6,88	7,02	7,17	7,31	7,46	9,5
9,6	6,24	6,38	6,52	6,66	6,80	6,95	7,09	7,24	7,39	7,54	9,6
9,7	6,31	6,45	6,59	6,73	6,88	7,02	7,17	7,32	7,47	7,62	9,7
9,8	6,37	6,51	6,66	6,80	6,95	7,09	7,24	7,39	7,54	7,70	9,8
9,9	6,44	6,58	6,72	6,87	7,02	7,17	7,32	7,47	7,62	7,78	9,9
10	6,50	6,65	6,79	6,94	7,09	7,24	7,39	7,54	7,70	7,85	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	u. 317,3 D. 101	320,4 102	323,6 103	326,7 104	329,9 105	333,0 106	336,2 107	339,3 108	342,4 109	345,6 110	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,80	0,82	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	1,0
1,1	0,88	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,1
1,2	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,2
1,3	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,24	1,3
1,4	1,12	1,14	1,17	1,19	1,21	1,24	1,26	1,28	1,31	1,33	1,4
1,5	1,20	1,23	1,25	1,27	1,30	1,32	1,35	1,37	1,40	1,43	1,5
1,6	1,28	1,31	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44	1,47	1,49	1,52	1,6
1,7	1,36	1,39	1,42	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62	1,7
1,8	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,71	1,8
1,9	1,52	1,55	1,58	1,61	1,65	1,68	1,71	1,74	1,77	1,81	1,9
2,0	1,60	1,63	1,67	1,70	1,73	1,76	1,80	1,83	1,87	1,90	2,0
2,1	1,68	1,72	1,75	1,78	1,82	1,85	1,89	1,92	1,96	2,00	2,1
2,2	1,76	1,80	1,83	1,87	1,90	1,94	1,98	2,02	2,05	2,09	2,2
2,3	1,84	1,88	1,92	1,95	1,99	2,03	2,07	2,11	2,15	2,19	2,3
2,4	1,92	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,20	2,24	2,28	2,4
2,5	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,21	2,25	2,29	2,33	2,38	2,5
2,6	2,08	2,12	2,17	2,21	2,25	2,29	2,34	2,38	2,43	2,47	2,6
2,7	2,16	2,21	2,25	2,29	2,34	2,38	2,43	2,47	2,52	2,57	2,7
2,8	2,24	2,29	2,33	2,38	2,42	2,47	2,52	2,57	2,61	2,66	2,8
2,9	2,32	2,37	2,42	2,46	2,51	2,56	2,61	2,66	2,71	2,76	2,9
3,0	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	3,0
3,1	2,48	2,53	2,58	2,63	2,68	2,74	2,79	2,84	2,89	2,95	3,1
3,2	2,56	2,61	2,67	2,72	2,77	2,82	2,88	2,93	2,99	3,04	3,2
3,3	2,64	2,70	2,75	2,80	2,86	2,91	2,97	3,02	3,08	3,14	3,3
3,4	2,72	2,78	2,83	2,89	2,94	3,00	3,06	3,11	3,17	3,23	3,4
3,5	2,80	2,86	2,92	2,97	3,03	3,09	3,15	3,21	3,27	3,33	3,5
3,6	2,88	2,94	3,00	3,06	3,12	3,18	3,24	3,30	3,36	3,42	3,6
3,7	2,96	3,02	3,08	3,14	3,20	3,27	3,33	3,39	3,45	3,52	3,7
3,8	3,04	3,11	3,17	3,23	3,29	3,35	3,42	3,48	3,55	3,61	3,8
3,9	3,12	3,19	3,25	3,31	3,38	3,44	3,51	3,57	3,64	3,71	3,9
4,0	3,20	3,27	3,33	3,40	3,46	3,53	3,60	3,66	3,73	3,80	4,0
4,1	3,28	3,35	3,42	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	3,83	3,90	4,1
4,2	3,36	3,43	3,50	3,57	3,64	3,71	3,78	3,85	3,92	3,99	4,2
4,3	3,45	3,51	3,58	3,65	3,72	3,79	3,87	3,94	4,01	4,09	4,3
4,4	3,53	3,60	3,67	3,74	3,81	3,88	3,96	4,03	4,11	4,18	4,4
4,5	3,61	3,68	3,75	3,82	3,90	3,97	4,05	4,12	4,20	4,28	4,5
4,6	3,69	3,76	3,83	3,91	3,98	4,06	4,14	4,21	4,29	4,37	4,6
4,7	3,77	3,84	3,92	3,99	4,07	4,15	4,23	4,31	4,39	4,47	4,7
4,8	3,85	3,92	4,00	4,08	4,16	4,24	4,32	4,40	4,48	4,56	4,8
4,9	3,93	4,00	4,08	4,16	4,24	4,32	4,41	4,49	4,57	4,66	4,9
5,0	4,01	4,09	4,17	4,25	4,33	4,41	4,50	4,58	4,67	4,75	5,0
5,1	4,09	4,17	4,25	4,33	4,42	4,50	4,59	4,67	4,76	4,85	5,1
5,2	4,17	4,25	4,33	4,42	4,50	4,59	4,68	4,76	4,85	4,94	5,2
5,3	4,25	4,33	4,42	4,50	4,59	4,68	4,77	4,86	4,95	5,04	5,3
5,4	4,33	4,41	4,50	4,59	4,68	4,77	4,86	4,95	5,04	5,13	5,4
5,5	4,41	4,49	4,58	4,67	4,76	4,85	4,95	5,04	5,13	5,23	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.317,3	320,4	323,6	326,7	329,9	333,0	336,2	339,3	342,4	345,6	
	D.101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	4,41	4,49	4,58	4,67	4,76	4,85	4,95	5,04	5,13	5,23	5,5
5,6	4,49	4,58	4,67	4,76	4,85	4,94	5,04	5,13	5,23	5,32	5,6
5,7	4,57	4,66	4,75	4,84	4,94	5,03	5,13	5,22	5,32	5,42	5,7
5,8	4,65	4,74	4,83	4,93	5,02	5,12	5,22	5,31	5,41	5,51	5,8
5,9	4,73	4,82	4,92	5,01	5,11	5,21	5,31	5,40	5,51	5,61	5,9
6,0	4,81	4,90	5,00	5,10	5,20	5,29	5,40	5,50	5,60	5,70	6,0
6,1	4,89	4,98	5,08	5,18	5,28	5,38	5,49	5,59	5,69	5,80	6,1
6,2	4,97	5,07	5,17	5,27	5,37	5,47	5,58	5,68	5,79	5,89	6,2
6,3	5,05	5,15	5,25	5,35	5,46	5,56	5,66	5,77	5,88	5,99	6,3
6,4	5,13	5,23	5,33	5,44	5,54	5,65	5,75	5,86	5,97	6,08	6,4
6,5	5,21	5,31	5,42	5,52	5,63	5,74	5,84	5,95	6,07	6,18	6,5
6,6	5,29	5,39	5,50	5,61	5,71	5,82	5,93	6,05	6,16	6,27	6,6
6,7	5,37	5,47	5,58	5,69	5,80	5,91	6,02	6,14	6,25	6,37	6,7
6,8	5,45	5,56	5,67	5,78	5,89	6,00	6,11	6,23	6,35	6,46	6,8
6,9	5,53	5,64	5,75	5,86	5,97	6,09	6,20	6,32	6,44	6,56	6,9
7,0	5,61	5,72	5,83	5,95	6,06	6,18	6,29	6,41	6,53	6,65	7,0
7,1	5,69	5,80	5,92	6,03	6,15	6,27	6,38	6,50	6,63	6,75	7,1
7,2	5,77	5,88	6,00	6,12	6,23	6,35	6,47	6,60	6,72	6,84	7,2
7,3	5,85	5,97	6,08	6,20	6,32	6,44	6,56	6,69	6,81	6,94	7,3
7,4	5,93	6,05	6,17	6,29	6,41	6,53	6,65	6,78	6,91	7,03	7,4
7,5	6,01	6,13	6,25	6,37	6,49	6,62	6,74	6,87	7,00	7,13	7,5
7,6	6,09	6,21	6,33	6,46	6,58	6,71	6,83	6,96	7,09	7,22	7,6
7,7	6,17	6,29	6,42	6,54	6,67	6,80	6,92	7,05	7,19	7,32	7,7
7,8	6,25	6,37	6,50	6,63	6,75	6,88	7,01	7,15	7,28	7,41	7,8
7,9	6,33	6,46	6,58	6,71	6,84	6,97	7,10	7,24	7,37	7,51	7,9
8,0	6,41	6,54	6,67	6,80	6,93	7,06	7,19	7,33	7,47	7,60	8,0
8,1	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,15	7,28	7,42	7,56	7,70	8,1
8,2	6,57	6,70	6,83	6,97	7,10	7,24	7,37	7,51	7,65	7,79	8,2
8,3	6,65	6,78	6,92	7,05	7,19	7,32	7,46	7,60	7,74	7,89	8,3
8,4	6,73	6,86	7,00	7,14	7,27	7,41	7,55	7,70	7,84	7,98	8,4
8,5	6,81	6,95	7,08	7,22	7,36	7,50	7,64	7,79	7,93	8,08	8,5
8,6	6,89	7,03	7,17	7,31	7,45	7,59	7,73	7,88	8,02	8,17	8,6
8,7	6,97	7,11	7,25	7,39	7,53	7,68	7,82	7,97	8,12	8,27	8,7
8,8	7,05	7,19	7,33	7,48	7,62	7,77	7,91	8,06	8,21	8,36	8,8
8,9	7,13	7,27	7,42	7,56	7,71	7,85	8,00	8,15	8,30	8,46	8,9
9,0	7,21	7,35	7,50	7,65	7,79	7,94	8,09	8,24	8,40	8,55	9,0
9,1	7,29	7,44	7,58	7,73	7,88	8,03	8,18	8,34	8,49	8,65	9,1
9,2	7,37	7,52	7,67	7,82	7,97	8,12	8,27	8,43	8,58	8,74	9,2
9,3	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,21	8,36	8,52	8,68	8,84	9,3
9,4	7,53	7,68	7,83	7,99	8,14	8,30	8,45	8,61	8,77	8,93	9,4
9,5	7,61	7,76	7,92	8,07	8,23	8,38	8,54	8,70	8,86	9,03	9,5
9,6	7,69	7,84	8,00	8,16	8,31	8,47	8,63	8,79	8,96	9,12	9,6
9,7	7,77	7,93	8,08	8,24	8,40	8,56	8,72	8,89	9,05	9,22	9,7
9,8	7,85	8,01	8,17	8,32	8,49	8,65	8,81	8,98	9,14	9,31	9,8
9,9	7,93	8,09	8,25	8,41	8,57	8,74	8,90	9,07	9,24	9,41	9,9
10	8,01	8,17	8,33	8,49	8,66	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50	10

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 348,7	351,9	355,0	358,1	361,3	364,4	367,6	370,7	373,9	377,0	
	0.111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
Meter	Inhalt: Cubikmeter.										Meter
1,0	0,97	0,99	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,09	1,11	1,13	1,0
1,1	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,1
1,2	1,16	1,18	1,20	1,22	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,36	1,2
1,3	1,26	1,28	1,30	1,33	1,35	1,37	1,40	1,42	1,45	1,47	1,3
1,4	1,35	1,38	1,40	1,43	1,45	1,48	1,51	1,53	1,56	1,58	1,4
1,5	1,45	1,48	1,50	1,53	1,56	1,59	1,61	1,64	1,67	1,70	1,5
1,6	1,55	1,58	1,60	1,63	1,66	1,69	1,72	1,75	1,78	1,81	1,6
1,7	1,65	1,67	1,70	1,74	1,77	1,80	1,83	1,86	1,89	1,92	1,7
1,8	1,74	1,77	1,81	1,84	1,87	1,90	1,94	1,97	2,00	2,04	1,8
1,9	1,84	1,87	1,91	1,94	1,97	2,01	2,04	2,08	2,11	2,15	1,9
2,0	1,94	1,97	2,01	2,04	2,08	2,11	2,15	2,19	2,22	2,26	2,0
2,1	2,03	2,07	2,11	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30	2,34	2,38	2,1
2,2	2,13	2,17	2,21	2,25	2,29	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49	2,2
2,3	2,23	2,27	2,31	2,35	2,39	2,43	2,47	2,52	2,56	2,60	2,3
2,4	2,32	2,36	2,41	2,45	2,49	2,54	2,58	2,62	2,67	2,71	2,4
2,5	2,42	2,46	2,51	2,55	2,60	2,64	2,69	2,73	2,78	2,83	2,5
2,6	2,52	2,56	2,61	2,65	2,70	2,75	2,80	2,84	2,89	2,94	2,6
2,7	2,61	2,66	2,71	2,76	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,05	2,7
2,8	2,71	2,76	2,81	2,86	2,91	2,96	3,01	3,06	3,11	3,17	2,8
2,9	2,81	2,86	2,91	2,96	3,01	3,06	3,12	3,17	3,23	3,28	2,9
3,0	2,90	2,96	3,01	3,06	3,12	3,17	3,23	3,28	3,34	3,39	3,0
3,1	3,00	3,05	3,11	3,16	3,22	3,28	3,33	3,39	3,45	3,51	3,1
3,2	3,10	3,15	3,21	3,27	3,32	3,38	3,44	3,50	3,56	3,62	3,2
3,3	3,19	3,25	3,31	3,37	3,43	3,49	3,55	3,61	3,67	3,73	3,3
3,4	3,29	3,35	3,41	3,47	3,53	3,59	3,66	3,72	3,78	3,85	3,4
3,5	3,39	3,45	3,51	3,57	3,64	3,70	3,76	3,83	3,89	3,96	3,5
3,6	3,48	3,55	3,61	3,67	3,74	3,80	3,87	3,94	4,00	4,07	3,6
3,7	3,58	3,65	3,71	3,78	3,84	3,91	3,98	4,05	4,12	4,18	3,7
3,8	3,68	3,74	3,81	3,88	3,95	4,02	4,09	4,16	4,23	4,30	3,8
3,9	3,77	3,84	3,91	3,98	4,05	4,12	4,19	4,27	4,34	4,41	3,9
4,0	3,87	3,94	4,01	4,08	4,15	4,23	4,30	4,37	4,45	4,52	4,0
4,1	3,97	4,04	4,11	4,18	4,26	4,33	4,41	4,48	4,56	4,64	4,1
4,2	4,06	4,14	4,21	4,29	4,36	4,44	4,52	4,59	4,67	4,75	4,2
4,3	4,16	4,24	4,31	4,39	4,47	4,54	4,62	4,70	4,78	4,86	4,3
4,4	4,26	4,33	4,41	4,49	4,57	4,65	4,73	4,81	4,89	4,98	4,4
4,5	4,35	4,43	4,51	4,59	4,67	4,76	4,84	4,92	5,00	5,09	4,5
4,6	4,45	4,53	4,61	4,70	4,78	4,86	4,95	5,03	5,12	5,20	4,6
4,7	4,55	4,63	4,71	4,80	4,88	4,97	5,05	5,14	5,23	5,32	4,7
4,8	4,64	4,73	4,81	4,90	4,99	5,07	5,16	5,25	5,34	5,43	4,8
4,9	4,74	4,83	4,91	5,00	5,09	5,18	5,27	5,36	5,45	5,54	4,9
5,0	4,84	4,93	5,01	5,10	5,19	5,28	5,38	5,47	5,56	5,65	5,0
5,1	4,94	5,02	5,11	5,21	5,30	5,39	5,48	5,58	5,67	5,77	5,1
5,2	5,03	5,12	5,21	5,31	5,40	5,50	5,59	5,69	5,78	5,88	5,2
5,3	5,13	5,22	5,32	5,41	5,51	5,60	5,70	5,80	5,89	5,99	5,3
5,4	5,23	5,32	5,42	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,01	6,11	5,4
5,5	5,32	5,42	5,52	5,61	5,71	5,81	5,91	6,01	6,12	6,22	5,5

Massentafel für Klötzer nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.348,7	351,9	355,0	358,1	361,3	364,4	367,6	370,7	373,9	377,0	
	D.111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
5,5	5,32	5,42	5,52	5,61	5,71	5,81	5,91	6,01	6,12	6,22	5,5
5,6	5,42	5,52	5,62	5,72	5,82	5,92	6,02	6,12	6,23	6,33	5,6
5,7	5,52	5,62	5,72	5,82	5,92	6,02	6,13	6,23	6,34	6,45	5,7
5,8	5,61	5,71	5,82	5,92	6,02	6,13	6,24	6,34	6,45	6,56	5,8
5,9	5,71	5,81	5,92	6,02	6,13	6,24	6,34	6,45	6,56	6,67	5,9
6,0	5,81	5,91	6,02	6,12	6,23	6,34	6,45	6,56	6,67	6,79	6,0
6,1	5,90	6,01	6,12	6,23	6,34	6,45	6,56	6,67	6,78	6,90	6,1
6,2	6,00	6,11	6,22	6,33	6,44	6,55	6,67	6,78	6,90	7,01	6,2
6,3	6,10	6,21	6,32	6,43	6,54	6,66	6,77	6,89	7,01	7,13	6,3
6,4	6,19	6,31	6,42	6,53	6,65	6,76	6,88	7,00	7,12	7,24	6,4
6,5	6,29	6,40	6,52	6,63	6,75	6,87	6,99	7,11	7,23	7,35	6,5
6,6	6,39	6,50	6,62	6,74	6,86	6,98	7,10	7,22	7,34	7,46	6,6
6,7	6,48	6,60	6,72	6,84	6,96	7,08	7,20	7,33	7,45	7,58	6,7
6,8	6,58	6,70	6,82	6,94	7,06	7,19	7,31	7,44	7,56	7,69	6,8
6,9	6,68	6,80	6,92	7,04	7,17	7,29	7,42	7,55	7,67	7,80	6,9
7,0	6,77	6,90	7,02	7,14	7,27	7,40	7,53	7,66	7,79	7,92	7,0
7,1	6,87	6,99	7,12	7,25	7,37	7,50	7,63	7,76	7,90	8,03	7,1
7,2	6,97	7,09	7,22	7,35	7,48	7,61	7,74	7,87	8,01	8,14	7,2
7,3	7,06	7,19	7,32	7,45	7,58	7,71	7,85	7,98	8,12	8,26	7,3
7,4	7,16	7,29	7,42	7,55	7,69	7,82	7,96	8,09	8,23	8,37	7,4
7,5	7,26	7,39	7,52	7,66	7,79	7,93	8,06	8,20	8,34	8,48	7,5
7,6	7,35	7,49	7,62	7,76	7,89	8,03	8,17	8,31	8,45	8,60	7,6
7,7	7,45	7,59	7,72	7,86	8,00	8,14	8,28	8,42	8,56	8,71	7,7
7,8	7,55	7,68	7,82	7,96	8,10	8,24	8,39	8,53	8,68	8,82	7,8
7,9	7,64	7,78	7,92	8,06	8,21	8,35	8,49	8,64	8,79	8,93	7,9
8,0	7,74	7,88	8,02	8,17	8,31	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	8,0
8,1	7,84	7,98	8,12	8,27	8,41	8,56	8,71	8,86	9,01	9,16	8,1
8,2	7,94	8,08	8,22	8,37	8,52	8,67	8,82	8,97	9,12	9,27	8,2
8,3	8,03	8,18	8,32	8,47	8,62	8,77	8,92	9,08	9,23	9,39	8,3
8,4	8,13	8,28	8,42	8,57	8,72	8,88	9,03	9,19	9,34	9,50	8,4
8,5	8,23	8,37	8,52	8,68	8,83	8,98	9,14	9,30	9,45	9,61	8,5
8,6	8,32	8,47	8,62	8,78	8,93	9,09	9,25	9,40	9,56	9,73	8,6
8,7	8,42	8,57	8,73	8,88	9,04	9,19	9,35	9,51	9,68	9,84	8,7
8,8	8,52	8,67	8,83	8,98	9,14	9,30	9,46	9,62	9,79	9,95	8,8
8,9	8,61	8,77	8,93	9,08	9,24	9,41	9,57	9,73	9,90	10,07	8,9
9,0	8,71	8,87	9,03	9,19	9,35	9,51	9,68	9,84	10,01	10,18	9,0
9,1	8,81	8,97	9,13	9,29	9,45	9,62	9,78	9,95	10,12	10,29	9,1
9,2	8,90	9,06	9,23	9,39	9,56	9,72	9,89	10,06	10,23	10,40	9,2
9,3	9,00	9,16	9,33	9,49	9,66	9,83	10,00	10,17	10,34	10,52	9,3
9,4	9,10	9,26	9,43	9,59	9,76	9,93	10,11	10,28	10,45	10,63	9,4
9,5	9,19	9,36	9,53	9,70	9,87	10,04	10,21	10,39	10,57	10,74	9,5
9,6	9,29	9,46	9,63	9,80	9,97	10,15	10,32	10,50	10,68	10,86	9,6
9,7	9,39	9,56	9,73	9,90	10,08	10,25	10,43	10,61	10,79	10,97	9,7
9,8	9,48	9,65	9,83	10,00	10,18	10,36	10,54	10,72	10,90	11,08	9,8
9,9	9,58	9,75	9,93	10,10	10,28	10,46	10,64	10,83	11,01	11,20	9,9
10	9,68	9,85	10,03	10,21	10,39	10,57	10,75	10,94	11,12	11,31	10

Beispiele und Zusätze zu Tafel 1 bis 3.

NB. Behufs schnellern u. sichern Ablesens bleibe man eingedenk, dass in Taf. 1, 2 u. 3 die je zweiten Reihen od. Spalten stets den geraden Stärken 10, 12, 14 etc. gelten!

A. Tafel 1 als Cubirungstafel.

1. Für's Gewöhnliche. Beisp.: Klötzer von 5,4 m Länge und 116 cm Mittenstärke besitzen an Inhalt? Laut Seite 22, vorletzte Zeile, Spalte 116 cm . . . 5,71 cbm oder fm.
2. Für Stärken unter 8 cm (ingleichen für alle feiner gemessenen Stärken unter 12 cm): nimm deren Zehnfaches und liess den zugehörigen Inhalt als für 100 Stück; für's Einzelstück rücke also das Komma um 2 Stellen links. — Beisp.: Entwipfelte Stangen oder Pfähle von 6 m Länge und 7 cm Mittenstärke enthalten? Laut Seite 13, Zeile 6,0 m, Spalte 70 cm . . . 2,31 cbm für hundert. oder 0,0231 cbm für ein Stück.
3. Für Stärken über 120 cm: nimm deren Hälfte und zugehörigen Inhalt vierfach. — Beisp.: Klötzer von 3 m Länge und 124 cm Mittenstärke enthalten? Laut Seite 12, Zeile 3,0 m, Spalte 62 cm . . . $0,91 \times 4 = 3,64$ cbm oder fm.

B. Tafel 1 bis 3 als Kreis- und Stammgrund-Flächentafel.

4. Tafel 1 als Kreisflächen-Vielfache nach Quadratmetern. Für Mengen von 1 bis 10 mit 2 Decimalen; für Mengen von 11 bis 100 mit 1 Decimale durch einstelliges Rechtsrücken des Komma in der Längeneingangs- und Inhaltszahl. — 1. Beisp.: 9 Stämme zu je 62 cm Grundstärke enthalten an summarischer Grundfläche? Laut Seite 13, Zeile 9,0 . . . 2,72 qm. — 2. Beisp.: Eine Stammklasse von 62 cm Grundstärke, bestehend aus 99 Stück, hat zusammen an Grundfläche? Laut derselben Seite, Zeile 9,9 . . . 29,9 qm.
5. Tafel 1 bis 3 als fortgesetzte Kreisflächen-Vielfache, für den Fall, dass letztre durchaus bis auf die zweite Decimale des Quadratmeters anzugeben. — Für diesen Fall arbeitet die erste Tafel für Mengen von 1 bis 10, die zweite und dritte für dergl. von 10 bis 30 und, durch Theilung der Mengen, auch über 30 hinaus. — 1. Beisp.: 15 Stämmchen von 20 cm Stärke halten zusammen an Stärkenfläche? Laut Tafel 2, Seite 27, Zeile 15 m, Spalte 20 0,47 qm. — 2. Beisp.: Und 46 Stämme dieser Klasse? Laut derselben Seite, aus Zeile 30 m mit Zeile 16 m . . . $0,94 + 0,50 = 1,44$ qm. (Wenn also deren gemeinsame oder durchschnittliche Richthöhe = 12 m wäre, deren um's Drittel reducirte Grösse also = 8 m, so müssten diese 46 Stämmchen ohne Aeste enthalten $1,44 \times 8 = 11,52$ cbm.)
6. Zusatz zu 4 und 5. Für Stärken unter 8 cm: nimm deren Zehnfaches und rücke schliesslich im Inhalte das Komma um 2 Stellen links. — Beisp.: 79 Stämmchen von 7 cm Grundstärke halten zusammen an Grundfläche? Laut Tafel 1, Seite 13, Zeile 7,9 enthalten 79 Stämme von 70 cm Grundstärke 30,4 qm, somit solche von 7 cm . . . 0,304 qm. — Für Stärken über 120 nimm deren Hälfte und die Mengen- (Längen-) oder Inhaltszahl vierfach. Z. B.: Wenn auf dem Hektar 27 Stämme von 140 cm Grundstärke befindlich, wie gross dann die Stammgrundfläche für 1 Hektar? Nach Tafel 1, Spalte 70 cm, Zeile 2,7 . . . $10,4 \times 4 = 41,6$ qm oder, etwas genauer, nach Tafel 2, Spalte 70 cm, Zeile 27 . . . $10,39 \times 4 = 41,56$ qm. (Diese Zahl zeigt zugleich das entsprechende Stammgrundflächenverhältniss, nämlich als $41\frac{1}{3}$ Zehntausendtel der Bodenfläche.)

TAFEL 2 ODER

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke

(unter Umständen auch für Stangen nach Mittenstärke)

mit Abstufung der

Längen nach ganzen und halben Metern.

■ Unter Mittenstärke ■

ist die in der Mitte der Länge wirklich gemessene,
keineswegs also das arithmetische Mittel aus der obern und untern
Stärke zu verstehen.

■ Für Länge ist auch Anzahl zu setzen. ■

Zusätze und Beispiele s. Seite 26 in Verbindung mit Seite 24.

Bemerkungen und Beispiele zu Tafel 2.

1. **Für Stärken (Durchmesser) unter 8 cm** und überhaupt für alle feiner gemessenen Stärken unter 10, wie es bei schwachen Stämmen und bei Stangen nicht selten nöthig: nimm die Stärke zehnfach und rücke dann in der zugehörigen Inhaltszahl das Komma um 2 Stellen links, oder aber lies den Inhalt unverändert als für's Hundert des fraglichen Sortiments. — Z. B.: Stämmchen von 10,5 m Länge und 6,2 cm Mittenstärke enthalten? Laut Spalte 62 cm . . . 3,17 cbm für's Hundert; ein Stück also 0,0317 cbm.
2. **Für Stärken über 120 cm:** nimm diese halb und den dazu gehörigen Inhalt vierfach. Z. B.: Ein Stammstück von 12 m Länge und 130 cm Mittenstärke pflegt zu enthalten? Laut Spalte 65 cm, Zeile 12 m . . . $3,98 \times 4 = 15,92$ cbm.
3. **Für Längen über 30 m:** nimm die Länge halb und zugehörige Inhaltszahl doppelt; oder theile die Länge in zwei beliebige Sectionen und addire die, beiden Längen zugehörigen Inhalte. — Z. B.: Ein Stamm von 35 m Länge und 44 cm Mittenstärke enthält? Laut Spalte 44 cm und Zeile 17,5 m . . . $2,66 \times 2 = 5,32$ cbm; oder laut Zeile 17 + 18 . . . $2,58 + 2,74 = 5,32$ cbm.
4. **Beispiel einfachster Stammcubirung.** Stämme von 12 m Länge und 16 cm Mittenstärke pflegen durchschnittlich zu enthalten? Laut Seite 27 . . . 0,24 cbm.
5. **Beispiel genauerer Stammcubirung aus 2 Mittenstärken.** Ein werthvoller Stamm von 24 m Länge, der aus zwei gleich langen Sectionen zu 12 m Länge cubirt werden soll, zeigt in der Mitte der obern Section d. i. in der Obermitte 19 cm Stärke und in der der untern oder in der Untermitte 51 cm, während er in der Hauptmitte (12 m von oben oder unten) die Stärke 37 cm erwies. Was ergiebt die letztere oder einfache und was die erstere oder Doppelmessung? . . . Die einfache, laut Spalte 37, giebt 2,58 cbm; und die Doppelmessung laut Spalten 19 und 51 . . . $0,34 + 2,45 = 2,79$ cbm.
6. **Beispiel einer Stamm- beziehentlich Stangencubirung gleich für's Hundert.** Ein Stangensortiment von durchschnittlich 11 m Länge und 7,5 cm Mittenstärke enthält für hundert Stück? Laut 10 facher Stärke (= 75) nach Seite 33 . . . 4,86 cbm.

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Mittenstärke: Centimeter.															fün- ge:
fün- ge:	0,25,1	28,3	31,4	34,6	37,7	40,8	44,0	47,1	50,3	53,4	56,5	59,7	62,8	fün- ge:	
	D. 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.													Meter	
0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,2	
0,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,3	
0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,4	
0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,5	
0,6	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,6	
0,7	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,7	
0,8	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,8	
0,9	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,9	
10	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	10	
10 ₅	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	10 ₅	
11	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	11	
11 ₅	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	11 ₅	
12	0,06	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,34	0,38	12	
12 ₅	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,39	12 ₅	
13	0,07	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37	0,41	13	
13 ₅	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,34	0,38	0,42	13 ₅	
14	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44	14	
14 ₅	0,07	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,33	0,37	0,41	0,46	14 ₅	
15	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,34	0,38	0,43	0,47	15	
15 ₅	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,35	0,39	0,44	0,49	15 ₅	
16	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45	0,50	16	
16 ₅	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	16 ₅	
17	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,39	0,43	0,48	0,53	17	
17 ₅	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	17 ₅	
18	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,46	0,51	0,57	18	
18 ₅	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	18 ₅	
19	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48	0,54	0,60	19	
19 ₅	0,10	0,12	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,39	0,44	0,50	0,55	0,61	19 ₅	
20	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,51	0,57	0,63	20	
20 ₅	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,64	20 ₅	
21	0,11	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,37	0,42	0,48	0,53	0,60	0,66	21	
21 ₅	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,29	0,33	0,38	0,43	0,49	0,55	0,61	0,68	21 ₅	
22	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,39	0,44	0,50	0,56	0,62	0,69	22	
22 ₅	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,51	0,57	0,64	0,71	22 ₅	
23	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,31	0,35	0,41	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	23	
23 ₅	0,12	0,15	0,18	0,22	0,27	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,60	0,67	0,74	23 ₅	
24	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48	0,54	0,61	0,68	0,75	24	
24 ₅	0,12	0,16	0,19	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,49	0,56	0,62	0,69	0,77	24 ₅	
25	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,38	0,44	0,50	0,57	0,64	0,71	0,79	25	
25 ₅	0,13	0,16	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,45	0,51	0,58	0,65	0,72	0,80	25 ₅	
26	0,13	0,17	0,20	0,25	0,29	0,35	0,40	0,46	0,52	0,59	0,66	0,74	0,82	26	
26 ₅	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30	0,35	0,41	0,47	0,53	0,60	0,67	0,75	0,83	26 ₅	
27	0,14	0,17	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,48	0,54	0,61	0,69	0,77	0,85	27	
27 ₅	0,14	0,17	0,22	0,26	0,31	0,37	0,42	0,49	0,55	0,62	0,70	0,78	0,86	27 ₅	
28	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,37	0,43	0,49	0,56	0,64	0,71	0,79	0,88	28	
28 ₅	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,38	0,44	0,50	0,57	0,65	0,73	0,81	0,90	28 ₅	
29	0,15	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,45	0,51	0,58	0,66	0,74	0,82	0,91	29	
29 ₅	0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,52	0,59	0,67	0,75	0,84	0,93	29 ₅	
30	0,15	0,19	0,24	0,29	0,34	0,40	0,46	0,53	0,60	0,68	0,76	0,85	0,94	30	

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 66,0 D. 21	69,1 22	72,3 23	75,4 24	78,5 25	81,7 26	84,8 27	88,0 28	91,1 29	94,2 30	
Meter:	Inhalt: Cubicmeter.										Meter:
0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
0,2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,2
0,3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,3
0,4	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,4
0,5	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,5
0,6	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,6
0,7	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,7
0,8	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,8
0,9	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,9
1,0	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71	1,0
1,0 _s	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,65	0,69	0,74	1,0 _s
1,1	0,38	0,42	0,46	0,50	0,54	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78	1,1
1,1 _s	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,61	0,66	0,71	0,76	0,81	1,1 _s
1,2	0,42	0,46	0,50	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,85	1,2
1,2 _s	0,43	0,48	0,52	0,57	0,61	0,66	0,72	0,77	0,83	0,88	1,2 _s
1,3	0,45	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,80	0,86	0,92	1,3
1,3 _s	0,47	0,51	0,56	0,61	0,66	0,72	0,77	0,83	0,89	0,95	1,3 _s
1,4	0,48	0,53	0,58	0,63	0,69	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,4
1,4 _s	0,50	0,55	0,60	0,66	0,71	0,77	0,83	0,89	0,96	1,02	1,4 _s
1,5	0,52	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,06	1,5
1,5 _s	0,54	0,59	0,64	0,70	0,76	0,82	0,89	0,95	1,02	1,10	1,5 _s
1,6	0,55	0,61	0,66	0,72	0,79	0,85	0,92	0,99	1,06	1,13	1,6
1,6 _s	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,88	0,94	1,02	1,09	1,17	1,6 _s
1,7	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,97	1,05	1,12	1,20	1,7
1,7 _s	0,61	0,67	0,73	0,79	0,86	0,93	1,00	1,08	1,16	1,24	1,7 _s
1,8	0,62	0,68	0,75	0,81	0,88	0,96	1,03	1,11	1,19	1,27	1,8
1,8 _s	0,64	0,70	0,77	0,84	0,91	0,98	1,06	1,14	1,22	1,31	1,8 _s
1,9	0,66	0,72	0,79	0,86	0,93	1,01	1,09	1,17	1,25	1,34	1,9
1,9 _s	0,68	0,74	0,81	0,88	0,96	1,04	1,12	1,20	1,29	1,38	1,9 _s
2,0	0,69	0,76	0,83	0,90	0,98	1,06	1,15	1,23	1,32	1,41	2,0
2,0 _s	0,71	0,78	0,85	0,93	1,01	1,09	1,17	1,26	1,35	1,45	2,0 _s
2,1	0,73	0,80	0,87	0,95	1,03	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48	2,1
2,1 _s	0,74	0,82	0,89	0,97	1,06	1,14	1,23	1,32	1,42	1,52	2,1 _s
2,2	0,76	0,84	0,91	1,00	1,08	1,17	1,26	1,35	1,45	1,56	2,2
2,2 _s	0,78	0,86	0,93	1,02	1,10	1,19	1,29	1,39	1,49	1,59	2,2 _s
2,3	0,80	0,87	0,96	1,04	1,13	1,22	1,32	1,42	1,52	1,63	2,3
2,3 _s	0,81	0,89	0,98	1,06	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,66	2,3 _s
2,4	0,83	0,91	1,00	1,09	1,18	1,27	1,37	1,48	1,59	1,70	2,4
2,4 _s	0,85	0,93	1,02	1,11	1,20	1,30	1,40	1,51	1,62	1,73	2,4 _s
2,5	0,87	0,95	1,04	1,13	1,23	1,33	1,43	1,54	1,65	1,77	2,5
2,5 _s	0,88	0,97	1,06	1,15	1,25	1,35	1,46	1,57	1,68	1,80	2,5 _s
2,6	0,90	0,99	1,08	1,18	1,28	1,38	1,49	1,60	1,72	1,84	2,6
2,6 _s	0,92	1,01	1,10	1,20	1,30	1,41	1,52	1,63	1,75	1,87	2,6 _s
2,7	0,94	1,03	1,12	1,22	1,33	1,43	1,55	1,66	1,78	1,91	2,7
2,7 _s	0,95	1,05	1,14	1,24	1,35	1,46	1,57	1,69	1,82	1,94	2,7 _s
2,8	0,97	1,06	1,16	1,27	1,37	1,49	1,60	1,72	1,85	1,98	2,8
2,8 _s	0,99	1,08	1,18	1,29	1,40	1,51	1,63	1,75	1,88	2,01	2,8 _s
2,9	1,00	1,10	1,20	1,31	1,42	1,54	1,66	1,79	1,92	2,05	2,9
2,9 _s	1,02	1,12	1,23	1,33	1,45	1,57	1,69	1,82	1,95	2,09	2,9 _s
3,0	1,04	1,14	1,25	1,36	1,47	1,59	1,72	1,85	1,98	2,12	3,0

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 97,4 D. 31	100,5 32	103,7 33	106,8 34	110,0 35	113,1 36	116,2 37	119,4 38	122,5 39	125,7 40	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
0,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,1
0,2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,2
0,3	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,3
0,4	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,4
0,5	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,5
0,6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,6
0,7	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,7
0,8	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,8
0,9	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,9
10	0,75	0,80	0,86	0,91	0,96	1,02	1,08	1,13	1,19	1,26	10
10 _s	0,79	0,84	0,90	0,95	1,01	1,07	1,13	1,19	1,25	1,32	10 _s
11	0,83	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,25	1,31	1,38	11
11 _s	0,87	0,92	0,98	1,04	1,11	1,17	1,24	1,30	1,37	1,45	11 _s
12	0,91	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22	1,29	1,36	1,43	1,51	12
12 _s	0,94	1,01	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,42	1,49	1,57	12 _s
13	0,98	1,05	1,11	1,18	1,25	1,32	1,40	1,47	1,55	1,63	13
13 _s	1,02	1,09	1,15	1,23	1,30	1,37	1,45	1,53	1,61	1,70	13 _s
14	1,06	1,13	1,20	1,27	1,35	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76	14
14 _s	1,09	1,17	1,24	1,32	1,40	1,48	1,56	1,64	1,73	1,82	14 _s
15	1,13	1,21	1,28	1,36	1,44	1,53	1,61	1,70	1,79	1,88	15
15 _s	1,17	1,25	1,33	1,41	1,49	1,58	1,67	1,76	1,85	1,95	15 _s
16	1,21	1,29	1,37	1,45	1,54	1,63	1,72	1,81	1,91	2,01	16
16 _s	1,25	1,33	1,41	1,50	1,59	1,68	1,77	1,87	1,97	2,07	16 _s
17	1,28	1,37	1,45	1,54	1,64	1,73	1,83	1,93	2,03	2,14	17
17 _s	1,32	1,41	1,50	1,59	1,68	1,78	1,88	1,98	2,09	2,20	17 _s
18	1,36	1,45	1,54	1,63	1,73	1,83	1,94	2,04	2,15	2,26	18
18 _s	1,40	1,49	1,58	1,68	1,78	1,88	1,99	2,10	2,21	2,32	18 _s
19	1,43	1,53	1,63	1,73	1,83	1,93	2,04	2,15	2,27	2,39	19
19 _s	1,47	1,57	1,67	1,77	1,88	1,98	2,10	2,21	2,33	2,45	19 _s
20	1,51	1,61	1,71	1,82	1,92	2,04	2,15	2,27	2,39	2,51	20
20 _s	1,55	1,65	1,75	1,86	1,97	2,09	2,20	2,32	2,45	2,58	20 _s
21	1,59	1,69	1,80	1,91	2,02	2,14	2,26	2,38	2,51	2,64	21
21 _s	1,62	1,73	1,84	1,95	2,07	2,19	2,31	2,44	2,57	2,70	21 _s
22	1,66	1,77	1,88	2,00	2,12	2,24	2,37	2,50	2,63	2,76	22
22 _s	1,70	1,81	1,92	2,04	2,16	2,29	2,42	2,55	2,69	2,83	22 _s
23	1,74	1,85	1,97	2,09	2,21	2,34	2,47	2,61	2,75	2,89	23
23 _s	1,77	1,89	2,01	2,13	2,26	2,39	2,53	2,67	2,81	2,95	23 _s
24	1,81	1,93	2,05	2,18	2,31	2,44	2,58	2,72	2,87	3,02	24
24 _s	1,85	1,97	2,10	2,22	2,36	2,49	2,63	2,78	2,93	3,08	24 _s
25	1,89	2,01	2,14	2,27	2,41	2,54	2,69	2,84	2,99	3,14	25
25 _s	1,92	2,05	2,18	2,32	2,45	2,60	2,74	2,89	3,05	3,20	25 _s
26	1,96	2,09	2,22	2,36	2,50	2,65	2,80	2,95	3,11	3,27	26
26 _s	2,00	2,13	2,27	2,41	2,55	2,70	2,85	3,01	3,17	3,33	26 _s
27	2,04	2,17	2,31	2,45	2,60	2,75	2,90	3,06	3,23	3,39	27
27 _s	2,08	2,21	2,35	2,50	2,65	2,80	2,96	3,12	3,29	3,46	27 _s
28	2,11	2,25	2,39	2,54	2,69	2,85	3,01	3,18	3,34	3,52	28
28 _s	2,15	2,29	2,44	2,59	2,74	2,90	3,06	3,23	3,40	3,58	28 _s
29	2,19	2,33	2,48	2,63	2,79	2,95	3,12	3,29	3,46	3,64	29
29 _s	2,23	2,37	2,52	2,68	2,84	3,00	3,17	3,35	3,52	3,71	29 _s
30	2,26	2,41	2,57	2,72	2,89	3,05	3,23	3,40	3,58	3,77	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	128,8 D. 41	131,9 42	135,1 43	138,2 44	141,4 45	144,5 46	147,7 47	150,8 48	153,9 49	157,1 50	
Meter	Inhalt Cubikmeter.										Meter
0,1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,1
0,2	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,2
0,3	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,3
0,4	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,4
0,5	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,5
0,6	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,6
0,7	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,7
0,8	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,8
0,9	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,9
10	1,32	1,39	1,45	1,52	1,59	1,66	1,73	1,81	1,89	1,96	10
10 ₅	1,39	1,45	1,52	1,60	1,67	1,74	1,82	1,90	1,98	2,06	10 ₅
11	1,45	1,52	1,60	1,67	1,75	1,83	1,91	1,99	2,07	2,16	11
11 ₅	1,52	1,59	1,67	1,75	1,83	1,91	2,00	2,08	2,17	2,26	11 ₅
12	1,58	1,66	1,74	1,82	1,91	1,99	2,08	2,17	2,26	2,36	12
12 ₅	1,65	1,73	1,82	1,90	1,99	2,08	2,17	2,26	2,36	2,45	12 ₅
13	1,72	1,80	1,89	1,98	2,07	2,16	2,26	2,35	2,45	2,55	13
13 ₅	1,78	1,87	1,96	2,05	2,15	2,24	2,34	2,44	2,55	2,65	13 ₅
14	1,85	1,94	2,03	2,13	2,23	2,33	2,43	2,53	2,64	2,75	14
14 ₅	1,91	2,01	2,11	2,20	2,31	2,41	2,52	2,62	2,73	2,85	14 ₅
15	1,98	2,08	2,18	2,28	2,39	2,49	2,60	2,71	2,83	2,95	15
15 ₅	2,05	2,15	2,25	2,36	2,47	2,58	2,69	2,80	2,92	3,04	15 ₅
16	2,11	2,22	2,32	2,43	2,54	2,66	2,78	2,90	3,02	3,14	16
16 ₅	2,18	2,29	2,40	2,51	2,62	2,74	2,86	2,99	3,11	3,24	16 ₅
17	2,24	2,36	2,47	2,58	2,70	2,83	2,95	3,08	3,21	3,34	17
17 ₅	2,31	2,42	2,54	2,66	2,78	2,91	3,04	3,17	3,30	3,44	17 ₅
18	2,38	2,49	2,61	2,74	2,86	2,99	3,12	3,26	3,39	3,53	18
18 ₅	2,44	2,56	2,69	2,81	2,94	3,07	3,21	3,35	3,49	3,63	18 ₅
19	2,51	2,63	2,76	2,89	3,02	3,16	3,30	3,44	3,58	3,73	19
19 ₅	2,57	2,70	2,83	2,97	3,10	3,24	3,38	3,53	3,68	3,83	19 ₅
20	2,64	2,77	2,90	3,04	3,18	3,32	3,47	3,62	3,77	3,93	20
20 ₅	2,71	2,84	2,98	3,12	3,26	3,41	3,56	3,71	3,87	4,03	20 ₅
21	2,77	2,91	3,05	3,19	3,34	3,49	3,64	3,80	3,96	4,12	21
21 ₅	2,84	2,98	3,12	3,27	3,42	3,57	3,73	3,89	4,05	4,22	21 ₅
22	2,90	3,05	3,19	3,35	3,50	3,66	3,82	3,98	4,15	4,32	22
22 ₅	2,97	3,12	3,27	3,42	3,58	3,74	3,90	4,07	4,24	4,42	22 ₅
23	3,04	3,19	3,34	3,50	3,66	3,82	3,99	4,16	4,34	4,52	23
23 ₅	3,10	3,26	3,41	3,57	3,74	3,91	4,08	4,25	4,43	4,61	23 ₅
24	3,17	3,33	3,49	3,65	3,82	3,99	4,16	4,34	4,53	4,71	24
24 ₅	3,23	3,39	3,56	3,73	3,90	4,07	4,25	4,43	4,62	4,81	24 ₅
25	3,30	3,46	3,63	3,80	3,98	4,15	4,34	4,52	4,71	4,91	25
25 ₅	3,37	3,53	3,70	3,88	4,06	4,24	4,42	4,61	4,81	5,01	25 ₅
26	3,43	3,60	3,78	3,95	4,14	4,32	4,51	4,70	4,90	5,11	26
26 ₅	3,50	3,67	3,85	4,03	4,21	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20	26 ₅
27	3,56	3,74	3,92	4,11	4,29	4,49	4,68	4,89	5,09	5,30	27
27 ₅	3,63	3,81	3,99	4,18	4,37	4,57	4,77	4,98	5,19	5,40	27 ₅
28	3,70	3,88	4,07	4,26	4,45	4,65	4,86	5,07	5,28	5,50	28
28 ₅	3,76	3,95	4,14	4,33	4,53	4,74	4,94	5,16	5,37	5,60	28 ₅
29	3,83	4,02	4,21	4,41	4,61	4,82	5,03	5,25	5,47	5,69	29
29 ₅	3,89	4,09	4,28	4,49	4,69	4,90	5,12	5,34	5,56	5,79	29 ₅
30	3,96	4,16	4,36	4,56	4,77	4,99	5,20	5,43	5,66	5,89	30

Massentafel für **Stämme** nach **Mittenstärke**.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.160,2 D. 51	163,4 52	166,5 53	169,6 54	172,8 55	175,9 56	179,1 57	182,2 58	185,4 59	188,5 60	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
0,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,1
0,2	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,2
0,3	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,3
0,4	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,4
0,5	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,5
0,6	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,6
0,7	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,7
0,8	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,8
0,9	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,9
10	2,04	2,12	2,21	2,29	2,38	2,46	2,55	2,64	2,73	2,83	10
10 _s	2,14	2,23	2,32	2,40	2,49	2,59	2,68	2,77	2,87	2,97	10 _s
11	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11	11
11 _s	2,35	2,44	2,54	2,63	2,73	2,83	2,93	3,04	3,14	3,25	11 _s
12	2,45	2,55	2,65	2,75	2,85	2,96	3,06	3,17	3,28	3,39	12
12 _s	2,55	2,65	2,76	2,86	2,97	3,08	3,19	3,30	3,42	3,53	12 _s
13	2,66	2,76	2,87	2,98	3,09	3,20	3,32	3,43	3,55	3,68	13
13 _s	2,76	2,87	2,98	3,09	3,21	3,33	3,44	3,57	3,69	3,82	13 _s
14	2,86	2,97	3,09	3,21	3,33	3,45	3,57	3,70	3,83	3,96	14
14 _s	2,96	3,08	3,20	3,32	3,44	3,57	3,70	3,83	3,96	4,10	14 _s
15	3,06	3,19	3,31	3,44	3,56	3,69	3,83	3,96	4,10	4,24	15
15 _s	3,17	3,29	3,42	3,55	3,68	3,82	3,96	4,10	4,24	4,38	15 _s
16	3,27	3,40	3,53	3,66	3,80	3,94	4,08	4,23	4,37	4,52	16
16 _s	3,37	3,50	3,64	3,78	3,92	4,06	4,21	4,36	4,51	4,67	16 _s
17	3,47	3,61	3,75	3,89	4,04	4,19	4,34	4,49	4,65	4,81	17
17 _s	3,57	3,72	3,86	4,01	4,16	4,31	4,47	4,62	4,78	4,95	17 _s
18	3,68	3,82	3,97	4,12	4,28	4,43	4,59	4,76	4,92	5,09	18
18 _s	3,78	3,93	4,08	4,24	4,40	4,56	4,72	4,89	5,06	5,23	18 _s
19	3,88	4,04	4,19	4,35	4,51	4,68	4,85	5,02	5,19	5,37	19
19 _s	3,98	4,14	4,30	4,47	4,63	4,80	4,98	5,15	5,33	5,51	19 _s
20	4,09	4,25	4,41	4,58	4,75	4,93	5,10	5,28	5,47	5,65	20
20 _s	4,19	4,35	4,52	4,69	4,87	5,05	5,23	5,42	5,60	5,80	20 _s
21	4,29	4,46	4,63	4,81	4,99	5,17	5,36	5,55	5,74	5,94	21
21 _s	4,39	4,57	4,74	4,92	5,11	5,30	5,49	5,68	5,88	6,08	21 _s
22	4,49	4,67	4,85	5,04	5,23	5,42	5,61	5,81	6,01	6,22	22
22 _s	4,60	4,78	4,96	5,15	5,35	5,54	5,74	5,94	6,15	6,36	22 _s
23	4,70	4,88	5,07	5,27	5,46	5,66	5,87	6,08	6,29	6,50	23
23 _s	4,80	4,99	5,18	5,38	5,58	5,79	6,00	6,21	6,42	6,64	23 _s
24	4,90	5,10	5,29	5,50	5,70	5,91	6,12	6,34	6,56	6,79	24
24 _s	5,00	5,20	5,41	5,61	5,82	6,03	6,25	6,47	6,70	6,93	24 _s
25	5,11	5,31	5,52	5,73	5,94	6,16	6,38	6,61	6,83	7,07	25
25 _s	5,21	5,42	5,63	5,84	6,06	6,28	6,51	6,74	6,97	7,21	25 _s
26	5,31	5,52	5,74	5,95	6,18	6,40	6,63	6,87	7,11	7,35	26
26 _s	5,41	5,63	5,85	6,07	6,30	6,53	6,76	7,00	7,25	7,49	26 _s
27	5,52	5,73	5,96	6,18	6,41	6,65	6,89	7,13	7,38	7,63	27
27 _s	5,62	5,84	6,07	6,30	6,53	6,77	7,02	7,27	7,52	7,78	27 _s
28	5,72	5,95	6,18	6,41	6,65	6,90	7,14	7,40	7,66	7,92	28
28 _s	5,82	6,05	6,29	6,53	6,77	7,02	7,27	7,53	7,79	8,06	28 _s
29	5,92	6,16	6,40	6,64	6,89	7,14	7,40	7,66	7,93	8,20	29
29 _s	6,03	6,26	6,51	6,76	7,01	7,27	7,53	7,79	8,07	8,34	29 _s
30	6,13	6,37	6,62	6,87	7,13	7,39	7,66	7,93	8,20	8,48	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U.191,6 D. 61	194,8 62	197,9 63	201,1 64	204,2 65	207,3 66	210,5 67	213,6 68	216,8 69	219,9 70	
Meter:	Inhalt: Cubicmeter.										Meter:
0,1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,1
0,2	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,2
0,3	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,3
0,4	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,4
0,5	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,5
0,6	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,6
0,7	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,7
0,8	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,8
0,9	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,9
10	2,92	3,02	3,12	3,22	3,32	3,42	3,53	3,63	3,74	3,85	10
10 ₅	3,07	3,17	3,27	3,38	3,48	3,59	3,70	3,81	3,93	4,04	10 ₅
11	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65	3,76	3,88	3,99	4,11	4,23	11
11 ₅	3,36	3,47	3,58	3,70	3,82	3,93	4,05	4,18	4,30	4,43	11 ₅
12	3,51	3,62	3,74	3,86	3,98	4,11	4,23	4,36	4,49	4,62	12
12 ₅	3,65	3,77	3,90	4,02	4,15	4,28	4,41	4,54	4,67	4,81	12 ₅
13	3,80	3,92	4,05	4,18	4,31	4,45	4,58	4,72	4,86	5,00	13
13 ₅	3,95	4,08	4,21	4,34	4,48	4,62	4,76	4,90	5,05	5,20	13 ₅
14	4,09	4,23	4,36	4,50	4,65	4,79	4,94	5,08	5,23	5,39	14
14 ₅	4,24	4,38	4,52	4,66	4,81	4,96	5,11	5,27	5,42	5,58	14 ₅
15	4,38	4,53	4,68	4,83	4,98	5,13	5,29	5,45	5,61	5,77	15
15 ₅	4,53	4,68	4,83	4,99	5,14	5,30	5,46	5,63	5,80	5,97	15 ₅
16	4,68	4,83	4,99	5,15	5,31	5,47	5,64	5,81	5,98	6,16	16
16 ₅	4,82	4,98	5,14	5,31	5,48	5,64	5,82	5,99	6,17	6,35	16 ₅
17	4,97	5,13	5,30	5,47	5,64	5,82	5,99	6,17	6,36	6,54	17
17 ₅	5,11	5,28	5,46	5,63	5,81	5,99	6,17	6,36	6,54	6,73	17 ₅
18	5,26	5,43	5,61	5,79	5,97	6,16	6,35	6,54	6,73	6,93	18
18 ₅	5,41	5,59	5,77	5,95	6,14	6,33	6,52	6,72	6,92	7,12	18 ₅
19	5,55	5,74	5,92	6,11	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,31	19
19 ₅	5,70	5,89	6,08	6,27	6,47	6,67	6,88	7,08	7,29	7,50	19 ₅
20	5,84	6,04	6,23	6,43	6,64	6,84	7,05	7,26	7,48	7,70	20
20 ₅	5,99	6,19	6,39	6,59	6,80	7,01	7,23	7,44	7,67	7,89	20 ₅
21	6,14	6,34	6,55	6,76	6,97	7,18	7,40	7,63	7,85	8,08	21
21 ₅	6,28	6,49	6,70	6,92	7,13	7,36	7,58	7,81	8,04	8,27	21 ₅
22	6,43	6,64	6,86	7,08	7,30	7,53	7,76	7,99	8,23	8,47	22
22 ₅	6,58	6,79	7,01	7,24	7,47	7,70	7,93	8,17	8,41	8,66	22 ₅
23	6,72	6,94	7,17	7,40	7,63	7,87	8,11	8,35	8,60	8,85	23
23 ₅	6,87	7,09	7,33	7,56	7,80	8,04	8,29	8,53	8,79	9,04	23 ₅
24	7,01	7,25	7,48	7,72	7,96	8,21	8,46	8,72	8,97	9,24	24
24 ₅	7,16	7,40	7,64	7,88	8,13	8,38	8,64	8,90	9,16	9,43	24 ₅
25	7,31	7,55	7,79	8,04	8,30	8,55	8,81	9,08	9,35	9,62	25
25 ₅	7,45	7,70	7,95	8,20	8,46	8,72	8,99	9,26	9,54	9,81	25 ₅
26	7,60	7,85	8,10	8,36	8,63	8,90	9,17	9,44	9,72	10,01	26
26 ₅	7,74	8,00	8,26	8,53	8,79	9,07	9,34	9,62	9,91	10,20	26 ₅
27	7,89	8,15	8,42	8,69	8,96	9,24	9,52	9,81	10,10	10,39	27
27 ₅	8,04	8,30	8,57	8,85	9,13	9,41	9,70	9,99	10,28	10,58	27 ₅
28	8,18	8,45	8,73	9,01	9,29	9,58	9,87	10,17	10,47	10,78	28
28 ₅	8,33	8,60	8,88	9,17	9,46	9,75	10,05	10,35	10,66	10,97	28 ₅
29	8,48	8,76	9,04	9,33	9,62	9,92	10,22	10,53	10,84	11,16	29
29 ₅	8,62	8,91	9,20	9,49	9,79	10,09	10,40	10,71	11,03	11,35	29 ₅
30	8,77	9,06	9,35	9,65	9,95	10,26	10,58	10,90	11,22	11,55	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 223,1 D. 71	226,2 72	229,3 73	232,5 74	235,6 75	238,8 76	241,9 77	245,0 78	248,2 79	251,3 80	
Meter	Inhalt: Cubikmeter.										Meter
0,1	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1
0,2	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,2
0,3	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,3
0,4	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,4
0,5	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,5
0,6	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,6
0,7	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,7
0,8	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,8
0,9	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,9
10	3,96	4,07	4,19	4,30	4,42	4,54	4,66	4,78	4,90	5,03	10
10 _s	4,16	4,28	4,39	4,52	4,64	4,76	4,89	5,02	5,15	5,28	10 _s
11	4,36	4,48	4,60	4,73	4,86	4,99	5,12	5,26	5,39	5,53	11
11 _s	4,55	4,68	4,81	4,95	5,08	5,22	5,36	5,50	5,64	5,78	11 _s
12	4,75	4,89	5,02	5,16	5,30	5,44	5,59	5,73	5,88	6,03	12
12 _s	4,95	5,09	5,23	5,38	5,52	5,67	5,82	5,97	6,13	6,28	12 _s
13	5,15	5,29	5,44	5,59	5,74	5,90	6,05	6,21	6,37	6,53	13
13 _s	5,34	5,50	5,65	5,81	5,96	6,12	6,29	6,45	6,62	6,79	13 _s
14	5,54	5,70	5,86	6,02	6,19	6,35	6,52	6,69	6,86	7,04	14
14 _s	5,74	5,90	6,07	6,24	6,41	6,58	6,75	6,93	7,11	7,29	14 _s
15	5,94	6,11	6,28	6,45	6,63	6,80	6,98	7,17	7,35	7,54	15
15 _s	6,14	6,31	6,49	6,67	6,85	7,03	7,22	7,41	7,60	7,79	15 _s
16	6,33	6,51	6,70	6,88	7,07	7,26	7,45	7,65	7,84	8,04	16
16 _s	6,53	6,72	6,91	7,10	7,29	7,49	7,68	7,88	8,09	8,29	16 _s
17	6,73	6,92	7,12	7,31	7,51	7,71	7,92	8,12	8,33	8,55	17
17 _s	6,93	7,13	7,32	7,53	7,73	7,94	8,15	8,36	8,58	8,80	17 _s
18	7,13	7,33	7,53	7,74	7,95	8,17	8,38	8,60	8,82	9,05	18
18 _s	7,32	7,53	7,74	7,96	8,17	8,39	8,61	8,84	9,07	9,30	18 _s
19	7,52	7,74	7,95	8,17	8,39	8,62	8,85	9,08	9,31	9,55	19
19 _s	7,72	7,94	8,16	8,39	8,61	8,85	9,08	9,32	9,56	9,80	19 _s
20	7,92	8,14	8,37	8,60	8,84	9,07	9,31	9,56	9,80	10,05	20
20 _s	8,12	8,35	8,58	8,82	9,06	9,30	9,55	9,80	10,05	10,30	20 _s
21	8,31	8,55	8,79	9,03	9,28	9,53	9,78	10,03	10,29	10,56	21
21 _s	8,51	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,01	10,27	10,54	10,81	21 _s
22	8,71	8,96	9,21	9,46	9,72	9,98	10,24	10,51	10,78	11,06	22
22 _s	8,91	9,16	9,42	9,68	9,94	10,21	10,48	10,75	11,03	11,31	22 _s
23	9,11	9,36	9,63	9,89	10,16	10,43	10,71	10,99	11,27	11,56	23
23 _s	9,30	9,57	9,84	10,11	10,38	10,66	10,94	11,23	11,52	11,81	23 _s
24	9,50	9,77	10,04	10,32	10,60	10,89	11,18	11,47	11,76	12,06	24
24 _s	9,70	9,98	10,25	10,54	10,82	11,11	11,41	11,71	12,01	12,32	24 _s
25	9,90	10,18	10,46	10,75	11,04	11,34	11,64	11,95	12,25	12,57	25
25 _s	10,10	10,38	10,67	10,97	11,27	11,57	11,87	12,18	12,50	12,82	25 _s
26	10,29	10,59	10,88	11,18	11,49	11,79	12,11	12,42	12,74	13,07	26
26 _s	10,49	10,79	11,09	11,40	11,71	12,02	12,34	12,66	12,99	13,32	26 _s
27	10,69	10,99	11,30	11,61	11,93	12,25	12,57	12,90	13,23	13,57	27
27 _s	10,89	11,20	11,51	11,83	12,15	12,48	12,81	13,14	13,48	13,82	27 _s
28	11,09	11,40	11,72	12,04	12,37	12,70	13,04	13,38	13,72	14,07	28
28 _s	11,28	11,60	11,93	12,26	12,59	12,93	13,27	13,62	13,97	14,33	28 _s
29	11,48	11,81	12,14	12,47	12,81	13,16	13,50	13,86	14,21	14,58	29
29 _s	11,68	12,01	12,35	12,69	13,03	13,38	13,74	14,10	14,46	14,83	29 _s
30	11,88	12,21	12,56	12,90	13,25	13,61	13,97	14,34	14,71	15,08	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 254,5 D. 81	257,6 82	260,7 83	263,9 84	267,0 85	270,2 86	273,3 87	276,5 88	279,6 89	282,7 90	
Meter:	Inhalt: Cubicmeter.										Meter:
	0,1	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
0,2	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,2
0,3	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,3
0,4	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,4
0,5	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,5
0,6	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38	0,6
0,7	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,7
0,8	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,8
0,9	0,46	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,9
10	5,15	5,28	5,41	5,54	5,67	5,81	5,94	6,08	6,22	6,36	10
10 ₅	5,41	5,55	5,68	5,82	5,96	6,10	6,24	6,39	6,53	6,68	10 ₅
11	5,67	5,81	5,95	6,10	6,24	6,39	6,54	6,69	6,84	7,00	11
11 ₅	5,93	6,07	6,22	6,37	6,53	6,68	6,84	6,99	7,15	7,32	11 ₅
12	6,18	6,34	6,49	6,65	6,81	6,97	7,13	7,30	7,47	7,63	12
12 ₅	6,44	6,60	6,76	6,93	7,09	7,26	7,43	7,60	7,78	7,95	12 ₅
13	6,70	6,87	7,03	7,20	7,38	7,55	7,73	7,91	8,09	8,27	13
13 ₅	6,96	7,13	7,30	7,48	7,66	7,84	8,03	8,21	8,40	8,59	13 ₅
14	7,21	7,39	7,57	7,76	7,94	8,13	8,32	8,51	8,71	8,91	14
14 ₅	7,47	7,66	7,85	8,04	8,23	8,42	8,62	8,82	9,02	9,22	14 ₅
15	7,73	7,92	8,12	8,31	8,51	8,71	8,92	9,12	9,33	9,54	15
15 ₅	7,99	8,19	8,39	8,59	8,80	9,00	9,21	9,43	9,64	9,86	15 ₅
16	8,24	8,45	8,66	8,87	9,08	9,29	9,51	9,73	9,95	10,18	16
16 ₅	8,50	8,71	8,93	9,14	9,36	9,58	9,81	10,04	10,26	10,50	16 ₅
17	8,76	8,98	9,20	9,42	9,65	9,87	10,11	10,34	10,58	10,81	17
17 ₅	9,02	9,24	9,47	9,70	9,93	10,17	10,40	10,64	10,89	11,13	17 ₅
18	9,28	9,51	9,74	9,98	10,21	10,46	10,70	10,95	11,20	11,45	18
18 ₅	9,53	9,77	10,01	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	11,51	11,77	18 ₅
19	9,79	10,03	10,28	10,53	10,78	11,04	11,29	11,56	11,82	12,09	19
19 ₅	10,05	10,30	10,55	10,81	11,07	11,33	11,59	11,86	12,13	12,41	19 ₅
20	10,31	10,56	10,82	11,08	11,35	11,62	11,89	12,16	12,44	12,72	20
20 ₅	10,56	10,83	11,09	11,36	11,63	11,91	12,19	12,47	12,75	13,04	20 ₅
21	10,82	11,09	11,36	11,64	11,92	12,20	12,48	12,77	13,06	13,36	21
21 ₅	11,08	11,35	11,63	11,91	12,20	12,49	12,78	13,08	13,38	13,68	21 ₅
22	11,34	11,62	11,90	12,19	12,48	12,78	13,08	13,38	13,69	14,00	22
22 ₅	11,59	11,88	12,17	12,47	12,77	13,07	13,38	13,68	14,00	14,31	22 ₅
23	11,85	12,15	12,44	12,75	13,05	13,36	13,67	13,99	14,31	14,63	23
23 ₅	12,11	12,41	12,71	13,02	13,34	13,65	13,97	14,29	14,62	14,95	23 ₅
24	12,37	12,67	12,99	13,30	13,62	13,94	14,27	14,60	14,93	15,27	24
24 ₅	12,62	12,94	13,26	13,58	13,90	14,23	14,56	14,90	15,24	15,59	24 ₅
25	12,88	13,20	13,53	13,85	14,19	14,52	14,86	15,21	15,55	15,90	25
25 ₅	13,14	13,47	13,80	14,13	14,47	14,81	15,16	15,51	15,86	16,22	25 ₅
26	13,40	13,73	14,07	14,41	14,75	15,10	15,46	15,81	16,17	16,54	26
26 ₅	13,66	13,99	14,34	14,69	15,04	15,39	15,75	16,12	16,49	16,86	26 ₅
27	13,91	14,26	14,61	14,96	15,32	15,68	16,05	16,42	16,80	17,18	27
27 ₅	14,17	14,52	14,88	15,24	15,60	15,97	16,35	16,73	17,11	17,49	27 ₅
28	14,43	14,79	15,15	15,52	15,89	16,26	16,65	17,03	17,42	17,81	28
28 ₅	14,69	15,05	15,42	15,79	16,17	16,56	16,94	17,33	17,73	18,13	28 ₅
29	14,94	15,31	15,69	16,07	16,46	16,85	17,24	17,64	18,04	18,45	29
29 ₅	15,20	15,58	15,96	16,35	16,74	17,14	17,54	17,94	18,35	18,77	29 ₅
30	15,46	15,84	16,23	16,63	17,02	17,43	17,83	18,25	18,66	19,09	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Län- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Län- ge:
	U. 285,9 D. 91	289,0 92	292,2 93	295,3 94	298,5 95	301,6 96	304,7 97	307,9 98	311,0 99	314,2 100	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
0,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,1
0,2	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,2
0,3	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,3
0,4	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,4
0,5	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,5
0,6	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,6
0,7	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,7
0,8	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63	0,8
0,9	0,59	0,60	0,61	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,9
10	6,50	6,65	6,79	6,94	7,09	7,24	7,39	7,54	7,70	7,85	10
10 ₅	6,83	6,98	7,13	7,29	7,44	7,60	7,76	7,92	8,08	8,25	10 ₅
11	7,15	7,31	7,47	7,63	7,80	7,96	8,13	8,30	8,47	8,64	11
11 ₅	7,48	7,64	7,81	7,98	8,15	8,32	8,50	8,67	8,85	9,03	11 ₅
12	7,80	7,98	8,15	8,33	8,51	8,69	8,87	9,05	9,24	9,42	12
12 ₅	8,13	8,31	8,49	8,67	8,86	9,05	9,24	9,43	9,62	9,82	12 ₅
13	8,46	8,64	8,83	9,02	9,21	9,41	9,61	9,81	10,01	10,21	13
13 ₅	8,78	8,97	9,17	9,37	9,57	9,77	9,98	10,18	10,39	10,60	13 ₅
14	9,11	9,31	9,51	9,72	9,92	10,13	10,35	10,56	10,78	11,00	14
14 ₅	9,43	9,64	9,85	10,06	10,28	10,50	10,72	10,94	11,16	11,39	14 ₅
15	9,76	9,97	10,19	10,41	10,63	10,86	11,08	11,31	11,55	11,78	15
15 ₅	10,08	10,30	10,53	10,76	10,99	11,22	11,45	11,69	11,93	12,17	15 ₅
16	10,41	10,64	10,87	11,10	11,34	11,58	11,82	12,07	12,32	12,57	16
16 ₅	10,73	10,97	11,21	11,45	11,70	11,94	12,19	12,45	12,70	12,96	16 ₅
17	11,06	11,30	11,55	11,80	12,05	12,30	12,56	12,82	13,09	13,35	17
17 ₅	11,38	11,63	11,89	12,14	12,40	12,67	12,93	13,20	13,47	13,74	17 ₅
18	11,71	11,97	12,23	12,49	12,76	13,03	13,30	13,58	13,86	14,14	18
18 ₅	12,03	12,30	12,57	12,84	13,11	13,39	13,67	13,95	14,24	14,53	18 ₅
19	12,36	12,63	12,91	13,19	13,47	13,75	14,04	14,33	14,63	14,92	19
19 ₅	12,68	12,96	13,25	13,53	13,82	14,11	14,41	14,71	15,01	15,32	19 ₅
20	13,01	13,30	13,59	13,88	14,18	14,48	14,78	15,09	15,40	15,71	20
20 ₅	13,33	13,63	13,93	14,23	14,53	14,84	15,15	15,46	15,78	16,10	20 ₅
21	13,66	13,96	14,27	14,57	14,89	15,20	15,52	15,84	16,17	16,49	21
21 ₅	13,98	14,29	14,60	14,92	15,24	15,56	15,89	16,22	16,55	16,89	21 ₅
22	14,31	14,62	14,94	15,27	15,59	15,92	16,26	16,59	16,93	17,28	22
22 ₅	14,63	14,96	15,28	15,61	15,95	16,29	16,63	16,97	17,32	17,67	22 ₅
23	14,96	15,29	15,62	15,96	16,30	16,65	17,00	17,35	17,70	18,06	23
23 ₅	15,28	15,62	15,96	16,31	16,66	17,01	17,37	17,73	18,09	18,46	23 ₅
24	15,61	15,95	16,30	16,66	17,01	17,37	17,74	18,10	18,47	18,85	24
24 ₅	15,93	16,29	16,64	17,00	17,37	17,73	18,11	18,48	18,86	19,24	24 ₅
25	16,26	16,62	16,98	17,35	17,72	18,10	18,47	18,86	19,24	19,63	25
25 ₅	16,58	16,95	17,32	17,70	18,07	18,46	18,84	19,23	19,63	20,03	25 ₅
26	16,91	17,28	17,66	18,04	18,43	18,82	19,21	19,61	20,01	20,42	26
26 ₅	17,24	17,62	18,00	18,39	18,78	19,18	19,58	19,99	20,40	20,81	26 ₅
27	17,56	17,95	18,34	18,74	19,14	19,54	19,95	20,37	20,78	21,21	27
27 ₅	17,89	18,28	18,68	19,08	19,49	19,91	20,32	20,74	21,17	21,60	27 ₅
28	18,21	18,61	19,02	19,43	19,85	20,27	20,69	21,12	21,55	21,99	28
28 ₅	18,54	18,95	19,36	19,78	20,20	20,63	21,06	21,50	21,94	22,38	28 ₅
29	18,86	19,28	19,70	20,13	20,56	20,99	21,43	21,87	22,32	22,78	29
29 ₅	19,19	19,61	20,04	20,47	20,91	21,35	21,80	22,25	22,71	23,17	29 ₅
30	19,51	19,94	20,38	20,82	21,26	21,71	22,17	22,63	23,09	23,56	30

Massentafel für **Stämme** nach **Mittenstärke**.

Zun- ge:	Mittenstärke: Centimeter.										Zun- ge:
	U. 817,8	320,4	323,6	326,7	329,9	333,0	336,2	339,8	342,4	345,6	
	D. 101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
0,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,1
0,2	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,2
0,3	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,3
0,4	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,4
0,5	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,5
0,6	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,6
0,7	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,67	0,7
0,8	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,75	0,76	0,8
0,9	0,72	0,74	0,75	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84	0,86	0,9
10	8,01	8,17	8,33	8,49	8,66	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50	10
10 ₅	8,41	8,58	8,75	8,92	9,09	9,27	9,44	9,62	9,80	9,98	10 ₅
11	8,81	8,99	9,17	9,34	9,52	9,71	9,89	10,08	10,26	10,45	11
11 ₅	9,21	9,40	9,58	9,77	9,96	10,15	10,34	10,54	10,73	10,93	11 ₅
12	9,61	9,81	10,00	10,19	10,39	10,59	10,79	10,99	11,20	11,40	12
12 ₅	10,01	10,21	10,42	10,62	10,82	11,03	11,24	11,45	11,66	11,88	12 ₅
13	10,42	10,62	10,83	11,04	11,26	11,47	11,69	11,91	12,13	12,35	13
13 ₅	10,82	11,03	11,25	11,47	11,69	11,91	12,14	12,37	12,60	12,83	13 ₅
14	11,22	11,44	11,67	11,89	12,12	12,35	12,59	12,83	13,06	13,30	14
14 ₅	11,62	11,85	12,08	12,32	12,56	12,80	13,04	13,28	13,53	13,78	14 ₅
15	12,02	12,26	12,50	12,74	12,99	13,24	13,49	13,74	14,00	14,25	15
15 ₅	12,42	12,67	12,92	13,17	13,42	13,68	13,94	14,20	14,46	14,73	15 ₅
16	12,82	13,07	13,33	13,59	13,85	14,12	14,39	14,66	14,93	15,21	16
16 ₅	13,22	13,48	13,75	14,02	14,29	14,56	14,84	15,12	15,40	15,68	16 ₅
17	13,62	13,89	14,16	14,44	14,72	15,00	15,29	15,57	15,86	16,16	17
17 ₅	14,02	14,30	14,58	14,87	15,15	15,44	15,74	16,03	16,33	16,63	17 ₅
18	14,42	14,71	15,00	15,29	15,59	15,88	16,19	16,49	16,80	17,11	18
18 ₅	14,82	15,12	15,41	15,72	16,02	16,33	16,64	16,95	17,26	17,58	18 ₅
19	15,22	15,53	15,83	16,14	16,45	16,77	17,08	17,41	17,73	18,06	19
19 ₅	15,62	15,93	16,25	16,56	16,89	17,21	17,53	17,86	18,20	18,53	19 ₅
20	16,02	16,34	16,66	16,99	17,32	17,65	17,98	18,32	18,66	19,01	20
20 ₅	16,42	16,75	17,08	17,41	17,75	18,09	18,43	18,78	19,13	19,48	20 ₅
21	16,82	17,16	17,50	17,84	18,18	18,53	18,88	19,24	19,60	19,96	21
21 ₅	17,23	17,57	17,91	18,26	18,62	18,97	19,33	19,70	20,06	20,43	21 ₅
22	17,63	17,98	18,33	18,69	19,05	19,41	19,78	20,15	20,53	20,91	22
22 ₅	18,03	18,39	18,75	19,11	19,48	19,86	20,23	20,61	21,00	21,38	22 ₅
23	18,43	18,79	19,16	19,54	19,92	20,30	20,68	21,07	21,46	21,86	23
23 ₅	18,83	19,20	19,58	19,96	20,35	20,74	21,13	21,53	21,93	22,33	23 ₅
24	19,23	19,61	20,00	20,39	20,78	21,18	21,58	21,99	22,40	22,81	24
24 ₅	19,63	20,02	20,41	20,81	21,21	21,62	22,03	22,44	22,86	23,28	24 ₅
25	20,03	20,43	20,83	21,24	21,65	22,06	22,48	22,90	23,33	23,76	25
25 ₅	20,43	20,84	21,25	21,66	22,08	22,50	22,93	23,36	23,79	24,23	25 ₅
26	20,83	21,25	21,66	22,09	22,51	22,94	23,38	23,82	24,26	24,71	26
26 ₅	21,23	21,65	22,08	22,51	22,95	23,39	23,83	24,28	24,73	25,18	26 ₅
27	21,63	22,06	22,50	22,94	23,38	23,83	24,28	24,73	25,19	25,66	27
27 ₅	22,03	22,47	22,91	23,36	23,81	24,27	24,73	25,19	25,66	26,13	27 ₅
28	22,43	22,88	23,33	23,79	24,25	24,71	25,18	25,65	26,13	26,61	28
28 ₅	22,83	23,29	23,75	24,21	24,68	25,15	25,63	26,11	26,59	27,08	28 ₅
29	23,23	23,70	24,16	24,64	25,11	25,59	26,08	26,57	27,06	27,56	29
29 ₅	23,63	24,11	24,58	25,06	25,54	26,03	26,53	27,02	27,53	28,03	29 ₅
30	24,04	24,51	25,00	25,48	25,98	26,47	26,98	27,48	27,99	28,51	30

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Mittenstärke: Centimeter.													
San- ge:	U. 348,7	351,9	355,0	358,1	361,3	364,4	367,6	370,7	373,9	377,0	San- ge:		
	D. 111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
Meter	Inhalt: Cubicmeter.												Meter
0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1		
0,2	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,2		
0,3	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,3		
0,4	0,39	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,4		
0,5	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,5		
0,6	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,6		
0,7	0,68	0,69	0,70	0,71	0,73	0,74	0,75	0,77	0,78	0,79	0,7		
0,8	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	0,8		
0,9	0,87	0,89	0,90	0,92	0,93	0,95	0,97	0,98	1,00	1,02	0,9		
10	9,68	9,85	10,03	10,21	10,39	10,57	10,75	10,94	11,12	11,31	10		
10 ₅	10,16	10,34	10,53	10,72	10,91	11,10	11,29	11,48	11,68	11,88	10 ₅		
11	10,64	10,84	11,03	11,23	11,43	11,63	11,83	12,03	12,23	12,44	11		
11 ₅	11,13	11,33	11,53	11,74	11,94	12,15	12,36	12,58	12,79	13,01	11 ₅		
12	11,61	11,82	12,03	12,25	12,46	12,68	12,90	13,12	13,35	13,57	12		
12 ₅	12,10	12,32	12,54	12,76	12,98	13,21	13,44	13,67	13,90	14,14	12 ₅		
13	12,58	12,81	13,04	13,27	13,50	13,74	13,98	14,22	14,46	14,70	13		
13 ₅	13,06	13,30	13,54	13,78	14,02	14,27	14,51	14,76	15,01	15,27	13 ₅		
14	13,55	13,79	14,04	14,29	14,54	14,80	15,05	15,31	15,57	15,83	14		
14 ₅	14,03	14,29	14,54	14,80	15,06	15,32	15,59	15,86	16,13	16,40	14 ₅		
15	14,52	14,78	15,04	15,31	15,58	15,85	16,13	16,40	16,68	16,96	15		
15 ₅	15,00	15,27	15,54	15,82	16,10	16,38	16,66	16,95	17,24	17,53	15 ₅		
16	15,48	15,76	16,05	16,33	16,62	16,91	17,20	17,50	17,80	18,10	16		
16 ₅	15,97	16,26	16,55	16,84	17,14	17,44	17,74	18,04	18,35	18,66	16 ₅		
17	16,45	16,75	17,05	17,35	17,66	17,97	18,28	18,59	18,91	19,23	17		
17 ₅	16,93	17,24	17,55	17,86	18,18	18,49	18,81	19,14	19,46	19,79	17 ₅		
18	17,42	17,73	18,05	18,37	18,70	19,02	19,35	19,68	20,02	20,36	18		
18 ₅	17,90	18,23	18,55	18,88	19,22	19,55	19,89	20,23	20,58	20,92	18 ₅		
19	18,39	18,72	19,05	19,39	19,74	20,08	20,43	20,78	21,13	21,49	19		
19 ₅	18,87	19,21	19,56	19,90	20,25	20,61	20,97	21,32	21,69	22,05	19 ₅		
20	19,35	19,70	20,06	20,41	20,77	21,14	21,50	21,87	22,24	22,62	20		
20 ₅	19,84	20,20	20,56	20,92	21,29	21,67	22,04	22,42	22,80	23,18	20 ₅		
21	20,32	20,69	21,06	21,43	21,81	22,19	22,58	22,97	23,36	23,75	21		
21 ₅	20,81	21,18	21,56	21,95	22,33	22,72	23,12	23,51	23,91	24,32	21 ₅		
22	21,29	21,67	22,06	22,46	22,85	23,25	23,65	24,06	24,47	24,88	22		
22 ₅	21,77	22,17	22,56	22,97	23,37	23,78	24,19	24,61	25,02	25,45	22 ₅		
23	22,26	22,66	23,07	23,48	23,89	24,31	24,73	25,15	25,58	26,01	23		
23 ₅	22,74	23,15	23,57	23,99	24,41	24,84	25,27	25,70	26,14	26,58	23 ₅		
24	23,22	23,64	24,07	24,50	24,93	25,36	25,80	26,25	26,69	27,14	24		
24 ₅	23,71	24,14	24,57	25,01	25,45	25,89	26,34	26,79	27,25	27,71	24 ₅		
25	24,19	24,63	25,07	25,52	25,97	26,42	26,88	27,34	27,81	28,27	25		
25 ₅	24,68	25,12	25,57	26,03	26,49	26,95	27,42	27,89	28,36	28,84	25 ₅		
26	25,16	25,62	26,07	26,54	27,01	27,48	27,95	28,43	28,92	29,41	26		
26 ₅	25,64	26,11	26,58	27,06	27,53	28,01	28,49	28,98	29,47	29,97	26 ₅		
27	26,13	26,60	27,08	27,56	28,04	28,53	29,03	29,53	30,03	30,54	27		
27 ₅	26,61	27,09	27,58	28,07	28,56	29,06	29,57	30,07	30,59	31,10	27 ₅		
28	27,10	27,59	28,08	28,58	29,08	29,59	30,10	30,62	31,14	31,67	28		
28 ₅	27,58	28,08	28,58	29,09	29,60	30,12	30,64	31,17	31,70	32,23	28 ₅		
29	28,06	28,57	29,08	29,60	30,12	30,65	31,18	31,71	32,25	32,80	29		
29 ₅	28,55	29,06	29,58	30,11	30,64	31,18	31,72	32,26	32,81	33,36	29 ₅		
30	29,03	29,56	30,09	30,62	31,16	31,70	32,25	32,81	33,37	33,93	30		

TAF. **3** ZUR

ERGÄNZUNG DER VORIGEN

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke

mit Abstufung der

Längen nach geraden Decimetern.

☛ Für Länge ist auch **Anzahl** zu setzen. ☛

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.													
	U.25,1 D. 8	28,3 9	31,4 10	34,6 11	37,7 12	40,8 13	44,0 14	47,1 15	50,3 16	53,4 17	56,5 18	59,7 19	62,8 20	
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.													
10,0	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	
2	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	
4	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24	0,26	0,29	0,33	
6	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	
8	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,27	0,31	0,34	
11,0	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	
2	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	
4	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36	
6	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,36	
8	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	0,37	
12,0	0,06	0,08	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,34	0,38	
2	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35	0,38	
4	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,39	
6	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32	0,36	0,40	
8	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36	0,40	
13,0	0,07	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37	0,41	
2	0,07	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,27	0,30	0,34	0,37	0,41	
4	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,42	
6	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43	
8	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35	0,39	0,43	
14,0	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44	
2	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32	0,36	0,40	0,45	
4	0,07	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	
6	0,07	0,09	0,11	0,14	0,17	0,19	0,22	0,26	0,29	0,33	0,37	0,41	0,46	
8	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46	
15,0	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,34	0,38	0,43	0,47	
2	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43	0,48	
4	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,24	0,27	0,31	0,35	0,39	0,44	0,48	
6	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35	0,40	0,44	0,49	
8	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	
16,0	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45	0,50	
2	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	0,46	0,51	
4	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,42	0,46	0,52	
6	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52	
8	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,38	0,43	0,48	0,53	
17,0	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,39	0,43	0,48	0,53	
2	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19	0,23	0,26	0,30	0,35	0,39	0,44	0,49	0,54	
4	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,44	0,49	0,55	
6	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	
8	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,27	0,31	0,36	0,40	0,45	0,50	0,56	
18,0	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,46	0,51	0,57	
2	0,09	0,12	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,32	0,37	0,41	0,46	0,52	0,57	
4	0,09	0,12	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,33	0,37	0,42	0,47	0,52	0,58	
6	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,42	0,47	0,53	0,58	
8	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	0,43	0,48	0,53	0,59	
19,0	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48	0,54	0,60	
2	0,10	0,12	0,15	0,18	0,22	0,25	0,30	0,34	0,39	0,44	0,49	0,54	0,60	
4	0,10	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,30	0,34	0,39	0,44	0,49	0,55	0,61	
6	0,10	0,12	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,35	0,39	0,44	0,50	0,56	0,62	
8	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	
20,0	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,51	0,57	0,63	

NB. Für Durchmesser unter 8: Nimm deren 10faches und lies den dazu gehörigen

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.															
	U. 25,1 D. 8	28,3 9	31,4 10	34,6 11	37,7 12	40,8 13	44,0 14	47,1 15	50,3 16	53,4 17	56,5 18	59,7 19	62,8 20			
Meter.	Inhalt: Cubiometer.															
20,0	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,51	0,57	0,63			
2	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,36	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63			
4	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,36	0,41	0,46	0,52	0,58	0,64			
6	0,10	0,13	0,16	0,20	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,65			
8	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,37	0,42	0,47	0,53	0,59	0,65			
21,0	0,11	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,37	0,42	0,48	0,53	0,60	0,66			
2	0,11	0,13	0,17	0,20	0,24	0,28	0,33	0,37	0,43	0,48	0,54	0,60	0,67			
4	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,28	0,33	0,38	0,43	0,49	0,54	0,61	0,67			
6	0,11	0,14	0,17	0,21	0,24	0,29	0,33	0,38	0,43	0,49	0,55	0,61	0,68			
8	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,55	0,62	0,68			
22,0	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,39	0,44	0,50	0,56	0,62	0,69			
2	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,39	0,45	0,50	0,56	0,63	0,70			
4	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,30	0,34	0,40	0,45	0,51	0,57	0,64	0,70			
6	0,11	0,14	0,18	0,21	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45	0,51	0,58	0,64	0,71			
8	0,11	0,15	0,18	0,22	0,26	0,30	0,35	0,40	0,46	0,52	0,58	0,65	0,72			
23,0	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,31	0,35	0,41	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72			
2	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,31	0,36	0,41	0,47	0,53	0,59	0,66	0,73			
4	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,31	0,36	0,41	0,47	0,53	0,60	0,66	0,74			
6	0,12	0,15	0,19	0,22	0,27	0,31	0,36	0,42	0,47	0,54	0,60	0,67	0,74			
8	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48	0,54	0,61	0,67	0,75			
24,0	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48	0,54	0,61	0,68	0,75			
2	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,49	0,55	0,62	0,69	0,76			
4	0,12	0,16	0,19	0,23	0,28	0,32	0,38	0,43	0,49	0,55	0,62	0,69	0,77			
6	0,12	0,16	0,19	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,49	0,56	0,63	0,70	0,77			
8	0,12	0,16	0,19	0,24	0,28	0,33	0,38	0,44	0,50	0,56	0,63	0,70	0,78			
25,0	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,38	0,44	0,50	0,57	0,64	0,71	0,79			
2	0,13	0,16	0,20	0,24	0,29	0,33	0,39	0,45	0,51	0,57	0,64	0,71	0,79			
4	0,13	0,16	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,45	0,51	0,58	0,65	0,72	0,80			
6	0,13	0,16	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,45	0,51	0,58	0,65	0,73	0,80			
8	0,13	0,16	0,20	0,25	0,29	0,34	0,40	0,46	0,52	0,59	0,66	0,73	0,81			
26,0	0,13	0,17	0,20	0,25	0,29	0,35	0,40	0,46	0,52	0,59	0,66	0,74	0,82			
2	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,53	0,59	0,67	0,74	0,82			
4	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30	0,35	0,41	0,47	0,53	0,60	0,67	0,75	0,83			
6	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30	0,35	0,41	0,47	0,53	0,60	0,68	0,75	0,84			
8	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30	0,36	0,41	0,47	0,54	0,61	0,68	0,76	0,84			
27,0	0,14	0,17	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,48	0,54	0,61	0,69	0,77	0,85			
2	0,14	0,17	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,48	0,55	0,62	0,69	0,77	0,85			
4	0,14	0,17	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,48	0,55	0,62	0,70	0,78	0,86			
6	0,14	0,18	0,22	0,26	0,31	0,37	0,42	0,49	0,55	0,63	0,70	0,78	0,87			
8	0,14	0,18	0,22	0,26	0,31	0,37	0,43	0,49	0,56	0,63	0,71	0,79	0,87			
28,0	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,37	0,43	0,49	0,56	0,64	0,71	0,79	0,88			
2	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,37	0,43	0,50	0,57	0,64	0,72	0,80	0,89			
4	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,38	0,44	0,50	0,57	0,64	0,72	0,81	0,89			
6	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,58	0,65	0,73	0,81	0,90			
8	0,14	0,18	0,23	0,27	0,33	0,38	0,44	0,51	0,58	0,65	0,73	0,82	0,90			
29,0	0,15	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,45	0,51	0,58	0,66	0,74	0,82	0,91			
2	0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,52	0,59	0,66	0,74	0,83	0,92			
4	0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,52	0,59	0,67	0,75	0,83	0,92			
6	0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,46	0,52	0,60	0,67	0,75	0,84	0,93			
8	0,15	0,19	0,23	0,28	0,34	0,40	0,46	0,53	0,60	0,68	0,76	0,84	0,94			
30,0	0,15	0,19	0,24	0,29	0,34	0,40	0,46	0,53	0,60	0,68	0,76	0,85	0,94			

Inhalt als „für 100 Stück“, oder rücker „für's Stück“ das Comma um 2 Stellen nach links.

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke.				Centimeter.					
	U. 66,0	69,1	72,3	75,4	78,5	81,7	84,8	88,0	91,1	94,2
	D. 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71
2	0,35	0,39	0,42	0,46	0,50	0,54	0,58	0,63	0,67	0,72
4	0,36	0,40	0,43	0,47	0,51	0,55	0,60	0,64	0,69	0,74
6	0,37	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,61	0,65	0,70	0,75
8	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62	0,67	0,71	0,76
11,0	0,38	0,42	0,46	0,50	0,54	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78
2	0,39	0,43	0,47	0,51	0,55	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79
4	0,39	0,43	0,47	0,52	0,56	0,61	0,65	0,70	0,75	0,81
6	0,40	0,44	0,48	0,52	0,57	0,62	0,66	0,71	0,77	0,82
8	0,41	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78	0,83
12,0	0,42	0,46	0,50	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,85
2	0,42	0,46	0,51	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,81	0,86
4	0,43	0,47	0,52	0,56	0,61	0,66	0,71	0,76	0,82	0,88
6	0,44	0,48	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72	0,78	0,83	0,89
8	0,44	0,49	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	0,79	0,85	0,90
13,0	0,45	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,80	0,86	0,92
2	0,46	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,76	0,81	0,87	0,93
4	0,46	0,51	0,56	0,61	0,66	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
6	0,47	0,52	0,57	0,62	0,67	0,72	0,78	0,84	0,90	0,96
8	0,48	0,52	0,57	0,62	0,68	0,73	0,79	0,85	0,91	0,98
14,0	0,48	0,53	0,58	0,63	0,69	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99
2	0,49	0,54	0,59	0,64	0,70	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00
4	0,50	0,55	0,60	0,65	0,71	0,76	0,82	0,89	0,95	1,02
6	0,51	0,55	0,61	0,66	0,72	0,78	0,84	0,90	0,96	1,03
8	0,51	0,56	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,91	0,98	1,05
15,0	0,52	0,57	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,06
2	0,53	0,58	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07
4	0,53	0,59	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,02	1,09
6	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,96	1,03	1,10
8	0,55	0,60	0,66	0,71	0,78	0,84	0,90	0,97	1,04	1,12
16,0	0,55	0,61	0,66	0,72	0,79	0,85	0,92	0,99	1,06	1,13
2	0,56	0,62	0,67	0,73	0,80	0,86	0,93	1,00	1,07	1,15
4	0,57	0,62	0,68	0,74	0,81	0,87	0,94	1,01	1,08	1,16
6	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,88	0,95	1,02	1,10	1,17
8	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,89	0,96	1,03	1,11	1,19
17,0	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,97	1,05	1,12	1,20
2	0,60	0,65	0,71	0,78	0,84	0,91	0,98	1,06	1,14	1,22
4	0,60	0,66	0,72	0,79	0,85	0,92	1,00	1,07	1,15	1,23
6	0,61	0,67	0,73	0,80	0,86	0,93	1,01	1,08	1,16	1,24
8	0,62	0,68	0,74	0,81	0,87	0,95	1,02	1,10	1,18	1,26
18,0	0,62	0,68	0,75	0,81	0,88	0,96	1,03	1,11	1,19	1,27
2	0,63	0,69	0,76	0,82	0,89	0,97	1,04	1,12	1,20	1,29
4	0,64	0,70	0,76	0,83	0,90	0,98	1,05	1,13	1,22	1,30
6	0,64	0,71	0,77	0,84	0,91	0,99	1,06	1,15	1,23	1,31
8	0,65	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00	1,08	1,16	1,24	1,33
19,0	0,66	0,72	0,79	0,86	0,93	1,01	1,09	1,17	1,25	1,34
2	0,67	0,73	0,80	0,87	0,94	1,02	1,10	1,18	1,27	1,36
4	0,67	0,74	0,81	0,88	0,95	1,03	1,11	1,19	1,28	1,37
6	0,68	0,75	0,81	0,89	0,96	1,04	1,12	1,21	1,29	1,39
8	0,69	0,75	0,82	0,90	0,97	1,05	1,13	1,22	1,31	1,40
20,0	0,69	0,76	0,83	0,90	0,98	1,06	1,15	1,23	1,32	1,41

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 66,0 D. 21	69,1 22	72,3 23	75,4 24	78,5 25	81,7 26	84,8 27	88,0 28	91,1 29	94,2 30
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
20,0	0,69	0,76	0,83	0,90	0,98	1,06	1,15	1,23	1,32	1,41
2	0,70	0,77	0,84	0,91	0,99	1,07	1,16	1,24	1,33	1,43
4	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00	1,08	1,17	1,26	1,35	1,44
6	0,71	0,78	0,86	0,93	1,01	1,09	1,18	1,27	1,36	1,46
8	0,72	0,79	0,86	0,94	1,02	1,10	1,19	1,28	1,37	1,47
21,0	0,73	0,80	0,87	0,95	1,03	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48
2	0,73	0,81	0,88	0,96	1,04	1,13	1,21	1,31	1,40	1,50
4	0,74	0,81	0,89	0,97	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,51
6	0,75	0,82	0,90	0,98	1,06	1,15	1,24	1,33	1,43	1,53
8	0,76	0,83	0,91	0,99	1,07	1,16	1,25	1,34	1,44	1,54
22,0	0,76	0,84	0,91	1,00	1,08	1,17	1,26	1,35	1,45	1,56
2	0,77	0,84	0,92	1,00	1,09	1,18	1,27	1,37	1,47	1,57
4	0,78	0,85	0,93	1,01	1,10	1,19	1,28	1,38	1,48	1,58
6	0,78	0,86	0,94	1,02	1,11	1,20	1,29	1,39	1,49	1,60
8	0,79	0,87	0,95	1,03	1,12	1,21	1,31	1,40	1,51	1,61
23,0	0,80	0,87	0,96	1,04	1,13	1,22	1,32	1,42	1,52	1,63
2	0,80	0,88	0,96	1,05	1,14	1,23	1,33	1,43	1,53	1,64
4	0,81	0,89	0,97	1,06	1,15	1,24	1,34	1,44	1,55	1,65
6	0,82	0,90	0,98	1,07	1,16	1,25	1,35	1,45	1,56	1,67
8	0,82	0,90	0,99	1,08	1,17	1,26	1,36	1,47	1,57	1,68
24,0	0,83	0,91	1,00	1,09	1,18	1,27	1,37	1,48	1,59	1,70
2	0,84	0,92	1,01	1,09	1,19	1,28	1,39	1,49	1,60	1,71
4	0,85	0,93	1,01	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,61	1,72
6	0,85	0,94	1,02	1,11	1,21	1,31	1,41	1,51	1,62	1,74
8	0,86	0,94	1,03	1,12	1,22	1,32	1,42	1,53	1,64	1,75
25,0	0,87	0,95	1,04	1,13	1,23	1,33	1,43	1,54	1,65	1,77
2	0,87	0,96	1,05	1,14	1,24	1,34	1,44	1,55	1,66	1,78
4	0,88	0,97	1,06	1,15	1,25	1,35	1,45	1,56	1,68	1,80
6	0,89	0,97	1,06	1,16	1,26	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81
8	0,89	0,98	1,07	1,17	1,27	1,37	1,48	1,59	1,70	1,82
26,0	0,90	0,99	1,08	1,18	1,28	1,38	1,49	1,60	1,72	1,84
2	0,91	1,00	1,09	1,19	1,29	1,39	1,50	1,61	1,73	1,85
4	0,91	1,00	1,10	1,19	1,30	1,40	1,51	1,63	1,74	1,87
6	0,92	1,01	1,11	1,20	1,31	1,41	1,52	1,64	1,76	1,88
8	0,93	1,02	1,11	1,21	1,32	1,42	1,53	1,65	1,77	1,89
27,0	0,94	1,03	1,12	1,22	1,33	1,43	1,55	1,66	1,78	1,91
2	0,94	1,03	1,13	1,23	1,34	1,44	1,56	1,67	1,80	1,92
4	0,95	1,04	1,14	1,24	1,34	1,45	1,57	1,69	1,81	1,94
6	0,96	1,05	1,15	1,25	1,35	1,47	1,58	1,70	1,82	1,95
8	0,96	1,06	1,16	1,26	1,36	1,48	1,59	1,71	1,84	1,97
28,0	0,97	1,06	1,16	1,27	1,37	1,49	1,60	1,72	1,85	1,98
2	0,98	1,07	1,17	1,28	1,38	1,50	1,61	1,74	1,86	1,99
4	0,98	1,08	1,18	1,28	1,39	1,51	1,63	1,75	1,88	2,01
6	0,99	1,09	1,19	1,29	1,40	1,52	1,64	1,76	1,89	2,02
8	1,00	1,09	1,20	1,30	1,41	1,53	1,65	1,77	1,90	2,04
29,0	1,00	1,10	1,20	1,31	1,42	1,54	1,66	1,79	1,92	2,05
2	1,01	1,11	1,21	1,32	1,43	1,55	1,67	1,80	1,93	2,06
4	1,02	1,12	1,22	1,33	1,44	1,56	1,68	1,81	1,94	2,08
6	1,03	1,13	1,23	1,34	1,45	1,57	1,69	1,82	1,96	2,09
8	1,03	1,13	1,24	1,35	1,46	1,58	1,71	1,83	1,97	2,11
30,0	1,04	1,14	1,25	1,36	1,47	1,59	1,72	1,85	1,98	2,12

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.97,4 D.31	100,5 32	103,7 33	106,8 34	110,0 35	113,1 36	116,2 37	119,4 38	122,5 39	125,7 40
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	0,75	0,80	0,86	0,91	0,96	1,02	1,08	1,13	1,19	1,26
2	0,77	0,82	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10	1,16	1,22	1,28
4	0,78	0,84	0,89	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,31
6	0,80	0,85	0,91	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,27	1,33
8	0,82	0,87	0,92	0,98	1,04	1,10	1,16	1,22	1,29	1,36
11,0	0,83	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,25	1,31	1,38
2	0,85	0,90	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,27	1,34	1,41
4	0,86	0,92	0,98	1,04	1,10	1,16	1,23	1,29	1,36	1,43
6	0,88	0,93	0,99	1,05	1,12	1,18	1,25	1,32	1,39	1,46
8	0,89	0,95	1,01	1,07	1,14	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48
12,0	0,91	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22	1,29	1,36	1,43	1,51
2	0,92	0,98	1,04	1,11	1,17	1,24	1,31	1,38	1,46	1,53
4	0,94	1,00	1,06	1,13	1,19	1,26	1,33	1,41	1,48	1,56
6	0,95	1,01	1,08	1,14	1,21	1,28	1,35	1,43	1,51	1,58
8	0,97	1,03	1,09	1,16	1,23	1,30	1,38	1,45	1,53	1,61
13,0	0,98	1,05	1,11	1,18	1,25	1,32	1,40	1,47	1,55	1,63
2	1,00	1,06	1,13	1,20	1,27	1,34	1,42	1,50	1,58	1,66
4	1,01	1,08	1,15	1,22	1,29	1,36	1,44	1,52	1,60	1,68
6	1,03	1,09	1,16	1,23	1,31	1,38	1,46	1,54	1,62	1,71
8	1,04	1,11	1,18	1,25	1,33	1,40	1,48	1,57	1,65	1,73
14,0	1,06	1,13	1,20	1,27	1,35	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76
2	1,07	1,14	1,21	1,29	1,37	1,45	1,53	1,61	1,70	1,78
4	1,09	1,16	1,23	1,31	1,39	1,47	1,55	1,63	1,72	1,81
6	1,10	1,17	1,25	1,33	1,40	1,49	1,57	1,66	1,74	1,83
8	1,12	1,19	1,27	1,34	1,42	1,51	1,59	1,68	1,77	1,86
15,0	1,13	1,21	1,28	1,36	1,44	1,53	1,61	1,70	1,79	1,88
2	1,15	1,22	1,30	1,38	1,46	1,55	1,63	1,72	1,82	1,91
4	1,16	1,24	1,32	1,40	1,48	1,57	1,66	1,75	1,84	1,94
6	1,18	1,25	1,33	1,42	1,50	1,59	1,68	1,77	1,86	1,96
8	1,19	1,27	1,35	1,43	1,52	1,61	1,70	1,79	1,89	1,99
16,0	1,21	1,29	1,37	1,45	1,54	1,63	1,72	1,81	1,91	2,01
2	1,22	1,30	1,39	1,47	1,56	1,65	1,74	1,84	1,94	2,04
4	1,24	1,32	1,40	1,49	1,58	1,67	1,76	1,86	1,96	2,06
6	1,25	1,34	1,42	1,51	1,60	1,69	1,78	1,88	1,98	2,09
8	1,27	1,35	1,44	1,53	1,62	1,71	1,81	1,91	2,01	2,11
17,0	1,28	1,37	1,45	1,54	1,64	1,73	1,83	1,93	2,03	2,14
2	1,30	1,38	1,47	1,56	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,16
4	1,31	1,40	1,49	1,58	1,67	1,77	1,87	1,97	2,08	2,19
6	1,33	1,42	1,51	1,60	1,69	1,79	1,89	2,00	2,10	2,21
8	1,34	1,43	1,52	1,62	1,71	1,81	1,91	2,02	2,13	2,24
18,0	1,36	1,45	1,54	1,63	1,73	1,83	1,94	2,04	2,15	2,26
2	1,37	1,46	1,56	1,65	1,75	1,85	1,96	2,06	2,17	2,29
4	1,39	1,48	1,57	1,67	1,77	1,87	1,98	2,09	2,20	2,31
6	1,40	1,50	1,59	1,69	1,79	1,89	2,00	2,11	2,22	2,34
8	1,42	1,51	1,61	1,71	1,81	1,91	2,02	2,13	2,25	2,36
19,0	1,43	1,53	1,63	1,73	1,83	1,93	2,04	2,15	2,27	2,39
2	1,45	1,54	1,64	1,74	1,85	1,95	2,06	2,18	2,29	2,41
4	1,46	1,56	1,66	1,76	1,87	1,97	2,09	2,20	2,32	2,44
6	1,48	1,58	1,68	1,78	1,89	2,00	2,11	2,22	2,34	2,46
8	1,49	1,59	1,69	1,80	1,90	2,02	2,13	2,25	2,37	2,49
20,0	1,51	1,61	1,71	1,82	1,92	2,04	2,15	2,27	2,39	2,51

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 97,4 D. 31	100,5 32	103,7 33	106,8 34	110,0 35	113,1 36	116,2 37	119,4 38	122,5 39	125,7 40
Meter.	Inhalt: Cubimeter.									
20,0	1,51	1,61	1,71	1,82	1,92	2,04	2,15	2,27	2,39	2,51
2	1,52	1,62	1,73	1,83	1,94	2,06	2,17	2,29	2,41	2,54
4	1,54	1,64	1,74	1,85	1,96	2,08	2,19	2,31	2,44	2,56
6	1,55	1,66	1,76	1,87	1,98	2,10	2,21	2,34	2,46	2,59
8	1,57	1,67	1,78	1,89	2,00	2,12	2,24	2,36	2,48	2,61
21,0	1,59	1,69	1,80	1,91	2,02	2,14	2,26	2,38	2,51	2,64
2	1,60	1,71	1,81	1,92	2,04	2,16	2,28	2,40	2,53	2,66
4	1,62	1,72	1,83	1,94	2,06	2,18	2,30	2,43	2,56	2,69
6	1,63	1,74	1,85	1,96	2,08	2,20	2,32	2,45	2,58	2,71
8	1,65	1,75	1,86	1,98	2,10	2,22	2,34	2,47	2,60	2,74
22,0	1,66	1,77	1,88	2,00	2,12	2,24	2,37	2,50	2,63	2,76
2	1,68	1,79	1,90	2,02	2,14	2,26	2,39	2,52	2,65	2,79
4	1,69	1,80	1,92	2,03	2,16	2,28	2,41	2,54	2,68	2,81
6	1,71	1,82	1,93	2,05	2,17	2,30	2,43	2,56	2,70	2,84
8	1,72	1,83	1,95	2,07	2,19	2,32	2,45	2,59	2,72	2,87
23,0	1,74	1,85	1,97	2,09	2,21	2,34	2,47	2,61	2,75	2,89
2	1,75	1,87	1,98	2,11	2,23	2,36	2,49	2,63	2,77	2,92
4	1,77	1,88	2,00	2,12	2,25	2,38	2,52	2,65	2,80	2,94
6	1,78	1,90	2,02	2,14	2,27	2,40	2,54	2,68	2,82	2,97
8	1,80	1,91	2,04	2,16	2,29	2,42	2,56	2,70	2,84	2,99
24,0	1,81	1,93	2,05	2,18	2,31	2,44	2,58	2,72	2,87	3,02
2	1,83	1,95	2,07	2,20	2,33	2,46	2,60	2,74	2,89	3,04
4	1,84	1,96	2,09	2,22	2,35	2,48	2,62	2,77	2,91	3,07
6	1,86	1,98	2,10	2,23	2,37	2,50	2,65	2,79	2,94	3,09
8	1,87	1,99	2,12	2,25	2,39	2,52	2,67	2,81	2,96	3,12
25,0	1,89	2,01	2,14	2,27	2,41	2,54	2,69	2,84	2,99	3,14
2	1,90	2,03	2,16	2,29	2,42	2,57	2,71	2,86	3,01	3,17
4	1,92	2,04	2,17	2,31	2,44	2,59	2,73	2,88	3,03	3,19
6	1,93	2,06	2,19	2,32	2,46	2,61	2,75	2,90	3,06	3,22
8	1,95	2,07	2,21	2,34	2,48	2,63	2,77	2,93	3,08	3,24
26,0	1,96	2,09	2,22	2,36	2,50	2,65	2,80	2,95	3,11	3,27
2	1,98	2,11	2,24	2,38	2,52	2,67	2,82	2,97	3,13	3,29
4	1,99	2,12	2,26	2,40	2,54	2,69	2,84	2,99	3,15	3,32
6	2,01	2,14	2,28	2,42	2,56	2,71	2,86	3,02	3,18	3,34
8	2,02	2,16	2,29	2,43	2,58	2,73	2,88	3,04	3,20	3,37
27,0	2,04	2,17	2,31	2,45	2,60	2,75	2,90	3,06	3,23	3,39
2	2,05	2,19	2,33	2,47	2,62	2,77	2,92	3,08	3,25	3,42
4	2,07	2,20	2,34	2,49	2,64	2,79	2,95	3,11	3,27	3,44
6	2,08	2,22	2,36	2,51	2,66	2,81	2,97	3,13	3,30	3,47
8	2,10	2,24	2,38	2,52	2,67	2,83	2,99	3,15	3,32	3,49
28,0	2,11	2,25	2,39	2,54	2,69	2,85	3,01	3,18	3,34	3,52
2	2,13	2,27	2,41	2,56	2,71	2,87	3,03	3,20	3,37	3,54
4	2,14	2,28	2,43	2,58	2,73	2,89	3,05	3,22	3,39	3,57
6	2,16	2,30	2,45	2,60	2,75	2,91	3,08	3,24	3,42	3,59
8	2,17	2,32	2,46	2,61	2,77	2,93	3,10	3,27	3,44	3,62
29,0	2,19	2,33	2,48	2,63	2,79	2,95	3,12	3,29	3,46	3,64
2	2,20	2,35	2,50	2,65	2,81	2,97	3,14	3,31	3,49	3,67
4	2,22	2,36	2,51	2,67	2,83	2,99	3,16	3,33	3,51	3,69
6	2,23	2,38	2,53	2,69	2,85	3,01	3,18	3,36	3,54	3,72
8	2,25	2,40	2,55	2,71	2,87	3,03	3,20	3,38	3,56	3,74
30,0	2,26	2,41	2,57	2,72	2,89	3,05	3,23	3,40	3,58	3,77

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke.				Centimeter.					
	U. 128,8	131,9	135,1	138,2	141,4	144,5	147,7	150,8	153,9	157,1
	D. 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	1,32	1,39	1,45	1,52	1,59	1,66	1,73	1,81	1,89	1,96
2	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62	1,70	1,77	1,85	1,92	2,00
4	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,73	1,80	1,88	1,96	2,04
6	1,40	1,47	1,54	1,61	1,69	1,76	1,84	1,92	2,00	2,08
8	1,43	1,50	1,57	1,64	1,72	1,79	1,87	1,95	2,04	2,12
11,0	1,45	1,52	1,60	1,67	1,75	1,83	1,91	1,99	2,07	2,16
2	1,48	1,55	1,63	1,70	1,78	1,86	1,94	2,03	2,11	2,20
4	1,51	1,58	1,66	1,73	1,81	1,89	1,98	2,06	2,15	2,24
6	1,53	1,61	1,68	1,76	1,84	1,93	2,01	2,10	2,19	2,28
8	1,56	1,63	1,71	1,79	1,88	1,96	2,05	2,14	2,23	2,32
12,0	1,58	1,66	1,74	1,82	1,91	1,99	2,08	2,17	2,26	2,36
2	1,61	1,69	1,77	1,86	1,94	2,03	2,12	2,21	2,30	2,40
4	1,64	1,72	1,80	1,89	1,97	2,06	2,15	2,24	2,34	2,43
6	1,66	1,75	1,83	1,92	2,00	2,09	2,19	2,28	2,38	2,47
8	1,69	1,77	1,86	1,95	2,04	2,13	2,22	2,32	2,41	2,51
13,0	1,72	1,80	1,89	1,98	2,07	2,16	2,26	2,35	2,45	2,55
2	1,74	1,83	1,92	2,01	2,10	2,19	2,29	2,39	2,49	2,59
4	1,77	1,86	1,95	2,04	2,13	2,23	2,32	2,42	2,53	2,63
6	1,80	1,88	1,97	2,07	2,16	2,26	2,36	2,46	2,56	2,67
8	1,82	1,91	2,00	2,10	2,19	2,29	2,39	2,50	2,60	2,71
14,0	1,85	1,94	2,03	2,13	2,23	2,33	2,43	2,53	2,64	2,75
2	1,87	1,97	2,06	2,16	2,26	2,36	2,46	2,57	2,68	2,79
4	1,90	2,00	2,09	2,19	2,29	2,39	2,50	2,61	2,72	2,83
6	1,93	2,02	2,12	2,22	2,32	2,43	2,53	2,64	2,75	2,87
8	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,46	2,57	2,68	2,79	2,91
15,0	1,98	2,08	2,18	2,28	2,39	2,49	2,60	2,71	2,83	2,95
2	2,01	2,11	2,21	2,31	2,42	2,53	2,64	2,75	2,87	2,98
4	2,03	2,13	2,24	2,34	2,45	2,56	2,67	2,79	2,90	3,02
6	2,06	2,16	2,27	2,37	2,48	2,59	2,71	2,82	2,94	3,06
8	2,09	2,19	2,29	2,40	2,51	2,63	2,74	2,86	2,98	3,10
16,0	2,11	2,22	2,32	2,43	2,54	2,66	2,78	2,90	3,02	3,14
2	2,14	2,24	2,35	2,46	2,58	2,69	2,81	2,93	3,05	3,18
4	2,17	2,27	2,38	2,49	2,61	2,73	2,85	2,97	3,09	3,22
6	2,19	2,30	2,41	2,52	2,64	2,76	2,88	3,00	3,13	3,26
8	2,22	2,33	2,44	2,55	2,67	2,79	2,91	3,04	3,17	3,30
17,0	2,24	2,36	2,47	2,58	2,70	2,83	2,95	3,08	3,21	3,34
2	2,27	2,38	2,50	2,62	2,74	2,86	2,98	3,11	3,24	3,38
4	2,30	2,41	2,53	2,65	2,77	2,89	3,02	3,15	3,28	3,42
6	2,32	2,44	2,56	2,68	2,80	2,92	3,05	3,18	3,32	3,46
8	2,35	2,47	2,58	2,71	2,83	2,96	3,09	3,22	3,36	3,50
18,0	2,38	2,49	2,61	2,74	2,86	2,99	3,12	3,26	3,39	3,53
2	2,40	2,52	2,64	2,77	2,89	3,02	3,16	3,29	3,43	3,57
4	2,43	2,55	2,67	2,80	2,93	3,06	3,19	3,33	3,47	3,61
6	2,46	2,58	2,70	2,83	2,96	3,09	3,23	3,37	3,51	3,65
8	2,48	2,60	2,73	2,86	2,99	3,12	3,26	3,40	3,55	3,69
19,0	2,51	2,63	2,76	2,89	3,02	3,16	3,30	3,44	3,58	3,73
2	2,53	2,66	2,79	2,92	3,05	3,19	3,33	3,47	3,62	3,77
4	2,56	2,69	2,82	2,95	3,09	3,22	3,37	3,51	3,66	3,81
6	2,59	2,72	2,85	2,98	3,12	3,26	3,40	3,55	3,70	3,85
8	2,61	2,74	2,88	3,01	3,15	3,29	3,44	3,58	3,73	3,89
20,0	2,64	2,77	2,90	3,04	3,18	3,32	3,47	3,62	3,77	3,93

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 128,8 D. 41	131,9 42	135,1 43	138,2 44	141,4 45	144,5 46	147,7 47	150,8 48	153,9 49	157,1 50
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
20,0	2,64	2,77	2,90	3,04	3,18	3,32	3,47	3,62	3,77	3,93
2	2,67	2,80	2,93	3,07	3,21	3,36	3,50	3,66	3,81	3,97
4	2,69	2,83	2,96	3,10	3,24	3,39	3,54	3,69	3,85	4,01
6	2,72	2,85	2,99	3,13	3,28	3,42	3,57	3,73	3,88	4,04
8	2,75	2,88	3,02	3,16	3,31	3,46	3,61	3,76	3,92	4,08
21,0	2,77	2,91	3,05	3,19	3,34	3,49	3,64	3,80	3,96	4,12
2	2,80	2,94	3,08	3,22	3,37	3,52	3,68	3,84	4,00	4,16
4	2,83	2,96	3,11	3,25	3,40	3,56	3,71	3,87	4,04	4,20
6	2,85	2,99	3,14	3,28	3,44	3,59	3,75	3,91	4,07	4,24
8	2,88	3,02	3,17	3,31	3,47	3,62	3,78	3,94	4,11	4,28
22,0	2,90	3,05	3,19	3,35	3,50	3,66	3,82	3,98	4,15	4,32
2	2,93	3,08	3,22	3,38	3,53	3,69	3,85	4,02	4,19	4,36
4	2,96	3,10	3,25	3,41	3,56	3,72	3,89	4,05	4,22	4,40
6	2,98	3,13	3,28	3,44	3,59	3,76	3,92	4,09	4,26	4,44
8	3,01	3,16	3,31	3,47	3,63	3,79	3,96	4,13	4,30	4,48
23,0	3,04	3,19	3,34	3,50	3,66	3,82	3,99	4,16	4,34	4,52
2	3,06	3,21	3,37	3,53	3,69	3,86	4,03	4,20	4,37	4,56
4	3,09	3,24	3,40	3,56	3,72	3,89	4,06	4,23	4,41	4,59
6	3,12	3,27	3,43	3,59	3,75	3,92	4,09	4,27	4,45	4,63
8	3,14	3,30	3,46	3,62	3,79	3,96	4,13	4,31	4,49	4,67
24,0	3,17	3,33	3,49	3,65	3,82	3,99	4,16	4,34	4,53	4,71
2	3,20	3,35	3,51	3,68	3,85	4,02	4,20	4,38	4,56	4,75
4	3,22	3,38	3,54	3,71	3,88	4,06	4,23	4,42	4,60	4,79
6	3,25	3,41	3,57	3,74	3,91	4,09	4,27	4,45	4,64	4,83
8	3,27	3,44	3,60	3,77	3,94	4,12	4,30	4,49	4,68	4,87
25,0	3,30	3,46	3,63	3,80	3,98	4,15	4,34	4,52	4,71	4,91
2	3,33	3,49	3,66	3,83	4,01	4,19	4,37	4,56	4,75	4,95
4	3,35	3,52	3,69	3,86	4,04	4,22	4,41	4,60	4,79	4,99
6	3,38	3,55	3,72	3,89	4,07	4,25	4,44	4,63	4,83	5,03
8	3,41	3,57	3,75	3,92	4,10	4,29	4,48	4,67	4,87	5,07
26,0	3,43	3,60	3,78	3,95	4,14	4,32	4,51	4,70	4,90	5,11
2	3,46	3,63	3,80	3,98	4,17	4,35	4,55	4,74	4,94	5,14
4	3,49	3,66	3,83	4,01	4,20	4,39	4,58	4,78	4,98	5,18
6	3,51	3,69	3,86	4,04	4,23	4,42	4,61	4,81	5,02	5,22
8	3,54	3,71	3,89	4,08	4,26	4,45	4,65	4,85	5,05	5,26
27,0	3,56	3,74	3,92	4,11	4,29	4,49	4,68	4,89	5,09	5,30
2	3,59	3,77	3,95	4,14	4,33	4,52	4,72	4,92	5,13	5,34
4	3,62	3,80	3,98	4,17	4,36	4,55	4,75	4,96	5,17	5,38
6	3,64	3,82	4,01	4,20	4,39	4,59	4,79	4,99	5,20	5,42
8	3,67	3,85	4,04	4,23	4,42	4,62	4,82	5,03	5,24	5,46
28,0	3,70	3,88	4,07	4,26	4,45	4,65	4,86	5,07	5,28	5,50
2	3,72	3,91	4,10	4,29	4,49	4,69	4,89	5,10	5,32	5,54
4	3,75	3,93	4,12	4,32	4,52	4,72	4,93	5,14	5,36	5,58
6	3,78	3,96	4,15	4,35	4,55	4,75	4,96	5,18	5,39	5,62
8	3,80	3,99	4,18	4,38	4,58	4,79	5,00	5,21	5,43	5,65
29,0	3,83	4,02	4,21	4,41	4,61	4,82	5,03	5,25	5,47	5,69
2	3,86	4,05	4,24	4,44	4,64	4,85	5,07	5,28	5,51	5,73
4	3,88	4,07	4,27	4,47	4,68	4,89	5,10	5,32	5,54	5,77
6	3,91	4,10	4,30	4,50	4,71	4,92	5,14	5,36	5,58	5,81
8	3,93	4,13	4,33	4,53	4,74	4,95	5,17	5,39	5,62	5,85
30,0	3,96	4,16	4,36	4,56	4,77	4,99	5,20	5,43	5,66	5,89

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.160,2 D.51	163,4 52	166,5 53	169,6 54	172,8 55	175,9 56	179,1 57	182,2 58	185,4 59	188,5 60
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	2,04	2,12	2,21	2,29	2,38	2,46	2,55	2,64	2,73	2,83
2	2,08	2,17	2,25	2,34	2,42	2,51	2,60	2,69	2,79	2,88
4	2,12	2,21	2,29	2,38	2,47	2,56	2,65	2,75	2,84	2,94
6	2,17	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,70	2,80	2,90	3,00
8	2,21	2,29	2,38	2,47	2,57	2,66	2,76	2,85	2,95	3,05
11,0	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11
2	2,29	2,38	2,47	2,57	2,66	2,76	2,86	2,96	3,06	3,17
4	2,33	2,42	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,12	3,22
6	2,37	2,46	2,56	2,66	2,76	2,86	2,96	3,06	3,17	3,28
8	2,41	2,51	2,60	2,70	2,80	2,91	3,01	3,12	3,23	3,34
12,0	2,45	2,55	2,65	2,75	2,85	2,96	3,06	3,17	3,28	3,39
2	2,49	2,59	2,69	2,79	2,90	3,00	3,11	3,22	3,34	3,45
4	2,53	2,63	2,74	2,84	2,95	3,05	3,16	3,28	3,39	3,51
6	2,57	2,68	2,78	2,89	2,99	3,10	3,22	3,33	3,44	3,56
8	2,61	2,72	2,82	2,93	3,04	3,15	3,27	3,38	3,50	3,62
13,0	2,66	2,76	2,87	2,98	3,09	3,20	3,32	3,43	3,55	3,68
2	2,70	2,80	2,91	3,02	3,14	3,25	3,37	3,49	3,61	3,73
4	2,74	2,85	2,96	3,07	3,18	3,30	3,42	3,54	3,66	3,79
6	2,78	2,89	3,00	3,11	3,23	3,35	3,47	3,59	3,72	3,85
8	2,82	2,93	3,04	3,16	3,28	3,40	3,52	3,65	3,77	3,90
14,0	2,86	2,97	3,09	3,21	3,33	3,45	3,57	3,70	3,83	3,96
2	2,90	3,02	3,13	3,25	3,37	3,50	3,62	3,75	3,88	4,01
4	2,94	3,06	3,18	3,30	3,42	3,55	3,67	3,80	3,94	4,07
6	2,98	3,10	3,22	3,34	3,47	3,60	3,73	3,86	3,99	4,13
8	3,02	3,14	3,27	3,39	3,52	3,65	3,78	3,91	4,05	4,18
15,0	3,06	3,19	3,31	3,44	3,56	3,69	3,83	3,96	4,10	4,24
2	3,11	3,23	3,35	3,48	3,61	3,74	3,88	4,02	4,16	4,30
4	3,15	3,27	3,40	3,53	3,66	3,79	3,93	4,07	4,21	4,35
6	3,19	3,31	3,44	3,57	3,71	3,84	3,98	4,12	4,26	4,41
8	3,23	3,36	3,49	3,62	3,75	3,89	4,03	4,17	4,32	4,47
16,0	3,27	3,40	3,53	3,66	3,80	3,94	4,08	4,23	4,37	4,52
2	3,31	3,44	3,57	3,71	3,85	3,99	4,13	4,28	4,43	4,58
4	3,35	3,48	3,62	3,76	3,90	4,04	4,18	4,33	4,48	4,64
6	3,39	3,53	3,66	3,80	3,94	4,09	4,24	4,39	4,54	4,69
8	3,43	3,57	3,71	3,85	3,99	4,14	4,29	4,44	4,59	4,75
17,0	3,47	3,61	3,75	3,89	4,04	4,19	4,34	4,49	4,65	4,81
2	3,51	3,65	3,79	3,94	4,09	4,24	4,39	4,54	4,70	4,86
4	3,55	3,70	3,84	3,98	4,13	4,29	4,44	4,60	4,76	4,92
6	3,60	3,74	3,88	4,03	4,18	4,33	4,49	4,65	4,81	4,98
8	3,64	3,78	3,93	4,08	4,23	4,38	4,54	4,70	4,87	5,03
18,0	3,68	3,82	3,97	4,12	4,28	4,43	4,59	4,76	4,92	5,09
2	3,72	3,87	4,02	4,17	4,32	4,48	4,64	4,81	4,98	5,15
4	3,76	3,91	4,06	4,21	4,37	4,53	4,70	4,86	5,03	5,20
6	3,80	3,95	4,10	4,26	4,42	4,58	4,75	4,91	5,09	5,26
8	3,84	3,99	4,15	4,31	4,47	4,63	4,80	4,97	5,14	5,32
19,0	3,88	4,04	4,19	4,35	4,51	4,68	4,85	5,02	5,19	5,37
2	3,92	4,08	4,24	4,40	4,56	4,73	4,90	5,07	5,25	5,43
4	3,96	4,12	4,28	4,44	4,61	4,78	4,95	5,13	5,30	5,49
6	4,00	4,16	4,32	4,49	4,66	4,83	5,00	5,18	5,36	5,54
8	4,04	4,20	4,37	4,53	4,70	4,88	5,05	5,23	5,41	5,60
20,0	4,09	4,25	4,41	4,58	4,75	4,93	5,10	5,28	5,47	5,65

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 160,2	163,4	166 5	169,6	172,8	175,9	179,1	182,2	185,4	188,5
	D. 51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
20,0	4,09	4,25	4,41	4,58	4,75	4,93	5,10	5,28	5,47	5,65
2	4,13	4,29	4,46	4,63	4,80	4,98	5,15	5,34	5,52	5,71
4	4,17	4,33	4,50	4,67	4,85	5,02	5,21	5,39	5,58	5,77
6	4,21	4,37	4,54	4,72	4,89	5,07	5,26	5,44	5,63	5,82
8	4,25	4,42	4,59	4,76	4,94	5,12	5,31	5,50	5,69	5,88
21,0	4,29	4,46	4,63	4,81	4,99	5,17	5,36	5,55	5,74	5,94
2	4,33	4,50	4,68	4,86	5,04	5,22	5,41	5,60	5,80	5,99
4	4,37	4,54	4,72	4,90	5,08	5,27	5,46	5,65	5,85	6,05
6	4,41	4,59	4,77	4,95	5,13	5,32	5,51	5,71	5,91	6,11
8	4,45	4,63	4,81	4,99	5,18	5,37	5,56	5,76	5,96	6,16
22,0	4,49	4,67	4,85	5,04	5,23	5,42	5,61	5,81	6,01	6,22
2	4,54	4,71	4,90	5,08	5,27	5,47	5,66	5,87	6,07	6,28
4	4,58	4,76	4,94	5,13	5,32	5,52	5,72	5,92	6,12	6,33
6	4,62	4,80	4,99	5,18	5,37	5,57	5,77	5,97	6,18	6,39
8	4,66	4,84	5,03	5,22	5,42	5,62	5,82	6,02	6,23	6,45
23,0	4,70	4,88	5,07	5,27	5,46	5,66	5,87	6,08	6,29	6,50
2	4,74	4,93	5,12	5,31	5,51	5,71	5,92	6,13	6,34	6,56
4	4,78	4,97	5,16	5,36	5,56	5,76	5,97	6,18	6,40	6,62
6	4,82	5,01	5,21	5,40	5,61	5,81	6,02	6,24	6,45	6,67
8	4,86	5,05	5,25	5,45	5,65	5,86	6,07	6,29	6,51	6,73
24,0	4,90	5,10	5,29	5,50	5,70	5,91	6,12	6,34	6,56	6,79
2	4,94	5,14	5,34	5,54	5,75	5,96	6,18	6,39	6,62	6,84
4	4,98	5,18	5,38	5,59	5,80	6,01	6,23	6,45	6,67	6,90
6	5,03	5,22	5,43	5,63	5,84	6,06	6,28	6,50	6,73	6,96
8	5,07	5,27	5,47	5,68	5,89	6,11	6,33	6,55	6,78	7,01
25,0	5,11	5,31	5,52	5,73	5,94	6,16	6,38	6,61	6,83	7,07
2	5,15	5,35	5,56	5,77	5,99	6,21	6,43	6,66	6,89	7,13
4	5,19	5,39	5,60	5,82	6,03	6,26	6,48	6,71	6,94	7,18
6	5,23	5,44	5,65	5,86	6,08	6,31	6,53	6,76	7,00	7,24
8	5,27	5,48	5,69	5,91	6,13	6,35	6,58	6,82	7,05	7,29
26,0	5,31	5,52	5,74	5,95	6,18	6,40	6,63	6,87	7,11	7,35
2	5,35	5,56	5,78	6,00	6,22	6,45	6,69	6,92	7,16	7,41
4	5,39	5,61	5,82	6,05	6,27	6,50	6,74	6,98	7,22	7,46
6	5,43	5,65	5,87	6,09	6,32	6,55	6,79	7,03	7,27	7,52
8	5,47	5,69	5,91	6,14	6,37	6,60	6,84	7,08	7,33	7,58
27,0	5,52	5,73	5,96	6,18	6,41	6,65	6,89	7,13	7,38	7,63
2	5,56	5,78	6,00	6,23	6,46	6,70	6,94	7,19	7,44	7,69
4	5,60	5,82	6,04	6,28	6,51	6,75	6,99	7,24	7,49	7,75
6	5,64	5,86	6,09	6,32	6,56	6,80	7,04	7,29	7,55	7,80
8	5,68	5,90	6,13	6,37	6,60	6,85	7,09	7,34	7,60	7,86
28,0	5,72	5,95	6,18	6,41	6,65	6,90	7,14	7,40	7,66	7,92
2	5,76	5,99	6,22	6,46	6,70	6,95	7,20	7,45	7,71	7,97
4	5,80	6,03	6,27	6,50	6,75	6,99	7,25	7,50	7,76	8,03
6	5,84	6,07	6,31	6,55	6,79	7,04	7,30	7,56	7,82	8,09
8	5,88	6,12	6,35	6,60	6,84	7,09	7,35	7,61	7,87	8,14
29,0	5,92	6,16	6,40	6,64	6,89	7,14	7,40	7,66	7,93	8,20
2	5,97	6,20	6,44	6,69	6,94	7,19	7,45	7,71	7,98	8,26
4	6,01	6,24	6,49	6,73	6,98	7,24	7,50	7,77	8,04	8,31
6	6,05	6,29	6,53	6,78	7,03	7,29	7,55	7,82	8,09	8,37
8	6,09	6,33	6,57	6,82	7,08	7,34	7,60	7,87	8,15	8,43
30,0	6,13	6,37	6,62	6,87	7,13	7,39	7,66	7,93	8,20	8,48

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 191,6	194,8	197,9	201,1	204,2	207,3	210,5	213,6	216,8	219,9
	D. 61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Meter	Inhalt: Cubimeter.									
10,0	2,92	3,02	3,12	3,22	3,32	3,42	3,53	3,63	3,74	3,85
2	2,98	3,08	3,18	3,28	3,38	3,49	3,60	3,70	3,81	3,93
4	3,04	3,14	3,24	3,35	3,45	3,56	3,67	3,78	3,89	4,00
6	3,10	3,20	3,30	3,41	3,52	3,63	3,74	3,85	3,96	4,08
8	3,16	3,26	3,37	3,47	3,58	3,69	3,81	3,92	4,04	4,16
11,0	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65	3,76	3,88	3,99	4,11	4,23
2	3,27	3,38	3,49	3,60	3,72	3,83	3,95	4,07	4,19	4,31
4	3,33	3,44	3,55	3,67	3,78	3,90	4,02	4,14	4,26	4,39
6	3,39	3,50	3,62	3,73	3,85	3,97	4,09	4,21	4,34	4,46
8	3,45	3,56	3,68	3,80	3,92	4,04	4,16	4,29	4,41	4,54
12,0	3,51	3,62	3,74	3,86	3,98	4,11	4,23	4,36	4,49	4,62
2	3,57	3,68	3,80	3,92	4,05	4,17	4,30	4,43	4,56	4,70
4	3,62	3,74	3,87	3,99	4,11	4,24	4,37	4,50	4,64	4,77
6	3,68	3,80	3,93	4,05	4,18	4,31	4,44	4,58	4,71	4,85
8	3,74	3,86	3,99	4,12	4,25	4,38	4,51	4,65	4,79	4,93
13,0	3,80	3,92	4,05	4,18	4,31	4,45	4,58	4,72	4,86	5,00
2	3,86	3,99	4,11	4,25	4,38	4,52	4,65	4,79	4,94	5,08
4	3,92	4,05	4,18	4,31	4,45	4,58	4,72	4,87	5,01	5,16
6	3,97	4,11	4,24	4,38	4,51	4,65	4,79	4,94	5,09	5,23
8	4,03	4,17	4,30	4,44	4,58	4,72	4,87	5,01	5,16	5,31
14,0	4,09	4,23	4,36	4,50	4,65	4,79	4,94	5,08	5,23	5,39
2	4,15	4,29	4,43	4,57	4,71	4,86	5,01	5,16	5,31	5,46
4	4,21	4,35	4,49	4,63	4,78	4,93	5,08	5,23	5,38	5,54
6	4,27	4,41	4,55	4,70	4,84	4,99	5,15	5,30	5,46	5,62
8	4,33	4,47	4,61	4,76	4,91	5,06	5,22	5,37	5,53	5,70
15,0	4,38	4,53	4,68	4,83	4,98	5,13	5,29	5,45	5,61	5,77
2	4,44	4,59	4,74	4,89	5,04	5,20	5,36	5,52	5,68	5,85
4	4,50	4,65	4,80	4,95	5,11	5,27	5,43	5,59	5,76	5,93
6	4,56	4,71	4,86	5,02	5,18	5,34	5,50	5,67	5,83	6,00
8	4,62	4,77	4,93	5,08	5,24	5,41	5,57	5,74	5,91	6,08
16,0	4,68	4,83	4,99	5,15	5,31	5,47	5,64	5,81	5,98	6,16
2	4,73	4,89	5,05	5,21	5,38	5,54	5,71	5,88	6,06	6,23
4	4,79	4,95	5,11	5,28	5,44	5,61	5,78	5,96	6,13	6,31
6	4,85	5,01	5,17	5,34	5,51	5,68	5,85	6,03	6,21	6,39
8	4,91	5,07	5,24	5,40	5,57	5,75	5,92	6,10	6,28	6,47
17,0	4,97	5,13	5,30	5,47	5,64	5,82	5,99	6,17	6,36	6,54
2	5,03	5,19	5,36	5,53	5,71	5,88	6,06	6,25	6,43	6,62
4	5,09	5,25	5,42	5,60	5,77	5,95	6,13	6,32	6,51	6,70
6	5,14	5,31	5,49	5,66	5,84	6,02	6,21	6,39	6,58	6,77
8	5,20	5,37	5,55	5,73	5,91	6,09	6,28	6,46	6,66	6,85
18,0	5,26	5,43	5,61	5,79	5,97	6,16	6,35	6,54	6,73	6,93
2	5,32	5,49	5,67	5,85	6,04	6,23	6,42	6,61	6,81	7,00
4	5,38	5,56	5,74	5,92	6,11	6,29	6,49	6,68	6,88	7,08
6	5,44	5,62	5,80	5,98	6,17	6,36	6,56	6,75	6,96	7,16
8	5,49	5,68	5,86	6,05	6,24	6,43	6,63	6,83	7,03	7,24
19,0	5,55	5,74	5,92	6,11	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,31
2	5,61	5,80	5,99	6,18	6,37	6,57	6,77	6,97	7,18	7,39
4	5,67	5,86	6,05	6,24	6,44	6,64	6,84	7,05	7,25	7,47
6	5,73	5,92	6,11	6,31	6,50	6,71	6,91	7,12	7,33	7,54
8	5,79	5,98	6,17	6,37	6,57	6,77	6,98	7,19	7,40	7,62
20,0	5,84	6,04	6,23	6,43	6,64	6,84	7,05	7,26	7,48	7,70

Massentafel für **Stämme** nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.191,6	194,8	197,9	201,1	204,2	207,3	210,5	213,6	216,8	219,9
	D.61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Meter.	Inhalt: Cubliometer.									
20,0	5,84	6,04	6,23	6,43	6,64	6,84	7,05	7,26	7,48	7,70
2	5,90	6,10	6,30	6,50	6,70	6,91	7,12	7,34	7,55	7,77
4	5,96	6,16	6,36	6,56	6,77	6,98	7,19	7,41	7,63	7,85
6	6,02	6,22	6,42	6,63	6,84	7,05	7,26	7,48	7,70	7,93
8	6,08	6,28	6,48	6,69	6,90	7,12	7,33	7,55	7,78	8,00
21,0	6,14	6,34	6,55	6,76	6,97	7,18	7,40	7,63	7,85	8,08
2	6,20	6,40	6,61	6,82	7,03	7,25	7,47	7,70	7,93	8,16
4	6,25	6,46	6,67	6,88	7,10	7,32	7,54	7,77	8,00	8,24
6	6,31	6,52	6,73	6,95	7,17	7,39	7,62	7,84	8,08	8,31
8	6,37	6,58	6,80	7,01	7,23	7,46	7,69	7,92	8,15	8,39
22,0	6,43	6,64	6,86	7,08	7,30	7,53	7,76	7,99	8,23	8,47
2	6,49	6,70	6,92	7,14	7,37	7,60	7,83	8,06	8,30	8,54
4	6,55	6,76	6,98	7,21	7,43	7,66	7,90	8,13	8,38	8,62
6	6,60	6,82	7,04	7,27	7,50	7,73	7,97	8,21	8,45	8,70
8	6,66	6,88	7,11	7,33	7,57	7,80	8,04	8,28	8,53	8,77
23,0	6,72	6,94	7,17	7,40	7,63	7,87	8,11	8,35	8,60	8,85
2	6,78	7,00	7,23	7,46	7,70	7,94	8,18	8,43	8,68	8,93
4	6,84	7,06	7,29	7,53	7,76	8,01	8,25	8,50	8,75	9,01
6	6,90	7,13	7,36	7,59	7,83	8,07	8,32	8,57	8,82	9,08
8	6,96	7,19	7,42	7,66	7,90	8,14	8,39	8,64	8,90	9,16
24,0	7,01	7,25	7,48	7,72	7,96	8,21	8,46	8,72	8,97	9,24
2	7,07	7,31	7,54	7,79	8,03	8,28	8,53	8,79	9,05	9,31
4	7,13	7,37	7,61	7,85	8,10	8,35	8,60	8,86	9,12	9,39
6	7,19	7,43	7,67	7,91	8,16	8,42	8,67	8,93	9,20	9,47
8	7,25	7,49	7,73	7,98	8,23	8,48	8,74	9,01	9,27	9,54
25,0	7,31	7,55	7,79	8,04	8,30	8,55	8,81	9,08	9,35	9,62
2	7,36	7,61	7,86	8,11	8,36	8,62	8,88	9,15	9,42	9,70
4	7,42	7,67	7,92	8,17	8,43	8,69	8,96	9,22	9,50	9,78
6	7,48	7,73	7,98	8,24	8,49	8,76	9,03	9,30	9,57	9,85
8	7,54	7,79	8,04	8,30	8,56	8,83	9,10	9,37	9,65	9,93
26,0	7,60	7,85	8,10	8,36	8,63	8,90	9,17	9,44	9,72	10,01
2	7,66	7,91	8,17	8,43	8,69	8,96	9,24	9,52	9,80	10,08
4	7,72	7,97	8,23	8,49	8,76	9,03	9,31	9,59	9,87	10,16
6	7,77	8,03	8,29	8,56	8,83	9,10	9,38	9,66	9,95	10,24
8	7,83	8,09	8,35	8,62	8,89	9,17	9,45	9,73	10,02	10,31
27,0	7,89	8,15	8,42	8,69	8,96	9,24	9,52	9,81	10,10	10,39
2	7,95	8,21	8,48	8,75	9,03	9,31	9,59	9,88	10,17	10,47
4	8,01	8,27	8,54	8,81	9,09	9,37	9,66	9,95	10,25	10,54
6	8,07	8,33	8,60	8,88	9,16	9,44	9,73	10,02	10,32	10,62
8	8,12	8,39	8,67	8,94	9,22	9,51	9,80	10,10	10,40	10,70
28,0	8,18	8,45	8,73	9,01	9,29	9,58	9,87	10,17	10,47	10,78
2	8,24	8,51	8,79	9,07	9,36	9,65	9,94	10,24	10,54	10,85
4	8,30	8,57	8,85	9,14	9,42	9,72	10,01	10,31	10,62	10,93
6	8,36	8,63	8,92	9,20	9,49	9,78	10,08	10,39	10,69	11,01
8	8,42	8,69	8,98	9,26	9,56	9,85	10,15	10,46	10,77	11,08
29,0	8,48	8,76	9,04	9,33	9,62	9,92	10,22	10,53	10,84	11,16
2	8,53	8,82	9,10	9,39	9,69	9,99	10,29	10,60	10,92	11,24
4	8,59	8,88	9,16	9,46	9,76	10,06	10,37	10,68	10,99	11,31
6	8,65	8,94	9,23	9,52	9,82	10,13	10,44	10,75	11,07	11,39
8	8,71	9,00	9,29	9,59	9,89	10,20	10,51	10,82	11,14	11,47
30,0	8,77	9,06	9,35	9,65	9,95	10,26	10,58	10,90	11,22	11,55

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 223,1 D. 71	226,2 72	229,3 73	232,5 74	235,6 75	238,8 76	241,9 77	245,0 78	248,2 79	251,3 80
Meter.	Inhalt: Cubimeter.									
10,0	3,96	4,07	4,19	4,30	4,42	4,54	4,66	4,78	4,90	5,03
2	4,04	4,15	4,27	4,39	4,51	4,63	4,75	4,87	5,00	5,13
4	4,12	4,23	4,35	4,47	4,59	4,72	4,84	4,97	5,10	5,23
6	4,20	4,32	4,44	4,56	4,68	4,81	4,94	5,07	5,20	5,33
8	4,28	4,40	4,52	4,64	4,77	4,90	5,03	5,16	5,29	5,43
11,0	4,36	4,48	4,60	4,73	4,86	4,99	5,12	5,26	5,39	5,53
2	4,43	4,56	4,69	4,82	4,95	5,08	5,22	5,35	5,49	5,63
4	4,51	4,64	4,77	4,90	5,04	5,17	5,31	5,45	5,59	5,73
6	4,59	4,72	4,86	4,99	5,12	5,26	5,40	5,54	5,69	5,83
8	4,67	4,80	4,94	5,07	5,21	5,35	5,49	5,64	5,78	5,93
12,0	4,75	4,89	5,02	5,16	5,30	5,44	5,59	5,73	5,88	6,03
2	4,83	4,97	5,11	5,25	5,39	5,53	5,68	5,83	5,98	6,13
4	4,91	5,05	5,19	5,33	5,48	5,63	5,77	5,93	6,08	6,23
6	4,99	5,13	5,27	5,42	5,57	5,72	5,87	6,02	6,18	6,33
8	5,07	5,21	5,36	5,51	5,65	5,81	5,96	6,12	6,27	6,43
13,0	5,15	5,29	5,44	5,59	5,74	5,90	6,05	6,21	6,37	6,53
2	5,23	5,37	5,52	5,68	5,83	5,99	6,15	6,31	6,47	6,64
4	5,31	5,46	5,61	5,76	5,92	6,08	6,24	6,40	6,57	6,74
6	5,38	5,54	5,69	5,85	6,01	6,17	6,33	6,50	6,67	6,84
8	5,46	5,62	5,78	5,94	6,10	6,26	6,43	6,59	6,76	6,94
14,0	5,54	5,70	5,86	6,02	6,19	6,35	6,52	6,69	6,86	7,04
2	5,62	5,78	5,94	6,11	6,27	6,44	6,61	6,79	6,96	7,14
4	5,70	5,86	6,03	6,19	6,36	6,53	6,71	6,88	7,06	7,24
6	5,78	5,94	6,11	6,28	6,45	6,62	6,80	6,98	7,16	7,34
8	5,86	6,03	6,19	6,37	6,54	6,71	6,89	7,07	7,25	7,44
15,0	5,94	6,11	6,28	6,45	6,63	6,80	6,98	7,17	7,35	7,54
2	6,02	6,19	6,36	6,54	6,72	6,90	7,08	7,26	7,45	7,64
4	6,10	6,27	6,45	6,62	6,80	6,99	7,17	7,36	7,55	7,74
6	6,18	6,35	6,53	6,71	6,89	7,08	7,26	7,45	7,65	7,84
8	6,26	6,43	6,61	6,80	6,98	7,17	7,36	7,55	7,74	7,94
16,0	6,33	6,51	6,70	6,88	7,07	7,26	7,45	7,65	7,84	8,04
2	6,41	6,60	6,78	6,97	7,16	7,35	7,54	7,74	7,94	8,14
4	6,49	6,68	6,86	7,05	7,25	7,44	7,64	7,84	8,04	8,24
6	6,57	6,76	6,95	7,14	7,33	7,53	7,73	7,93	8,14	8,34
8	6,65	6,84	7,03	7,23	7,42	7,62	7,82	8,03	8,23	8,44
17,0	6,73	6,92	7,12	7,31	7,51	7,71	7,92	8,12	8,33	8,55
2	6,81	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,01	8,22	8,43	8,65
4	6,89	7,08	7,28	7,48	7,69	7,89	8,10	8,31	8,53	8,75
6	6,97	7,17	7,37	7,57	7,78	7,98	8,20	8,41	8,63	8,85
8	7,05	7,25	7,45	7,66	7,86	8,07	8,29	8,51	8,72	8,95
18,0	7,13	7,33	7,53	7,74	7,95	8,17	8,38	8,60	8,82	9,05
2	7,21	7,41	7,62	7,83	8,04	8,26	8,48	8,70	8,92	9,15
4	7,28	7,49	7,70	7,91	8,13	8,35	8,57	8,79	9,02	9,25
6	7,36	7,57	7,78	8,00	8,22	8,44	8,66	8,89	9,12	9,35
8	7,44	7,65	7,87	8,09	8,31	8,53	8,75	8,98	9,22	9,45
19,0	7,52	7,74	7,95	8,17	8,39	8,62	8,85	9,08	9,31	9,55
2	7,60	7,82	8,04	8,26	8,48	8,71	8,94	9,17	9,41	9,65
4	7,68	7,90	8,12	8,34	8,57	8,80	9,03	9,27	9,51	9,75
6	7,76	7,98	8,20	8,43	8,66	8,89	9,13	9,37	9,61	9,85
8	7,84	8,06	8,29	8,52	8,75	8,98	9,22	9,46	9,71	9,95
20,0	7,92	8,14	8,37	8,60	8,84	9,07	9,31	9,56	9,80	10,05

Massentafel für **Stämme** nach **Mittenstärke**.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 223,1 D. 71	226,2 72	229,3 73	232,5 74	235,6 75	238,8 76	241,9 77	245,0 78	248,2 79	251,3 80
Meter.	Inhalt: Cubimeter.									
20,0	7,92	8,14	8,37	8,60	8,84	9,07	9,31	9,56	9,80	10,05
2	8,00	8,22	8,45	8,69	8,92	9,16	9,41	9,65	9,90	10,15
4	8,08	8,31	8,54	8,77	9,01	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25
6	8,16	8,39	8,62	8,86	9,10	9,35	9,59	9,84	10,10	10,35
8	8,24	8,47	8,71	8,95	9,19	9,44	9,69	9,94	10,20	10,46
21,0	8,31	8,55	8,79	9,03	9,28	9,53	9,78	10,03	10,29	10,56
2	8,39	8,63	8,87	9,12	9,37	9,62	9,87	10,13	10,39	10,66
4	8,47	8,71	8,96	9,20	9,45	9,71	9,97	10,23	10,49	10,76
6	8,55	8,79	9,04	9,29	9,54	9,80	10,06	10,32	10,59	10,86
8	8,63	8,88	9,12	9,38	9,63	9,89	10,15	10,42	10,69	10,96
22,0	8,71	8,96	9,21	9,46	9,72	9,98	10,24	10,51	10,78	11,06
2	8,79	9,04	9,29	9,55	9,81	10,07	10,34	10,61	10,88	11,16
4	8,87	9,12	9,38	9,63	9,90	10,16	10,43	10,70	10,98	11,26
6	8,95	9,20	9,46	9,72	9,98	10,25	10,52	10,80	11,08	11,36
8	9,03	9,28	9,54	9,81	10,07	10,34	10,62	10,89	11,18	11,46
23,0	9,11	9,36	9,63	9,89	10,16	10,43	10,71	10,99	11,27	11,56
2	9,19	9,45	9,71	9,98	10,25	10,52	10,80	11,09	11,37	11,66
4	9,26	9,53	9,79	10,06	10,34	10,62	10,90	11,18	11,47	11,76
6	9,34	9,61	9,88	10,15	10,43	10,71	10,99	11,28	11,57	11,86
8	9,42	9,69	9,96	10,24	10,51	10,80	11,08	11,37	11,67	11,96
24,0	9,50	9,77	10,04	10,32	10,60	10,89	11,18	11,47	11,76	12,06
2	9,58	9,85	10,13	10,41	10,69	10,98	11,27	11,56	11,86	12,16
4	9,66	9,93	10,21	10,49	10,78	11,07	11,36	11,66	11,96	12,26
6	9,74	10,02	10,30	10,58	10,87	11,16	11,46	11,75	12,06	12,37
8	9,82	10,10	10,38	10,67	10,96	11,25	11,55	11,85	12,16	12,47
25,0	9,90	10,18	10,46	10,75	11,04	11,34	11,64	11,95	12,25	12,57
2	9,98	10,26	10,55	10,84	11,13	11,43	11,73	12,04	12,35	12,67
4	10,06	10,34	10,63	10,92	11,22	11,52	11,83	12,14	12,45	12,77
6	10,14	10,42	10,71	11,01	11,31	11,61	11,92	12,23	12,55	12,87
8	10,21	10,50	10,80	11,10	11,40	11,70	12,01	12,33	12,65	12,97
26,0	10,29	10,59	10,88	11,18	11,49	11,79	12,11	12,42	12,74	13,07
2	10,37	10,67	10,97	11,27	11,57	11,89	12,20	12,52	12,84	13,17
4	10,45	10,75	11,05	11,35	11,66	11,98	12,29	12,61	12,94	13,27
6	10,53	10,83	11,13	11,44	11,75	12,07	12,39	12,71	13,04	13,37
8	10,61	10,91	11,22	11,53	11,84	12,16	12,48	12,81	13,14	13,47
27,0	10,69	10,99	11,30	11,61	11,93	12,25	12,57	12,90	13,23	13,57
2	10,77	11,07	11,38	11,70	12,02	12,34	12,67	13,00	13,33	13,67
4	10,85	11,16	11,47	11,78	12,10	12,43	12,76	13,09	13,43	13,77
6	10,93	11,24	11,55	11,87	12,19	12,52	12,85	13,19	13,53	13,87
8	11,01	11,32	11,64	11,96	12,28	12,61	12,95	13,28	13,63	13,97
28,0	11,09	11,40	11,72	12,04	12,37	12,70	13,04	13,38	13,72	14,07
2	11,16	11,48	11,80	12,13	12,46	12,79	13,13	13,47	13,82	14,17
4	11,24	11,56	11,89	12,21	12,55	12,88	13,22	13,57	13,92	14,28
6	11,32	11,64	11,97	12,30	12,64	12,97	13,32	13,67	14,02	14,38
8	11,40	11,73	12,05	12,39	12,72	13,07	13,41	13,76	14,12	14,48
29,0	11,48	11,81	12,14	12,47	12,81	13,16	13,50	13,86	14,21	14,58
2	11,56	11,89	12,22	12,56	12,90	13,25	13,60	13,95	14,31	14,68
4	11,64	11,97	12,31	12,64	12,99	13,34	13,69	14,05	14,41	14,78
6	11,72	12,05	12,39	12,73	13,08	13,43	13,78	14,14	14,51	14,88
8	11,80	12,13	12,47	12,82	13,17	13,52	13,88	14,24	14,61	14,98
30,0	11,88	12,21	12,56	12,90	13,25	13,61	13,97	14,34	14,71	15,08

Massentafel für **Stämme** nach **Mittenstärke**.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 254,5 D. 81	257,6 82	260,7 83	263,9 84	267,0 85	270,2 86	273,3 87	276,5 88	279,6 89	282,7 90
Metor.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	5,15	5,28	5,41	5,54	5,67	5,81	5,94	6,08	6,22	6,36
2	5,26	5,39	5,52	5,65	5,79	5,92	6,06	6,20	6,35	6,49
4	5,36	5,49	5,63	5,76	5,90	6,04	6,18	6,33	6,47	6,62
6	5,46	5,60	5,74	5,87	6,01	6,16	6,30	6,45	6,59	6,74
8	5,57	5,70	5,84	5,99	6,13	6,27	6,42	6,57	6,72	6,87
11,0	5,67	5,81	5,95	6,10	6,24	6,39	6,54	6,69	6,84	7,00
2	5,77	5,91	6,06	6,21	6,36	6,51	6,66	6,81	6,97	7,13
4	5,87	6,02	6,17	6,32	6,47	6,62	6,78	6,93	7,09	7,25
6	5,98	6,13	6,28	6,43	6,58	6,74	6,90	7,06	7,22	7,38
8	6,08	6,23	6,38	6,54	6,70	6,85	7,01	7,18	7,34	7,51
12,0	6,18	6,34	6,49	6,65	6,81	6,97	7,13	7,30	7,47	7,63
2	6,29	6,44	6,60	6,76	6,92	7,09	7,25	7,42	7,59	7,76
4	6,39	6,55	6,71	6,87	7,04	7,20	7,37	7,54	7,71	7,89
6	6,49	6,65	6,82	6,98	7,15	7,32	7,49	7,66	7,84	8,02
8	6,60	6,76	6,93	7,09	7,26	7,44	7,61	7,79	7,96	8,14
13,0	6,70	6,87	7,03	7,20	7,38	7,55	7,73	7,91	8,09	8,27
2	6,80	6,97	7,14	7,32	7,49	7,67	7,85	8,03	8,21	8,40
4	6,91	7,08	7,25	7,43	7,60	7,78	7,97	8,15	8,34	8,52
6	7,01	7,18	7,36	7,54	7,72	7,90	8,08	8,27	8,46	8,65
8	7,11	7,29	7,47	7,65	7,83	8,02	8,20	8,39	8,59	8,78
14,0	7,21	7,39	7,57	7,76	7,94	8,13	8,32	8,51	8,71	8,91
2	7,32	7,50	7,68	7,87	8,06	8,25	8,44	8,64	8,83	9,03
4	7,42	7,60	7,79	7,98	8,17	8,36	8,56	8,76	8,96	9,16
6	7,52	7,71	7,90	8,09	8,28	8,48	8,68	8,88	9,08	9,29
8	7,63	7,82	8,01	8,20	8,40	8,60	8,80	9,00	9,21	9,42
15,0	7,73	7,92	8,12	8,31	8,51	8,71	8,92	9,12	9,33	9,54
2	7,83	8,03	8,22	8,42	8,63	8,83	9,04	9,24	9,46	9,67
4	7,94	8,13	8,33	8,53	8,74	8,95	9,15	9,37	9,58	9,80
6	8,04	8,24	8,44	8,65	8,85	9,06	9,27	9,49	9,70	9,92
8	8,14	8,34	8,55	8,76	8,97	9,18	9,39	9,61	9,83	10,05
16,0	8,24	8,45	8,66	8,87	9,08	9,29	9,51	9,73	9,95	10,18
2	8,35	8,56	8,77	8,98	9,19	9,41	9,63	9,85	10,08	10,31
4	8,45	8,66	8,87	9,09	9,31	9,53	9,75	9,97	10,20	10,43
6	8,55	8,77	8,98	9,20	9,42	9,64	9,87	10,10	10,33	10,56
8	8,66	8,87	9,09	9,31	9,53	9,76	9,99	10,22	10,45	10,69
17,0	8,76	8,98	9,20	9,42	9,65	9,87	10,11	10,34	10,58	10,81
2	8,86	9,08	9,31	9,53	9,76	9,99	10,22	10,46	10,70	10,94
4	8,97	9,19	9,41	9,64	9,87	10,11	10,34	10,58	10,82	11,07
6	9,07	9,29	9,52	9,75	9,99	10,22	10,46	10,70	10,95	11,20
8	9,17	9,40	9,63	9,86	10,10	10,34	10,58	10,83	11,07	11,32
18,0	9,28	9,51	9,74	9,98	10,21	10,46	10,70	10,95	11,20	11,45
2	9,38	9,61	9,85	10,09	10,33	10,57	10,82	11,07	11,32	11,58
4	9,48	9,72	9,96	10,20	10,44	10,69	10,94	11,19	11,45	11,71
6	9,58	9,82	10,06	10,31	10,55	10,80	11,06	11,31	11,57	11,83
8	9,69	9,93	10,17	10,42	10,67	10,92	11,18	11,43	11,70	11,96
19,0	9,79	10,03	10,28	10,53	10,78	11,04	11,29	11,56	11,82	12,09
2	9,89	10,14	10,39	10,64	10,90	11,15	11,41	11,68	11,94	12,21
4	10,00	10,25	10,50	10,75	11,01	11,27	11,53	11,80	12,07	12,34
6	10,10	10,35	10,60	10,86	11,12	11,39	11,65	11,92	12,19	12,47
8	10,20	10,46	10,71	10,97	11,24	11,50	11,77	12,04	12,32	12,60
20,0	10,31	10,56	10,82	11,08	11,35	11,62	11,89	12,16	12,44	12,72

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 254,5	257,6	260,7	263,9	267,0	270,2	273,3	276,5	279,6	282,7
	D. 81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
20,0	10,31	10,56	10,82	11,08	11,35	11,62	11,89	12,16	12,44	12,72
2	10,41	10,67	10,93	11,19	11,46	11,73	12,01	12,29	12,57	12,85
4	10,51	10,77	11,04	11,31	11,58	11,85	12,13	12,41	12,69	12,98
6	10,62	10,88	11,15	11,42	11,69	11,97	12,25	12,53	12,82	13,11
8	10,72	10,98	11,25	11,53	11,80	12,08	12,36	12,65	12,94	13,23
21,0	10,82	11,09	11,36	11,64	11,92	12,20	12,48	12,77	13,06	13,36
2	10,92	11,20	11,47	11,75	12,03	12,31	12,60	12,89	13,19	13,49
4	11,03	11,30	11,58	11,86	12,14	12,43	12,72	13,02	13,31	13,61
6	11,13	11,41	11,69	11,97	12,26	12,55	12,84	13,14	13,44	13,74
8	11,23	11,51	11,80	12,08	12,37	12,66	12,96	13,26	13,56	13,87
22,0	11,34	11,62	11,90	12,19	12,48	12,78	13,08	13,38	13,69	14,00
2	11,44	11,72	12,01	12,30	12,60	12,90	13,20	13,50	13,81	14,12
4	11,54	11,83	12,12	12,41	12,71	13,01	13,32	13,62	13,94	14,25
6	11,65	11,94	12,23	12,52	12,82	13,13	13,43	13,75	14,06	14,38
8	11,75	12,04	12,34	12,64	12,94	13,24	13,55	13,87	14,18	14,50
23,0	11,85	12,15	12,44	12,75	13,05	13,36	13,67	13,99	14,31	14,63
2	11,95	12,25	12,55	12,86	13,16	13,48	13,79	14,11	14,43	14,76
4	12,06	12,36	12,66	12,97	13,28	13,59	13,91	14,23	14,56	14,89
6	12,16	12,46	12,77	13,08	13,39	13,71	14,03	14,35	14,68	15,01
8	12,26	12,57	12,88	13,19	13,51	13,82	14,15	14,48	14,81	15,14
24,0	12,37	12,67	12,99	13,30	13,62	13,94	14,27	14,60	14,93	15,27
2	12,47	12,78	13,09	13,41	13,73	14,06	14,39	14,72	15,06	15,40
4	12,57	12,89	13,20	13,52	13,85	14,17	14,51	14,84	15,18	15,52
6	12,68	12,99	13,31	13,63	13,96	14,29	14,62	14,96	15,30	15,65
8	12,78	13,10	13,42	13,74	14,07	14,41	14,74	15,08	15,43	15,78
25,0	12,88	13,20	13,53	13,85	14,19	14,52	14,86	15,21	15,55	15,90
2	12,99	13,31	13,63	13,97	14,30	14,64	14,98	15,33	15,68	16,03
4	13,09	13,41	13,74	14,08	14,41	14,75	15,10	15,45	15,80	16,16
6	13,19	13,52	13,85	14,19	14,53	14,87	15,22	15,57	15,93	16,29
8	13,29	13,63	13,96	14,30	14,64	14,99	15,34	15,69	16,05	16,41
26,0	13,40	13,73	14,07	14,41	14,75	15,10	15,46	15,81	16,17	16,54
2	13,50	13,84	14,18	14,52	14,87	15,22	15,58	15,94	16,30	16,67
4	13,60	13,94	14,28	14,63	14,98	15,34	15,69	16,06	16,42	16,79
6	13,71	14,05	14,39	14,74	15,09	15,45	15,81	16,18	16,55	16,92
8	13,81	14,15	14,50	14,85	15,21	15,57	15,93	16,30	16,67	17,05
27,0	13,91	14,26	14,61	14,96	15,32	15,68	16,05	16,42	16,80	17,18
2	14,02	14,36	14,72	15,07	15,43	15,80	16,17	16,54	16,92	17,30
4	14,12	14,47	14,83	15,18	15,55	15,92	16,29	16,67	17,05	17,43
6	14,22	14,58	14,93	15,30	15,66	16,03	16,41	16,79	17,17	17,56
8	14,33	14,68	15,04	15,41	15,78	16,15	16,53	16,91	17,29	17,69
28,0	14,43	14,79	15,15	15,52	15,89	16,26	16,65	17,03	17,42	17,81
2	14,53	14,89	15,26	15,63	16,00	16,38	16,76	17,15	17,54	17,94
4	14,63	15,00	15,37	15,74	16,12	16,50	16,88	17,27	17,67	18,07
6	14,74	15,10	15,47	15,85	16,23	16,61	17,00	17,39	17,79	18,19
8	14,84	15,21	15,58	15,96	16,34	16,73	17,12	17,52	17,92	18,32
29,0	14,94	15,31	15,69	16,07	16,46	16,85	17,24	17,64	18,04	18,45
2	15,05	15,42	15,80	16,18	16,57	16,96	17,36	17,76	18,17	18,58
4	15,15	15,53	15,91	16,29	16,68	17,08	17,48	17,88	18,29	18,70
6	15,25	15,63	16,02	16,40	16,80	17,19	17,60	18,00	18,41	18,83
8	15,36	15,74	16,12	16,51	16,91	17,31	17,72	18,12	18,54	18,96
30,0	15,46	15,84	16,23	16,63	17,02	17,43	17,83	18,25	18,66	19,09

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.285,9 D. 91	289,0 92	292,2 93	295,3 94	298,5 95	301,6 96	304,7 97	307,9 98	311,0 99	314,2 100
Meter.	Inhalt: Cubiometer.									
10,0	6,50	6,65	6,79	6,94	7,09	7,24	7,39	7,54	7,70	7,85
2	6,63	6,78	6,93	7,08	7,23	7,38	7,54	7,69	7,85	8,01
4	6,76	6,91	7,06	7,22	7,37	7,53	7,69	7,84	8,01	8,17
6	6,89	7,05	7,20	7,36	7,51	7,67	7,83	8,00	8,16	8,33
8	7,02	7,18	7,34	7,49	7,66	7,82	7,98	8,15	8,31	8,48
11,0	7,15	7,31	7,47	7,63	7,80	7,96	8,13	8,30	8,47	8,64
2	7,28	7,45	7,61	7,77	7,94	8,11	8,28	8,45	8,62	8,80
4	7,41	7,58	7,74	7,91	8,08	8,25	8,42	8,60	8,78	8,95
6	7,54	7,71	7,88	8,05	8,22	8,40	8,57	8,75	8,93	9,11
8	7,67	7,84	8,02	8,19	8,36	8,54	8,72	8,90	9,08	9,27
12,0	7,80	7,98	8,15	8,33	8,51	8,69	8,87	9,05	9,24	9,42
2	7,93	8,11	8,29	8,47	8,65	8,83	9,02	9,20	9,39	9,58
4	8,06	8,24	8,42	8,61	8,79	8,98	9,16	9,35	9,55	9,74
6	8,19	8,38	8,56	8,74	8,93	9,12	9,31	9,50	9,70	9,90
8	8,32	8,51	8,69	8,88	9,07	9,26	9,46	9,65	9,85	10,05
13,0	8,46	8,64	8,83	9,02	9,21	9,41	9,61	9,81	10,01	10,21
2	8,59	8,77	8,97	9,16	9,36	9,55	9,75	9,96	10,16	10,37
4	8,72	8,91	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,11	10,31	10,52
6	8,85	9,04	9,24	9,44	9,64	9,84	10,05	10,26	10,47	10,68
8	8,98	9,17	9,37	9,58	9,78	9,99	10,20	10,41	10,62	10,84
14,0	9,11	9,31	9,51	9,72	9,92	10,13	10,35	10,56	10,78	11,00
2	9,24	9,44	9,65	9,85	10,07	10,28	10,49	10,71	10,93	11,15
4	9,37	9,57	9,78	9,99	10,21	10,42	10,64	10,86	11,08	11,31
6	9,50	9,71	9,92	10,13	10,35	10,57	10,79	11,01	11,24	11,47
8	9,63	9,84	10,05	10,27	10,49	10,71	10,94	11,16	11,39	11,62
15,0	9,76	9,97	10,19	10,41	10,63	10,86	11,08	11,31	11,55	11,78
2	9,89	10,10	10,33	10,55	10,77	11,00	11,23	11,47	11,70	11,94
4	10,02	10,24	10,46	10,69	10,92	11,15	11,38	11,62	11,85	12,10
6	10,15	10,37	10,60	10,83	11,06	11,29	11,53	11,77	12,01	12,25
8	10,28	10,50	10,73	10,96	11,20	11,44	11,68	11,92	12,16	12,41
16,0	10,41	10,64	10,87	11,10	11,34	11,58	11,82	12,07	12,32	12,57
2	10,54	10,77	11,00	11,24	11,48	11,73	11,97	12,22	12,47	12,72
4	10,67	10,90	11,14	11,38	11,62	11,87	12,12	12,37	12,62	12,88
6	10,80	11,04	11,28	11,52	11,77	12,02	12,27	12,52	12,78	13,04
8	10,93	11,17	11,41	11,66	11,91	12,16	12,41	12,67	12,93	13,19
17,0	11,06	11,30	11,55	11,80	12,05	12,30	12,56	12,82	13,09	13,35
2	11,19	11,43	11,68	11,94	12,19	12,45	12,71	12,97	13,24	13,51
4	11,32	11,57	11,82	12,08	12,33	12,59	12,86	13,12	13,39	13,67
6	11,45	11,70	11,96	12,21	12,48	12,74	13,01	13,28	13,55	13,82
8	11,58	11,83	12,09	12,35	12,62	12,88	13,15	13,43	13,70	13,98
18,0	11,71	11,97	12,23	12,49	12,76	13,03	13,30	13,58	13,86	14,14
2	11,84	12,10	12,36	12,63	12,90	13,17	13,45	13,73	14,01	14,29
4	11,97	12,23	12,50	12,77	13,04	13,32	13,60	13,88	14,16	14,45
6	12,10	12,36	12,63	12,91	13,18	13,46	13,75	14,03	14,32	14,61
8	12,23	12,50	12,77	13,05	13,33	13,61	13,89	14,18	14,47	14,77
19,0	12,36	12,63	12,91	13,19	13,47	13,75	14,04	14,33	14,63	14,92
2	12,49	12,76	13,04	13,32	13,61	13,90	14,19	14,48	14,78	15,08
4	12,62	12,90	13,18	13,46	13,75	14,04	14,34	14,63	14,93	15,24
6	12,75	13,03	13,31	13,60	13,89	14,19	14,48	14,78	15,09	15,39
8	12,88	13,16	13,45	13,74	14,03	14,33	14,63	14,94	15,24	15,55
20,0	13,01	13,30	13,59	13,88	14,18	14,48	14,78	15,09	15,40	15,71

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.285,9 D. 91	289,0 92	292,2 93	295,3 94	298,5 95	301,6 96	304,7 97	307,9 98	311,0 99	314,2 100
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
20,0	13,01	13,30	13,59	13,88	14,18	14,48	14,78	15,09	15,40	15,71
2	13,14	13,43	13,72	14,02	14,32	14,62	14,93	15,24	15,55	15,87
4	13,27	13,56	13,86	14,16	14,46	14,77	15,08	15,39	15,70	16,02
6	13,40	13,69	13,99	14,30	14,60	14,91	15,22	15,54	15,86	16,18
8	13,53	13,83	14,13	14,43	14,74	15,06	15,37	15,69	16,01	16,34
21,0	13,66	13,96	14,27	14,57	14,89	15,20	15,52	15,84	16,17	16,49
2	13,79	14,09	14,40	14,71	15,03	15,35	15,67	15,99	16,32	16,65
4	13,92	14,23	14,54	14,85	15,17	15,49	15,81	16,14	16,47	16,81
6	14,05	14,36	14,67	14,99	15,31	15,63	15,96	16,29	16,63	16,96
8	14,18	14,49	14,81	15,13	15,45	15,78	16,11	16,44	16,78	17,12
22,0	14,31	14,62	14,94	15,27	15,59	15,92	16,26	16,59	16,93	17,28
2	14,44	14,76	15,08	15,41	15,74	16,07	16,41	16,75	17,09	17,44
4	14,57	14,89	15,22	15,55	15,88	16,21	16,55	16,90	17,24	17,59
6	14,70	15,02	15,35	15,68	16,02	16,36	16,70	17,05	17,40	17,75
8	14,83	15,16	15,49	15,82	16,16	16,50	16,85	17,20	17,55	17,91
23,0	14,96	15,29	15,62	15,96	16,30	16,65	17,00	17,35	17,70	18,06
2	15,09	15,42	15,76	16,10	16,44	16,79	17,14	17,50	17,86	18,22
4	15,22	15,56	15,90	16,24	16,59	16,94	17,29	17,65	18,01	18,38
6	15,35	15,69	16,03	16,38	16,73	17,08	17,44	17,80	18,17	18,54
8	15,48	15,82	16,17	16,52	16,87	17,23	17,59	17,95	18,32	18,69
24,0	15,61	15,95	16,30	16,66	17,01	17,37	17,74	18,10	18,47	18,85
2	15,74	16,09	16,44	16,79	17,15	17,52	17,88	18,25	18,63	19,01
4	15,87	16,22	16,57	16,93	17,30	17,66	18,03	18,40	18,78	19,16
6	16,00	16,35	16,71	17,07	17,44	17,81	18,18	18,56	18,94	19,32
8	16,13	16,49	16,85	17,21	17,58	17,95	18,33	18,71	19,09	19,48
25,0	16,26	16,62	16,98	17,35	17,72	18,10	18,47	18,86	19,24	19,63
2	16,39	16,75	17,12	17,49	17,86	18,24	18,62	19,01	19,40	19,79
4	16,52	16,88	17,25	17,63	18,00	18,39	18,77	19,16	19,55	19,95
6	16,65	17,02	17,39	17,77	18,15	18,53	18,92	19,31	19,71	20,11
8	16,78	17,15	17,53	17,90	18,29	18,67	19,07	19,46	19,86	20,26
26,0	16,91	17,28	17,66	18,04	18,43	18,82	19,21	19,61	20,01	20,42
2	17,04	17,42	17,80	18,18	18,57	18,96	19,36	19,76	20,17	20,58
4	17,17	17,55	17,93	18,32	18,71	19,11	19,51	19,91	20,32	20,73
6	17,30	17,68	18,07	18,46	18,85	19,25	19,66	20,06	20,48	20,89
8	17,43	17,82	18,20	18,60	19,00	19,40	19,80	20,22	20,63	21,05
27,0	17,56	17,95	18,34	18,74	19,14	19,54	19,95	20,37	20,78	21,21
2	17,69	18,08	18,48	18,88	19,28	19,69	20,10	20,52	20,94	21,36
4	17,82	18,21	18,61	19,01	19,42	19,83	20,25	20,67	21,09	21,52
6	17,95	18,35	18,75	19,15	19,56	19,98	20,40	20,82	21,25	21,68
8	18,08	18,48	18,88	19,29	19,71	20,12	20,54	20,97	21,40	21,83
28,0	18,21	18,61	19,02	19,43	19,85	20,27	20,69	21,12	21,55	21,99
2	18,34	18,75	19,16	19,57	19,99	20,41	20,84	21,27	21,71	22,15
4	18,47	18,88	19,29	19,71	20,13	20,56	20,99	21,42	21,86	22,31
6	18,60	19,01	19,43	19,85	20,27	20,70	21,13	21,57	22,02	22,46
8	18,73	19,15	19,56	19,99	20,41	20,85	21,28	21,72	22,17	22,62
29,0	18,86	19,28	19,70	20,13	20,56	20,99	21,43	21,87	22,32	22,78
2	18,99	19,41	19,84	20,26	20,70	21,14	21,58	22,03	22,48	22,93
4	19,12	19,54	19,97	20,40	20,84	21,28	21,73	22,18	22,63	23,09
6	19,25	19,68	20,11	20,54	20,98	21,43	21,87	22,33	22,79	23,25
8	19,38	19,81	20,24	20,68	21,12	21,57	22,02	22,48	22,94	23,40
30,0	19,51	19,94	20,38	20,82	21,26	21,71	22,17	22,63	23,09	23,56

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.317,3	320,4	323,5	326,7	329,9	333,0	336,2	339,3	342,4	345,6
	D.101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	8,01	8,17	8,33	8,49	8,66	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50
2	8,17	8,33	8,50	8,66	8,83	9,00	9,17	9,34	9,52	9,69
4	8,33	8,50	8,67	8,83	9,01	9,18	9,35	9,53	9,70	9,88
6	8,49	8,66	8,83	9,00	9,18	9,35	9,53	9,71	9,89	10,07
8	8,65	8,82	9,00	9,17	9,35	9,53	9,71	9,89	10,08	10,26
1,0	8,81	8,99	9,17	9,34	9,52	9,71	9,89	10,08	10,26	10,45
2	8,97	9,15	9,33	9,51	9,70	9,88	10,07	10,26	10,45	10,64
4	9,13	9,32	9,50	9,68	9,87	10,06	10,25	10,44	10,64	10,83
6	9,29	9,48	9,67	9,85	10,04	10,24	10,43	10,63	10,82	11,02
8	9,45	9,64	9,83	10,02	10,22	10,41	10,61	10,81	11,01	11,21
12,0	9,61	9,81	10,00	10,19	10,39	10,59	10,79	10,99	11,20	11,40
2	9,77	9,97	10,17	10,36	10,56	10,77	10,97	11,18	11,38	11,59
4	9,93	10,13	10,33	10,53	10,74	10,94	11,15	11,36	11,57	11,78
6	10,09	10,30	10,50	10,70	10,91	11,12	11,33	11,54	11,76	11,97
8	10,26	10,46	10,67	10,87	11,08	11,30	11,51	11,73	11,94	12,16
13,0	10,42	10,62	10,83	11,04	11,26	11,47	11,69	11,91	12,13	12,35
2	10,58	10,79	11,00	11,21	11,43	11,65	11,87	12,09	12,32	12,54
4	10,74	10,95	11,17	11,38	11,60	11,83	12,05	12,28	12,50	12,73
6	10,90	11,11	11,33	11,55	11,78	12,00	12,23	12,46	12,69	12,92
8	11,06	11,28	11,50	11,72	11,95	12,18	12,41	12,64	12,88	13,11
14,0	11,22	11,44	11,67	11,89	12,12	12,35	12,59	12,83	13,06	13,30
2	11,38	11,60	11,83	12,06	12,30	12,53	12,77	13,01	13,25	13,49
4	11,54	11,77	12,00	12,23	12,47	12,71	12,95	13,19	13,44	13,68
6	11,70	11,93	12,17	12,40	12,64	12,88	13,13	13,37	13,62	13,87
8	11,86	12,09	12,33	12,57	12,82	13,06	13,31	13,56	13,81	14,06
15,0	12,02	12,26	12,50	12,74	12,99	13,24	13,49	13,74	14,00	14,25
2	12,18	12,42	12,67	12,91	13,16	13,41	13,67	13,92	14,18	14,45
4	12,34	12,58	12,83	13,08	13,33	13,59	13,85	14,11	14,37	14,64
6	12,50	12,75	13,00	13,25	13,51	13,77	14,03	14,29	14,56	14,83
8	12,66	12,91	13,17	13,42	13,68	13,94	14,21	14,47	14,74	15,02
16,0	12,82	13,07	13,33	13,59	13,85	14,12	14,39	14,66	14,93	15,21
2	12,98	13,24	13,50	13,76	14,03	14,30	14,57	14,84	15,12	15,40
4	13,14	13,40	13,66	13,93	14,20	14,47	14,75	15,02	15,30	15,59
6	13,30	13,56	13,83	14,10	14,37	14,65	14,93	15,21	15,49	15,78
8	13,46	13,73	14,00	14,27	14,55	14,83	15,11	15,39	15,68	15,97
17,0	13,62	13,89	14,16	14,44	14,72	15,00	15,29	15,57	15,86	16,16
2	13,78	14,05	14,33	14,61	14,89	15,18	15,47	15,76	16,05	16,35
4	13,94	14,22	14,50	14,78	15,07	15,36	15,65	15,94	16,24	16,54
6	14,10	14,38	14,66	14,95	15,24	15,53	15,83	16,12	16,42	16,73
8	14,26	14,54	14,83	15,12	15,41	15,71	16,01	16,31	16,61	16,92
18,0	14,42	14,71	15,00	15,29	15,59	15,88	16,19	16,49	16,80	17,11
2	14,58	14,87	15,16	15,46	15,76	16,06	16,37	16,67	16,98	17,30
4	14,74	15,04	15,33	15,63	15,93	16,24	16,55	16,86	17,17	17,49
6	14,90	15,20	15,50	15,80	16,11	16,41	16,73	17,04	17,36	17,68
8	15,06	15,36	15,66	15,97	16,28	16,59	16,91	17,22	17,54	17,87
19,0	15,22	15,53	15,83	16,14	16,45	16,77	17,08	17,41	17,73	18,06
2	15,38	15,69	16,00	16,31	16,63	16,94	17,26	17,59	17,92	18,25
4	15,54	15,85	16,16	16,48	16,80	17,12	17,44	17,77	18,10	18,44
6	15,70	16,02	16,33	16,65	16,97	17,30	17,62	17,96	18,29	18,63
8	15,86	16,18	16,50	16,82	17,14	17,47	17,80	18,14	18,48	18,82
20,0	16,02	16,34	16,66	16,99	17,32	17,65	17,98	18,32	18,66	19,01

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 317,3	320,4	323,6	326,7	329,9	333,0	336,2	339,3	342,4	345,6
	D. 101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Meter.	Inhalt: Cubliometer.									
20,0	16,02	16,34	16,66	16,99	17,32	17,65	17,98	18,32	18,66	19,01
2	16,18	16,51	16,83	17,16	17,49	17,83	18,16	18,50	18,85	19,20
4	16,34	16,67	17,00	17,33	17,66	18,00	18,34	18,69	19,04	19,39
6	16,50	16,83	17,16	17,50	17,84	18,18	18,52	18,87	19,22	19,58
8	16,66	17,00	17,33	17,67	18,01	18,36	18,70	19,05	19,41	19,77
21,0	16,82	17,16	17,50	17,84	18,18	18,53	18,88	19,24	19,60	19,96
2	16,99	17,32	17,66	18,01	18,36	18,71	19,06	19,42	19,78	20,15
4	17,15	17,49	17,83	18,18	18,53	18,88	19,24	19,60	19,97	20,34
6	17,31	17,65	18,00	18,35	18,70	19,06	19,42	19,79	20,16	20,53
8	17,47	17,81	18,16	18,52	18,88	19,24	19,60	19,97	20,34	20,72
22,0	17,63	17,98	18,33	18,69	19,05	19,41	19,78	20,15	20,53	20,91
2	17,79	18,14	18,50	18,86	19,22	19,59	19,96	20,34	20,72	21,10
4	17,95	18,30	18,66	19,03	19,40	19,77	20,14	20,52	20,90	21,29
6	18,11	18,47	18,83	19,20	19,57	19,94	20,32	20,70	21,09	21,48
8	18,27	18,63	19,00	19,37	19,74	20,12	20,50	20,89	21,28	21,67
23,0	18,43	18,79	19,16	19,54	19,92	20,30	20,68	21,07	21,46	21,86
2	18,59	18,96	19,33	19,71	20,09	20,47	20,86	21,25	21,65	22,05
4	18,75	19,12	19,50	19,88	20,26	20,65	21,04	21,44	21,84	22,24
6	18,91	19,28	19,66	20,05	20,44	20,83	21,22	21,62	22,02	22,43
8	19,07	19,45	19,83	20,22	20,61	21,00	21,40	21,80	22,21	22,62
24,0	19,23	19,61	20,00	20,39	20,78	21,18	21,58	21,99	22,40	22,81
2	19,39	19,77	20,16	20,56	20,95	21,36	21,76	22,17	22,58	23,00
4	19,55	19,94	20,33	20,73	21,13	21,53	21,94	22,35	22,77	23,19
6	19,71	20,10	20,50	20,90	21,30	21,71	22,12	22,54	22,96	23,38
8	19,87	20,26	20,66	21,07	21,47	21,89	22,30	22,72	23,14	23,57
25,0	20,03	20,43	20,83	21,24	21,65	22,06	22,48	22,90	23,33	23,76
2	20,19	20,59	21,00	21,41	21,82	22,24	22,66	23,09	23,51	23,95
4	20,35	20,76	21,16	21,58	21,99	22,41	22,84	23,27	23,70	24,14
6	20,51	20,92	21,33	21,75	22,17	22,59	23,02	23,45	23,89	24,33
8	20,67	21,08	21,50	21,92	22,34	22,77	23,20	23,64	24,07	24,52
26,0	20,83	21,25	21,66	22,09	22,51	22,94	23,38	23,82	24,26	24,71
2	20,99	21,41	21,83	22,26	22,69	23,12	23,56	24,00	24,45	24,90
4	21,15	21,57	22,00	22,43	22,86	23,30	23,74	24,18	24,63	25,09
6	21,31	21,74	22,16	22,60	23,03	23,47	23,92	24,37	24,82	25,28
8	21,47	21,90	22,33	22,77	23,21	23,65	24,10	24,55	25,01	25,47
27,0	21,63	22,06	22,50	22,94	23,38	23,83	24,28	24,73	25,19	25,66
2	21,79	22,23	22,66	23,11	23,55	24,00	24,46	24,91	25,38	25,85
4	21,95	22,39	22,83	23,28	23,73	24,18	24,64	25,10	25,57	26,04
6	22,11	22,55	23,00	23,45	23,90	24,36	24,82	25,28	25,75	26,23
8	22,27	22,72	23,16	23,62	24,07	24,53	25,00	25,47	25,94	26,42
28,0	22,43	22,88	23,33	23,79	24,25	24,71	25,18	25,65	26,13	26,61
2	22,59	23,04	23,50	23,96	24,42	24,89	25,36	25,83	26,31	26,80
4	22,75	23,21	23,66	24,13	24,59	25,06	25,54	26,02	26,50	26,99
6	22,91	23,37	23,83	24,30	24,76	25,24	25,72	26,20	26,69	27,18
8	23,07	23,53	24,00	24,47	24,94	25,42	25,90	26,38	26,87	27,37
29,0	23,23	23,70	24,16	24,64	25,11	25,59	26,08	26,57	27,06	27,56
2	23,39	23,86	24,33	24,81	25,28	25,77	26,26	26,75	27,25	27,75
4	23,55	24,02	24,50	24,97	25,46	25,94	26,44	26,93	27,43	27,94
6	23,72	24,19	24,66	25,14	25,63	26,12	26,62	27,12	27,62	28,13
8	23,88	24,35	24,83	25,31	25,80	26,30	26,80	27,30	27,81	28,32
30,0	24,04	24,51	25,00	25,48	25,98	26,47	26,98	27,48	27,99	28,51

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke.

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U.348,7	351,9	355,0	358,1	361,3	364,4	367,6	370,7	373,8	377,0
	D.111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Meter.	Inhalt: Cubicmeter.									
10,0	9,68	9,85	10,03	10,21	10,39	10,57	10,75	10,94	11,12	11,31
2	9,87	10,05	10,23	10,41	10,59	10,78	10,97	11,15	11,34	11,54
4	10,06	10,25	10,43	10,62	10,80	10,99	11,18	11,37	11,57	11,76
6	10,26	10,44	10,63	10,82	11,01	11,20	11,40	11,59	11,79	11,99
8	10,45	10,64	10,83	11,02	11,22	11,41	11,61	11,81	12,01	12,21
11,0	10,64	10,84	11,03	11,23	11,43	11,63	11,83	12,03	12,23	12,44
2	10,84	11,03	11,23	11,43	11,63	11,84	12,04	12,25	12,46	12,67
4	11,03	11,23	11,43	11,64	11,84	12,05	12,26	12,47	12,68	12,89
6	11,23	11,43	11,63	11,84	12,05	12,26	12,47	12,69	12,90	13,12
8	11,42	11,63	11,83	12,04	12,26	12,47	12,69	12,90	13,12	13,35
12,0	11,61	11,82	12,03	12,25	12,46	12,68	12,90	13,12	13,35	13,57
2	11,81	12,02	12,24	12,45	12,67	12,89	13,12	13,34	13,57	13,80
4	12,00	12,22	12,44	12,66	12,88	13,10	13,33	13,56	13,79	14,02
6	12,19	12,41	12,64	12,86	13,09	13,32	13,55	13,78	14,01	14,25
8	12,39	12,61	12,84	13,07	13,30	13,53	13,76	14,00	14,24	14,48
13,0	12,58	12,81	13,04	13,27	13,50	13,74	13,98	14,22	14,46	14,70
2	12,77	13,00	13,24	13,47	13,71	13,95	14,19	14,44	14,68	14,93
4	12,97	13,20	13,44	13,68	13,92	14,16	14,41	14,65	14,90	15,16
6	13,16	13,40	13,64	13,88	14,13	14,37	14,62	14,87	15,13	15,38
8	13,35	13,60	13,84	14,09	14,33	14,58	14,84	15,09	15,35	15,61
14,0	13,55	13,79	14,04	14,29	14,54	14,80	15,05	15,31	15,57	15,83
2	13,74	13,99	14,24	14,49	14,75	15,01	15,27	15,53	15,79	16,06
4	13,93	14,19	14,44	14,70	14,96	15,22	15,48	15,75	16,02	16,29
6	14,13	14,38	14,64	14,90	15,16	15,43	15,70	15,97	16,24	16,51
8	14,32	14,58	14,84	15,11	15,37	15,64	15,91	16,19	16,46	16,74
15,0	14,52	14,78	15,04	15,31	15,58	15,85	16,13	16,40	16,68	16,96
2	14,71	14,98	15,24	15,51	15,79	16,06	16,34	16,62	16,91	17,19
4	14,90	15,17	15,44	15,72	16,00	16,28	16,56	16,84	17,13	17,42
6	15,10	15,37	15,64	15,92	16,20	16,49	16,77	17,06	17,35	17,64
8	15,29	15,57	15,85	16,13	16,41	16,70	16,99	17,28	17,57	17,87
16,0	15,48	15,76	16,05	16,33	16,62	16,91	17,20	17,50	17,80	18,10
2	15,68	15,96	16,25	16,54	16,83	17,12	17,42	17,72	18,02	18,32
4	15,87	16,16	16,45	16,74	17,03	17,33	17,63	17,93	18,24	18,55
6	16,06	16,35	16,65	16,94	17,24	17,54	17,85	18,15	18,46	18,77
8	16,26	16,55	16,85	17,15	17,45	17,75	18,06	18,37	18,68	19,00
17,0	16,45	16,75	17,05	17,35	17,66	17,97	18,28	18,59	18,91	19,23
2	16,64	16,95	17,25	17,56	17,87	18,18	18,49	18,81	19,13	19,45
4	16,84	17,14	17,45	17,76	18,07	18,39	18,71	19,03	19,35	19,68
6	17,03	17,34	17,65	17,96	18,28	18,60	18,92	19,25	19,57	19,91
8	17,22	17,54	17,85	18,17	18,49	18,81	19,14	19,47	19,80	20,13
18,0	17,42	17,73	18,05	18,37	18,70	19,02	19,35	19,68	20,02	20,36
2	17,61	17,93	18,25	18,58	18,90	19,23	19,57	19,90	20,24	20,58
4	17,81	18,13	18,45	18,78	19,11	19,45	19,78	20,12	20,46	20,81
6	18,00	18,32	18,65	18,99	19,32	19,66	20,00	20,34	20,69	21,04
8	18,19	18,52	18,85	19,19	19,53	19,87	20,21	20,56	20,91	21,26
19,0	18,39	18,72	19,05	19,39	19,74	20,08	20,43	20,78	21,13	21,49
2	18,58	18,92	19,26	19,60	19,94	20,29	20,64	21,00	21,35	21,71
4	18,77	19,11	19,46	19,80	20,15	20,50	20,86	21,22	21,58	21,94
6	18,97	19,31	19,66	20,01	20,36	20,71	21,07	21,43	21,80	22,17
8	19,16	19,51	19,86	20,21	20,57	20,93	21,29	21,65	22,02	22,39
20,0	19,35	19,70	20,06	20,41	20,77	21,14	21,50	21,87	22,24	22,62

Für weiter gehende Stärken: Nimm deren Hälfte und den hierzu gehörigen Inhalt vierfach.

Massentafel für Stämme nach Mittenstärke

Länge.	Mittenstärke. Centimeter.									
	U. 348,7	351,9	355,0	358,1	361,3	364,4	367,6	370,7	373,8	377,0
	D. 111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Meter.	Inhalt: Cubimeter.									
20,0	19,35	19,70	20,06	20,41	20,77	21,14	21,50	21,87	22,24	22,62
2	19,55	19,90	20,26	20,62	20,98	21,35	21,72	22,09	22,47	22,85
4	19,74	20,10	20,46	20,82	21,19	21,56	21,93	22,31	22,69	23,07
6	19,93	20,30	20,66	21,03	21,40	21,77	22,15	22,53	22,91	23,30
8	20,13	20,49	20,86	21,23	21,60	21,98	22,36	22,75	23,13	23,52
21,0	20,32	20,69	21,06	21,43	21,81	22,19	22,58	22,97	23,36	23,75
2	20,52	20,89	21,26	21,64	22,02	22,40	22,79	23,18	23,58	23,98
4	20,71	21,08	21,46	21,84	22,23	22,62	23,01	23,40	23,80	24,20
6	20,90	21,28	21,66	22,05	22,44	22,83	23,22	23,62	24,02	24,43
8	21,10	21,48	21,86	22,25	22,64	23,04	23,44	23,84	24,25	24,66
22,0	21,29	21,67	22,06	22,46	22,85	23,25	23,65	24,06	24,47	24,88
2	21,48	21,87	22,26	22,66	23,06	23,46	23,87	24,28	24,69	25,11
4	21,68	22,07	22,46	22,86	23,27	23,67	24,08	24,50	24,91	25,33
6	21,87	22,27	22,66	23,07	23,47	23,88	24,30	24,72	25,14	25,56
8	22,06	22,46	22,87	23,27	23,68	24,10	24,51	24,93	25,36	25,79
23,0	22,26	22,66	23,07	23,48	23,89	24,31	24,73	25,15	25,58	26,01
2	22,45	22,86	23,27	23,68	24,10	24,52	24,94	25,37	25,80	26,24
4	22,64	23,05	23,47	23,88	24,31	24,73	25,16	25,59	26,03	26,46
6	22,84	23,25	23,67	24,09	24,51	24,94	25,37	25,81	26,25	26,69
8	23,03	23,45	23,87	24,29	24,72	25,15	25,59	26,03	26,47	26,92
24,0	23,22	23,64	24,07	24,50	24,93	25,36	25,80	26,25	26,69	27,14
2	23,42	23,84	24,27	24,70	25,14	25,58	26,02	26,46	26,92	27,37
4	23,61	24,04	24,47	24,91	25,34	25,79	26,23	26,68	27,14	27,60
6	23,81	24,24	24,67	25,11	25,55	26,00	26,45	26,90	27,36	27,82
8	24,00	24,43	24,87	25,31	25,76	26,21	26,66	27,12	27,58	28,05
25,0	24,19	24,63	25,07	25,52	25,97	26,42	26,88	27,34	27,81	28,27
2	24,39	24,83	25,27	25,72	26,17	26,63	27,09	27,56	28,03	28,50
4	24,58	25,02	25,47	25,93	26,38	26,84	27,31	27,78	28,25	28,73
6	24,77	25,22	25,67	26,13	26,59	27,05	27,52	28,00	28,47	28,95
8	24,97	25,42	25,87	26,33	26,80	27,27	27,74	28,21	28,69	29,18
26,0	25,16	25,62	26,07	26,54	27,01	27,48	27,95	28,43	28,92	29,41
2	25,35	25,81	26,28	26,74	27,21	27,69	28,17	28,65	29,14	29,63
4	25,55	26,01	26,48	26,95	27,42	27,90	28,38	28,87	29,36	29,86
6	25,74	26,21	26,68	27,15	27,63	28,11	28,60	29,09	29,58	30,08
8	25,93	26,40	26,88	27,35	27,84	28,32	28,81	29,31	29,81	30,31
27,0	26,13	26,60	27,08	27,56	28,04	28,53	29,03	29,53	30,03	30,54
2	26,32	26,80	27,28	27,76	28,25	28,75	29,24	29,75	30,25	30,76
4	26,51	26,99	27,48	27,97	28,46	28,96	29,46	29,96	30,47	30,99
6	26,71	27,19	27,68	28,17	28,67	29,17	29,67	30,18	30,70	31,21
8	26,90	27,39	27,88	28,38	28,88	29,38	29,89	30,40	30,92	31,44
28,0	27,10	27,59	28,08	28,58	29,08	29,59	30,10	30,62	31,14	31,67
2	27,29	27,78	28,28	28,78	29,29	29,80	30,32	30,84	31,36	31,89
4	27,48	27,98	28,48	28,99	29,50	30,01	30,53	31,06	31,59	32,12
6	27,68	28,18	28,68	29,19	29,71	30,23	30,75	31,28	31,81	32,35
8	27,87	28,37	28,88	29,40	29,91	30,44	30,96	31,50	32,03	32,57
29,0	28,06	28,57	29,08	29,60	30,12	30,65	31,18	31,71	32,25	32,80
2	28,26	28,77	29,28	29,80	30,33	30,86	31,39	31,93	32,48	33,02
4	28,45	28,96	29,48	30,01	30,54	31,07	31,61	32,15	32,70	33,25
6	28,64	29,16	29,68	30,21	30,75	31,28	31,82	32,37	32,92	33,48
8	28,84	29,36	29,89	30,42	30,95	31,49	32,04	32,59	33,14	33,70
30,0	29,03	29,56	30,09	30,62	31,16	31,70	32,25	32,81	33,37	33,93

Für weiter gehende Stärken: Nimm deren Hälfte und den hierzu gehörigen Inhalt vierfach.

Zu den Klötzertafeln.

Vergleichung der früher üblichen Längen mit solchen nach
neuem Mass.

Folgende landübliche	Fusse:	10'	11'	12'	13'	14'	15'	16'	17'	18'	19'	20'
	betragen in:	Meter.										
Preussen (u. Dänemark)		3,14	3,45	3,77	4,08	4,39	4,71	5,02	5,34	5,65	5,96	6,28
Sachsen		2,83	3,12	3,40	3,68	3,96	4,25	4,53	4,81	5,10	5,38	5,66
Hannover		2,92	3,21	3,50	3,80	4,09	4,38	4,67	4,97	5,26	5,55	5,84
Hessen-Cassel . .		2,88	3,16	3,45	3,74	4,03	4,32	4,60	4,89	5,18	5,47	5,75
Hessen-Darmstadt		2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Braunschweig . .		2,85	3,14	3,42	3,71	4,00	4,28	4,57	4,85	5,14	5,42	5,71
S.-Weimar		2,82	3,10	3,38	3,67	3,95	4,23	4,51	4,79	5,08	5,36	5,64
.												
Bayern		2,92	3,21	3,50	3,79	4,09	4,38	4,67	4,96	5,25	5,55	5,84
Württemberg . .		2,86	3,15	3,44	3,72	4,01	4,30	4,58	4,87	5,16	5,44	5,73
Baden u. Schweiz .		3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,10	5,40	5,70	6,00
Oesterreich- Ungarn		3,16	3,48	3,79	4,11	4,43	4,74	5,06	5,37	5,69	6,01	6,32
England u. Russland		3,05	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57	4,88	5,18	5,49	5,79	6,10
Polen		2,88	3,17	3,46	3,74	4,03	4,32	4,61	4,90	5,18	5,47	5,76
Schweden		2,97	3,27	3,56	3,86	4,16	4,45	4,75	5,05	5,34	5,64	5,94
Norwegen		3,14	3,45	3,77	4,08	4,39	4,71	5,02	5,33	5,65	5,96	6,28

Vergleichung der neuen Längen mit den alten.

Es betragen in:	0,1 m	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
Preussen (u. Dänemark) . . .	3,8 Dd."	3' 2"	4' 9"	6' 4"	8' 0"	9' 7"	11' 2"	12' 9"	14' 4"	15' 11"
Bayern u. Hannover . . .	4,1 Dd."	3' 5"	5' 2"	6' 10"	8' 7"	10' 3"	12' —	13' 8"	15' 5"	17' 1 ⁺ "
Sachsen	4 ¹ / ₄ "	1 = 18,4"	2 = 15,6"	3 = 12,7"	4 = 9,3"	5 = 7,1"	6 = 4"	7 = 1"	7 = 23"	8 = 20"
Hessen-Cassel	4,2 "	3' 6"	5' 3"	6' 11"	8' 8"	10' 5"	12' 2"	13' 11"	15' 8"	17' 5"
Württemberg	3,5 Dec."	3,5'	5,2'	7,0'	8,7'	10,5'	12,2'	14,0'	15,7'	17,5'
Baden u. Schweiz . . .	3 ¹ / ₂ "	3,3'	5,0'	6,7'	8,3'	10,0'	11,7'	13,3'	15,0'	16,7'
Hessen-Darmst	4 "	4'	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
S.-Weimar-Eisenach . . .	4,3 Dd."	3' 7"	5' 4"	7' 1"	8' 10"	10' 8"	12' 5"	14' 2"	16' —	17' 9"
S.-Meiningen u. Altenburg . . .	4 ¹ / ₄ "	3' 6"	5' 3"	7' 0 ⁺ "	8' 10"	10' 7"	12' 4"	14' 1"	15' 10"	17' 7"
S.-Coburg	3,9 "	3' 3"	4' 11"	6' 7"	8' 3"	9' 10"	11' 6"	13' 2"	14' 10"	16' 5"
S.-Gotha	4,2 "	3' 6"	5' 3"	6' 11"	8' 8"	10' 5"	12' 2"	13' 11"	15' 8"	17' 5"
Oesterreich-Ungarn . . .	3,8 Dd."	3' 2"	4' 9"	6' 4"	7' 11"	9' 6"	11' 1"	12' 8"	14' 3"	15' 10"
Russland u. England . . .	3,9 "	3' 3"	4' 11"	6' 7"	8' 2"	9' 10"	11' 6"	13' 1"	14' 9"	16' 5"
Schweden	3,4 Dec."	3,4'	5,1'	6,7'	8,4'	10,1'	11,8'	13,5'	15,2'	16,8'

TAFEL 4 ODER

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Zugleich brauchbar für Klötzer von Tanne und Buche.

Zum Beispiel.

Fichten-Klötzer von 4,5 Meter Länge und 60 Centimeter Oberstärke haben einen Durchschnittsgehalt von 1,37 Cubicmeter.

Die Reductionstabellen zur Uebersetzung oder Vergleichung der Klötzerlängen aus dem Alten in's Neue und umgekehrt s. Seite 62.

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Län- ge:
	D.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	1,0
1,1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	1,1
1,2	—	—	0,01	1	1	1	1	1	2	2	1,2
1,3	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	1,3
1,4	—	0,01	1	1	1	1	1	2	2	2	1,4
1,5	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	1,5
1,6	—	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1,6
1,7	—	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1,7
1,8	0,01	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1,8
1,9	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1,9
2,0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	2,0
2,1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	2,1
2,2	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	2,2
2,3	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	2,3
2,4	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	2,4
2,5	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	2,5
2,6	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	2,6
2,7	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	2,7
2,8	1	1	2	2	2	3	3	4	5	5	2,8
2,9	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	2,9
3,0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	3,0
3,1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	3,1
3,2	1	2	2	2	3	3	4	5	5	6	3,2
3,3	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	3,3
3,4	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	3,4
3,5	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	3,5
3,6	1	2	2	3	3	4	5	6	6	7	3,6
3,7	2	2	2	3	4	4	5	6	7	7	3,7
3,8	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	3,8
3,9	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	3,9
4,0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	4,0
4,1	2	2	3	3	4	5	6	7	7	8	4,1
4,2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	4,2
4,3	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	4,3
4,4	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	4,4
4,5	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	4,5
4,6	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	4,6
4,7	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	4,7
4,8	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	4,8
4,9	3	3	4	5	5	6	7	8	9	11	4,9
5,0	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	5,0
Meter Län- ge.	D. 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Meter Län- ge.

Massentafel für **Fichten-Klötzer** nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Län- ge:
	D.15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	1,0
1,1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	1,1
1,2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	1,2
1,3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	1,3
1,4	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	1,4
1,5	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	1,5
1,6	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	1,6
1,7	3	4	4	5	5	6	6	7	8	8	1,7
1,8	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	1,8
1,9	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	1,9
2,0	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	2,0
2,1	4	5	5	6	7	7	8	9	10	10	2,1
2,2	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	2,2
2,3	5	5	6	7	7	8	9	10	11	11	2,3
2,4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	2,4
2,5	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	2,5
2,6	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	2,6
2,7	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2,7
2,8	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	2,8
2,9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2,9
3,0	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	3,0
3,1	7	8	8	9	10	11	12	14	15	16	3,1
3,2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	3,2
3,3	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	3,3
3,4	8	8	9	10	12	13	14	15	16	18	3,4
3,5	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	3,5
3,6	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	3,6
3,7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20	3,7
3,8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	20	3,8
3,9	9	10	11	12	14	15	16	18	19	21	3,9
4,0	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,21	4,0
4,1	10	11	12	13	14	16	17	19	20	22	4,1
4,2	10	11	12	14	15	16	18	19	21	23	4,2
4,3	10	11	13	14	15	17	18	20	22	23	4,3
4,4	10	12	13	14	16	17	19	20	22	24	4,4
4,5	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25	4,5
4,6	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	4,6
4,7	11	13	14	16	17	19	20	22	24	26	4,7
4,8	12	13	14	16	18	19	21	23	25	27	4,8
4,9	12	13	15	16	18	20	21	23	25	27	4,9
5,0	0,12	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	5,0
Meter	D.15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Meter
Län- ge.											Län- ge.

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Län- ge:
	D.25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	1,0
1,1	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	1,1
1,2	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	1,2
1,3	7	7	8	8	9	10	10	11	12	12	1,3
1,4	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	1,4
1,5	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	1,5
1,6	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	1,6
1,7	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	1,7
1,8	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	1,8
1,9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	1,9
2,0	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	2,0
2,1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2,1
2,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2,2
2,3	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	2,3
2,4	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	2,4
2,5	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	2,5
2,6	14	15	16	18	19	20	21	23	24	25	2,6
2,7	15	16	17	18	20	21	22	24	25	27	2,7
2,8	15	17	18	19	20	22	23	25	26	28	2,8
2,9	16	17	19	20	21	23	24	26	27	29	2,9
3,0	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	3,0
3,1	17	19	20	21	23	24	26	27	29	31	3,1
3,2	18	19	21	22	24	25	27	28	30	32	3,2
3,3	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	3,3
3,4	19	21	22	24	25	27	29	30	32	34	3,4
3,5	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,31	0,33	0,35	3,5
3,6	20	22	24	25	27	29	31	32	34	36	3,6
3,7	21	23	24	26	28	30	31	33	35	37	3,7
3,8	22	23	25	27	29	31	32	34	37	39	3,8
3,9	22	24	26	28	29	31	33	35	38	40	3,9
4,0	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,39	0,41	4,0
4,1	24	25	27	29	31	33	35	37	40	42	4,1
4,2	24	26	28	30	32	34	36	39	41	43	4,2
4,3	25	27	29	31	33	35	37	40	42	44	4,3
4,4	26	28	30	32	34	36	38	41	43	45	4,4
4,5	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,37	0,39	0,42	0,44	0,47	4,5
4,6	27	29	31	33	36	38	40	43	45	48	4,6
4,7	28	30	32	34	37	39	41	44	46	49	4,7
4,8	29	31	33	35	37	40	42	45	48	50	4,8
4,9	29	31	34	36	38	41	43	46	49	51	4,9
5,0	0,30	0,32	0,34	0,37	0,39	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	5,0
Meter Län- ge.	D.25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Meter Län- ge.

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter,										Län- ge:
	D.35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	1,0
1,1	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	1,1
1,2	12	13	13	14	15	16	16	17	18	19	1,2
1,3	13	14	14	15	16	17	18	19	19	20	1,3
1,4	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	1,4
1,5	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	1,5
1,6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1,6
1,7	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	1,7
1,8	18	19	20	21	23	24	25	26	27	29	1,8
1,9	19	20	22	23	24	25	26	28	29	30	1,9
2,0	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	2,0
2,1	21	23	24	25	26	28	29	31	32	34	2,1
2,2	23	24	25	26	28	29	31	32	34	35	2,2
2,3	24	25	26	28	29	31	32	34	35	37	2,3
2,4	25	26	28	29	31	32	34	35	37	39	2,4
2,5	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	2,5
2,6	27	28	30	32	33	35	37	39	40	42	2,6
2,7	28	30	31	33	35	36	38	40	42	44	2,7
2,8	29	31	32	34	36	38	40	42	43	45	2,8
2,9	30	32	34	36	37	39	41	43	45	47	2,9
3,0	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	3,0
3,1	33	34	36	38	40	42	44	46	48	51	3,1
3,2	34	36	38	39	42	44	46	48	50	52	3,2
3,3	35	37	39	41	43	45	47	49	52	54	3,3
3,4	36	38	40	42	44	47	49	51	53	56	3,4
3,5	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58	3,5
3,6	38	41	43	45	47	50	52	54	57	59	3,6
3,7	40	42	44	46	49	51	53	56	59	61	3,7
3,8	41	43	45	48	50	53	55	58	60	63	3,8
3,9	42	44	47	49	52	54	57	59	62	65	3,9
4,0	0,43	0,46	0,48	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	4,0
4,1	44	47	49	52	54	57	60	63	66	68	4,1
4,2	46	48	51	53	56	59	61	64	67	70	4,2
4,3	47	49	52	55	57	60	63	66	69	72	4,3
4,4	48	50	53	56	59	62	65	68	71	74	4,4
4,5	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,73	0,76	4,5
4,6	50	53	56	59	62	65	68	71	74	78	4,6
4,7	52	55	57	60	63	66	70	73	76	80	4,7
4,8	53	56	59	62	65	68	71	75	78	81	4,8
4,9	54	57	60	63	66	70	73	76	80	83	4,9
5,0	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,75	0,78	0,82	0,85	5,0
Meter											Meter
Län- ge.	D.35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	Län- ge.

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Pän- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Pän- ge:
	D.45 46		47 48		49 50		51 52		53 54		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	1,0
1,1	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	1,1
1,2	20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1,2
1,3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	1,3
1,4	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	1,4
1,5	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	1,5
1,6	26	28	29	30	31	32	34	35	36	38	1,6
1,7	28	29	31	32	33	35	36	37	39	40	1,7
1,8	30	31	32	34	35	37	38	40	41	43	1,8
1,9	32	33	34	36	37	39	40	42	43	45	1,9
2,0	0,33	0,35	0,36	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,46	0,48	2,0
2,1	35	37	38	40	41	43	45	46	48	50	2,1
2,2	37	38	40	42	43	45	47	49	51	53	2,2
2,3	39	40	42	44	45	47	49	51	53	55	2,3
2,4	40	42	44	46	48	49	51	53	55	57	2,4
2,5	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	2,5
2,6	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	2,6
2,7	46	48	50	52	54	56	58	60	63	65	2,7
2,8	48	49	52	54	56	58	60	63	65	68	2,8
2,9	49	51	54	56	58	60	63	65	68	70	2,9
3,0	0,51	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73	3,0
3,1	53	55	57	60	62	65	67	70	73	75	3,1
3,2	55	57	59	62	64	67	70	72	75	78	3,2
3,3	56	59	61	64	67	69	72	75	77	80	3,3
3,4	58	61	63	66	69	71	74	77	80	83	3,4
3,5	0,60	0,63	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	3,5
3,6	62	65	67	70	73	76	79	82	85	88	3,6
3,7	64	67	69	72	75	78	81	84	88	91	3,7
3,8	66	69	72	74	77	81	84	87	90	93	3,8
3,9	68	71	74	77	80	83	86	89	93	96	3,9
4,0	0,70	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,92	0,95	0,99	4,0
4,1	71	75	78	81	84	87	91	94	98	1,01	4,1
4,2	73	77	80	83	86	90	93	97	1,00	1,04	4,2
4,3	75	79	82	85	89	92	96	99	1,03	1,07	4,3
4,4	77	80	84	87	91	94	98	1,02	1,06	1,09	4,4
4,5	0,79	0,82	0,86	0,89	0,93	0,97	1,00	1,04	1,08	1,12	4,5
4,6	81	85	88	92	95	99	1,03	1,07	1,11	1,15	4,6
4,7	83	87	90	94	98	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	4,7
4,8	85	89	92	96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	4,8
4,9	87	91	94	98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,19	1,23	4,9
5,0	0,89	0,93	0,96	1,00	1,04	1,08	1,13	1,17	1,21	1,26	5,0
Meter Pän- ge:	D.45 46		47 48		49 50		51 52		53 54		Meter Pän- ge:

Massentafel für Fichten-Klötzer nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Län- ge:
	D.55 56		57 58		59 60		61 62		63 64		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	1,0
1,1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1,1
1,2	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	1,2
1,3	32	33	34	35	36	38	39	40	41	43	1,3
1,4	34	35	37	38	39	41	42	43	45	46	1,4
1,5	0,37	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	1,5
1,6	39	41	42	43	45	46	48	50	51	53	1,6
1,7	42	43	45	46	48	49	51	53	54	56	1,7
1,8	44	46	47	49	51	52	54	56	58	60	1,8
1,9	47	48	50	52	54	55	57	59	61	63	1,9
2,0	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	2,0
2,1	52	54	56	58	59	62	64	66	68	70	2,1
2,2	54	56	58	60	62	65	67	69	71	73	2,2
2,3	57	59	61	63	65	68	70	72	74	77	2,3
2,4	60	62	64	66	68	71	73	75	78	80	2,4
2,5	0,62	0,64	0,67	0,69	0,71	0,74	0,76	0,79	0,81	0,84	2,5
2,6	65	67	69	72	74	77	79	82	84	87	2,6
2,7	67	70	72	75	77	80	83	85	88	91	2,7
2,8	70	73	75	78	80	83	86	88	91	94	2,8
2,9	73	75	78	81	83	86	89	92	95	98	2,9
3,0	0,75	0,78	0,81	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	3,0
3,1	78	81	84	86	89	92	95	98	1,02	1,05	3,1
3,2	81	83	86	89	92	95	99	1,02	1,05	1,08	3,2
3,3	83	86	89	92	95	99	1,02	1,05	1,08	1,12	3,3
3,4	86	89	92	95	98	1,02	1,05	1,08	1,12	1,15	3,4
3,5	0,89	0,92	0,95	0,98	1,02	1,05	1,08	1,12	1,15	1,19	3,5
3,6	91	95	98	1,01	1,05	1,08	1,12	1,15	1,19	1,23	3,6
3,7	94	97	1,01	1,04	1,08	1,11	1,15	1,19	1,22	1,26	3,7
3,8	97	1,00	1,04	1,07	1,11	1,15	1,18	1,22	1,26	1,30	3,8
3,9	99	1,03	1,07	1,10	1,14	1,18	1,22	1,25	1,29	1,33	3,9
4,0	1,02	1,06	1,10	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	4,0
4,1	1,05	1,09	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,41	4,1
4,2	1,08	1,12	1,15	1,19	1,23	1,27	1,32	1,36	1,40	1,44	4,2
4,3	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,31	1,35	1,39	1,44	1,48	4,3
4,4	1,13	1,17	1,21	1,25	1,30	1,34	1,38	1,43	1,47	1,52	4,4
4,5	1,16	1,20	1,24	1,29	1,33	1,37	1,42	1,46	1,51	1,55	4,5
4,6	1,19	1,23	1,27	1,32	1,36	1,40	1,45	1,50	1,54	1,59	4,6
4,7	1,22	1,26	1,30	1,35	1,39	1,44	1,48	1,53	1,58	1,63	4,7
4,8	1,24	1,29	1,33	1,38	1,42	1,47	1,52	1,57	1,61	1,66	4,8
4,9	1,27	1,32	1,36	1,41	1,46	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	4,9
5,0	1,30	1,35	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	5,0
Meter											Meter
Län- ge:	D.55 56		57 58		59 60		61 62		63 64		Län- ge:

Massentafel für **Fichten-Klötzer** nach Oberstärke.

Läng- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Läng- ge:	
	D.65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter	
1,0	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	1,0
1,1	37	38	39	41	42	43	44	45	47	48	49	1,1
1,2	41	42	43	44	46	47	48	50	51	52	54	1,2
1,3	44	45	47	48	50	51	52	54	55	57	58	1,3
1,4	47	49	50	52	53	55	57	58	60	61	63	1,4
1,5	0,51	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,68	1,5
1,6	54	56	58	60	61	63	65	67	68	70	72	1,6
1,7	58	60	62	63	65	67	69	71	73	75	77	1,7
1,8	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	1,8
1,9	65	67	69	71	73	75	77	79	82	84	86	1,9
2,0	0,68	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,84	0,86	0,88	0,91	2,0
2,1	72	74	76	79	81	83	86	88	91	93	96	2,1
2,2	76	78	80	83	85	87	90	92	95	97	1,00	2,2
2,3	79	82	84	86	89	91	94	97	99	1,02	1,05	2,3
2,4	83	85	88	90	93	96	98	1,01	1,04	1,07	1,10	2,4
2,5	0,86	0,89	0,91	0,94	0,97	1,00	1,03	1,05	1,08	1,11	1,14	2,5
2,6	90	93	95	98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	2,6
2,7	93	96	99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,20	1,24	2,7
2,8	97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,19	1,22	1,25	1,28	2,8
2,9	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,20	1,23	1,26	1,30	1,33	2,9
3,0	1,04	1,07	1,11	1,14	1,17	1,21	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	3,0
3,1	1,08	1,11	1,15	1,18	1,21	1,25	1,28	1,32	1,35	1,39	1,43	3,1
3,2	1,12	1,15	1,18	1,22	1,25	1,29	1,33	1,36	1,40	1,44	1,48	3,2
3,3	1,15	1,19	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52	3,3
3,4	1,19	1,22	1,26	1,30	1,34	1,37	1,41	1,45	1,49	1,53	1,57	3,4
3,5	1,23	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	3,5
3,6	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,63	1,67	3,6
3,7	1,30	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,59	1,63	1,67	1,72	3,7
3,8	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	3,8
3,9	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	1,82	3,9
4,0	1,41	1,45	1,50	1,54	1,59	1,63	1,68	1,72	1,77	1,82	1,86	4,0
4,1	1,45	1,49	1,54	1,58	1,63	1,67	1,72	1,77	1,82	1,86	1,91	4,1
4,2	1,49	1,53	1,58	1,62	1,67	1,72	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	4,2
4,3	1,52	1,57	1,62	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,91	1,96	2,01	4,3
4,4	1,56	1,61	1,66	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,96	2,01	2,06	4,4
4,5	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,06	2,11	4,5
4,6	1,64	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	2,00	2,05	2,11	2,16	4,6
4,7	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,99	2,04	2,10	2,15	2,21	4,7
4,8	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,98	2,03	2,09	2,15	2,20	2,26	4,8
4,9	1,75	1,81	1,86	1,91	1,97	2,02	2,08	2,14	2,19	2,25	2,31	4,9
5,0	1,79	1,85	1,90	1,95	2,01	2,07	2,12	2,18	2,24	2,30	2,36	5,0
Meter	D.65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Meter
Läng- ge:											Läng- ge:	

TAFEL 5 ODER

Auszug aus vorstehender

Massentafel für **Fichten-Klötzer** nach Oberstärke.

Oberer Drehm. Cent.	Länge: Meter.									Oberer Drehm. Cent.
	1 m	1,5	2 m	2,5	3 m	3,5	4 m	4,5	5 m	
	Inhalt: Cubicmeter.									
7	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	7
8	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	8
9	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	9
10	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	10
11	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	11
12	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	12
13	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	13
14	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	14
15	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	15
16	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	16
17	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	17
18	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	18
19	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	19
20	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	20
21	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	21
22	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	22
23	0,04	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	23
24	0,05	0,07	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	24
25	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,30	25
26	0,06	0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	26
27	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,30	0,34	27
28	0,06	0,10	0,13	0,17	0,21	0,24	0,28	0,33	0,37	28
29	0,07	0,10	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,35	0,39	29
30	0,07	0,11	0,15	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	30
31	0,08	0,12	0,16	0,20	0,25	0,30	0,34	0,39	0,44	31
32	0,08	0,13	0,17	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	32
33	0,09	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	33
34	0,09	0,14	0,19	0,24	0,30	0,35	0,41	0,47	0,53	34
35	0,10	0,15	0,20	0,26	0,31	0,37	0,43	0,49	0,56	35
36	0,10	0,16	0,22	0,27	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	36
37	0,11	0,17	0,23	0,29	0,35	0,41	0,48	0,55	0,62	37
38	0,12	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,50	0,57	0,65	38
39	0,12	0,19	0,25	0,32	0,39	0,46	0,53	0,60	0,68	39
40	0,13	0,20	0,26	0,33	0,41	0,48	0,56	0,63	0,71	40
41	0,14	0,21	0,28	0,35	0,43	0,50	0,58	0,66	0,75	41
42	0,14	0,22	0,29	0,37	0,45	0,53	0,61	0,69	0,78	42
43	0,15	0,23	0,30	0,38	0,47	0,55	0,64	0,73	0,82	43
44	0,16	0,24	0,32	0,40	0,49	0,58	0,67	0,76	0,85	44
45	0,16	0,25	0,33	0,42	0,51	0,60	0,70	0,79	0,89	45
46	0,17	0,26	0,35	0,44	0,53	0,63	0,73	0,82	0,93	46
47	0,18	0,27	0,36	0,46	0,55	0,65	0,76	0,86	0,96	47
48	0,18	0,28	0,38	0,48	0,58	0,68	0,79	0,89	1,00	48
49	0,19	0,29	0,39	0,50	0,60	0,71	0,82	0,93	1,04	49
50	0,20	0,30	0,41	0,52	0,63	0,74	0,85	0,97	1,08	50
51	0,21	0,32	0,42	0,54	0,65	0,77	0,88	1,00	1,13	51
52	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67	0,80	0,92	1,04	1,17	52
Cent. Oberer Drehm.	1 m	1,5	2 m	2,5	3 m	3,5	4 m	4,5	5 m	Cent. Oberer Drehm.

Massentafel für **Fichten-Klötzer** nach Oberstärke.

Oberer Drehm. Cent.		Länge: Meter.								Oberer Drehm. Cent.	
		2,3	2,5	3 m	3,4	3,5	4 m	4,5	4,6		
		Inhalt: Cubiemeter.									
7	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	7	
8	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	8	
9	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	9	
10	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	10	
11	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	11	
12	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	12	
13	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	13	
14	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	14	
15	0,05	0,05	0,06	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	0,12	15	
16	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,14	16	
17	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	17	
18	0,07	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,15	0,17	18	
19	0,07	0,08	0,10	0,12	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	19	
20	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15	0,18	0,18	0,20	20	
21	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,17	0,19	0,20	0,22	21	
22	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,21	0,22	0,24	22	
23	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17	0,20	0,23	0,23	0,26	23	
24	0,11	0,13	0,15	0,18	0,18	0,21	0,25	0,25	0,28	24	
25	0,12	0,14	0,17	0,19	0,20	0,23	0,26	0,27	0,30	25	
26	0,13	0,15	0,18	0,21	0,21	0,25	0,28	0,29	0,32	26	
27	0,14	0,16	0,19	0,22	0,23	0,27	0,30	0,31	0,34	27	
28	0,15	0,17	0,21	0,24	0,24	0,28	0,33	0,33	0,37	28	
29	0,17	0,18	0,22	0,25	0,26	0,30	0,35	0,36	0,39	29	
30	0,18	0,19	0,23	0,27	0,28	0,32	0,37	0,38	0,42	30	
31	0,19	0,20	0,25	0,29	0,30	0,34	0,39	0,40	0,44	31	
32	0,20	0,22	0,26	0,30	0,31	0,36	0,42	0,43	0,47	32	
33	0,21	0,23	0,28	0,32	0,33	0,39	0,44	0,45	0,50	33	
34	0,22	0,24	0,30	0,34	0,35	0,41	0,47	0,48	0,53	34	
35	0,24	0,26	0,31	0,36	0,37	0,43	0,49	0,50	0,56	35	
36	0,25	0,27	0,33	0,38	0,39	0,46	0,52	0,53	0,59	36	
37	0,26	0,29	0,35	0,40	0,41	0,48	0,55	0,56	0,62	37	
38	0,28	0,30	0,37	0,42	0,44	0,50	0,57	0,59	0,65	38	
39	0,29	0,32	0,39	0,44	0,46	0,53	0,60	0,62	0,68	39	
40	0,31	0,33	0,41	0,47	0,48	0,56	0,63	0,65	0,71	40	
41	0,32	0,35	0,43	0,49	0,50	0,58	0,66	0,68	0,75	41	
42	0,34	0,37	0,45	0,51	0,53	0,61	0,69	0,71	0,78	42	
43	0,35	0,38	0,47	0,53	0,55	0,64	0,73	0,74	0,82	43	
44	0,37	0,40	0,49	0,56	0,58	0,67	0,76	0,78	0,85	44	
45	0,39	0,42	0,51	0,58	0,60	0,70	0,79	0,81	0,89	45	
46	0,40	0,44	0,53	0,61	0,63	0,73	0,82	0,85	0,93	46	
47	0,42	0,46	0,55	0,63	0,65	0,76	0,86	0,88	0,96	47	
48	0,44	0,48	0,58	0,66	0,68	0,79	0,89	0,92	1,00	48	
49	0,45	0,50	0,60	0,69	0,71	0,82	0,93	0,95	1,04	49	
50	0,47	0,52	0,63	0,71	0,74	0,85	0,97	0,99	1,08	50	
51	0,49	0,54	0,65	0,74	0,77	0,88	1,00	1,03	1,13	51	
52	0,51	0,56	0,67	0,77	0,80	0,92	1,04	1,07	1,17	52	
Cent.		2,3	2,5	3 m	3,4	3,5	4 m	4,5	4,6	5 m	Cent.
Oberer Drehm.											Oberer Drehm.

TAFEL 6 ODER

Massentafel für Kiefern-Klötzer nach Oberstärke.

Zugleich brauchbar für Klötzer von Lärche.

Die Reductionstabellen zur Uebersetzung oder Vergleichung der Klötzerlängen
aus dem Alten in's Neue und umgekehrt s. Seite 62.

NB. Für Eisenbahnschwellen-Klötzer kommt gewöhnlich die Länge von 2,7 m in Betracht.

Massentafel für Kiefern-Klötzer nach Oberstärke.

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.												Län- ge:
	D. 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Meter	Inhalt: Cubikmeter.												Meter
1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	1,0	
1,1	—	—	0,01	1	1	1	1	1	1	2	2	1,1	
1,2	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1,2	
1,3	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1,3	
1,4	—	0,01	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1,4	
1,5	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	1,5	
1,6	—	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	1,6	
1,7	0,01	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	1,7	
1,8	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	1,8	
1,9	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1,9	
2,0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	2,0	
2,1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	2,1	
2,2	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	2,2	
2,3	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	2,3	
2,4	1	1	1	2	2	3	3	3	4	5	5	2,4	
2,5	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	2,5	
2,6	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	2,6	
2,7	1	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	2,7	
2,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	2,8	
2,9	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	2,9	
3,0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	3,0	
3,1	1	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	3,1	
3,2	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	6	3,2	
3,3	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	7	3,3	
3,4	2	2	2	3	3	4	5	5	6	7	7	3,4	
3,5	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	3,5	
3,6	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	8	3,6	
3,7	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	8	3,7	
3,8	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	8	3,8	
3,9	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	3,9	
4,0	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	4,0	
4,1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	9	4,1	
4,2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	9	4,2	
4,3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	10	4,3	
4,4	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	4,4	
4,5	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	4,5	
4,6	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	4,6	
4,7	3	3	4	5	6	6	7	9	10	11	11	4,7	
4,8	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	4,8	
4,9	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	4,9	
5,0	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12	5,0	
Meter													Meter
Län- ge:	D. 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		Län- ge:	

Kiefern-Klötzer

Län- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Län- ge:
	D.15 16		17 18		19 20		21 22		23 24		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	1,0
1,1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	1,1
1,2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	1,2
1,3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	1,3
1,4	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	1,4
1,5	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	1,5
1,6	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	1,6
1,7	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	1,7
1,8	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	1,8
1,9	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	1,9
2,0	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	2,0
2,1	4	5	6	6	7	7	8	9	10	11	2,1
2,2	5	5	6	6	7	8	9	9	10	11	2,2
2,3	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12	2,3
2,4	5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	2,4
2,5	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	2,5
2,6	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	2,6
2,7	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	2,7
2,8	6	7	8	9	9	10	11	12	13	15	2,8
2,9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2,9
3,0	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	3,0
3,1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3,1
3,2	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	3,2
3,3	8	9	9	10	12	13	14	15	16	18	3,3
3,4	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	3,4
3,5	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	3,5
3,6	8	9	11	12	13	14	15	17	18	20	3,6
3,7	9	10	11	12	13	15	16	17	19	20	3,7
3,8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	21	3,8
3,9	9	11	12	13	14	15	17	18	20	21	3,9
4,0	0,10	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22	4,0
4,1	10	11	12	14	15	16	18	20	21	23	4,1
4,2	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	4,2
4,3	11	12	13	15	16	18	19	21	22	24	4,3
4,4	11	12	14	15	16	18	20	21	23	25	4,4
4,5	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24	0,25	4,5
4,6	12	13	14	16	17	19	21	22	24	26	4,6
4,7	12	13	15	16	18	20	21	23	25	27	4,7
4,8	13	14	15	17	18	20	22	24	26	28	4,8

Massentafel für **Kiefern-Klötzer** nach Oberstärke.

Länge: Meter	Oberstärke: Centimeter.										Länge: Meter
	D. 25 26		27 28		29 30		31 32		33 34		
Inhalt: Cubicmeter.											
1.0	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	1.0
1.1	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	1.1
1.2	6	7	7	8	8	9	10	10	11	11	1.2
1.3	7	7	8	8	9	10	10	11	12	12	1.3
1.4	7	8	9	9	10	10	11	12	13	13	1.4
1.5	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	1.5
1.6	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	1.6
1.7	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	1.7
1.8	10	10	11	12	13	14	15	16	16	17	1.8
1.9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	1.9
2.0	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	2.0
2.1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	2.1
2.2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	2.2
2.3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	2.3
2.4	13	14	15	16	18	19	20	21	22	24	2.4
2.5	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	2.5
2.6	14	16	17	18	19	20	22	23	24	26	2.6
2.7	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	2.7
2.8	16	17	18	19	21	22	24	25	27	28	2.8
2.9	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	2.9
3.0	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,30	3.0
3.1	18	19	20	22	23	25	26	28	30	31	3.1
3.2	18	20	21	23	24	26	27	29	31	33	3.2
3.3	19	20	22	23	25	27	28	30	32	34	3.3
3.4	20	21	23	24	26	28	29	31	33	35	3.4
3.5	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	3.5
3.6	21	23	24	26	28	29	31	33	35	37	3.6
3.7	22	23	25	27	28	30	32	34	36	38	3.7
3.8	22	24	26	28	29	31	33	35	37	39	3.8
3.9	23	25	27	28	30	32	34	36	38	41	3.9
4.0	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,40	0,42	4.0
4.1	25	26	28	30	32	34	36	38	41	43	4.1
4.2	25	27	29	31	33	35	37	40	42	44	4.2
4.3	26	28	30	32	34	36	38	41	43	45	4.3
4.4	27	29	31	33	35	37	39	42	44	47	4.4
4.5	0,27	0,29	0,31	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	4.5
4.6	28	30	32	35	37	39	41	44	47	49	4.6
4.7	29	31	33	35	38	40	43	45	48	50	4.7
4.8	30	32	34	36	39	41	44	46	49	52	4.8
4.9	30	33	35	37	40	42	45	47	50	53	4.9
5.0	0,31	0,33	0,36	0,38	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,54	5.0
Länge: Meter	D. 25 26		27 28		29 30		31 32		33 34		Länge: Meter

Massentafel für **Kiefern-Klötzer** nach Oberstärke.

Läng- ge:	Oberstärke: Centimeter.										Läng- ge:
	D.45 46		47 48		49 50		51 52		53 54		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	1,0
1,1	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	1,1
1,2	20	21	21	22	23	24	25	26	27	28	1,2
1,3	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	1,3
1,4	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	1,4
1,5	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	1,5
1,6	27	28	29	30	31	33	34	35	37	38	1,6
1,7	28	30	31	32	33	35	36	38	39	40	1,7
1,8	30	31	33	34	35	37	38	40	41	43	1,8
1,9	32	33	35	36	38	39	41	42	44	45	1,9
2,0	0,34	0,35	0,37	0,38	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,48	2,0
2,1	35	37	38	40	42	43	45	47	49	50	2,1
2,2	37	39	40	42	44	46	47	49	51	53	2,2
2,3	39	41	42	44	46	48	50	52	53	55	2,3
2,4	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	2,4
2,5	0,43	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,61	2,5
2,6	44	46	48	50	52	54	56	59	61	63	2,6
2,7	46	48	50	52	54	57	59	61	63	66	2,7
2,8	48	50	52	54	57	59	61	63	66	68	2,8
2,9	50	52	54	56	59	61	63	66	68	71	2,9
3,0	0,52	0,54	0,56	0,59	0,61	0,63	0,66	0,68	0,71	0,73	3,0
3,1	53	56	58	61	63	66	68	71	73	76	3,1
3,2	55	58	60	63	65	68	71	73	76	79	3,2
3,3	57	60	62	65	67	70	73	76	78	81	3,3
3,4	59	62	64	67	70	72	75	78	81	84	3,4
3,5	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,87	3,5
3,6	63	66	68	71	74	77	80	83	86	89	3,6
3,7	65	68	71	73	76	80	83	86	89	92	3,7
3,8	67	70	73	76	79	82	85	88	91	95	3,8
3,9	69	72	75	78	81	85	87	91	94	97	3,9
4,0	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,86	0,90	0,93	0,97	1,00	4,0
4,1	73	76	79	82	86	89	92	96	99	1,03	4,1
4,2	75	78	81	84	88	91	95	98	1,02	1,06	4,2
4,3	77	80	83	87	90	94	97	1,01	1,05	1,08	4,3
4,4	79	82	85	89	92	96	1,00	1,03	1,07	1,11	4,4
4,5	0,81	0,84	0,88	0,91	0,95	0,98	1,02	1,06	1,10	1,14	4,5
4,6	83	86	90	93	97	1,01	1,05	1,09	1,13	1,17	4,6
4,7	85	88	92	96	99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,20	4,7
4,8	87	90	94	98	1,02	1,06	1,10	1,14	1,18	1,22	4,8
4,9	89	93	96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,17	1,21	1,25	4,9
5,0	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,24	1,28	5,0
Meter											Meter
Läng- ge:	D.45 46		47 48		49 50		51 52		53 54		Läng- ge:

Massentafel für Kiefern-Klötzer nach Oberstärke.

Länge:	Oberstärke: Centimeter.										Länge:
	D.55 56		57 58		59 60		61 62		63 64		
Meter	Inhalt: Cubicmeter.										Meter
1,0	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	1,0
1,1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	1,1
1,2	29	30	31	33	34	35	36	37	38	40	1,2
1,3	32	33	34	35	37	38	39	40	42	43	1,3
1,4	34	36	37	38	39	41	42	43	45	46	1,4
1,5	0,37	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,50	1,5
1,6	39	41	42	44	45	47	48	50	51	53	1,6
1,7	42	43	45	47	48	50	51	53	55	57	1,7
1,8	45	46	48	49	51	53	55	56	58	60	1,8
1,9	47	49	50	52	54	56	58	60	61	63	1,9
2,0	0,50	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	2,0
2,1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	2,1
2,2	55	57	59	61	63	65	67	69	72	74	2,2
2,3	57	60	62	64	66	68	70	73	75	77	2,3
2,4	60	62	64	67	69	71	74	76	78	81	2,4
2,5	0,63	0,65	0,67	0,70	0,72	0,74	0,77	0,79	0,82	0,84	2,5
2,6	65	68	70	73	75	77	80	83	85	88	2,6
2,7	68	70	73	75	78	81	83	86	89	91	2,7
2,8	71	73	76	78	81	84	87	89	92	95	2,8
2,9	73	76	79	81	84	87	90	93	96	99	2,9
3,0	0,76	0,79	0,82	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,02	3,0
3,1	79	82	84	87	90	93	96	99	1,03	1,06	3,1
3,2	82	84	87	90	93	97	1,00	1,03	1,06	1,09	3,2
3,3	84	87	90	93	97	1,00	1,03	1,06	1,10	1,13	3,3
3,4	87	90	93	96	1,00	1,03	1,06	1,10	1,13	1,17	3,4
3,5	0,90	0,93	0,96	0,99	1,03	1,06	1,10	1,13	1,17	1,20	3,5
3,6	93	96	99	1,02	1,06	1,09	1,13	1,17	1,20	1,24	3,6
3,7	95	99	1,02	1,06	1,09	1,13	1,16	1,20	1,24	1,28	3,7
3,8	98	1,02	1,05	1,09	1,12	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	3,8
3,9	1,01	1,04	1,08	1,12	1,15	1,19	1,23	1,27	1,31	1,35	3,9
4,0	1,04	1,07	1,11	1,15	1,19	1,22	1,26	1,30	1,35	1,39	4,0
4,1	1,07	1,10	1,14	1,18	1,22	1,26	1,30	1,34	1,38	1,42	4,1
4,2	1,09	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,38	1,42	1,46	4,2
4,3	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,33	1,37	1,41	1,46	1,50	4,3
4,4	1,15	1,19	1,23	1,27	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	4,4
4,5	1,18	1,22	1,26	1,31	1,35	1,39	1,44	1,48	1,53	1,58	4,5
4,6	1,21	1,25	1,29	1,34	1,38	1,43	1,47	1,52	1,57	1,61	4,6
4,7	1,24	1,28	1,32	1,37	1,41	1,46	1,51	1,55	1,60	1,65	4,7
4,8	1,27	1,31	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,59	1,64	1,69	4,8
4,9	1,30	1,34	1,39	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63	1,68	1,73	4,9
5,0	1,32	1,37	1,42	1,47	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,77	5,0
Meter	D.55 56		57 58		59 60		61 62		63 64		Meter
Länge:											Länge:

Massentafel für **Kiefern-Klötzer** nach Oberstärke.

Länge: Meter	Oberstärke: Centimeter.												Länge: Meter
	D.65 66		67 68		69 70		71 72		73 74		75		
Inhalt: Cubicmeter.													
1,0	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45		1,0
1,1	37	38	40	41	42	43	44	46	47	48	49		1,1
1,2	41	42	43	45	46	47	49	50	51	53	54		1,2
1,3	44	46	47	48	50	51	53	54	56	57	59		1,3
1,4	48	49	51	52	54	55	57	58	60	62	63		1,4
1,5	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68		1,5
1,6	55	56	58	60	62	63	65	67	69	71	73		1,6
1,7	58	60	62	64	65	67	69	71	73	75	77		1,7
1,8	62	64	66	68	69	71	73	76	78	80	82		1,8
1,9	65	67	69	71	73	76	78	80	82	84	87		1,9
2,0	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,82	0,84	0,86	0,89	0,91		2,0
2,1	72	75	77	79	81	84	86	89	91	93	96		2,1
2,2	76	78	81	83	85	88	90	93	95	98	1,01		2,2
2,3	80	82	85	87	90	92	95	97	1,00	1,03	1,05		2,3
2,4	83	86	88	91	94	96	99	1,02	1,05	1,07	1,10		2,4
2,5	0,87	0,90	0,92	0,95	0,98	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15		2,5
2,6	91	93	96	99	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,20		2,6
2,7	94	97	1,00	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15	1,18	1,21	1,25		2,7
2,8	98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,13	1,16	1,19	1,23	1,26	1,29		2,8
2,9	1,02	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,21	1,24	1,27	1,31	1,34		2,9
3,0	1,05	1,08	1,12	1,15	1,18	1,22	1,25	1,28	1,32	1,35	1,39		3,0
3,1	1,09	1,12	1,16	1,19	1,22	1,26	1,29	1,33	1,37	1,40	1,44		3,1
3,2	1,13	1,16	1,19	1,23	1,27	1,30	1,34	1,37	1,41	1,45	1,49		3,2
3,3	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	1,34	1,38	1,42	1,46	1,50	1,54		3,3
3,4	1,20	1,24	1,27	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	1,50	1,55	1,59		3,4
3,5	1,24	1,28	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55	1,59	1,63		3,5
3,6	1,28	1,32	1,35	1,39	1,43	1,47	1,52	1,56	1,60	1,64	1,68		3,6
3,7	1,32	1,35	1,39	1,43	1,48	1,52	1,56	1,60	1,65	1,69	1,73		3,7
3,8	1,35	1,39	1,43	1,48	1,52	1,56	1,60	1,65	1,69	1,74	1,78		3,8
3,9	1,39	1,43	1,47	1,52	1,56	1,61	1,65	1,69	1,74	1,79	1,83		3,9
4,0	1,43	1,47	1,51	1,56	1,60	1,65	1,69	1,74	1,79	1,84	1,88		4,0
4,1	1,47	1,51	1,56	1,60	1,65	1,69	1,74	1,79	1,84	1,88	1,93		4,1
4,2	1,51	1,55	1,60	1,64	1,69	1,74	1,79	1,83	1,88	1,93	1,98		4,2
4,3	1,55	1,59	1,64	1,69	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98	2,03		4,3
4,4	1,58	1,63	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98	2,03	2,09		4,4
4,5	1,62	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,98	2,03	2,08	2,14		4,5
4,6	1,66	1,71	1,76	1,81	1,86	1,92	1,97	2,02	2,08	2,13	2,19		4,6
4,7	1,70	1,75	1,80	1,86	1,91	1,96	2,01	2,07	2,13	2,18	2,24		4,7
4,8	1,74	1,79	1,85	1,90	1,95	2,01	2,06	2,12	2,17	2,23	2,29		4,8
4,9	1,78	1,83	1,89	1,94	2,00	2,05	2,11	2,17	2,22	2,28	2,34		4,9
5,0	1,82	1,87	1,93	1,98	2,04	2,10	2,15	2,21	2,27	2,33	2,39		5,0
Länge: Meter	D.65 66		67 68		69 70		71 72		73 74		75		Länge: Meter

TAFEL 7 ODER

Auszug aus vorstehender

Massentafel für **Kiefern-Klötzer** nach Oberstärke.

Oberer Drehm. Cent.	Länge: Meter.									Oberer Drehm. Cent.
	1 m	1,5	2 m	2,5	3 m	3,5	4 m	4,5	5 m	
	Inhalt: Cubiometer.									
7	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	7
8	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	8
9	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	9
10	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	10
11	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	11
12	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	12
13	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	13
14	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	14
15	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	15
16	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	16
17	0,02	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	17
18	0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	18
19	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	19
20	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19	0,21	20
21	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	21
22	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	22
23	0,04	0,07	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,24	0,27	23
24	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	24
25	0,05	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,27	0,31	25
26	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,22	0,26	0,29	0,33	26
27	0,06	0,09	0,13	0,16	0,20	0,23	0,27	0,31	0,36	27
28	0,06	0,10	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	28
29	0,07	0,11	0,14	0,18	0,22	0,27	0,31	0,36	0,41	29
30	0,07	0,11	0,15	0,20	0,24	0,28	0,33	0,38	0,43	30
31	0,08	0,12	0,16	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	31
32	0,08	0,13	0,17	0,22	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	32
33	0,09	0,14	0,18	0,23	0,29	0,34	0,40	0,45	0,51	33
34	0,09	0,14	0,19	0,25	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	34
35	0,10	0,15	0,21	0,26	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	35
36	0,11	0,16	0,22	0,28	0,34	0,40	0,47	0,53	0,60	36
37	0,11	0,17	0,23	0,29	0,36	0,42	0,49	0,56	0,63	37
38	0,12	0,18	0,24	0,31	0,37	0,44	0,51	0,59	0,66	38
39	0,12	0,19	0,25	0,32	0,39	0,47	0,54	0,62	0,70	39
40	0,13	0,20	0,27	0,34	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	40
41	0,14	0,21	0,28	0,36	0,43	0,51	0,59	0,68	0,76	41
42	0,14	0,22	0,29	0,37	0,45	0,54	0,62	0,71	0,80	42
43	0,15	0,23	0,31	0,39	0,47	0,56	0,65	0,74	0,84	43
44	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,59	0,68	0,77	0,87	44
45	0,16	0,25	0,34	0,43	0,52	0,61	0,71	0,81	0,91	45
46	0,17	0,26	0,35	0,44	0,54	0,64	0,74	0,84	0,95	46
47	0,18	0,27	0,37	0,46	0,56	0,66	0,77	0,88	0,99	47
48	0,19	0,28	0,38	0,48	0,59	0,69	0,80	0,91	1,03	48
49	0,19	0,29	0,40	0,50	0,61	0,72	0,83	0,95	1,07	49
50	0,20	0,31	0,41	0,52	0,63	0,75	0,86	0,98	1,11	50
51	0,21	0,32	0,43	0,54	0,66	0,78	0,90	1,02	1,15	51
52	0,22	0,33	0,44	0,56	0,68	0,81	0,93	1,06	1,19	52
Cent.	1 m	1,5	2 m	2,5	3 m	3,5	4 m	4,5	5 m	Cent.
Oberer Drehm.										Oberer Drehm.

TAFEL 9 ODER

Massentafel über Mengen bis 100 Stück

für

schwache Klötzer, Baumpfähle,
Zaunpfähle, Weinpfähle, Schleifhölzer
nach Oberstärke.

NB. Diese Tafel arbeitet am genauesten für die Fichte, passt aber auch noch
hinlänglich für andere Holzarten.

Massentafel über Mengen bis 100 Stück
für schwache Klötzer, Baumpfähle, Zaunpfähle, Weinpfähle, Schleifhölzer
nach Oberstärke.

Länge: Meter	Stückzahl.	Oberstärke: Centimeter.										
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubimeter.										
1 Met.	1				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	2		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
	3	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
	4	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
	5	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	6	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11
	7	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13
	8	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15
	9	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17
	10	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19
1,5 Met.	1		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
	2	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
	3	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	4	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12
	5	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15
	6	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18
	7	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21
	8	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23
	9	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26
	10	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29
2 Met.	1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
	2	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
	3	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12
	4	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16
	5	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
	6	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24
	7	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28
	8	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32
	9	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,32	0,36
	10	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,36	0,40

Massentafel über Mengen bis 100 Stück
für schwache Klötzer, Baumpfähle, Zaunpfähle, Weinpfähle, Schleifhölzer
nach Oberstärke.

Länge: meter	Stück- zahl.	Oberstärke: Centimeter.										
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubicmeter.										
2,5 Met.	1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
	2	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
	3	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
	4	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21
	5	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26
	6	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31
	7	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,32	0,37
	8	0,06	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,28	0,32	0,37	0,42
	9	0,07	0,10	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,31	0,36	0,41	0,47
	10	0,08	0,11	0,14	0,17	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,52
3 Met.	20	0,16	0,21	0,27	0,34	0,42	0,50	0,60	0,70	0,80	0,92	1,04
	30	0,24	0,32	0,41	0,52	0,63	0,76	0,89	1,05	1,21	1,38	1,57
	40	0,32	0,43	0,55	0,69	0,84	1,01	1,19	1,39	1,61	1,84	2,09
	50	0,40	0,54	0,69	0,86	1,05	1,26	1,49	1,74	2,01	2,30	2,61
	60	0,48	0,64	0,82	1,03	1,26	1,51	1,79	2,09	2,41	2,76	3,13
	70	0,57	0,75	0,96	1,20	1,47	1,76	2,09	2,44	2,81	3,22	3,65
	80	0,65	0,86	1,10	1,37	1,68	2,02	2,39	2,79	3,21	3,68	4,17
	90	0,73	0,97	1,24	1,55	1,89	2,27	2,68	3,14	3,62	4,14	4,70
	100	0,81	1,07	1,37	1,72	2,10	2,52	2,98	3,48	4,02	4,60	5,22
	1	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
3,5 Met.	2	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13
	3	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
	4	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26
	5	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32
	6	0,06	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,39
	7	0,08	0,10	0,12	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45
	8	0,09	0,11	0,14	0,18	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,52
	9	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,45	0,51	0,58
	10	0,11	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,37	0,44	0,50	0,57	0,65
	20	0,21	0,28	0,35	0,44	0,53	0,64	0,75	0,87	1,00	1,14	1,29
3,5 Met.	30	0,32	0,42	0,53	0,66	0,80	0,95	1,12	1,31	1,51	1,72	1,94
	40	0,43	0,56	0,71	0,88	1,07	1,27	1,50	1,74	2,01	2,29	2,59
	50	0,54	0,70	0,89	1,10	1,33	1,59	1,87	2,18	2,51	2,86	3,24
	60	0,64	0,84	1,06	1,32	1,60	1,91	2,25	2,61	3,01	3,43	3,88
	70	0,75	0,98	1,24	1,54	1,87	2,23	2,62	3,05	3,51	4,01	4,53
	80	0,86	1,12	1,42	1,76	2,13	2,54	3,00	3,49	4,01	4,58	5,18
	90	0,97	1,26	1,59	1,97	2,40	2,86	3,37	3,92	4,52	5,15	5,83
	100	1,07	1,40	1,77	2,19	2,66	3,18	3,75	4,36	5,02	5,72	6,47
	1	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
3,5 Met.	2	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16
	3	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23
	4	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,21	0,24	0,28	0,31
	5	0,07	0,09	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23	0,27	0,30	0,35	0,39
	6	0,08	0,11	0,13	0,16	0,20	0,24	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47
	7	0,10	0,12	0,16	0,19	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,49	0,55
	8	0,11	0,14	0,18	0,22	0,26	0,31	0,37	0,42	0,49	0,55	0,63
	9	0,13	0,16	0,20	0,25	0,30	0,35	0,41	0,48	0,55	0,62	0,70
	10	0,14	0,18	0,22	0,27	0,33	0,39	0,46	0,53	0,61	0,69	0,78
	20	0,28	0,36	0,45	0,55	0,66	0,78	0,92	1,06	1,22	1,39	1,56
3,5 Met.	30	0,42	0,53	0,67	0,82	0,99	1,18	1,37	1,59	1,83	2,08	2,35
	40	0,56	0,71	0,89	1,10	1,32	1,57	1,83	2,12	2,44	2,77	3,13
	50	0,70	0,89	1,12	1,37	1,65	1,96	2,29	2,66	3,05	3,47	3,91
	60	0,83	1,07	1,34	1,64	1,97	2,35	2,75	3,19	3,65	4,16	4,69
	70	0,97	1,25	1,56	1,92	2,30	2,74	3,21	3,72	4,26	4,85	5,47
	80	1,11	1,42	1,78	2,19	2,63	3,14	3,66	4,25	4,87	5,54	6,26
	90	1,25	1,60	2,01	2,47	2,96	3,53	4,12	4,78	5,48	6,24	7,04
	100	1,39	1,78	2,23	2,74	3,29	3,92	4,58	5,31	6,09	6,93	7,82

Massentafel über Mengen bis 100 Stück
für schwache Klötzer, Baumstämme, Zaunpfähle, Weinstämme, Schleifhölzer
nach Oberstärke.

Län- ge:		Stück- zahl.	Oberstärke: Centimeter.									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meter			Inhalt: Cubicmeter.									
4	1	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	2	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18
	3	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28
	4	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37
	5	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46
	6	0,10	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,38	0,43	0,49	0,55
	7	0,12	0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,38	0,44	0,51	0,57	0,65
	8	0,14	0,18	0,22	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,58	0,66	0,74
	9	0,16	0,20	0,25	0,30	0,36	0,43	0,49	0,57	0,65	0,74	0,83
	10	0,17	0,22	0,27	0,33	0,40	0,47	0,55	0,63	0,72	0,82	0,92
Met.	20	0,35	0,44	0,55	0,66	0,79	0,95	1,09	1,26	1,44	1,64	1,85
	30	0,52	0,66	0,82	0,99	1,19	1,42	1,64	1,89	2,17	2,46	2,77
	40	0,70	0,88	1,09	1,33	1,59	1,89	2,19	2,53	2,89	3,28	3,69
	50	0,87	1,10	1,36	1,66	1,98	2,37	2,73	3,16	3,61	4,10	4,62
	60	1,05	1,32	1,64	1,99	2,38	2,84	3,28	3,79	4,33	4,92	5,54
	70	1,22	1,54	1,91	2,32	2,78	3,31	3,83	4,42	5,05	5,74	6,46
	80	1,40	1,76	2,18	2,65	3,18	3,79	4,37	5,05	5,78	6,56	7,38
	90	1,57	1,98	2,45	2,98	3,57	4,26	4,92	5,68	6,50	7,38	8,31
	100	1,75	2,20	2,73	3,32	3,97	4,73	5,47	6,32	7,22	8,20	9,23
		1	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10
2		0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
3		0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32
4		0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,38	0,43
5		0,11	0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,37	0,42	0,48	0,54
6		0,13	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,39	0,44	0,51	0,57	0,64
7		0,15	0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,52	0,59	0,67	0,75
8		0,17	0,22	0,26	0,32	0,38	0,44	0,51	0,59	0,68	0,76	0,86
9		0,20	0,24	0,30	0,36	0,42	0,50	0,58	0,67	0,76	0,86	0,97
10		0,22	0,27	0,33	0,40	0,47	0,55	0,64	0,74	0,84	0,96	1,07
4,5	20	0,43	0,54	0,66	0,79	0,94	1,11	1,29	1,48	1,69	1,91	2,15
	30	0,65	0,81	0,99	1,19	1,42	1,66	1,93	2,22	2,53	2,87	3,22
	40	0,87	1,08	1,32	1,59	1,89	2,22	2,57	2,96	3,38	3,82	4,29
	50	1,09	1,35	1,65	1,98	2,36	2,77	3,22	3,70	4,22	4,78	5,37
	60	1,30	1,62	1,98	2,38	2,83	3,33	3,86	4,44	5,07	5,73	6,44
	70	1,52	1,89	2,31	2,78	3,30	3,88	4,51	5,18	5,91	6,69	7,51
	80	1,74	2,15	2,64	3,18	3,78	4,43	5,15	5,92	6,76	7,64	8,59
	90	1,96	2,42	2,96	3,57	4,25	4,99	5,79	6,67	7,60	8,60	9,66
	100	2,17	2,69	3,29	3,97	4,72	5,54	6,44	7,41	8,45	9,55	10,74
		1	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11
2		0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25
3		0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	0,26	0,29	0,33	0,37
4		0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,30	0,34	0,39	0,44	0,49
5		0,13	0,16	0,20	0,23	0,28	0,32	0,37	0,43	0,49	0,55	0,62
6		0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,39	0,45	0,51	0,58	0,66	0,74
7		0,19	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,52	0,60	0,68	0,77	0,86
8		0,21	0,26	0,31	0,38	0,44	0,52	0,60	0,69	0,78	0,88	0,99
9		0,24	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,67	0,77	0,88	0,99	1,11
10		0,27	0,33	0,39	0,47	0,55	0,65	0,75	0,86	0,97	1,10	1,23
5	20	0,53	0,65	0,79	0,94	1,11	1,30	1,50	1,72	1,95	2,20	2,47
	30	0,80	0,98	1,18	1,41	1,66	1,94	2,25	2,57	2,92	3,30	3,70
	40	1,07	1,30	1,57	1,88	2,22	2,59	2,99	3,43	3,90	4,40	4,93
	50	1,33	1,63	1,97	2,35	2,77	3,24	3,74	4,29	4,87	5,50	6,17
	60	1,60	1,95	2,36	2,82	3,33	3,89	4,49	5,15	5,85	6,60	7,40
	70	1,87	2,28	2,75	3,29	3,88	4,53	5,24	6,01	6,82	7,70	8,63
	80	2,13	2,60	3,14	3,76	4,44	5,18	5,99	6,86	7,80	8,80	9,87
	90	2,40	2,93	3,54	4,23	4,99	5,83	6,74	7,72	8,77	9,90	11,10
	100	2,67	3,25	3,93	4,69	5,54	6,48	7,49	8,58	9,75	11,00	12,33

TAFEL 10 BIS 13 FÜR

Stangen

nach Unterstärke,

0,1 Meter über dem Abhiebe gemessen.

TAFEL 10 ODER

Massentafel

für

Reis-Stangen

— besonders von Fichte —

umfassend die Unterstärken 1 bis 7 Centimeter.

NB. Die Berechnung von Stangenmengen, welche innenstehende Tafel nicht besonders aufführt, erfolgt in der Weise, dass man zum Inhalt bei dem betreffenden Zehner den Inhalt addirt, welcher für 1 bis 9 Stück direct nach einstelligem Linkerrücken des Kommas aus dem entsprechenden Zehner abgelesen werden kann. Ist die letzte Decimale eine 5, so muss bei 100 Stück nachgesehen werden, ob die Abrundung erhöhend auf die vorhergehende Decimale wirken darf. Z. B. Inhalt von 45 Stangen mit 5 cm Unterstärke und 6 m Länge — $0,26 + 0,03 = 0,29$ fm und Inhalt von 32 Stangen mit 7 cm Unterstärke und 6 m Länge — $0,37 + 0,02$ (genau nach dem Inhalte bei $100:0,0248$) — $0,39$ fm.

Massentafel für **Reis-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stück- zahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.						
		1	2	3	4	5	6	7
		Inhalt: Cubimeter.						
1	100	0,005	0,02					
2 Met.	10	. . .	. . .	0,01	0,01	0,02		
	20	. . .	0,01	0,02	0,03	0,04		
	30	. . .	0,01	0,02	0,04	0,07		
	40	. . .	0,01	0,03	0,06	0,09		
	50	0,005	0,02	0,04	0,07	0,11		
	60	. . .	0,02	0,05	0,09	0,13		
	70	. . .	0,03	0,06	0,10	0,15		
	80	. . .	0,03	0,07	0,11	0,18		
	90	. . .	0,03	0,07	0,13	0,20		
	100	0,01	0,04	0,08	0,14	0,22		
3 Met.	10	. . .	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06
	20	. . .	0,01	0,02	0,04	0,07	0,09	0,12
	30	. . .	0,02	0,04	0,06	0,10	0,14	0,19
	40	. . .	0,02	0,05	0,09	0,13	0,19	0,25
	50	0,005	0,03	0,06	0,11	0,16	0,23	0,31
	60	. . .	0,03	0,07	0,13	0,20	0,28	0,37
	70	. . .	0,04	0,09	0,15	0,23	0,33	0,43
	80	. . .	0,04	0,10	0,17	0,26	0,37	0,49
	90	. . .	0,05	0,11	0,19	0,30	0,42	0,56
	100	0,01	0,05	0,12	0,21	0,33	0,46	0,62
4 Met.	10	. . .	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08
	20	. . .	0,01	0,03	0,06	0,09	0,12	0,16
	30	. . .	0,02	0,05	0,09	0,13	0,19	0,25
	40	. . .	0,03	0,07	0,11	0,18	0,25	0,33
	50	. . .	0,04	0,08	0,14	0,22	0,31	0,41
	60	. . .	0,04	0,10	0,17	0,26	0,37	0,49
	70	. . .	0,05	0,11	0,20	0,31	0,43	0,58
	80	. . .	0,06	0,13	0,23	0,35	0,50	0,66
	90	. . .	0,07	0,15	0,26	0,40	0,56	0,74
	100	. . .	0,07	0,16	0,29	0,44	0,62	0,82
5 Met.	10	. . .	0,01	0,02	0,04	0,05	0,08	0,10
	20	. . .	0,02	0,04	0,07	0,11	0,15	0,21
	30	. . .	0,03	0,06	0,11	0,16	0,23	0,31
	40	. . .	0,04	0,08	0,14	0,22	0,31	0,41
	50	. . .	0,05	0,10	0,18	0,27	0,39	0,51
	60	. . .	0,05	0,12	0,21	0,33	0,46	0,62
	70	. . .	0,06	0,14	0,25	0,38	0,54	0,72
	80	. . .	0,07	0,16	0,29	0,44	0,62	0,82
	90	. . .	0,08	0,18	0,32	0,49	0,70	0,93
	100	. . .	0,09	0,20	0,36	0,55	0,77	1,03
6 Met.	10	. . .	. . .	0,02	0,04	0,07	0,09	0,12
	20	. . .	. . .	0,05	0,09	0,13	0,19	0,25
	30	. . .	. . .	0,07	0,13	0,20	0,28	0,37
	40	. . .	. . .	0,10	0,17	0,26	0,37	0,49
	50	. . .	. . .	0,12	0,21	0,33	0,46	0,62
	60	. . .	. . .	0,15	0,26	0,40	0,56	0,74
	70	. . .	. . .	0,17	0,30	0,46	0,65	0,86
	80	. . .	. . .	0,20	0,34	0,53	0,74	0,99
	90	. . .	. . .	0,22	0,39	0,59	0,84	1,11
	100	. . .	. . .	0,24	0,43	0,66	0,93	1,24

Massentafel für **Reis-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stück- zahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.						
		1	2	3	4	5	6	7
		Inhalt: Cubicmeter.						
7 Met.	10	. . .	. . .	. . .	0,05	0,08	0,11	0,14
	20	. . .	. . .	. . .	0,10	0,15	0,22	0,29
	30	. . .	. . .	. . .	0,15	0,23	0,33	0,43
	40	. . .	. . .	. . .	0,20	0,31	0,43	0,58
	50	. . .	. . .	. . .	0,25	0,38	0,54	0,72
	60	. . .	. . .	. . .	0,30	0,46	0,65	0,86
	70	. . .	. . .	. . .	0,35	0,54	0,76	1,01
	80	. . .	. . .	. . .	0,40	0,61	0,87	1,15
	90	. . .	. . .	. . .	0,45	0,69	0,98	1,30
	100	. . .	. . .	. . .	0,50	0,77	1,08	1,44
8 Met.	10	. . .	. . .	. . .	0,06	0,09	0,12	0,16
	20	. . .	. . .	. . .	0,11	0,18	0,25	0,33
	30	. . .	. . .	. . .	0,17	0,26	0,37	0,49
	40	. . .	. . .	. . .	0,23	0,35	0,50	0,66
	50	. . .	. . .	. . .	0,29	0,44	0,62	0,82
	60	. . .	. . .	. . .	0,34	0,53	0,74	0,99
	70	. . .	. . .	. . .	0,40	0,61	0,87	1,15
	80	. . .	. . .	. . .	0,46	0,70	0,99	1,32
	90	. . .	. . .	. . .	0,51	0,79	1,11	1,48
	100	. . .	. . .	. . .	0,57	0,88	1,24	1,65
9 Met.	10	. . .	. . .	. . .	. . .	0,10	0,14	0,19
	20	. . .	. . .	. . .	. . .	0,20	0,28	0,37
	30	. . .	. . .	. . .	. . .	0,30	0,42	0,56
	40	. . .	. . .	. . .	. . .	0,40	0,56	0,74
	50	. . .	. . .	. . .	. . .	0,49	0,70	0,93
	60	. . .	. . .	. . .	. . .	0,59	0,84	1,11
	70	. . .	. . .	. . .	. . .	0,69	0,98	1,30
	80	. . .	. . .	. . .	. . .	0,79	1,11	1,48
	90	. . .	. . .	. . .	. . .	0,89	1,25	1,67
	100	. . .	. . .	. . .	. . .	0,99	1,39	1,85
10 Met.	10	. . .	. . .	. . .	. . .	0,11	0,15	0,21
	20	. . .	. . .	. . .	. . .	0,22	0,31	0,41
	30	. . .	. . .	. . .	. . .	0,33	0,46	0,62
	40	. . .	. . .	. . .	. . .	0,44	0,62	0,82
	50	. . .	. . .	. . .	. . .	0,55	0,77	1,03
	60	. . .	. . .	. . .	. . .	0,66	0,93	1,24
	70	. . .	. . .	. . .	. . .	0,77	1,08	1,44
	80	. . .	. . .	. . .	. . .	0,88	1,24	1,65
	90	. . .	. . .	. . .	. . .	0,99	1,39	1,85
	100	. . .	. . .	. . .	. . .	1,10	1,55	2,06
11 Met.	10	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	0,17	0,23
	20	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	0,34	0,45
	30	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	0,51	0,68
	40	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	0,68	0,91
	50	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	0,85	1,13
	60	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,02	1,36
	70	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,19	1,59
	80	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,36	1,81
	90	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,53	2,04
	100	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,70	2,26
12	100	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	1,86	2,47

TAFEL 11 ODER

Massentafel

für

Derb-Stangen

— besonders von Fichte —

umfassend die Unterstärken 8 bis 15 Centimeter.

Länge: Meter.	Stück- zahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.							
		8	9	10	11	12	13	14	15
4 Met.		Inhalt: Cubicmeter.							
	1	0,01	0,01						
	2	0,02	0,03						
	3	0,03	0,04						
	4	0,04	0,05						
	5	0,05	0,06						
	6	0,06	0,08						
	7	0,07	0,09						
	8	0,08	0,10						
	9	0,09	0,12						
	10	0,10	0,13						
	20	0,21	0,26						
	30	0,31	0,39						
	40	0,42	0,51						
	50	0,52	0,64						
	60	0,63	0,77						
	70	0,73	0,90						
	80	0,84	1,03						
	90	0,94	1,16						
100	1,05	1,29							
5 Met.	1	0,01	0,02						
	2	0,03	0,03						
	3	0,04	0,05						
	4	0,05	0,06						
	5	0,07	0,08						
	6	0,08	0,10						
	7	0,09	0,11						
	8	0,10	0,13						
	9	0,12	0,14						
	10	0,13	0,16						
	20	0,26	0,32						
	30	0,39	0,48						
	40	0,52	0,64						
	50	0,65	0,80						
	60	0,79	0,97						
	70	0,92	1,13						
	80	1,05	1,29						
	90	1,18	1,45						
	100	1,31	1,61						

Massentafel für **Derb-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stückzahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.							
		8	9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubimeter.							
6 Met.	1	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04		
	2	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07		
	3	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11		
	4	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14		
	5	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18		
	6	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21		
	7	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25		
	8	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,28		
	9	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,32		
	10	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35		
	20	0,31	0,39	0,46	0,54	0,62	0,70		
	30	0,47	0,58	0,69	0,81	0,93	1,05		
	40	0,63	0,77	0,92	1,08	1,24	1,40		
	50	0,79	0,97	1,15	1,35	1,55	1,75		
	60	0,94	1,16	1,39	1,62	1,86	2,10		
	70	1,10	1,35	1,62	1,89	2,17	2,45		
	80	1,26	1,54	1,85	2,16	2,48	2,80		
	90	1,41	1,74	2,08	2,43	2,79	3,15		
	100	1,57	1,93	2,31	2,70	3,10	3,50		
7 Met.	1	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
	2	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
	3	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15
	4	0,07	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20
	5	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25
	6	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,30
	7	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,32	0,35
	8	0,15	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40
	9	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,37	0,41	0,45
	10	0,18	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,50
	20	0,37	0,45	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,01
	30	0,55	0,68	0,81	0,95	1,08	1,23	1,37	1,51
	40	0,73	0,90	1,08	1,26	1,45	1,63	1,82	2,01
	50	0,92	1,13	1,35	1,58	1,81	2,04	2,28	2,51
	60	1,10	1,35	1,62	1,89	2,17	2,45	2,73	3,02
	70	1,28	1,58	1,89	2,21	2,53	2,86	3,19	3,52
	80	1,47	1,80	2,16	2,52	2,89	3,27	3,65	4,02
	90	1,65	2,03	2,42	2,84	3,25	3,68	4,10	4,52
	100	1,83	2,25	2,69	3,15	3,62	4,09	4,56	5,03
8 Met.	1	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
	2	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
	3	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17
	4	0,08	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23
	5	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29
	6	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34
	7	0,15	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40
	8	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,42	0,46
	9	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
	10	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,47	0,52	0,57
	20	0,42	0,51	0,62	0,72	0,83	0,93	1,04	1,15
	30	0,63	0,77	0,92	1,08	1,24	1,40	1,56	1,72
	40	0,84	1,03	1,23	1,44	1,65	1,87	2,08	2,30
	50	1,05	1,29	1,54	1,80	2,07	2,34	2,60	2,87
	60	1,26	1,54	1,85	2,16	2,48	2,80	3,13	3,45
	70	1,47	1,80	2,16	2,52	2,89	3,27	3,65	4,02
	80	1,68	2,06	2,46	2,88	3,31	3,74	4,17	4,60
	90	1,88	2,32	2,77	3,24	3,72	4,20	4,69	5,17
	100	2,09	2,57	3,08	3,60	4,13	4,67	5,21	5,74

Massentafel für **Derb-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stückzahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.							
		8	9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubicmeter.							
9 Met.	1	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
	2	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13
	3	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19
	4	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26
	5	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32
	6	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,32	0,35	0,39
	7	0,16	0,20	0,24	0,28	0,33	0,37	0,41	0,45
	8	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
	9	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58
	10	0,24	0,29	0,35	0,41	0,46	0,53	0,59	0,65
	20	0,47	0,58	0,69	0,81	0,93	1,05	1,17	1,29
	30	0,71	0,87	1,04	1,22	1,39	1,58	1,76	1,94
	40	0,94	1,16	1,39	1,62	1,86	2,10	2,34	2,58
	50	1,18	1,45	1,73	2,03	2,32	2,63	2,93	3,23
	60	1,41	1,74	2,08	2,43	2,79	3,15	3,52	3,88
	70	1,65	2,03	2,42	2,84	3,25	3,68	4,10	4,52
	80	1,88	2,32	2,77	3,24	3,72	4,20	4,69	5,17
	90	2,12	2,61	3,12	3,65	4,18	4,73	5,27	5,82
	100	2,36	2,90	3,46	4,05	4,65	5,25	5,86	6,46
10 Met.	1	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07
	2	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14
	3	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,22
	4	0,10	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29
	5	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,33	0,36
	6	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43
	7	0,18	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,50
	8	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,47	0,52	0,57
	9	0,24	0,29	0,35	0,41	0,46	0,53	0,59	0,65
	10	0,26	0,32	0,38	0,45	0,52	0,58	0,65	0,72
	20	0,52	0,64	0,77	0,90	1,03	1,17	1,30	1,44
	30	0,79	0,97	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,15
	40	1,05	1,29	1,54	1,80	2,07	2,34	2,60	2,87
	50	1,31	1,61	1,92	2,25	2,58	2,92	3,26	3,59
	60	1,57	1,93	2,31	2,70	3,10	3,50	3,91	4,31
	70	1,83	2,25	2,69	3,15	3,62	4,09	4,56	5,03
	80	2,09	2,57	3,08	3,60	4,13	4,67	5,21	5,74
	90	2,36	2,90	3,46	4,05	4,65	5,25	5,86	6,46
	100	2,62	3,22	3,85	4,50	5,17	5,84	6,51	7,18
11 Met.	1	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
	2	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16
	3	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24
	4	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32
	5	0,14	0,18	0,21	0,25	0,28	0,32	0,36	0,39
	6	0,17	0,21	0,25	0,30	0,34	0,39	0,43	0,47
	7	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
	8	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,51	0,57	0,63
	9	0,26	0,32	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,71
	10	0,29	0,35	0,42	0,50	0,57	0,64	0,72	0,79
	20	0,58	0,71	0,85	0,99	1,14	1,28	1,43	1,58
	30	0,86	1,06	1,27	1,49	1,70	1,93	2,15	2,37
	40	1,15	1,42	1,69	1,98	2,27	2,57	2,86	3,16
	50	1,44	1,77	2,12	2,48	2,84	3,21	3,58	3,95
	60	1,73	2,12	2,54	2,97	3,41	3,85	4,30	4,74
	70	2,02	2,48	2,96	3,47	3,98	4,50	5,01	5,53
	80	2,30	2,83	3,39	3,96	4,55	5,14	5,73	6,32
	90	2,59	3,19	3,81	4,46	5,11	5,78	6,45	7,11
	100	2,88	3,54	4,23	4,95	5,68	6,42	7,16	7,90

Massentafel für **Derb-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stückzahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.							
		8	9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubicmeter.							
12 Met.	1	0,08	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
	2	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,17
	3	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,23	0,26
	4	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34
	5	0,16	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43
	6	0,19	0,23	0,28	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52
	7	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,55	0,60
	8	0,25	0,31	0,37	0,43	0,50	0,56	0,63	0,69
	9	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	0,78
	10	0,31	0,39	0,46	0,54	0,62	0,70	0,78	0,86
	20	0,63	0,77	0,92	1,08	1,24	1,40	1,56	1,72
	30	0,94	1,16	1,39	1,62	1,86	2,10	2,34	2,58
	40	1,26	1,54	1,85	2,16	2,48	2,80	3,13	3,45
	50	1,57	1,93	2,31	2,70	3,10	3,50	3,91	4,31
	60	1,88	2,32	2,77	3,24	3,72	4,20	4,69	5,17
	70	2,20	2,70	3,23	3,78	4,34	4,90	5,47	6,03
	80	2,51	3,09	3,69	4,32	4,96	5,61	6,25	6,89
	90	2,83	3,48	4,16	4,86	5,58	6,31	7,03	7,75
	100	3,14	3,86	4,62	5,40	6,20	7,01	7,81	8,62
13 Met.	1	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09
	2	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19
	3	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28
	4	0,14	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,34	0,37
	5	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,42	0,47
	6	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,51	0,56
	7	0,24	0,29	0,35	0,41	0,47	0,53	0,59	0,65
	8	0,27	0,33	0,40	0,47	0,54	0,61	0,68	0,75
	9	0,31	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,76	0,84
	10	0,34	0,42	0,50	0,59	0,67	0,76	0,85	0,93
	20	0,68	0,84	1,00	1,17	1,34	1,52	1,69	1,87
	30	1,02	1,25	1,50	1,76	2,01	2,28	2,54	2,80
	40	1,36	1,67	2,00	2,34	2,69	3,04	3,39	3,73
	50	1,70	2,09	2,50	2,93	3,36	3,80	4,23	4,67
	60	2,04	2,51	3,00	3,51	4,03	4,55	5,08	5,60
	70	2,38	2,93	3,50	4,10	4,70	5,31	5,93	6,53
	80	2,72	3,35	4,00	4,68	5,37	6,07	6,77	7,47
	90	3,06	3,76	4,50	5,27	6,04	6,83	7,62	8,40
	100	3,40	4,18	5,00	5,85	6,72	7,59	8,47	9,33
14 Met.	1	. . .	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
	2	. . .	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20
	3	. . .	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,30
	4	. . .	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40
	5	. . .	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,50
	6	. . .	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,55	0,60
	7	. . .	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	0,64	0,70
	8	. . .	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,73	0,80
	9	. . .	0,41	0,48	0,57	0,65	0,74	0,82	0,90
	10	. . .	0,45	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,01
	20	. . .	0,90	1,08	1,26	1,45	1,63	1,82	2,01
	30	. . .	1,35	1,62	1,89	2,17	2,45	2,73	3,02
	40	. . .	1,80	2,16	2,52	2,89	3,27	3,65	4,02
	50	. . .	2,25	2,69	3,15	3,62	4,09	4,56	5,03
	60	. . .	2,70	3,23	3,78	4,34	4,90	5,47	6,03
	70	. . .	3,15	3,77	4,41	5,06	5,72	6,38	7,04
	80	. . .	3,60	4,31	5,04	5,79	6,54	7,29	8,04
	90	. . .	4,05	4,85	5,67	6,51	7,36	8,20	9,05
	100	. . .	4,50	5,39	6,30	7,23	8,17	9,12	10,05

Massentafel für **Derb-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stückzahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.							
		9	10	11	12	13	14	15	
		Inhalt: Cubicmeter.							
15 Met.	1	. . .	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	
	2	. . .	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,22	
	3	. . .	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	
	4	. . .	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43	
	5	. . .	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,54	
	6	. . .	0,35	0,41	0,46	0,53	0,59	0,65	
	7	. . .	0,40	0,47	0,54	0,61	0,68	0,75	
	8	. . .	0,46	0,54	0,62	0,70	0,78	0,86	
	9	. . .	0,52	0,61	0,70	0,79	0,88	0,97	
	10	. . .	0,58	0,68	0,77	0,88	0,98	1,08	
	20	. . .	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,15	
	30	. . .	1,73	2,03	2,32	2,63	2,93	3,23	
	40	. . .	2,31	2,70	3,10	3,50	3,91	4,31	
	50	. . .	2,89	3,38	3,87	4,38	4,88	5,38	
	60	. . .	3,46	4,05	4,65	5,25	5,86	6,46	
	70	. . .	4,04	4,73	5,42	6,13	6,84	7,54	
	80	. . .	4,62	5,40	6,20	7,01	7,81	8,62	
	90	. . .	5,20	6,08	6,97	7,88	8,79	9,69	
	100	. . .	5,77	6,75	7,75	8,76	9,77	10,77	
16 Met.	1	. . .	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	
	2	. . .	0,12	0,14	0,17	0,19	0,21	0,23	
	3	. . .	0,18	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	
	4	. . .	0,25	0,29	0,33	0,37	0,42	0,46	
	5	. . .	0,31	0,36	0,41	0,47	0,52	0,57	
	6	. . .	0,37	0,43	0,50	0,56	0,63	0,69	
	7	. . .	0,43	0,50	0,58	0,65	0,73	0,80	
	8	. . .	0,49	0,58	0,66	0,75	0,83	0,92	
	9	. . .	0,55	0,65	0,74	0,84	0,94	1,03	
	10	. . .	0,62	0,72	0,83	0,93	1,04	1,15	
	20	. . .	1,23	1,44	1,65	1,87	2,08	2,30	
	30	. . .	1,85	2,16	2,48	2,80	3,13	3,45	
	40	. . .	2,46	2,88	3,31	3,74	4,17	4,60	
	50	. . .	3,08	3,60	4,13	4,67	5,21	5,74	
	60	. . .	3,69	4,32	4,96	5,61	6,25	6,89	
	70	. . .	4,31	5,04	5,79	6,54	7,29	8,04	
	80	. . .	4,93	5,76	6,61	7,47	8,33	9,19	
	90	. . .	5,54	6,48	7,44	8,41	9,38	10,34	
	100	. . .	6,16	7,20	8,27	9,34	10,42	11,49	
17 Met.	1	. . .	. . .	. . .	0,09	0,10	0,11	0,12	
	2	. . .	. . .	. . .	0,18	0,20	0,22	0,24	
	3	. . .	. . .	. . .	0,26	0,30	0,33	0,37	
	4	. . .	. . .	. . .	0,35	0,40	0,44	0,49	
	5	. . .	. . .	. . .	0,44	0,50	0,55	0,61	
	6	. . .	. . .	. . .	0,53	0,60	0,66	0,73	
	7	. . .	. . .	. . .	0,61	0,69	0,77	0,85	
	8	. . .	. . .	. . .	0,70	0,79	0,89	0,98	
	9	. . .	. . .	. . .	0,79	0,89	1,00	1,10	
	10	. . .	. . .	. . .	0,88	0,99	1,11	1,22	
	20	. . .	. . .	. . .	1,76	1,99	2,21	2,44	
	30	. . .	. . .	. . .	2,63	2,98	3,32	3,66	
	40	. . .	. . .	. . .	3,51	3,97	4,43	4,88	
	50	. . .	. . .	. . .	4,39	4,96	5,53	6,10	
	60	. . .	. . .	. . .	5,27	5,96	6,64	7,32	
	70	. . .	. . .	. . .	6,15	6,95	7,75	8,54	
	80	. . .	. . .	. . .	7,03	7,94	8,86	9,76	
	90	. . .	. . .	. . .	7,90	8,93	9,96	10,99	
	100	. . .	. . .	. . .	8,78	9,93	11,07	12,21	

Massentafel für **Derb-Stangen** nach Unterstärke.

Länge: Meter.	Stückzahl.	Unterstärke (bei 0,1 m über dem Abhiebe gemessen): Centimeter.						
		9	10	11	12	13	14	15
		Inhalt: Cubicmeter.						
18 Met.	1					0,11	0,12	0,13
	2					0,21	0,23	0,26
	3					0,32	0,35	0,39
	4					0,42	0,47	0,52
	5					0,53	0,59	0,65
	6					0,63	0,70	0,78
	7					0,74	0,82	0,90
	8					0,84	0,94	1,03
	9					0,95	1,05	1,16
	10					1,05	1,17	1,29
	20					2,10	2,34	2,58
	30					3,15	3,52	3,88
	40					4,20	4,69	5,17
	50					5,25	5,86	6,46
	60					6,31	7,03	7,75
	70					7,36	8,20	9,05
	80					8,41	9,38	10,34
	90					9,46	10,55	11,63
	100					10,51	11,72	12,92
19 Met.	1						0,12	0,14
	2						0,25	0,27
	3						0,37	0,41
	4						0,49	0,55
	5						0,62	0,68
	6						0,74	0,82
	7						0,87	0,95
	8						0,99	1,09
	9						1,11	1,23
	10						1,24	1,36
	20						2,47	2,73
	30						3,71	4,09
	40						4,95	5,46
	50						6,19	6,82
	60						7,42	8,19
	70						8,66	9,55
	80						9,90	10,91
	90						11,13	12,28
	100						12,37	13,64
20 Met.	1						0,13	0,14
	2						0,26	0,29
	3						0,39	0,43
	4						0,52	0,57
	5						0,65	0,72
	6						0,78	0,86
	7						0,91	1,01
	8						1,04	1,15
	9						1,17	1,29
	10						1,30	1,44
	20						2,60	2,87
	30						3,91	4,31
	40						5,21	5,74
	50						6,51	7,18
	60						7,81	8,62
	70						9,12	10,05
	80						10,42	11,49
	90						11,72	12,92
	100						13,02	14,36

TAFEL 12 ODER

Auszug aus vorstehenden

Massentafeln für Stangen nach Unterstärke.

Länge:	Unterstärke: Centimeter.							Länge:	Unterstärke: Centimeter.							
	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
Meter.	Massengehalt für 100 St. Cubicmeter.							Meter.	Massengehalt für 100 Stück. Cubicmeter.							
1	0,02							4	1,05	1,29						
2	0,04	0,08	0,14	0,22				5	1,31	1,61						
3	0,05	0,12	0,21	0,33	0,46	0,62		6	1,57	1,93	2,31	2,70				
4	0,07	0,16	0,29	0,44	0,62	0,82		7	1,83	2,25	2,69	3,15	3,62	4,09		
5	0,09	0,20	0,36	0,55	0,77	1,03		8	2,09	2,57	3,08	3,60	4,13	4,67		
6		0,24	0,43	0,66	0,93	1,24		9	2,36	2,90	3,46	4,05	4,65	5,25		
7			0,50	0,77	1,08	1,44		10	2,62	3,22	3,85	4,50	5,17	5,84	6,51	7,18
8			0,57	0,88	1,24	1,65		11	2,88	3,54	4,23	4,95	5,68	6,42	7,16	7,90
9				0,99	1,39	1,85		12	3,14	3,86	4,62	5,40	6,20	7,01	7,81	8,62
10				1,10	1,55	2,06		13	3,40	4,18	5,00	5,85	6,72	7,59	8,47	9,33
11					1,70	2,26		14		4,50	5,39	6,30	7,23	8,17	9,12	10,05
12					1,86	2,47		15			5,77	6,75	7,75	8,76	9,77	10,77
								16			6,16	7,20	8,27	9,34	10,42	11,49
								17					8,78	9,93	11,07	12,21
								18						10,51	11,72	12,92
								19							12,37	13,64
								20								13,02 14,36

TAFEL 13 ODER

Massentafel für Stangen nach Unterstärke, mit Bildung von Stärken- und Längen-Klassen.

Stärken- klasse:	I. 2 Cent.		II. 3 Cent.		III. 4 Cent.		IV. 5 Cent.			V. 6 Cent.		
Längen- klasse:	a. unt.2m	b. 2 m u. mehr	a. unt.4m	b. 4 m u. mehr	a. unt.5m	b. 5 m u. mehr	a. unt.5m	b. 5-7m	c. über 7m	a. unt.5m	b. 5-7m	c. über 7m
Stückzahl:	Inhalt: Cubicmeter.											
10	0,002	0,005	0,01	0,02	0,02	0,04	0,03	0,07	0,09	0,05	0,09	0,14
50	0,01	0,03	0,05	0,09	0,11	0,20	0,16	0,33	0,47	0,27	0,46	0,70
100	0,02	0,05	0,10	0,18	0,21	0,39	0,33	0,66	0,93	0,54	0,93	1,39
Stärken- klasse:	VI. Von 7 bis mit 9 Cent.			VII. Von 10 bis mit 12 Cent.			VIII. Von 13 bis mit 15 Cent.					
Längen- klasse:	a. unter 6 m	b. 6-8 m	c. über 8 m	a. unter 9 m	b. 9-12 m	c. über 12 m	a. unter 11 m	b. 11-15 m	c. über 15 m			
Stückzahl:	Inhalt: Cubicmeter.											
1	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,07	0,09	0,12			
2	0,02	0,03	0,05	0,07	0,10	0,14	0,13	0,17	0,24			
3	0,03	0,05	0,08	0,11	0,15	0,21	0,20	0,26	0,36			
4	0,04	0,07	0,11	0,14	0,20	0,28	0,26	0,34	0,48			
5	0,06	0,09	0,14	0,18	0,25	0,35	0,33	0,43	0,60			
6	0,07	0,10	0,16	0,21	0,30	0,42	0,39	0,51	0,72			
7	0,08	0,12	0,19	0,25	0,35	0,49	0,46	0,60	0,84			
8	0,09	0,14	0,22	0,28	0,40	0,56	0,52	0,68	0,96			
9	0,10	0,15	0,24	0,32	0,45	0,63	0,59	0,77	1,08			
10	0,11	0,17	0,27	0,35	0,50	0,70	0,65	0,85	1,20			
20	0,22	0,34	0,54	0,70	1,00	1,40	1,30	1,70	2,40			
30	0,33	0,51	0,81	1,05	1,50	2,10	1,95	2,55	3,60			
40	0,44	0,68	1,08	1,40	2,00	2,80	2,60	3,40	4,80			
50	0,55	0,85	1,35	1,75	2,50	3,50	3,25	4,25	6,00			
60	0,66	1,02	1,62	2,10	3,00	4,20	3,90	5,10	7,20			
70	0,77	1,19	1,89	2,45	3,50	4,90	4,55	5,95	8,40			
80	0,88	1,36	2,16	2,80	4,00	5,60	5,20	6,80	9,60			
90	0,99	1,53	2,43	3,15	4,50	6,30	5,85	7,65	10,80			
100	1,10	1,70	2,70	3,50	5,00	7,00	6,50	8,50	12,00			

TAFEL 14 ODER

ÜBERSICHT FÜR

Schichtholz, Rinde, Reisig

im Königreich Sachsen.

I. Für Derbholz (Nutz- oder Brennholz, gesund oder wandelbar):

1 Raummeter (rm)	Scheit- und Knüppelholz	= 0,74 Festmeter (fm),
1 "	Zacken	= 0,50 "
1 "	Nutz- und Brennrinde	= 0,30 "
1 "	Fichten-Rinde	= 125 Kilogramm,
1 Centner – 50 kg	Eichen-Rinde	= 0,06 Festmeter,
1 Wellenhundert	Scheitgebundholz	= 1,60 "

II. Für Reisig (Nutz- und Brennreisig):

Sortiment.	Umfang in Metern.	Inhalt nach Festmetern.	Bemerkungen.
A. Wellenhunderte (mit 0,7 m Bundlänge):			
a) Abraumreisig (unausgeschn.)	1,0	1,5	} Forstbezirk Schandau.
Desgleichen	0,8	1,4	
Abraumreisig (ausgeschn.)	0,8	1,8	
b) Durchforstungsreisig (unausgeschneldelt)	1,0	2,0	} Von schwächeren als 5 cm starken Stämmchen.
Desgleichen	1,0	1,6	
Durchforstungsreisig (ausgeschneldelt)	1,0	3,0	} Forstbezirk Auerbach.
Desgleichen	0,8	2,0	
Durchforstungsreisig (unausgeschneldelt)	0,8	1,4	} " Schandau.
c) Reisig von Stockaus- schlägen	1,0	1,0	
Desgleichen	1,0	1,5	Bis zu 3 cm Stärke. Von stärker. Ausschlägen.
An Stelle der Wellen von 0,7 m Länge u. 1 m Umfang können auch solche von 1 m Länge u. 0,85 m Umfang (ohne Veränderung des Inhaltes) aufbereitet werden.			
B. Langhaufen (1 qm Stirnfläche):			
Laub- und Nadelholz	Länge in m		
I. Classe	unter 4 m	0,3	
II. "	4-5 "	0,7	
III. "	über 5-6 "	1,0	
IV. "	über 6 "	1,5*)	
C. Raummeter.			
Schneidelstreu	—	0,1	} wie Zacken aufbereitet; Astmeter.
Deckreisig	—	0,1	
Aeste und Gestänge (ausgeschneldelt)	—	0,5	
Desgl. (unausgeschneldelt)	—	0,2	

Bemerkung: Soll für **Stockhölzer** ein Cubieinhalt in Rechnung kommen, so ist 1 Raummeter = 0,45 Festmeter zu setzen.

*) Langhaufen IV. Classe werden im Forstbezirk Grimma als Derbholz unter „Brennknüppel“ mit 2 rm verrechnet.

Massengehalte

für

Schichtholz, Rinde, Reisig

nach den Resultaten der deutschen forstlichen Versuchs-Anstalten.

(Auf Grund einer Arbeit Baur's.)

Sortimente.	Festgehalt eines Raummeters			
	Mini- mum	Maxi- mum	Durch- schnitt	nach den örtlichen Bestimmungen
	Procent.			
Nutzscheite, starke, Laub- und Nadelholz	78	82	80	
„ schwache, Nadelholz				
Nutzknüppel, starke, Nadelholz	73	77	75	
Brennscheite, „ glatt, gerade, Laub- u. Nadelh. }				
Brennknüppel, „ „ „ Nadelholz . . . }				
Nutzknüppel, „ Laubholz				
„ schwache, Nadelholz				
Brennscheite, „ glatt, gerade, Laub- und Nadelholz	68	72	70	
Brennscheite, starke, knorrig, krumm, Nadelholz				
„ schwache, „ „ „				
Brennknüppel, starke, glatt, gerade, Laubholz . }				
Nutzknüppel, schwache, Laubholz }				
Brennscheite, starke, knorrig, krumm, Laubholz				
„ schwache, „ „ „				
Brennknüppel, schwache, glatt, gerade, Laub- und Nadelholz	63	67	65	
Brennknüppel, schwache, krumm, knorrig, Nadelh.				
„ starke, krumm, knorrig, Laub- und Nadelholz				
Reisknüppel vom Stamm, Nadelholz	58	62	60	
„ „ „ Laubholz	53	57	55	
Brennknüppel, schwache, krumm, knorrig, Laubh. }				
Reisknüppel von Aesten, Nadelholz }	48	52	50	
Langreisig vom Stamm, Nadelholz }				
Reisknüppel von Aesten, Laubholz }	43	47	45	
Abfallreisig vom Stamm, Nadelholz }	42	48	45	
Stockholz	33	37	35	
Langreisig vom Stamm, Laubholz	23	27	25	
Abfallreisig vom Stamm, Laubholz				
Langreisig von Aesten in Raummeter, Laub- und Nadelholz	13	17	15	
Abfallreisig von Aesten in Raummeter, Laub- und Nadelholz				
Rinde, alte, von Eichen, geputzt und ungeputzt	38	42	40	
„ „ „ Fichten und Tannen, ungeputzt	15	51	33	
Festgehalt für 100 Weilen				
von 1 m Länge, 1 m Umfang		nach den örtlichen Bestimmungen		
Cubic meter.				
Reisknüppel vom Stamm, Laub- und Nadelholz	3,60			
Langreisig vom Stamm, Laub- und Nadelholz	2,60			
Reisknüppel von Aesten, Laubholz }				
„ „ „ Nadelholz }				
Abfallreisig vom Stamm, Laub- und Nadelholz	2,20			
„ von Aesten, Laub- und Nadelholz	1,80			
Langreisig von Aesten, Laub- und Nadelholz				

TAF. 15 u. 16 FÜR

Beschlag und Verschnitt.

Inhalt.

Erläuterungen zu Tafel 15 . . . § 1 — § 5; zu Tafel 16 . . . § 6 — § 8.

Tafel 15. Verhältnistafel für den Rundholz-Beschlag und -Verschnitt.

- 15a. Allgemein für's beliebige Rechteck; scharfkantig;
- 15b. Allgemein für den gewöhnlich baumkantigen Querschnitt; baumkantig;
- 15c. Besonders für den gleichseitigen Beschlag; scharf- und rundkantig;
- 15d. Besonders für den hochseitigen Beschlag; scharf- und rundkantig;
- 15e. Zur Berechnung des Bretverschnitts.

Tafel 16. Massentafel für's Vierkantige.

Zunächst für's viereckig Scharfkantige und auf die Längeneinheit.

Zusatzregeln für's viereckig Rundkantige, für's Dreieckige, Trapez- und Segmentförmige: siehe § 8 der nachfolgenden Erläuterungen.

NB. Die Tafel 16 gewährt allerdings noch nicht die möglich höchste Erleichterung, denn sie verlangt noch die Multiplikation mit der Länge: eine jedoch gewöhnlich sehr kurze Arbeit. Wer aber auch diese vermeiden will, der wende sich an die zweite Abtheilung der neuen Ausgabe von Pressler's „Holzwirtschaftl. Tafeln“. Da aber solche für bestimmte Längen dienende Tafeln, wenn sie nicht überaus voluminös angelegt werden sollen, in vielen Fällen nicht so fein arbeiten können wie nachfolgende Tafel 16, so behält letztere immerhin auch neben jenen noch eine mehrfach praktische Berechtigung.

Wer für Latten und Breter die Gehaltszahlen um noch 1 bis 2 Decimalen genauer zu haben wünscht, verfähre nach § 7.

§ 1. Zu Tafel 15 im Allgemeinen und für den Fall, dass die gegebenen oder gesuchten Zahlen die Tafeln 15^a u. 15^b übersteigen.

Die Werthe der Tafel 15 beruhen auf der bekannten gesetzlichen Beziehung zwischen den beiden Seiten eines Rechtecks und dessen Diagonale ... $D^2 = B^2 + H^2$ (vergl. die Figur über 15^a), wobei D zugleich als Durchmesser des fraglichen Rundholzes und B und H als Breite und Höhe oder als Dicke und Breite des fraglichen Vierecks gilt. Für den hochseitigen scharfkantigen Balken z. B. von $B = 31$ cm und $H = 36$ cm würde vorstehende Gleichung ein $D = 47,5$ erfordern, ganz wie es mit einem Blick die Tafel 15^a gibt, wenn man Spalte 31 herunter geht bis zur Zeile 36. — Für den Fall also, dass die gegebenen Dimensionen noch weiter gehen, drücke man dieselben in Doppelcentimetern aus (durch Halbierung ihrer Zahlenwerthe). Die Antwort darauf gibt die Tafel natürlich auch in Doppelcent; deren Ziffer also zu verdoppeln ist, um das Gefundene in einfachen Centimetern auszudrücken.

Beispiel. Zum hochseitigen Rechteck von 62 cm Basis und 72 cm Höhe gehört welche Rundstärke oder Diagonale? Da nach Doppelcent dies Rechteck 31 und 36 misst und dazu die Tafel ein $D = 47,5$ (Doppelcent) gibt, so folgt daraus durch $47,5 \times 2 = 95$ Cent.

§ 2. Baumkantig, (rund- oder wahnkantig).

Fig. 1.

Wird das Holz auf Tragkraft in Anspruch genommen — lothrecht als „Säule“ und dann meist quadratisch (Fig. 1), schief als „Strebe“, wagrecht als „Balken“ etc. und hier stets hochseitig (Fig. 2) —, so liegt im scharfkantigen Behau eine wesentliche Verschwendung. Selbst der nach Tafel 15^d konstruierte tragkräftigste Balken hat nur noch 65% der Tragkraft vom ursprünglichen Rundholze. Für gewöhnlich macht

Fig. 2.

man daher seine Breite und Höhe um so viel grösser, dass jede Rundkante ca. $\frac{1}{16}$, alle 4 zusammen also ca. $\frac{1}{4}$ des ursprünglichen Umfangs ausmachen; oder so, dass Dicke wie Breite um's Achtel bis Siebentel des Durchmessers grösser werden als beim scharfkantigen Behau: wodurch des vorigen Balkens Tragkraft um fast ihre Hälfte und damit auf mindestens 90% von der des unbehauenen Stammes ansteigt. Die unter 15^b aufgeführte Durchschnitte- und Näherungsregel erklärt sich hieraus von selbst.

§ 3. Beispiele zu 15^a und 15^b. — 1. Der Durchmesser gesucht zur Balkenstärke 20 mit 24, scharfkantig! Wo Spalte 20 mit Zeile 24 sich kreuzt, steht 31,2 als Antwort. — 2. Wenn die vorigen Balken aber gewöhnlich baumkantig werden sollen oder können? So kann das D reichl. um's Achtel (hier also um $31,2 : 8 = 4$) kleiner sein, gibt $31,2 - 4 = 27,2$ cm. — 3. Zum gegebenen Durchmesser 35 die Balkendimensionen gesucht; und zwar für's scharfkantig! Sollen die fraglichen Seiten einander gleich sein, so sucht man 35 unter den fetten Innenzahlen, ausserdem unter den mageren. Erstere deuten auf 25 mit 25 knapp; letztere dagegen in Spalte 22, 21, 20 auf 22 mit 27, oder 21 mit 28 oder 20 mit 29 etc. — 4. Und wenn die gewöhnliche Baumkante gestattet wird? So sind alle vorigen Dicken und Breiten (oder aber gleich zu Anfang die gegebene D -Zahl 35) um ihr 8 tel bis 7 tel zu erhöhen; statt 25 mit 25 also würde man ablesen $28\frac{1}{2}$ mit $28\frac{1}{2}$ u. s. w.

§ 4. Zu Tafel 15^c und 15^d ist nach Vorstehendem, verbunden mit den Inschriften dieser Tafeln, weiteres zu deren Erläuterung überflüssig. Nur das sei noch bemerkt, dass, wenn b die Breite und h die Höhe des Horizontalträgers bedeutet, derjenige der tragkräftigste ist, bei dem das Produkt $b \cdot h \cdot h$ oder $b h^2$ das Maximum ergibt, weil zur desfalligen Biegeungsfestigkeit die Breiten in nur einfachem, die Höhen aber in quadratischem Verhältnisse beitragen. Z. B. Aus Stämmen vom Durchmesser $AC = 30$ (Cent oder Doppelcent) lassen sich gewöhnlich baumkantig hauen: gleichseitige Balken (Fig. 1) laut Tafel 15^c von 24 Breite und Höhe, und hochseitig tragkräftigste (Fig. 2) laut Tafel 15^d von 28 Höhe und 19,8 Breite; hierbei verhält sich die Tragkraft des erstern zu der des letztern ganz nahe wie $24 \times 24 \times 24$ zu $19,8 \times 28 \times 28$, d. i. wie 1 zu 1,123; der letztere ist also um reichlich 12% kräftiger. Wie man für dies Maximum die Grundform konstruiert, sagt der Kopf der Tafel 15^d und auch obige Fig. 2, wo FB und ED Lothe im Drittel des Durchm., woraus $AD : AB = 1 : \sqrt{2}$ und $AD \times AB^2$ das grösstmögliche Produkt in diesem Kreise.

§ 5. Beispiele zu Regel 15^a. 1. Gesucht die Zahl der Breter. Wenn die Dicke der Klötzer $d = 60$ cm, die der gewünschten Breter $b = 4$ cm, des Sägeschnitts $\epsilon = 0,2$ cm und der Schwarten durchschnittlich $a = 5$ cm, wie viel Breter n gibt dann je 1 Klotz?

$$n = \frac{d - 2a - \epsilon}{b + \epsilon} = \frac{60 - 2 \times 5 - 0,2}{4 + 0,2} = \frac{60 - 10,2}{4,2} = \frac{49,8}{4,2} = \frac{498}{42} = \text{knapp 12 Stück.}$$

2. Gesucht der Klotzdurchmesser. Welches d ist das nutzbarste, um unter vorgeannten Verhältnissen netto 15 Breter zu gewähren? — Aus $d = 2a + n(b + c) + c$ folgt $d = 2.5 + 15 \cdot 4.2 + 0.2 = 10 + 63 + 0.2 = 73.2$ cm.

§ 6. Zu Tafel 16. Beispiele für's Gewöhnliche. **1.** Bretter von $2\frac{1}{2}$ cm Dicke bei $31\frac{1}{2}$ cm Mittelbreite und 5 m Länge haben welchen Massengehalt für's Stück und für's Hundert? Da die Breite um 29 cm grösser als die Dicke, (oder Breite minus Dicke = 29) so sucht und findet man in Spalte 29 und Zeile 2,5 den Stückgehalt als $0,0079 \times 5 = 0,0395$ cbm, mithin ist der Gehalt für 100 Stück = 3,95 cbm. — **2.** Breter, welche in der Dicke $5\frac{1}{2}$ cm und in der Breite $30\frac{1}{2}$ cm, also in letzterer 25 cm mehr messen, haben für 1 m Länge an Gehalt? In Spalte 25 zwischen Zeile 5 und 6 das Mittel abgelesen, (150 bis 186) zeigt 0,0168 cbm. — **3.** Und wenn zu jenen $5\frac{1}{2}$ cm Dicke eine Breite von nur 30 cm, d. i. ein Mehr von $24\frac{1}{2}$ cm gehört, was dann für die Meterlänge? Da man in diesem Falle zwischen den Spalten 24 und 25 und zugleich auch zwischen den Zeilen 5 und 6 ablesen soll, so thut man solches gleich kreuzweise, d. h. entweder hier zwischen 145 und 186 oder aber zwischen 180 und 150, was im ersteren Fall 0,01655, im andern 0,01650 gibt. Das wirkliche Mittel ist auch 0,016525.

§ 7. Zu Tafel 16 für solche Fälle, wo die Inhaltszahlen der schwächeren Sortimente um etwa 1 bis 2 Decimalen feiner gewünscht werden: Man nehme die Dicke 10fach und lese dann die entspr. Tafel als für 10 Meter. Bei Latten bis zu 5 cm Dicke und Breite kann man auch beide Dimensionen 10fach nehmen, wo dann der zugehörige Tafel-Inhalt als für 100 Meter gilt.

Beispiele. **1.** Obige Breter von 2,5 cm Dicke und 31,5 cm Breite, betrachtet als solche von 25 cm Dicke mit 31,5 cm Breite (Breite minus Dicke = 6,5 cm) enthalten nach Spalte $6\frac{1}{2}$, d. i. zw. Spalte 6 und 7 (775 bis 800) ... 0,07875 cbm für 10 m oder 0,007875 cbm für 1 m Länge und somit für 5 m Länge ... 0,039375 cbm. — **2.** Latten von 2,2 cm Dicke und 4,6 cm Breite haben welchen Massengehalt für 100 m Länge? — Beide Dimensionen 10fach genommen geben 22 cm Dicke mit 46 cm Breite, d. i. einen Breiten-Ueberschuss von 24 cm, wozu Zeile 22 Spalte 24 angibt 0,1012 cbm.

§ 8. Zu Tafel 16 für andere als rechteckig-prismatische Sorten: **1.** Bei dreieckigem Querschnitte kürze man die lothrechte Dicke oder auch die Basis um ihre Hälfte; **2.** bei segmentförmigen (z. B. bei Schwarten) kürze man die Dicke oder Breite um's Drittel; **3.** bei trapezförmigen nehme man die mittlere Breite als die durchgehende. — Bei vierseitig baumkantigen Sorten hat man den vollberechneten Inhalt zu kürzen um eine Latte, welche die Baumkante zur Seite hat; d. h. um's Quadrat der Baumkante als 4te resp. 4te und 3te Decimale; also wenn letztere = 4 cm, beispielsweise um 0,0016 cbm. für 1 m Länge.

Beispiele. **1.** Dreikantige Riegel vom 18 cm Breite und 13 cm Dicke enthalten für 1 m Länge? Ebensoviele als vierkantige von 9 cm mit 13 cm, wozu Zeile 9 Spalte 4 zeigt: 0,0117 cbm.

Fig. 3.

Schwarten, welche im Mittel die Grundbreite $g = 24$ cm und Dicke oder Höhe $h = 9$ cm besitzen, enthalten auf 4 m Länge? Ebensoviele als Breter von 24 mit 6 oder von 16 mit 9, also laut Zeile 6 mit Spalte 18 oder Zeile 9 mit Spalte 7 ... $0,0144 \text{ cbm} \times 4 = 0,0576 \text{ cbm}$.

Fig. 4.

Trapezförmige Pfosten von 9 cm Dicke und 52 cm Mittenbreite enthalten für 1 m Länge? Laut Zeile 9 Spalte 43 ... 0,0468 cbm.

Fig. 5.

Wenn die Seitenkanten erheblich ausgebaucht erscheinen und grosse Genauigkeit erforderlich, hat man statt der Mittenbreite VW das arithmet. Mittel zu nehmen aus der oberen, untern und 4fachen Mittenbreite. Z. B. Wenn $DC = 20$, $VW = 35$, $AB = 44$ und $FY = 16$, so sind derlei Pfosten zu cubiren als

solche von 16 cm Dicke mit einer Breite von $\frac{20 + 4 \cdot 35 + 44}{6} = 34$ cm, wozu Zeile 16 mit Spalte 18 angibt ... 0,0544 cbm für 1 m Länge.

Fig. 6.

Balken von 24 und 32 cm Dicke und Höhe und 5 cm Baumkante haben bei 12 m Länge welchen Inhalt? Vollkantig laut Zeile 24 und Spalte 8, für 1 m Länge ... 0,0768 cbm; baumkantig also weniger um 0,0025; macht 0,0743 cbm; also bei 12 m Länge ... $0,0743 \times 12 = 0,8916 \text{ cbm}$.

Verhältnisstafel **15** für den Rundholz- Beschlag und Verschnitt

zur Ablesung der einer bestimmten Dicke und Breite
des Vierkantigen

entsprechenden Rundstärken, und umgekehrt.

15a.

Allgemein für's beliebige Rechteck; scharfkantig.

Breite.	Höhe oder Dicke.																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	Durchmesser oder Diagonale.																	
5	7,1	7,8	8,6	9,4	10,3	11,2	12,1	13,0	13,9	14,9	15,8	16,8	17,7	18,7				
6	7,8	8,5	9,2	10,0	10,8	11,7	12,5	13,4	14,3	15,2	16,2	17,1	18,0	19,0				
7	8,6	9,2	9,9	10,6	11,4	12,2	13,0	13,9	14,8	15,7	16,6	17,5	18,4	19,3				
8	9,4	10,0	10,6	11,3	12,0	12,8	13,6	14,4	15,3	16,1	17,0	17,9	18,8	19,7				
9	10,3	10,8	11,4	12,0	12,7	13,5	14,2	15,0	15,8	16,6	17,5	18,4	19,2	20,1				
10	11,2	11,7	12,2	12,8	13,5	14,1	14,9	15,6	16,4	17,2	18,0	18,9	19,7	20,6				
11	12,1	12,5	13,0	13,6	14,2	14,9	15,6	16,3	17,0	17,8	18,6	19,4	20,2	21,1				
12	13,0	13,4	13,9	14,4	15,0	15,6	16,3	17,0	17,7	18,4	19,2	20,0	20,8	21,6				
13	13,9	14,3	14,8	15,3	15,8	16,4	17,0	17,7	18,4	19,1	19,8	20,6	21,4	22,2				
14	14,9	15,2	15,7	16,1	16,6	17,2	17,8	18,4	19,1	19,8	20,5	21,3	22,0	22,8				
15	15,8	16,2	16,6	17,0	17,5	18,0	18,6	19,2	19,8	20,5	21,2	21,9	22,7	23,4				
16	16,8	17,1	17,5	17,9	18,4	18,9	19,4	20,0	20,6	21,3	21,9	22,6	23,3	24,1				
17	17,7	18,0	18,4	18,8	19,2	19,7	20,2	20,8	21,4	22,0	22,7	23,3	24,0	24,8				
18	18,7	19,0	19,3	19,7	20,1	20,6	21,1	21,6	22,2	22,8	23,4	24,1	24,8	25,5				
19	19,6	19,9	20,2	20,6	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,6	24,2	24,8	25,5	26,2				
20	20,6	20,9	21,2	21,5	21,9	22,4	22,8	23,3	23,9	24,4	25,0	25,6	26,2	26,9				

Breite.	Höhe oder Dicke.																	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Durchmesser oder Diagonale.																	
18	25,5	26,2	26,9	27,7	28,4	29,2	30,0	30,8	31,6	32,4	33,3	34,1	35,0	35,8				
19	26,2	26,9	27,6	28,3	29,1	29,8	30,6	31,4	32,2	33,0	33,8	34,7	35,5	36,4				
20	26,9	27,6	28,3	29,0	29,7	30,5	31,2	32,0	32,8	33,6	34,4	35,2	36,1	36,9				
21	27,7	28,3	29,0	29,7	30,4	31,1	31,9	32,6	33,4	34,2	35,0	35,8	36,6	37,4				
22	28,4	29,1	29,7	30,4	31,1	31,8	32,6	33,3	34,1	34,8	35,6	36,4	37,2	38,0				
23	29,2	29,8	30,5	31,1	31,8	32,5	33,2	34,0	34,7	35,5	36,2	37,0	37,8	38,6				
24	30,0	30,6	31,2	31,9	32,6	33,2	33,9	34,6	35,4	36,1	36,9	37,6	38,4	39,2				
25	30,8	31,4	32,0	32,6	33,3	34,0	34,6	35,4	36,1	36,8	37,5	38,3	39,1	39,8				
26	31,6	32,2	32,8	33,4	34,1	34,7	35,4	36,1	36,8	37,5	38,2	38,9	39,7	40,5				
27	32,4	33,0	33,6	34,2	34,8	35,5	36,1	36,8	37,5	38,2	38,9	39,6	40,4	41,1				
28	33,3	33,8	34,4	35,0	35,6	36,2	36,9	37,5	38,2	38,9	39,6	40,3	41,0	41,8				
29	34,1	34,7	35,2	35,8	36,4	37,0	37,6	38,3	38,9	39,6	40,3	41,0	41,7	42,4				
30	35,0	35,5	36,1	36,6	37,2	37,8	38,4	39,1	39,7	40,4	41,0	41,7	42,4	43,1				
31	35,8	36,4	36,9	37,4	38,0	38,6	39,2	39,8	40,5	41,1	41,8	42,4	43,1	43,8				
32	36,7	37,2	37,7	38,3	38,8	39,5	40,0	40,6	41,2	41,9	42,5	43,2	43,9	44,6				
33	37,6	38,1	38,6	39,1	39,7	40,2	40,8	41,4	42,0	42,6	43,3	43,9	44,6	45,3				
34	38,5	38,9	39,4	40,0	40,5	41,0	41,6	42,2	42,8	43,4	44,0	44,7	45,3	46,0				
35	39,4	39,8	40,3	40,8	41,3	41,9	42,4	43,0	43,6	44,2	44,8	45,5	46,1	46,8				
36	40,2	40,7	41,2	41,7	42,2	42,7	43,3	43,8	44,4	45,0	45,6	46,2	46,9	47,5				

Wenn die gegebenen Dimensionen die Tafel überschreiten, so nimm sie halb und das Resultat doppelt. — Z. B. Zu den Balkenseiten scharfkantig 42 mit 50 cm oder 21 mit 25 Doppelcent gehört welche Rundstärke? Da Spalte 21 mit Zeile 25 sich treffen bei 32,6, so folgt als Antwort: Gesuchter Durchmesser = 32,6 Doppelcent = 65,2 cm.

15b. Für den gewöhnlich baumkantigen Querschnitt (wo die Baum- oder Rundkanten zusammen ca. $\frac{1}{4}$ des Umfangs): ... Mehrere den gegebenen Durchmesser (vor dem Aufsuchen) um sein 7tel; oder, dafern der Durchmesser selbst gesucht war, mindere den gefundenen um sein 8tel.

Z. B. Laut Vorigem gab zu den Seiten 42 mit 50 die Tafel 15a den Durchmesser 65,2; für's Rundkante würde demnach ein um 65,2:8 = reichl. 8 kleinerer genügen, d. h. ein D von 57.

Beschlag und Verschnitt

scharf- und rundkantig.

[Unter „rundkantig“ ist hier jenes „gewöhnlich baumkantig“ verstanden, wobei die 4 Rundkanten zusammen ca. $\frac{1}{4}$ des Umfangs betragen.]

15c. Besonders für den gleichseitigen oder Quadrat-Beschlag.

Durchmesser.	Quadratseite scharfk.	rundk.	Durchmesser.	Quadratseite scharfk.	rundk.	Durchmesser.	Quadratseite scharfk.	rundk.	Durchmesser.	Quadratseite scharfk.	rundk.
6	4,2	4,8	18	12,7	14,4	30	21,2	24,0	42	29,7	33,6
7	4,9	5,6	19	13,4	15,2	31	21,9	24,8	43	30,4	34,4
8	5,7	6,4	20	14,1	16,0	32	22,6	25,6	44	31,1	35,2
9	6,4	7,2	21	14,8	16,8	33	23,3	26,4	45	31,8	36,0
10	7,1	8,0	22	15,6	17,6	34	24,0	27,2	46	32,5	36,8
11	7,8	8,8	23	16,3	18,4	35	24,7	28,0	47	33,2	37,6
12	8,5	9,6	24	17,0	19,2	36	25,5	28,8	48	33,9	38,4
13	9,2	10,4	25	17,7	20,0	37	26,2	29,6	49	34,6	39,2
14	9,9	11,2	26	18,4	20,8	38	26,9	30,4	50	35,4	40,0
15	10,6	12,0	27	19,1	21,6	39	27,6	31,2	51	36,1	40,8
16	11,3	12,8	28	19,8	22,4	40	28,3	32,0	52	36,8	41,6
17	12,0	13,6	29	20,5	23,2	41	29,0	32,8	53	37,5	42,4

Wenn die gegebenen Dimensionen die Tafel überschreiten, so nimm deren Hälften und dann das zugehörige Resultat doppelt.

Beispiel. Ein nutzbarer Durchmesser von 45 cm gestattet einen Quadrat-Block von? Antwort laut Zeile 45: scharfkantig von 31,8 cm Dicke und Breite; rundkantig aber von 36 dgl.

15d. Besonders für den hochseitigen Beschlag

im Sinne der höchsten Biegungsauch des stärksten Balkens, nach folgender Regel zu finden: gleiche Theile und errichte auf ihm in Lothe ED

und Brechungsfestigkeit und somit dessen scharfkantiges Profil Theile den Durchmesser AC in 3 jedem Theilpunkte E und F die und FB .

Durchmesser.	Scharfkant. hoch	breit	Rundkant. hoch	breit	Durchmesser.	Scharfkant. hoch	breit	Rundkant. hoch	breit	Durchmesser.	Scharfkant. hoch	breit	Rundkant. hoch	breit
6	4,9	3,5	5,6	4,0	21	17,1	12,1	19,6	13,9	36	29,4	20,8	33,6	23,8
7	5,7	4,0	6,5	4,6	22	17,9	12,7	20,5	14,5	37	30,2	21,4	34,5	24,4
8	6,5	4,6	7,5	5,3	23	18,8	13,3	21,5	15,2	38	31,0	21,9	35,5	25,1
9	7,3	5,2	8,4	5,9	24	19,6	13,8	22,4	15,8	39	31,8	22,5	36,4	25,7
10	8,2	5,8	9,3	6,6	25	20,4	14,4	23,3	16,5	40	32,7	23,1	37,3	26,4
11	9,0	6,3	10,3	7,3	26	21,2	15,0	24,3	17,1	41	33,5	23,7	38,3	27,1
12	9,8	6,9	11,2	7,9	27	22,0	15,6	25,2	17,8	42	34,3	24,2	39,2	27,7
13	10,6	7,5	12,1	8,6	28	22,9	16,2	26,1	18,5	43	35,1	24,8	40,1	28,4
14	11,4	8,1	13,1	9,2	29	23,7	16,7	27,1	19,1	44	35,9	25,4	41,1	29,0
15	12,2	8,7	14,0	9,9	30	24,5	17,3	28,0	19,8	45	36,7	26,0	42,0	29,7
16	13,1	9,2	14,9	10,6	31	25,3	17,9	28,9	20,5	46	37,6	26,6	42,9	30,4
17	13,9	9,8	15,9	11,2	32	26,1	18,5	29,9	21,1	47	38,4	27,1	43,9	31,0
18	14,7	10,4	16,8	11,9	33	26,9	19,1	30,8	21,8	48	39,2	27,7	44,8	31,7
19	15,5	11,0	17,7	12,5	34	27,8	19,6	31,7	22,4	49	40,0	28,3	45,7	32,3
20	16,3	11,5	18,7	13,2	35	28,6	20,2	32,7	23,1	50	40,8	28,9	46,6	33,0

Wenn die gegebenen Dimensionen die Tafel überschreiten, so nimm deren Hälften und dann das zugehörige Resultat doppelt.

Beispiel. Zu einem Gebälke von 30 Höhe, das nach dem Gesetz höchster Tragfähigkeit aus den Stämmen zu hauen, bedarf es welches nutzbaren Durchmessers der letztern? In der fetten und magern Spalte „hoch“ die Zahl 30 aufgesucht, findet man die Antworten: scharfkantig $D = 37$, rundkantig 32; und ist in dem einen wie im andern Falle die Höhe = 30 und die Breite = 21.

15e. Zur Berechnung des Bretverschnitts: Wenn a die Dicke der Schwarte (des Rindenbrets), b die der andern Breter, c des Sägeschnitts, d den Durchmesser des Blocks und n die Zahl der davon zu schneidenden Breter bedeutet, so gilt:

$$n = \frac{d - 2a - c}{b + c}; \quad b = \frac{d - 2a - (n + 1)c}{n}; \quad d = 2a + n(b + c) + c.$$

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	0	1	2	3	4	5	6	7	
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubicmeter.								
1	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0008	1
1,5	2	4	5	7	8	10	11	13	1,5
2	0,0004	0,0006	0,0008	0,0010	0,0012	0,0014	0,0016	0,0018	2
2,5	6	9	11	14	16	19	21	24	2,5
3	0,0009	0,0012	0,0015	0,0018	0,0021	0,0024	0,0027	0,0030	3
3,5	12	16	19	23	26	30	33	37	3,5
4	0,0016	0,0020	0,0024	0,0028	0,0032	0,0036	0,0040	0,0044	4
4,5	20	25	29	34	38	43	47	52	4,5
5	0,0025	0,0030	0,0035	0,0040	0,0045	0,0050	0,0055	0,0060	5
6	0,0036	0,0042	0,0048	0,0054	0,0060	0,0066	0,0072	0,0078	6
7	0,0049	0,0056	0,0063	0,0070	0,0077	0,0084	0,0091	0,0098	7
8	0,0064	0,0072	0,0080	0,0088	0,0096	0,0104	0,0112	0,0120	8
9	0,0081	0,0090	0,0099	0,0108	0,0117	0,0126	0,0135	0,0144	9
10	0,0100	0,0110	0,0120	0,0130	0,0140	0,0150	0,0160	0,0170	10
11	0,0121	0,0132	0,0143	0,0154	0,0165	0,0176	0,0187	0,0198	11
12	0,0144	0,0156	0,0168	0,0180	0,0192	0,0204	0,0216	0,0228	12
13	0,0169	0,0182	0,0195	0,0208	0,0221	0,0234	0,0247	0,0260	13
14	0,0196	0,0210	0,0224	0,0238	0,0252	0,0266	0,0280	0,0294	14
15	0,0225	0,0240	0,0255	0,0270	0,0285	0,0300	0,0315	0,0330	15
16	0,0256	0,0272	0,0288	0,0304	0,0320	0,0336	0,0352	0,0368	16
17	0,0289	0,0306	0,0323	0,0340	0,0357	0,0374	0,0391	0,0408	17
18	0,0324	0,0342	0,0360	0,0378	0,0396	0,0414	0,0432	0,0450	18
19	0,0361	0,0380	0,0399	0,0418	0,0437	0,0456	0,0475	0,0494	19
20	0,0400	0,0420	0,0440	0,0460	0,0480	0,0500	0,0520	0,0540	20
21	0,0441	0,0462	0,0483	0,0504	0,0525	0,0546	0,0567	0,0588	21
22	0,0484	0,0506	0,0528	0,0550	0,0572	0,0594	0,0616	0,0638	22
23	0,0529	0,0552	0,0575	0,0598	0,0621	0,0644	0,0667	0,0690	23
24	0,0576	0,0600	0,0624	0,0648	0,0672	0,0696	0,0720	0,0744	24
25	0,0625	0,0650	0,0675	0,0700	0,0725	0,0750	0,0775	0,0800	25
26	0,0676	0,0702	0,0728	0,0754	0,0780	0,0806	0,0832	0,0858	26
27	0,0729	0,0756	0,0783	0,0810	0,0837	0,0864	0,0891	0,0918	27
28	0,0784	0,0812	0,0840	0,0868	0,0896	0,0924	0,0952	0,0980	28
29	0,0841	0,0870	0,0899	0,0928	0,0957	0,0986	0,1015	0,1044	29
30	0,0900	0,0930	0,0960	0,0990	0,1020	0,1050	0,1080	0,1110	30
31	0,0961	0,0992	0,1023	0,1054	0,1085	0,1116	0,1147	0,1178	31
32	0,1024	0,1056	0,1088	0,1120	0,1152	0,1184	0,1216	0,1248	32
33	0,1089	0,1122	0,1155	0,1188	0,1221	0,1254	0,1287	0,1320	33
34	0,1156	0,1190	0,1224	0,1258	0,1292	0,1326	0,1360	0,1394	34
35	0,1225	0,1260	0,1295	0,1330	0,1365	0,1400	0,1435	0,1470	35
36	0,1296	0,1332	0,1368	0,1404	0,1440	0,1476	0,1512	0,1548	36
37	0,1369	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517	0,1554	0,1591	0,1628	37
38	0,1444	0,1482	0,1520	0,1558	0,1596	0,1634	0,1672	0,1710	38
39	0,1521	0,1560	0,1599	0,1638	0,1677	0,1716	0,1755	0,1794	39
40	0,1600	0,1640	0,1680	0,1720	0,1760	0,1800	0,1840	0,1880	40
41	0,1681	0,1722	0,1763	0,1804	0,1845	0,1886	0,1927	0,1968	41
42	0,1764	0,1806	0,1848	0,1890	0,1932	0,1974	0,2016	0,2058	42
43	0,1849	0,1892	0,1935	0,1978	0,2021	0,2064	0,2107	0,2150	43
44	0,1936	0,1980	0,2024	0,2068	0,2112	0,2156	0,2200	0,2244	44
45	0,2025	0,2070	0,2115	0,2160	0,2205	0,2250	0,2295	0,2340	45
46	0,2116	0,2162	0,2208	0,2254	0,2300	0,2346	0,2392	0,2438	46
47	0,2209	0,2256	0,2303	0,2350	0,2397	0,2444	0,2491	0,2538	47
48	0,2304	0,2352	0,2400	0,2448	0,2496	0,2544	0,2592	0,2640	48
49	0,2401	0,2450	0,2499	0,2548	0,2597	0,2646	0,2695	0,2744	49
50	0,2500	0,2550	0,2600	0,2650	0,2700	0,2750	0,2800	0,2850	50

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubicmeter.								
1	0,0009	0,0010	0,0011	0,0012	0,0013	0,0014	0,0015	0,0016	1
1,5	14	16	17	19	20	22	23	25	1,5
2	0,0020	0,0022	0,0024	0,0026	0,0028	0,0030	0,0032	0,0034	2
2,5	26	29	31	34	36	39	41	44	2,5
3	0,0033	0,0036	0,0039	0,0042	0,0045	0,0048	0,0051	0,0054	3
3,5	40	44	47	51	54	58	61	65	3,5
4	0,0048	0,0052	0,0056	0,0060	0,0064	0,0068	0,0072	0,0076	4
4,5	56	61	65	70	74	79	83	88	4,5
5	0,0065	0,0070	0,0075	0,0080	0,0085	0,0090	0,0095	0,0100	5
6	0,0084	0,0090	0,0096	0,0102	0,0108	0,0114	0,0120	0,0126	6
7	0,0105	0,0112	0,0119	0,0126	0,0133	0,0140	0,0147	0,0154	7
8	0,0128	0,0136	0,0144	0,0152	0,0160	0,0168	0,0176	0,0184	8
9	0,0153	0,0162	0,0171	0,0180	0,0189	0,0198	0,0207	0,0216	9
10	0,0180	0,0190	0,0200	0,0210	0,0220	0,0230	0,0240	0,0250	10
11	0,0209	0,0220	0,0231	0,0242	0,0253	0,0264	0,0275	0,0286	11
12	0,0240	0,0252	0,0264	0,0276	0,0288	0,0300	0,0312	0,0324	12
13	0,0273	0,0286	0,0299	0,0312	0,0325	0,0338	0,0351	0,0364	13
14	0,0308	0,0322	0,0336	0,0350	0,0364	0,0378	0,0392	0,0406	14
15	0,0345	0,0360	0,0375	0,0390	0,0405	0,0420	0,0435	0,0450	15
16	0,0384	0,0400	0,0416	0,0432	0,0448	0,0464	0,0480	0,0496	16
17	0,0425	0,0442	0,0459	0,0476	0,0493	0,0510	0,0527	0,0544	17
18	0,0468	0,0486	0,0504	0,0522	0,0540	0,0558	0,0576	0,0594	18
19	0,0513	0,0532	0,0551	0,0570	0,0589	0,0608	0,0627	0,0646	19
20	0,0560	0,0580	0,0600	0,0620	0,0640	0,0660	0,0680	0,0700	20
21	0,0609	0,0630	0,0651	0,0672	0,0693	0,0714	0,0735	0,0756	21
22	0,0660	0,0682	0,0704	0,0726	0,0748	0,0770	0,0792	0,0814	22
23	0,0713	0,0736	0,0759	0,0782	0,0805	0,0828	0,0851	0,0874	23
24	0,0768	0,0792	0,0816	0,0840	0,0864	0,0888	0,0912	0,0936	24
25	0,0825	0,0850	0,0875	0,0900	0,0925	0,0950	0,0975	0,1000	25
26	0,0884	0,0910	0,0936	0,0962	0,0988	0,1014	0,1040	0,1066	26
27	0,0945	0,0972	0,0999	0,1026	0,1053	0,1080	0,1107	0,1134	27
28	0,1008	0,1036	0,1064	0,1092	0,1120	0,1148	0,1176	0,1204	28
29	0,1073	0,1102	0,1131	0,1160	0,1189	0,1218	0,1247	0,1276	29
30	0,1140	0,1170	0,1200	0,1230	0,1260	0,1290	0,1320	0,1350	30
31	0,1209	0,1240	0,1271	0,1302	0,1333	0,1364	0,1395	0,1426	31
32	0,1280	0,1312	0,1344	0,1376	0,1408	0,1440	0,1472	0,1504	32
33	0,1353	0,1386	0,1419	0,1452	0,1485	0,1518	0,1551	0,1584	33
34	0,1428	0,1462	0,1496	0,1530	0,1564	0,1598	0,1632	0,1666	34
35	0,1505	0,1540	0,1575	0,1610	0,1645	0,1680	0,1715	0,1750	35
36	0,1584	0,1620	0,1656	0,1692	0,1728	0,1764	0,1800	0,1836	36
37	0,1665	0,1702	0,1739	0,1776	0,1813	0,1850	0,1887	0,1924	37
38	0,1748	0,1786	0,1824	0,1862	0,1900	0,1938	0,1976	0,2014	38
39	0,1833	0,1872	0,1911	0,1950	0,1989	0,2028	0,2067	0,2106	39
40	0,1920	0,1960	0,2000	0,2040	0,2080	0,2120	0,2160	0,2200	40
41	0,2009	0,2050	0,2091	0,2132	0,2173	0,2214	0,2255	0,2296	41
42	0,2100	0,2142	0,2184	0,2226	0,2268	0,2310	0,2352	0,2394	42
43	0,2193	0,2236	0,2279	0,2322	0,2365	0,2408	0,2451	0,2494	43
44	0,2288	0,2332	0,2376	0,2420	0,2464	0,2508	0,2552	0,2596	44
45	0,2385	0,2430	0,2475	0,2520	0,2565	0,2610	0,2655	0,2700	45
46	0,2484	0,2530	0,2576	0,2622	0,2668	0,2714	0,2760	0,2806	46
47	0,2585	0,2632	0,2679	0,2726	0,2773	0,2820	0,2867	0,2914	47
48	0,2688	0,2736	0,2784	0,2832	0,2880	0,2928	0,2976	0,3024	48
49	0,2793	0,2842	0,2891	0,2940	0,2989	0,3038	0,3087	0,3136	49
50	0,2900	0,2950	0,3000	0,3050	0,3100	0,3150	0,3200	0,3250	50

Massentafel für's **Vierkantige** auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubicmeter.								
1	0,0016	0,0017	0,0018	0,0019	0,0020	0,0021	0,0022	0,0023	1
1,5	25	26	28	29	31	32	34	35	1,5
2	0,0034	0,0036	0,0038	0,0040	0,0042	0,0044	0,0046	0,0048	2
2,5	44	46	49	51	54	56	59	61	2,5
3	0,0054	0,0057	0,0060	0,0063	0,0066	0,0069	0,0072	0,0075	3
3,5	65	68	72	75	79	82	86	89	3,5
4	0,0076	0,0080	0,0084	0,0088	0,0092	0,0096	0,0100	0,0104	4
4,5	88	92	97	101	106	110	115	119	4,5
5	0,0100	0,0105	0,0110	0,0115	0,0120	0,0125	0,0130	0,0135	5
6	0,0126	0,0132	0,0138	0,0144	0,0150	0,0156	0,0162	0,0168	6
7	0,0154	0,0161	0,0168	0,0175	0,0182	0,0189	0,0196	0,0203	7
8	0,0184	0,0192	0,0200	0,0208	0,0216	0,0224	0,0232	0,0240	8
9	0,0216	0,0225	0,0234	0,0243	0,0252	0,0261	0,0270	0,0279	9
10	0,0250	0,0260	0,0270	0,0280	0,0290	0,0300	0,0310	0,0320	10
11	0,0286	0,0297	0,0308	0,0319	0,0330	0,0341	0,0352	0,0363	11
12	0,0324	0,0336	0,0348	0,0360	0,0372	0,0384	0,0396	0,0408	12
13	0,0364	0,0377	0,0390	0,0403	0,0416	0,0429	0,0442	0,0455	13
14	0,0406	0,0420	0,0434	0,0448	0,0462	0,0476	0,0490	0,0504	14
15	0,0450	0,0465	0,0480	0,0495	0,0510	0,0525	0,0540	0,0555	15
16	0,0496	0,0512	0,0528	0,0544	0,0560	0,0576	0,0592	0,0608	16
17	0,0544	0,0561	0,0578	0,0595	0,0612	0,0629	0,0646	0,0663	17
18	0,0594	0,0612	0,0630	0,0648	0,0666	0,0684	0,0702	0,0720	18
19	0,0646	0,0665	0,0684	0,0703	0,0722	0,0741	0,0760	0,0779	19
20	0,0700	0,0720	0,0740	0,0760	0,0780	0,0800	0,0820	0,0840	20
21	0,0756	0,0777	0,0798	0,0819	0,0840	0,0861	0,0882	0,0903	21
22	0,0814	0,0836	0,0858	0,0880	0,0902	0,0924	0,0946	0,0968	22
23	0,0874	0,0897	0,0920	0,0943	0,0966	0,0989	0,1012	0,1035	23
24	0,0936	0,0960	0,0984	0,1008	0,1032	0,1056	0,1080	0,1104	24
25	0,1000	0,1025	0,1050	0,1075	0,1100	0,1125	0,1150	0,1175	25
26	0,1066	0,1092	0,1118	0,1144	0,1170	0,1196	0,1222	0,1248	26
27	0,1134	0,1161	0,1188	0,1215	0,1242	0,1269	0,1296	0,1323	27
28	0,1204	0,1232	0,1260	0,1288	0,1316	0,1344	0,1372	0,1400	28
29	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	0,1421	0,1450	0,1479	29
30	0,1350	0,1380	0,1410	0,1440	0,1470	0,1500	0,1530	0,1560	30
31	0,1426	0,1457	0,1488	0,1519	0,1550	0,1581	0,1612	0,1643	31
32	0,1504	0,1536	0,1568	0,1600	0,1632	0,1664	0,1696	0,1728	32
33	0,1584	0,1617	0,1650	0,1683	0,1716	0,1749	0,1782	0,1815	33
34	0,1666	0,1700	0,1734	0,1768	0,1802	0,1836	0,1870	0,1904	34
35	0,1750	0,1785	0,1820	0,1855	0,1890	0,1925	0,1960	0,1995	35
36	0,1836	0,1872	0,1908	0,1944	0,1980	0,2016	0,2052	0,2088	36
37	0,1924	0,1961	0,1998	0,2035	0,2072	0,2109	0,2146	0,2183	37
38	0,2014	0,2052	0,2090	0,2128	0,2166	0,2204	0,2242	0,2280	38
39	0,2106	0,2145	0,2184	0,2223	0,2262	0,2301	0,2340	0,2379	39
40	0,2200	0,2240	0,2280	0,2320	0,2360	0,2400	0,2440	0,2480	40
41	0,2296	0,2337	0,2378	0,2419	0,2460	0,2501	0,2542	0,2583	41
42	0,2394	0,2436	0,2478	0,2520	0,2562	0,2604	0,2646	0,2688	42
43	0,2494	0,2537	0,2580	0,2623	0,2666	0,2709	0,2752	0,2795	43
44	0,2596	0,2640	0,2684	0,2728	0,2772	0,2816	0,2860	0,2904	44
45	0,2700	0,2745	0,2790	0,2835	0,2880	0,2925	0,2970	0,3015	45
46	0,2806	0,2852	0,2898	0,2944	0,2990	0,3036	0,3082	0,3128	46
47	0,2914	0,2961	0,3008	0,3055	0,3102	0,3149	0,3196	0,3243	47
48	0,3024	0,3072	0,3120	0,3168	0,3216	0,3264	0,3312	0,3360	48
49	0,3136	0,3185	0,3234	0,3283	0,3332	0,3381	0,3430	0,3479	49
50	0,3250	0,3300	0,3350	0,3400	0,3450	0,3500	0,3550	0,3600	50

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Inhalt für 1 Meter Länge.				Cubicmeter.				
1	0,0024	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,0030	0,0031	1
1,5	37	38	40	41	43	44	46	47	1,5
2	0,0050	0,0052	0,0054	0,0056	0,0058	0,0060	0,0062	0,0064	2
2,5	64	66	69	71	74	76	79	81	2,5
3	0,0078	0,0081	0,0084	0,0087	0,0090	0,0093	0,0096	0,0099	3
3,5	93	96	100	103	107	110	114	117	3,5
4	0,0108	0,0112	0,0116	0,0120	0,0124	0,0128	0,0132	0,0136	4
4,5	124	128	133	137	142	146	151	155	4,5
5	0,0140	0,0145	0,0150	0,0155	0,0160	0,0165	0,0170	0,0175	5
6	0,0174	0,0180	0,0186	0,0192	0,0198	0,0204	0,0210	0,0216	6
7	0,0210	0,0217	0,0224	0,0231	0,0238	0,0245	0,0252	0,0259	7
8	0,0248	0,0256	0,0264	0,0272	0,0280	0,0288	0,0296	0,0304	8
9	0,0288	0,0297	0,0306	0,0315	0,0324	0,0333	0,0342	0,0351	9
10	0,0330	0,0340	0,0350	0,0360	0,0370	0,0380	0,0390	0,0400	10
11	0,0374	0,0385	0,0396	0,0407	0,0418	0,0429	0,0440	0,0451	11
12	0,0420	0,0432	0,0444	0,0456	0,0468	0,0480	0,0492	0,0504	12
13	0,0468	0,0481	0,0494	0,0507	0,0520	0,0533	0,0546	0,0559	13
14	0,0518	0,0532	0,0546	0,0560	0,0574	0,0588	0,0602	0,0616	14
15	0,0570	0,0585	0,0600	0,0615	0,0630	0,0645	0,0660	0,0675	15
16	0,0624	0,0640	0,0656	0,0672	0,0688	0,0704	0,0720	0,0736	16
17	0,0680	0,0697	0,0714	0,0731	0,0748	0,0765	0,0782	0,0799	17
18	0,0738	0,0756	0,0774	0,0792	0,0810	0,0828	0,0846	0,0864	18
19	0,0798	0,0817	0,0836	0,0855	0,0874	0,0893	0,0912	0,0931	19
20	0,0860	0,0880	0,0900	0,0920	0,0940	0,0960	0,0980	0,1000	20
21	0,0924	0,0945	0,0966	0,0987	0,1008	0,1029	0,1050	0,1071	21
22	0,0990	0,1012	0,1034	0,1056	0,1078	0,1100	0,1122	0,1144	22
23	0,1058	0,1081	0,1104	0,1127	0,1150	0,1173	0,1196	0,1219	23
24	0,1128	0,1152	0,1176	0,1200	0,1224	0,1248	0,1272	0,1296	24
25	0,1200	0,1225	0,1250	0,1275	0,1300	0,1325	0,1350	0,1375	25
26	0,1274	0,1300	0,1326	0,1352	0,1378	0,1404	0,1430	0,1456	26
27	0,1350	0,1377	0,1404	0,1431	0,1458	0,1485	0,1512	0,1539	27
28	0,1428	0,1456	0,1484	0,1512	0,1540	0,1568	0,1596	0,1624	28
29	0,1508	0,1537	0,1566	0,1595	0,1624	0,1653	0,1682	0,1711	29
30	0,1590	0,1620	0,1650	0,1680	0,1710	0,1740	0,1770	0,1800	30
31	0,1674	0,1705	0,1736	0,1767	0,1798	0,1829	0,1860	0,1891	31
32	0,1760	0,1792	0,1824	0,1856	0,1888	0,1920	0,1952	0,1984	32
33	0,1848	0,1881	0,1914	0,1947	0,1980	0,2013	0,2046	0,2079	33
34	0,1938	0,1972	0,2006	0,2040	0,2074	0,2108	0,2142	0,2176	34
35	0,2030	0,2065	0,2100	0,2135	0,2170	0,2205	0,2240	0,2275	35
36	0,2124	0,2160	0,2196	0,2232	0,2268	0,2304	0,2340	0,2376	36
37	0,2220	0,2257	0,2294	0,2331	0,2368	0,2405	0,2442	0,2479	37
38	0,2318	0,2356	0,2394	0,2432	0,2470	0,2508	0,2546	0,2584	38
39	0,2418	0,2457	0,2496	0,2535	0,2574	0,2613	0,2652	0,2691	39
40	0,2520	0,2560	0,2600	0,2640	0,2680	0,2720	0,2760	0,2800	40
41	0,2624	0,2665	0,2706	0,2747	0,2788	0,2829	0,2870	0,2911	41
42	0,2730	0,2772	0,2814	0,2856	0,2898	0,2940	0,2982	0,3024	42
43	0,2838	0,2881	0,2924	0,2967	0,3010	0,3053	0,3096	0,3139	43
44	0,2948	0,2992	0,3036	0,3080	0,3124	0,3168	0,3212	0,3256	44
45	0,3060	0,3105	0,3150	0,3195	0,3240	0,3285	0,3330	0,3375	45
46	0,3174	0,3220	0,3266	0,3312	0,3358	0,3404	0,3450	0,3496	46
47	0,3290	0,3337	0,3384	0,3431	0,3478	0,3525	0,3572	0,3619	47
48	0,3408	0,3456	0,3504	0,3552	0,3600	0,3648	0,3696	0,3744	48
49	0,3528	0,3577	0,3626	0,3675	0,3724	0,3773	0,3822	0,3871	49
50	0,3650	0,3700	0,3750	0,3800	0,3850	0,3900	0,3950	0,4000	50

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	30	31	32	33	34	35	36	37	
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubicmeter.								
1	0,0031	0,0032	0,0033	0,0034	0,0035	0,0036	0,0037	0,0038	1
1,5	47	49	50	52	53	55	56	58	1,5
2	0,0064	0,0066	0,0068	0,0070	0,0072	0,0074	0,0076	0,0078	2
2,5	81	84	86	89	91	94	96	99	2,5
3	0,0099	0,0102	0,0105	0,0108	0,0111	0,0114	0,0117	0,0120	3
3,5	117	121	124	128	131	135	138	142	3,5
4	0,0136	0,0140	0,0144	0,0148	0,0152	0,0156	0,0160	0,0164	4
4,5	155	160	164	169	173	178	182	187	4,5
5	0,0175	0,0180	0,0185	0,0190	0,0195	0,0200	0,0205	0,0210	5
6	0,0216	0,0222	0,0228	0,0234	0,0240	0,0246	0,0252	0,0258	6
7	0,0259	0,0266	0,0273	0,0280	0,0287	0,0294	0,0301	0,0308	7
8	0,0304	0,0312	0,0320	0,0328	0,0336	0,0344	0,0352	0,0360	8
9	0,0351	0,0360	0,0369	0,0378	0,0387	0,0396	0,0405	0,0414	9
10	0,0400	0,0410	0,0420	0,0430	0,0440	0,0450	0,0460	0,0470	10
11	0,0451	0,0462	0,0473	0,0484	0,0495	0,0506	0,0517	0,0528	11
12	0,0504	0,0516	0,0528	0,0540	0,0552	0,0564	0,0576	0,0588	12
13	0,0559	0,0572	0,0585	0,0598	0,0611	0,0624	0,0637	0,0650	13
14	0,0616	0,0630	0,0644	0,0658	0,0672	0,0686	0,0700	0,0714	14
15	0,0675	0,0690	0,0705	0,0720	0,0735	0,0750	0,0765	0,0780	15
16	0,0736	0,0752	0,0768	0,0784	0,0800	0,0816	0,0832	0,0848	16
17	0,0799	0,0816	0,0833	0,0850	0,0867	0,0884	0,0901	0,0918	17
18	0,0864	0,0882	0,0900	0,0918	0,0936	0,0954	0,0972	0,0990	18
19	0,0931	0,0950	0,0969	0,0988	0,1007	0,1026	0,1045	0,1064	19
20	0,1000	0,1020	0,1040	0,1060	0,1080	0,1100	0,1120	0,1140	20
21	0,1071	0,1092	0,1113	0,1134	0,1155	0,1176	0,1197	0,1218	21
22	0,1144	0,1166	0,1188	0,1210	0,1232	0,1254	0,1276	0,1298	22
23	0,1219	0,1242	0,1265	0,1288	0,1311	0,1334	0,1357	0,1380	23
24	0,1296	0,1320	0,1344	0,1368	0,1392	0,1416	0,1440	0,1464	24
25	0,1375	0,1400	0,1425	0,1450	0,1475	0,1500	0,1525	0,1550	25
26	0,1456	0,1482	0,1508	0,1534	0,1560	0,1586	0,1612	0,1638	26
27	0,1539	0,1566	0,1593	0,1620	0,1647	0,1674	0,1701	0,1728	27
28	0,1624	0,1652	0,1680	0,1708	0,1736	0,1764	0,1792	0,1820	28
29	0,1711	0,1740	0,1769	0,1798	0,1827	0,1856	0,1885	0,1914	29
30	0,1800	0,1830	0,1860	0,1890	0,1920	0,1950	0,1980	0,2010	30
31	0,1891	0,1922	0,1953	0,1984	0,2015	0,2046	0,2077	0,2108	31
32	0,1984	0,2016	0,2048	0,2080	0,2112	0,2144	0,2176	0,2208	32
33	0,2079	0,2112	0,2145	0,2178	0,2211	0,2244	0,2277	0,2310	33
34	0,2176	0,2210	0,2244	0,2278	0,2312	0,2346	0,2380	0,2414	34
35	0,2275	0,2310	0,2345	0,2380	0,2415	0,2450	0,2485	0,2520	35
36	0,2376	0,2412	0,2448	0,2484	0,2520	0,2556	0,2592	0,2628	36
37	0,2479	0,2516	0,2553	0,2590	0,2627	0,2664	0,2701	0,2738	37
38	0,2584	0,2622	0,2660	0,2698	0,2736	0,2774	0,2812	0,2850	38
39	0,2691	0,2730	0,2769	0,2808	0,2847	0,2886	0,2925	0,2964	39
40	0,2800	0,2840	0,2880	0,2920	0,2960	0,3000	0,3040	0,3080	40
41	0,2911	0,2952	0,2993	0,3034	0,3075	0,3116	0,3157	0,3198	41
42	0,3024	0,3066	0,3108	0,3150	0,3192	0,3234	0,3276	0,3318	42
43	0,3139	0,3182	0,3225	0,3268	0,3311	0,3354	0,3397	0,3440	43
44	0,3256	0,3300	0,3344	0,3388	0,3432	0,3476	0,3520	0,3564	44
45	0,3375	0,3420	0,3465	0,3510	0,3555	0,3600	0,3645	0,3690	45
46	0,3496	0,3542	0,3588	0,3634	0,3680	0,3726	0,3772	0,3818	46
47	0,3619	0,3666	0,3713	0,3760	0,3807	0,3854	0,3901	0,3948	47
48	0,3744	0,3792	0,3840	0,3888	0,3936	0,3984	0,4032	0,4080	48
49	0,3871	0,3920	0,3969	0,4018	0,4067	0,4116	0,4165	0,4214	49
50	0,4000	0,4050	0,4100	0,4150	0,4200	0,4250	0,4300	0,4350	50

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Centimeter, um welche die Breite grösser ist als nebenstehende Dicke.								Dicke. Cent.
	38	39	40	41	42	43	44	45	
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubicmeter.								
1	0,0039	0,0040	0,0041	0,0042	0,0043	0,0044	0,0045	0,0046	1
1,5	59	61	62	64	65	67	68	70	1,5
2	0,0080	0,0082	0,0084	0,0086	0,0088	0,0090	0,0092	0,0094	2
2,5	101	104	106	109	111	114	116	119	2,5
3	0,0123	0,0126	0,0129	0,0132	0,0135	0,0138	0,0141	0,0144	3
3,5	145	149	152	156	159	163	166	170	3,5
4	0,0168	0,0172	0,0176	0,0180	0,0184	0,0188	0,0192	0,0196	4
4,5	191	196	200	205	209	214	218	223	4,5
5	0,0215	0,0220	0,0225	0,0230	0,0235	0,0240	0,0245	0,0250	5
6	0,0264	0,0270	0,0276	0,0282	0,0288	0,0294	0,0300	0,0306	6
7	0,0315	0,0322	0,0329	0,0336	0,0343	0,0350	0,0357	0,0364	7
8	0,0368	0,0376	0,0384	0,0392	0,0400	0,0408	0,0416	0,0424	8
9	0,0423	0,0432	0,0441	0,0450	0,0459	0,0468	0,0477	0,0486	9
10	0,0480	0,0490	0,0500	0,0510	0,0520	0,0530	0,0540	0,0550	10
11	0,0539	0,0550	0,0561	0,0572	0,0583	0,0594	0,0605	0,0616	11
12	0,0600	0,0612	0,0624	0,0636	0,0648	0,0660	0,0672	0,0684	12
13	0,0663	0,0676	0,0689	0,0702	0,0715	0,0728	0,0741	0,0754	13
14	0,0728	0,0742	0,0756	0,0770	0,0784	0,0798	0,0812	0,0826	14
15	0,0795	0,0810	0,0825	0,0840	0,0855	0,0870	0,0885	0,0900	15
16	0,0864	0,0880	0,0896	0,0912	0,0928	0,0944	0,0960	0,0976	16
17	0,0935	0,0952	0,0969	0,0986	0,1003	0,1020	0,1037	0,1054	17
18	0,1008	0,1026	0,1044	0,1062	0,1080	0,1098	0,1116	0,1134	18
19	0,1083	0,1102	0,1121	0,1140	0,1159	0,1178	0,1197	0,1216	19
20	0,1160	0,1180	0,1200	0,1220	0,1240	0,1260	0,1280	0,1300	20
21	0,1239	0,1260	0,1281	0,1302	0,1323	0,1344	0,1365	0,1386	21
22	0,1320	0,1342	0,1364	0,1386	0,1408	0,1430	0,1452	0,1474	22
23	0,1403	0,1426	0,1449	0,1472	0,1495	0,1518	0,1541	0,1564	23
24	0,1488	0,1512	0,1536	0,1560	0,1584	0,1608	0,1632	0,1656	24
25	0,1575	0,1600	0,1625	0,1650	0,1675	0,1700	0,1725	0,1750	25
26	0,1664	0,1690	0,1716	0,1742	0,1768	0,1794	0,1820	0,1846	26
27	0,1755	0,1782	0,1809	0,1836	0,1863	0,1890	0,1917	0,1944	27
28	0,1848	0,1876	0,1904	0,1932	0,1960	0,1988	0,2016	0,2044	28
29	0,1943	0,1972	0,2001	0,2030	0,2059	0,2088	0,2117	0,2146	29
30	0,2040	0,2070	0,2100	0,2130	0,2160	0,2190	0,2220	0,2250	30
31	0,2139	0,2170	0,2201	0,2232	0,2263	0,2294	0,2325	0,2356	31
32	0,2240	0,2272	0,2304	0,2336	0,2368	0,2400	0,2432	0,2464	32
33	0,2343	0,2376	0,2409	0,2442	0,2475	0,2508	0,2541	0,2574	33
34	0,2448	0,2482	0,2516	0,2550	0,2584	0,2618	0,2652	0,2686	34
35	0,2555	0,2590	0,2625	0,2660	0,2695	0,2730	0,2765	0,2800	35
36	0,2664	0,2700	0,2736	0,2772	0,2808	0,2844	0,2880	0,2916	36
37	0,2775	0,2812	0,2849	0,2886	0,2923	0,2960	0,2997	0,3034	37
38	0,2888	0,2926	0,2964	0,3002	0,3040	0,3078	0,3116	0,3154	38
39	0,3003	0,3042	0,3081	0,3120	0,3159	0,3198	0,3237	0,3276	39
40	0,3120	0,3160	0,3200	0,3240	0,3280	0,3320	0,3360	0,3400	40
41	0,3239	0,3280	0,3321	0,3362	0,3403	0,3444	0,3485	0,3526	41
42	0,3360	0,3402	0,3444	0,3486	0,3528	0,3570	0,3612	0,3654	42
43	0,3483	0,3526	0,3569	0,3612	0,3655	0,3697	0,3741	0,3784	43
44	0,3608	0,3652	0,3696	0,3740	0,3784	0,3828	0,3872	0,3916	44
45	0,3735	0,3780	0,3825	0,3870	0,3915	0,3960	0,4005	0,4050	45
46	0,3864	0,3910	0,3956	0,4002	0,4048	0,4094	0,4140	0,4186	46
47	0,3995	0,4042	0,4089	0,4136	0,4183	0,4230	0,4277	0,4324	47
48	0,4128	0,4176	0,4224	0,4272	0,4320	0,4368	0,4416	0,4464	48
49	0,4263	0,4312	0,4361	0,4410	0,4459	0,4508	0,4557	0,4606	49
50	0,4400	0,4450	0,4500	0,4550	0,4600	0,4650	0,4700	0,4750	50

Massentafel für's Vierkantige auf die Längeneinheit.

Dicke. Cent.	Breite minus Dicke od. Cent., um welche die Breite grösser ist als die Dicke.					
	45	46	47	48	49	50
	Inhalt für 1 Meter Länge. Cubimeter.*)					
1	0,0046	0,0047	0,0048	0,0049	0,0050	0,0051
1,5	70	71	73	74	76	77
2	0,0094	0,0096	0,0098	0,0100	0,0102	0,0104
2,5	119	121	124	126	129	131
3	0,0144	0,0147	0,0150	0,0153	0,0156	0,0159
3,5	170	173	177	180	184	187
4	0,0196	0,0200	0,0204	0,0208	0,0212	0,0216
4,5	223	227	232	236	241	245
5	0,0250	0,0255	0,0260	0,0265	0,0270	0,0275
6	0,0306	0,0312	0,0318	0,0324	0,0330	0,0336
7	0,0364	0,0371	0,0378	0,0385	0,0392	0,0399
8	0,0424	0,0432	0,0440	0,0448	0,0456	0,0464
9	0,0486	0,0495	0,0504	0,0513	0,0522	0,0531
10	0,0550	0,0560	0,0570	0,0580	0,0590	0,0600
11	0,0616	0,0627	0,0638	0,0649	0,0660	0,0671
12	0,0684	0,0696	0,0708	0,0720	0,0732	0,0744
13	0,0754	0,0767	0,0780	0,0793	0,0806	0,0819
14	0,0826	0,0840	0,0854	0,0868	0,0882	0,0896
15	0,0900	0,0915	0,0930	0,0945	0,0960	0,0975
16	0,0976	0,0992	0,1008	0,1024	0,1040	0,1056
17	0,1054	0,1071	0,1088	0,1105	0,1122	0,1139
18	0,1134	0,1152	0,1170	0,1188	0,1206	0,1224
19	0,1216	0,1235	0,1254	0,1273	0,1292	0,1311
20	0,1300	0,1320	0,1340	0,1360	0,1380	0,1400
21	0,1386	0,1407	0,1428	0,1449	0,1470	0,1491
22	0,1474	0,1496	0,1518	0,1540	0,1562	0,1584
23	0,1564	0,1587	0,1610	0,1633	0,1656	0,1679
24	0,1656	0,1680	0,1704	0,1728	0,1752	0,1776
25	0,1750	0,1775	0,1800	0,1825	0,1850	0,1875
26	0,1846	0,1872	0,1898	0,1924	0,1950	0,1976
27	0,1944	0,1971	0,1998	0,2025	0,2052	0,2079
28	0,2044	0,2072	0,2100	0,2128	0,2156	0,2184
29	0,2146	0,2175	0,2204	0,2233	0,2262	0,2291
30	0,2250	0,2280	0,2310	0,2340	0,2370	0,2400
31	0,2356	0,2387	0,2418	0,2449	0,2480	0,2511
32	0,2464	0,2496	0,2528	0,2560	0,2592	0,2624
33	0,2574	0,2607	0,2640	0,2673	0,2706	0,2739
34	0,2686	0,2720	0,2754	0,2788	0,2822	0,2856
35	0,2800	0,2835	0,2870	0,2905	0,2940	0,2975
36	0,2916	0,2952	0,2988	0,3024	0,3060	0,3096
37	0,3034	0,3071	0,3108	0,3145	0,3182	0,3219
38	0,3154	0,3192	0,3230	0,3268	0,3306	0,3344
39	0,3276	0,3315	0,3354	0,3393	0,3432	0,3471
40	0,3400	0,3440	0,3480	0,3520	0,3560	0,3600
41	0,3526	0,3567	0,3608	0,3649	0,3690	0,3731
42	0,3654	0,3696	0,3738	0,3780	0,3822	0,3864
43	0,3784	0,3827	0,3870	0,3913	0,3956	0,3999
44	0,3916	0,3960	0,4004	0,4048	0,4092	0,4136
45	0,4050	0,4095	0,4140	0,4185	0,4230	0,4275
46	0,4186	0,4232	0,4278	0,4324	0,4370	0,4416
47	0,4324	0,4371	0,4418	0,4465	0,4512	0,4559
48	0,4464	0,4512	0,4560	0,4608	0,4656	0,4704
49	0,4606	0,4655	0,4704	0,4753	0,4802	0,4851
50	0,4750	0,4800	0,4850	0,4900	0,4950	0,5000

Beispiele zur Kennzeichnung des umfassenden Charakters vorstehender Tafel.

1) 100 lauf. Meter Latten v. 1 cm Dicke und 2 cm Breite, also v. 1 cm Mehrbreite enthalten? Laut Spalte 1, Zeile 1	0,0002	×	100	=	0,02	cbm.
2) Breter v. 1,5 cm Dk. u. 19 cm Br., also 17,5 cm Mehrbreite? Laut Spalte zwischen 17 u. 18, Zeile 1,5	0,00285	×	100	=	0,285	"
3) Pfosten v. 4,5 cm Dk. u. 41 cm Br., also 36,5 cm Mehrbreite? " " " " " " " "	0,01845	×	100	=	1,845	"
4) Stollen v. 9 cm Dk. u. 12 cm Br., also 3 cm Mehrbreite? " " " " " " " "	0,0108	×	100	=	1,08	cbm.
5) Sparren u. dgl. v. 18 cm Dk. u. 24 cm Br., also 6 cm Mehrbr.?	0,0432	×	100	=	4,32	"
6) Säulen, Balken etc. v. 32 cm Dk. u. 48 cm Br., also 16 cm Mehrbr.?	0,1536	×	100	=	15,36	"
7) Quadersteine v. 50 cm Dk. u. 95 cm Br., also 45 cm Mehrbr.?	0,4750	×	100	=	47,50	"
8) Mauerwerk von 65 cm Dicke und 4,3 m oder 430 cm Höhe? Letztere nur im Zehntel genommen giebt 43 mit 65 d. i. mit 22 mehr, was laut Spalte 22, Z. 43 0,2795 × 1000 = 279,5 cbm.						

*) Bei Sorten, welche über die Dimensionen 50 u. 100 hinausgehen, nimm die eine resp. beide Dimensionen halb so gross u. das zugehörige Resultat dann × 2, resp. × 4; od. eine, resp. beide 10 mal so klein und das Resultat dann × 10, resp. × 100.

Anhang.

17 BIS 22.

TAFEL 17 ODER

Kreistafel.

Da in der nachfolgenden Kreistafel alle Spalten dieselbe Einheit — bei dem Inhalt natürlich quadratisch — zeigen, so erscheint für den nach Centimetern gemessenen Durchmesser oder Umfang der Inhalt in **Quadratecentimetern**. Vierstelliges Linksrücken des Komma giebt den Inhalt dementsprechend in Quadratmetern. Die Kreistafel dient zugleich als **feinere Walzentafel** für die Länge 1. Ist die Mittenstärke (s. Seite 1) oder der Mittendurchmesser eines Klotzes oder Stammes bestimmt, so lese man in der Spalte „Inhalt“ die Kreisfläche ab und multiplicire dieselbe mit der Länge, um den cubischen Inhalt auf mehr Decimalen als in den Tafeln 1 bis 3 zu bekommen.

17 Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
0,0	0,00000	0,000	5,0	19,6350	15,71	10,0	78,5398	31,42
1	0,00785	0,314	1	20,4282	16,02	1	80,1185	31,73
2	0,03142	0,628	2	21,2372	16,34	2	81,7128	32,04
$\frac{1}{4}$...	0,04909	0,785	$\frac{1}{4}$...	21,6475	16,49	$\frac{1}{4}$...	82,5159	32,20
3	0,07069	0,942	3	22,0618	16,65	3	83,3229	32,36
4	0,12566	1,257	4	22,9022	16,96	4	84,9487	32,67
$\frac{1}{2}$ 5	0,19635	1,571	$\frac{1}{2}$ 5	23,7583	17,28	$\frac{1}{2}$ 5	86,5901	32,99
6	0,28274	1,885	6	24,6301	17,59	6	88,2473	33,30
7	0,38485	2,199	7	25,5176	17,91	7	89,9202	33,62
$\frac{3}{4}$...	0,44179	2,356	$\frac{3}{4}$...	25,9672	18,06	$\frac{3}{4}$...	90,7626	33,77
8	0,50265	2,513	8	26,4208	18,22	8	91,6088	33,93
9	0,63617	2,827	9	27,3397	18,54	9	93,3132	34,24
1,0	0,78540	3,142	6,0	28,2743	18,85	11,0	95,0332	34,56
1	0,95033	3,456	1	29,2247	19,16	1	96,7689	34,87
2	1,13097	3,770	2	30,1907	19,48	2	98,5203	35,19
$\frac{1}{4}$...	1,22718	3,927	$\frac{1}{4}$...	30,6796	19,63	$\frac{1}{4}$...	99,4020	35,34
3	1,32732	4,084	3	31,1725	19,79	3	100,287	35,50
4	1,53938	4,398	4	32,1699	20,11	4	102,070	35,81
$\frac{1}{2}$ 5	1,76715	4,712	$\frac{1}{2}$ 5	33,1831	20,42	$\frac{1}{2}$ 5	103,869	36,13
6	2,01062	5,027	6	34,2119	20,73	6	105,683	36,44
7	2,26980	5,341	7	35,2565	21,05	7	107,513	36,76
$\frac{3}{4}$...	2,40528	5,498	$\frac{3}{4}$...	35,7847	21,21	$\frac{3}{4}$...	108,434	36,91
8	2,54469	5,655	8	36,3168	21,36	8	109,359	37,07
9	2,83529	5,969	9	37,3928	21,68	9	111,220	37,38
2,0	3,14159	6,283	7,0	38,4845	21,99	12,0	113,097	37,70
1	3,46361	6,597	1	39,5919	22,31	1	114,990	38,01
2	3,80133	6,912	2	40,7150	22,62	2	116,899	38,33
$\frac{1}{4}$...	3,97608	7,069	$\frac{1}{4}$...	41,2825	22,78	$\frac{1}{4}$...	117,859	38,48
3	4,15476	7,226	3	41,8539	22,93	3	118,823	38,64
4	4,52389	7,540	4	43,0084	23,25	4	120,763	38,96
$\frac{1}{2}$ 5	4,90874	7,854	$\frac{1}{2}$ 5	44,1786	23,56	$\frac{1}{2}$ 5	122,718	39,27
6	5,30929	8,168	6	45,3646	23,88	6	124,690	39,58
7	5,72555	8,482	7	46,5663	24,19	7	126,677	39,90
$\frac{3}{4}$...	5,93957	8,639	$\frac{3}{4}$...	47,1730	24,35	$\frac{3}{4}$...	127,676	40,06
8	6,15752	8,796	8	47,7836	24,50	8	128,680	40,21
9	6,60520	9,111	9	49,0167	24,82	9	130,698	40,53
3,0	7,06858	9,425	8,0	50,2655	25,13	13,0	132,732	40,84
1	7,54768	9,739	1	51,5300	25,45	1	134,782	41,15
2	8,04248	10,05	2	52,8102	25,76	2	136,848	41,47
$\frac{1}{4}$...	8,29577	10,21	$\frac{1}{4}$...	53,4562	25,92	$\frac{1}{4}$...	137,886	41,63
3	8,55299	10,37	3	54,1061	26,08	3	138,929	41,78
4	9,07920	10,68	4	55,4177	26,39	4	141,026	42,10
$\frac{1}{2}$ 5	9,62113	11,00	$\frac{1}{2}$ 5	56,7450	26,70	$\frac{1}{2}$ 5	143,139	42,41
6	10,1788	11,31	6	58,0880	27,02	6	145,267	42,73
7	10,7521	11,62	7	59,4468	27,33	7	147,411	43,04
$\frac{3}{4}$...	11,0447	11,78	$\frac{3}{4}$...	60,1320	27,49	$\frac{3}{4}$...	148,489	43,20
8	11,3411	11,94	8	60,8212	27,65	8	149,571	43,35
9	11,9459	12,25	9	62,2114	27,96	9	151,747	43,67
4,0	12,5664	12,57	9,0	63,6173	28,27	14,0	153,938	43,98
1	13,2025	12,88	1	65,0388	28,59	1	156,145	44,30
2	13,8544	13,19	2	66,4761	28,90	2	158,368	44,61
$\frac{1}{4}$...	14,1863	13,35	$\frac{1}{4}$...	67,2006	29,06	$\frac{1}{4}$...	159,485	44,77
3	14,5220	13,51	3	67,9291	29,22	3	160,606	44,92
4	15,2053	13,82	4	69,3978	29,53	4	162,860	45,24
$\frac{1}{2}$ 5	15,9043	14,14	$\frac{1}{2}$ 5	70,8822	29,85	$\frac{1}{2}$ 5	165,130	45,55
6	16,6190	14,45	6	72,3823	30,16	6	167,415	45,87
7	17,3494	14,77	7	73,8981	30,47	7	169,717	46,18
$\frac{3}{4}$...	17,7205	14,92	$\frac{3}{4}$...	74,6619	30,63	$\frac{3}{4}$...	170,873	46,34
8	18,0956	15,08	8	75,4296	30,79	8	172,034	46,50
9	18,8574	15,39	9	76,9769	31,10	9	174,366	46,81

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
15,0	176,715	47,12	20,0	314,159	62,83	25,0	490,874	78,54
1	179,079	47,44	1	317,809	63,15	1	494,809	78,85
2	181,458	47,75	2	320,474	63,46	2	498,759	79,17
$\frac{1}{4}$...	182,654	47,91	$\frac{1}{4}$...	322,062	63,62	$\frac{1}{4}$...	500,740	79,33
3	183,854	48,07	3	323,655	63,77	3	502,726	79,48
4	186,265	48,38	4	326,851	64,09	4	506,707	79,80
$\frac{1}{2}$ 5	188,692	48,69	$\frac{1}{2}$ 5	330,064	64,40	$\frac{1}{2}$ 5	510,705	80,11
6	191,134	49,01	6	333,292	64,72	6	514,719	80,42
7	193,593	49,32	7	336,535	65,03	7	518,748	80,74
$\frac{3}{4}$...	194,828	49,48	$\frac{3}{4}$...	338,163	65,19	$\frac{3}{4}$...	520,768	80,90
8	196,067	49,64	8	339,795	65,35	8	522,792	81,05
9	198,557	49,95	9	343,070	65,66	9	526,853	81,37
16,0	201,062	50,27	21,0	346,361	65,97	26,0	530,929	81,68
1	203,583	50,58	1	349,667	66,29	1	535,021	82,00
2	206,120	50,89	2	352,989	66,60	2	539,129	82,31
$\frac{1}{4}$...	207,394	51,05	$\frac{1}{4}$...	354,656	66,76	$\frac{1}{4}$...	541,188	82,47
3	208,672	51,21	3	356,327	66,92	3	543,252	82,62
4	211,241	51,52	4	359,681	67,23	4	547,391	82,94
$\frac{1}{2}$ 5	213,825	51,84	$\frac{1}{2}$ 5	363,050	67,54	$\frac{1}{2}$ 5	551,546	83,25
6	216,424	52,15	6	366,435	67,86	6	555,716	83,57
7	219,040	52,46	7	369,836	68,17	7	559,902	83,88
$\frac{3}{4}$...	220,353	52,62	$\frac{3}{4}$...	371,542	68,33	$\frac{3}{4}$...	562,001	84,04
8	221,671	52,78	8	373,253	68,49	8	564,104	84,19
9	224,318	53,09	9	376,685	68,80	9	568,322	84,51
17,0	226,980	53,41	22,0	380,133	69,12	27,0	572,555	84,82
1	229,658	53,72	1	383,596	69,43	1	576,804	85,14
2	232,352	54,04	2	387,076	69,74	2	581,069	85,45
$\frac{1}{4}$...	233,705	54,19	$\frac{1}{4}$...	388,821	69,90	$\frac{1}{4}$...	583,207	85,61
3	235,062	54,35	3	390,571	70,06	3	585,349	85,77
4	237,787	54,66	4	394,081	70,37	4	589,646	86,08
$\frac{1}{2}$ 5	240,528	54,98	$\frac{1}{2}$ 5	397,608	70,69	$\frac{1}{2}$ 5	593,957	86,39
6	243,285	55,29	6	401,150	71,00	6	598,285	86,71
7	246,057	55,61	7	404,708	71,31	7	602,628	87,02
$\frac{3}{4}$...	247,450	55,76	$\frac{3}{4}$...	406,493	71,47	$\frac{3}{4}$...	604,806	87,18
8	248,846	55,92	8	408,281	71,63	8	606,987	87,34
9	251,649	56,23	9	411,871	71,94	9	611,362	87,65
18,0	254,469	56,55	23,0	415,476	72,26	28,0	615,752	87,96
1	257,304	56,86	1	419,096	72,57	1	620,158	88,28
2	260,155	57,18	2	422,733	72,88	2	624,580	88,59
$\frac{1}{4}$...	261,587	57,33	$\frac{1}{4}$...	424,557	73,04	$\frac{1}{4}$...	626,797	88,75
3	263,022	57,49	3	426,385	73,20	3	629,018	88,91
4	265,904	57,81	4	430,053	73,51	4	633,471	89,22
$\frac{1}{2}$ 5	268,803	58,12	$\frac{1}{2}$ 5	433,736	73,83	$\frac{1}{2}$ 5	637,940	89,54
6	271,716	58,43	6	437,435	74,14	6	642,424	89,85
7	274,646	58,75	7	441,150	74,46	7	646,925	90,16
$\frac{3}{4}$...	276,117	58,90	$\frac{3}{4}$...	443,014	74,61	$\frac{3}{4}$...	649,181	90,32
8	277,591	59,06	8	444,881	74,77	8	651,441	90,48
9	280,552	59,38	9	448,627	75,08	9	655,972	90,79
19,0	283,529	59,69	24,0	452,389	75,40	29,0	660,520	91,11
1	286,521	60,00	1	456,167	75,71	1	665,083	91,42
2	289,529	60,32	2	459,961	76,03	2	669,662	91,73
$\frac{1}{4}$...	291,039	60,48	$\frac{1}{4}$...	461,863	76,18	$\frac{1}{4}$...	671,957	91,89
3	292,553	60,63	3	463,770	76,34	3	674,256	92,05
4	295,592	60,95	4	467,595	76,65	4	678,867	92,36
$\frac{1}{2}$ 5	298,648	61,26	$\frac{1}{2}$ 5	471,435	76,97	$\frac{1}{2}$ 5	683,493	92,68
6	301,719	61,58	6	475,292	77,28	6	688,134	92,99
7	304,805	61,89	7	479,164	77,60	7	692,792	93,31
$\frac{3}{4}$...	306,354	62,05	$\frac{3}{4}$...	481,105	77,75	$\frac{3}{4}$...	695,126	93,46
8	307,907	62,20	8	483,051	77,91	8	697,465	93,62
9	311,026	62,52	9	486,955	78,23	9	702,154	93,93

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
30,0	706,858	94,25	35,0	962,113	110,0	40,0	1256,64	125,7
1	711,579	94,56	1	967,618	110,3	1	1262,93	126,0
2	716,315	94,88	2	973,140	110,6	2	1269,23	126,3
$\frac{1}{4}$...	718,688	95,03	$\frac{1}{4}$...	975,906	110,7	$\frac{1}{4}$...	1272,39	126,4
3	721,066	95,19	3	978,677	110,9	3	1275,56	126,6
4	725,834	95,50	4	984,230	111,2	4	1281,90	126,9
$\frac{1}{2}$ 5	730,617	95,82	$\frac{1}{2}$ 5	989,798	111,5	$\frac{1}{2}$ 5	1288,25	127,2
6	735,415	96,13	6	995,382	111,8	6	1294,62	127,5
7	740,230	96,45	7	1000,98	112,2	7	1301,00	127,9
$\frac{3}{4}$...	742,643	96,60	$\frac{3}{4}$...	1003,79	112,3	$\frac{3}{4}$...	1304,20	128,0
8	745,060	96,76	8	1006,60	112,5	8	1307,41	128,2
9	749,906	97,08	9	1012,23	112,8	9	1313,82	128,5
31,0	754,768	97,39	36,0	1017,88	113,1	41,0	1320,25	128,8
1	759,645	97,70	1	1023,54	113,4	1	1326,70	129,1
2	764,538	98,02	2	1029,22	113,7	2	1333,17	129,4
$\frac{1}{4}$...	766,990	98,17	$\frac{1}{4}$...	1032,06	113,9	$\frac{1}{4}$...	1336,40	129,6
3	769,447	98,33	3	1034,91	114,0	3	1339,65	129,7
4	774,371	98,65	4	1040,62	114,4	4	1346,14	130,1
$\frac{1}{2}$ 5	779,311	98,96	$\frac{1}{2}$ 5	1046,35	114,7	$\frac{1}{2}$ 5	1352,65	130,4
6	784,267	99,27	6	1052,09	115,0	6	1359,18	130,7
7	789,239	99,59	7	1057,84	115,3	7	1365,72	131,0
$\frac{3}{4}$...	791,730	99,75	$\frac{3}{4}$...	1060,73	115,5	$\frac{3}{4}$...	1369,00	131,2
8	794,226	99,90	8	1063,62	115,6	8	1372,28	131,3
9	799,229	100,2	9	1069,41	115,9	9	1378,85	131,6
32,0	804,248	100,5	37,0	1075,21	116,2	42,0	1385,44	131,9
1	809,282	100,8	1	1081,03	116,6	1	1392,05	132,3
2	814,332	101,2	2	1086,87	116,9	2	1398,67	132,6
$\frac{1}{4}$...	816,863	101,3	$\frac{1}{4}$...	1089,79	117,0	$\frac{1}{4}$...	1401,98	132,7
3	819,398	101,5	3	1092,72	117,2	3	1405,31	132,9
4	824,480	101,8	4	1098,58	117,5	4	1411,96	133,2
$\frac{1}{2}$ 5	829,577	102,1	$\frac{1}{2}$ 5	1104,47	117,8	$\frac{1}{2}$ 5	1418,63	133,5
6	834,690	102,4	6	1110,36	118,1	6	1425,31	133,8
7	839,818	102,7	7	1116,28	118,4	7	1432,01	134,1
$\frac{3}{4}$...	842,389	102,9	$\frac{3}{4}$...	1119,24	118,6	$\frac{3}{4}$...	1435,36	134,3
8	844,963	103,0	8	1122,21	118,8	8	1438,72	134,5
9	850,123	103,4	9	1128,15	119,1	9	1445,45	134,8
33,0	855,299	103,7	38,0	1134,11	119,4	43,0	1452,20	135,1
1	860,490	104,0	1	1140,09	119,7	1	1458,96	135,4
2	865,697	104,3	2	1146,08	120,0	2	1465,74	135,7
$\frac{1}{4}$...	868,307	104,5	$\frac{1}{4}$...	1149,09	120,2	$\frac{1}{4}$...	1469,14	135,9
3	870,920	104,6	3	1152,09	120,3	3	1472,54	136,0
4	876,159	104,9	4	1158,12	120,6	4	1479,34	136,3
$\frac{1}{2}$ 5	881,413	105,2	$\frac{1}{2}$ 5	1164,16	121,0	$\frac{1}{2}$ 5	1486,17	136,7
6	886,683	105,6	6	1170,21	121,3	6	1493,01	137,0
7	891,969	105,9	7	1176,28	121,6	7	1499,87	137,3
$\frac{3}{4}$...	894,618	106,0	$\frac{3}{4}$...	1179,32	121,7	$\frac{3}{4}$...	1503,30	137,4
8	897,270	106,2	8	1182,37	121,9	8	1506,74	137,6
9	902,587	106,5	9	1188,47	122,2	9	1513,63	137,9
34,0	907,920	106,8	39,0	1194,59	122,5	44,0	1520,53	138,2
1	913,269	107,1	1	1200,72	122,8	1	1527,45	138,5
2	918,633	107,4	2	1206,87	123,2	2	1534,39	138,9
$\frac{1}{4}$...	921,321	107,6	$\frac{1}{4}$...	1209,95	123,3	$\frac{1}{4}$...	1537,86	139,0
3	924,013	107,8	3	1213,04	123,5	3	1541,34	139,2
4	929,409	108,1	4	1219,22	123,8	4	1548,30	139,5
$\frac{1}{2}$ 5	934,820	108,4	$\frac{1}{2}$ 5	1225,42	124,1	$\frac{1}{2}$ 5	1555,28	139,8
6	940,247	108,7	6	1231,63	124,4	6	1562,28	140,1
7	945,690	109,0	7	1237,86	124,7	7	1569,30	140,4
$\frac{3}{4}$...	948,417	109,2	$\frac{3}{4}$...	1240,98	124,9	$\frac{3}{4}$...	1572,81	140,6
8	951,149	109,3	8	1244,10	125,0	8	1576,33	140,7
9	956,623	109,6	9	1250,36	125,3	9	1583,37	141,1

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
45,0	1590,43	141,4	50,0	1963,50	157,1	55,0	2375,83	172,8
1	1597,51	141,7	1	1971,36	157,4	1	2384,48	173,1
2	1604,60	142,0	2	1979,23	157,7	2	2393,14	173,4
$\frac{1}{4}$...	1608,15	142,2	$\frac{1}{4}$...	1983,18	157,9	$\frac{1}{4}$...	2397,48	173,6
3	1611,71	142,3	3	1987,13	158,0	3	2401,82	173,7
4	1618,83	142,6	4	1995,04	158,3	4	2410,51	174,0
$\frac{1}{2}$ 5	1625,97	142,9	$\frac{1}{2}$ 5	2002,96	158,7	$\frac{1}{2}$ 5	2419,22	174,4
6	1633,13	143,3	6	2010,90	159,0	6	2427,95	174,7
7	1640,30	143,6	7	2018,86	159,3	7	2436,69	175,0
$\frac{3}{4}$...	1643,89	143,7	$\frac{3}{4}$...	2022,84	159,4	$\frac{3}{4}$...	2441,07	175,1
8	1647,48	143,9	8	2026,83	159,6	8	2445,45	175,3
9	1654,68	144,2	9	2034,82	159,9	9	2454,22	175,6
46,0	1661,90	144,5	51,0	2042,82	160,2	56,0	2463,01	175,9
1	1669,14	144,8	1	2050,84	160,5	1	2471,81	176,2
2	1676,39	145,1	2	2058,87	160,8	2	2480,63	176,6
$\frac{1}{4}$...	1680,02	145,3	$\frac{1}{4}$...	2062,90	161,0	$\frac{1}{4}$...	2485,05	176,7
3	1683,65	145,5	3	2066,92	161,2	3	2489,47	176,9
4	1690,93	145,8	4	2074,99	161,5	4	2498,32	177,2
$\frac{1}{2}$ 5	1698,23	146,1	$\frac{1}{2}$ 5	2083,07	161,8	$\frac{1}{2}$ 5	2507,19	177,5
6	1705,54	146,4	6	2091,17	162,1	6	2516,07	177,8
7	1712,87	146,7	7	2099,28	162,4	7	2524,97	178,1
$\frac{3}{4}$...	1716,54	146,9	$\frac{3}{4}$...	2103,35	162,6	$\frac{3}{4}$...	2529,42	178,3
8	1720,21	147,0	8	2107,41	162,7	8	2533,88	178,4
9	1727,57	147,3	9	2115,56	163,0	9	2542,81	178,8
47,0	1734,94	147,7	52,0	2123,72	163,4	57,0	2551,76	179,1
1	1742,34	148,0	1	2131,89	163,7	1	2560,72	179,4
2	1749,74	148,3	2	2140,08	164,0	2	2569,70	179,7
$\frac{1}{4}$...	1753,45	148,4	$\frac{1}{4}$...	2144,19	164,1	$\frac{1}{4}$...	2574,19	179,9
3	1757,16	148,6	3	2148,29	164,3	3	2578,69	180,0
4	1764,60	148,9	4	2156,51	164,6	4	2587,70	180,3
$\frac{1}{2}$ 5	1772,05	149,2	$\frac{1}{2}$ 5	2164,75	164,9	$\frac{1}{2}$ 5	2596,72	180,6
6	1779,52	149,5	6	2173,01	165,2	6	2605,76	181,0
7	1787,01	149,9	7	2181,28	165,6	7	2614,82	181,3
$\frac{3}{4}$...	1790,76	150,0	$\frac{3}{4}$...	2185,42	165,7	$\frac{3}{4}$...	2619,35	181,4
8	1794,51	150,2	8	2189,56	165,9	8	2623,89	181,6
9	1802,03	150,5	9	2197,87	166,2	9	2632,98	181,9
48,0	1809,56	150,8	53,0	2206,18	166,5	58,0	2642,08	182,2
1	1817,11	151,1	1	2214,52	166,8	1	2651,20	182,5
2	1824,67	151,4	2	2222,87	167,1	2	2660,33	182,8
$\frac{1}{4}$...	1828,46	151,6	$\frac{1}{4}$...	2227,05	167,3	$\frac{1}{4}$...	2664,91	183,0
3	1832,25	151,7	3	2231,23	167,4	3	2669,48	183,2
4	1839,84	152,1	4	2239,61	167,8	4	2678,65	183,5
$\frac{1}{2}$ 5	1847,45	152,4	$\frac{1}{2}$ 5	2248,01	168,1	$\frac{1}{2}$ 5	2687,83	183,8
6	1855,08	152,7	6	2256,42	168,4	6	2697,03	184,1
7	1862,72	153,0	7	2264,84	168,7	7	2706,24	184,4
$\frac{3}{4}$...	1866,55	153,2	$\frac{3}{4}$...	2269,06	168,9	$\frac{3}{4}$...	2710,85	184,6
8	1870,38	153,3	8	2273,29	169,0	8	2715,47	184,7
9	1878,05	153,6	9	2281,75	169,3	9	2724,71	185,0
49,0	1885,74	153,9	54,0	2290,22	169,6	59,0	2733,97	185,4
1	1893,45	154,3	1	2298,71	170,0	1	2743,25	185,7
2	1901,17	154,6	2	2307,22	170,3	2	2752,54	186,0
$\frac{1}{4}$...	1905,03	154,7	$\frac{1}{4}$...	2311,48	170,4	$\frac{1}{4}$...	2757,19	186,1
3	1908,90	154,9	3	2315,74	170,6	3	2761,84	186,3
4	1916,65	155,2	4	2324,28	170,9	4	2771,17	186,6
$\frac{1}{2}$ 5	1924,42	155,5	$\frac{1}{2}$ 5	2332,83	171,2	$\frac{1}{2}$ 5	2780,51	186,9
6	1932,21	155,8	6	2341,40	171,5	6	2789,86	187,2
7	1940,00	156,1	7	2349,98	171,8	7	2799,23	187,6
$\frac{3}{4}$...	1943,91	156,3	$\frac{3}{4}$...	2354,28	172,0	$\frac{3}{4}$...	2803,92	187,7
8	1947,82	156,5	8	2358,58	172,2	8	2808,62	187,9
9	1955,65	156,8	9	2367,20	172,5	9	2818,02	188,2

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
60,0	2827,43	188,5	65,0	3318,31	204,2	70,0	3848,45	219,9
1	2836,87	188,8	1	3328,53	204,5	1	3859,45	220,2
2	2846,31	189,1	2	3338,76	204,8	2	3870,47	220,5
$\frac{1}{4}$...	2851,04	189,3	$\frac{1}{4}$...	3343,88	205,0	$\frac{1}{4}$...	3875,99	220,7
3	2855,78	189,4	3	3349,01	205,1	3	3881,51	220,9
4	2865,26	189,8	4	3359,27	205,5	4	3892,56	221,2
$\frac{1}{2}$ 5	2874,75	190,1	$\frac{1}{2}$ 5	3369,55	205,8	$\frac{1}{2}$ 5	3903,63	221,5
6	2884,26	190,4	6	3379,85	206,1	6	3914,71	221,8
7	2893,79	190,7	7	3390,16	206,4	7	3925,80	222,1
$\frac{3}{4}$...	2898,56	190,9	$\frac{3}{4}$...	3395,33	206,6	$\frac{3}{4}$...	3931,36	222,3
8	2903,33	191,0	8	3400,49	206,7	8	3936,92	222,4
9	2912,89	191,3	9	3410,83	207,0	9	3948,05	222,7
61,0	2922,47	191,6	66,0	3421,19	207,3	71,0	3959,19	223,1
1	2932,06	192,0	1	3431,57	207,7	1	3970,35	223,4
2	2941,66	192,3	2	3441,96	208,0	2	3981,53	223,7
$\frac{1}{4}$...	2946,47	192,4	$\frac{1}{4}$...	3447,16	208,1	$\frac{1}{4}$...	3987,12	223,8
3	2951,28	192,6	3	3452,37	208,3	3	3992,72	224,0
4	2960,92	192,9	4	3462,79	208,6	4	4003,93	224,3
$\frac{1}{2}$ 5	2970,57	193,2	$\frac{1}{2}$ 5	3473,23	208,9	$\frac{1}{2}$ 5	4015,15	224,6
6	2980,24	193,5	6	3483,68	209,2	6	4026,39	224,9
7	2989,92	193,8	7	3494,15	209,5	7	4037,65	225,3
$\frac{3}{4}$...	2994,77	194,0	$\frac{3}{4}$...	3499,39	209,7	$\frac{3}{4}$...	4043,28	225,4
8	2999,62	194,2	8	3504,64	209,9	8	4048,92	225,6
9	3009,34	194,5	9	3515,14	210,2	9	4060,20	225,9
62,0	3019,07	194,8	67,0	3525,65	210,5	72,0	4071,50	226,2
1	3028,82	195,1	1	3536,18	210,8	1	4082,82	226,5
2	3038,58	195,4	2	3546,73	211,1	2	4094,15	226,8
$\frac{1}{4}$...	3043,47	195,6	$\frac{1}{4}$...	3552,01	211,3	$\frac{1}{4}$...	4099,83	227,0
3	3048,36	195,7	3	3557,30	211,4	3	4105,50	227,1
4	3058,15	196,0	4	3567,88	211,7	4	4116,87	227,5
$\frac{1}{2}$ 5	3067,96	196,3	$\frac{1}{2}$ 5	3578,47	212,1	$\frac{1}{2}$ 5	4128,25	227,8
6	3077,79	196,7	6	3589,08	212,4	6	4139,65	228,1
7	3087,63	197,0	7	3599,71	212,7	7	4151,06	228,4
$\frac{3}{4}$...	3092,55	197,1	$\frac{3}{4}$...	3605,03	212,8	$\frac{3}{4}$...	4156,77	228,6
8	3097,48	197,3	8	3616,35	213,0	8	4162,48	228,7
9	3107,36	197,6	9	3621,01	213,3	9	4173,93	229,0
63,0	3117,25	197,9	68,0	3631,68	213,6	73,0	4185,39	229,3
1	3127,15	198,2	1	3642,37	213,9	1	4196,86	229,7
2	3137,07	198,5	2	3653,08	214,3	2	4208,35	230,0
$\frac{1}{4}$...	3142,03	198,7	$\frac{1}{4}$...	3658,43	214,4	$\frac{1}{4}$...	4214,10	230,1
3	3147,00	198,9	3	3663,80	214,6	3	4219,86	230,3
4	3156,96	199,2	4	3674,53	214,9	4	4231,38	230,6
$\frac{1}{2}$ 5	3166,92	199,5	$\frac{1}{2}$ 5	3685,28	215,2	$\frac{1}{2}$ 5	4242,92	230,9
6	3176,90	199,8	6	3696,05	215,5	6	4254,47	231,2
7	3186,90	200,1	7	3706,84	215,8	7	4266,04	231,5
$\frac{3}{4}$...	3191,91	200,3	$\frac{3}{4}$...	3712,23	216,0	$\frac{3}{4}$...	4271,83	231,7
8	3196,92	200,4	8	3717,64	216,1	8	4277,62	231,8
9	3206,95	200,7	9	3728,45	216,5	9	4289,22	232,2
64,0	3216,99	201,1	69,0	3739,28	216,8	74,0	4300,84	232,5
1	3227,05	201,4	1	3750,13	217,1	1	4312,47	232,8
2	3237,13	201,7	2	3760,99	217,4	2	4324,12	233,1
$\frac{1}{4}$...	3242,17	201,8	$\frac{1}{4}$...	3766,43	217,6	$\frac{1}{4}$...	4329,95	233,3
3	3247,22	202,0	3	3771,87	217,7	3	4335,78	233,4
4	3257,33	202,3	4	3782,76	218,0	4	4347,46	233,7
$\frac{1}{2}$ 5	3267,45	202,6	$\frac{1}{2}$ 5	3793,67	218,3	$\frac{1}{2}$ 5	4359,16	234,0
6	3277,59	202,9	6	3804,59	218,7	6	4370,87	234,4
7	3287,75	203,3	7	3815,53	219,0	7	4382,59	234,7
$\frac{3}{4}$...	3292,83	203,4	$\frac{3}{4}$...	3821,01	219,1	$\frac{3}{4}$...	4388,46	234,8
8	3297,92	203,6	8	3826,49	219,3	8	4394,33	235,0
9	3308,10	203,9	9	3837,46	219,6	9	4406,09	235,3

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
75,0	4417,86	235,6	80,0	5026,55	251,3	85,0	5674,50	267,0
1	4429,65	235,9	1	5039,12	251,6	1	5687,86	267,3
2	4441,46	236,2	2	5051,71	252,0	2	5701,24	267,7
$\frac{1}{4}$...	4447,37	236,4	$\frac{1}{4}$...	5058,01	252,1	$\frac{1}{4}$...	5707,93	267,8
3	4453,28	236,6	3	5064,32	252,3	3	5714,63	268,0
4	4465,11	236,9	4	5076,94	252,6	4	5728,03	268,3
$\frac{1}{2}$ 5	4476,97	237,2	$\frac{1}{2}$ 5	5089,58	252,9	$\frac{1}{2}$ 5	5741,46	268,6
6	4488,83	237,5	6	5102,23	253,2	6	5754,90	268,9
7	4500,72	237,8	7	5114,90	253,5	7	5768,35	269,2
$\frac{3}{4}$...	4506,66	238,0	$\frac{3}{4}$...	5121,24	253,7	$\frac{3}{4}$...	5775,08	269,4
8	4512,62	238,1	8	5127,58	253,8	8	5781,82	269,5
9	4524,53	238,4	9	5140,28	254,2	9	5795,30	269,9
76,0	4536,46	238,8	81,0	5153,00	254,5	86,0	5808,80	270,2
1	4548,41	239,1	1	5165,73	254,8	1	5822,32	270,5
2	4560,37	239,4	2	5178,48	255,1	2	5835,85	270,8
$\frac{1}{4}$...	4566,35	239,5	$\frac{1}{4}$...	5184,86	255,3	$\frac{1}{4}$...	5842,63	271,0
3	4572,34	239,7	3	5191,24	255,4	3	5849,40	271,1
4	4584,34	240,0	4	5204,02	255,7	4	5862,97	271,4
$\frac{1}{2}$ 5	4596,35	240,3	$\frac{1}{2}$ 5	5216,81	256,0	$\frac{1}{2}$ 5	5876,55	271,7
6	4608,37	240,6	6	5229,62	256,4	6	5890,14	272,1
7	4620,41	241,0	7	5242,45	256,7	7	5903,75	272,4
$\frac{3}{4}$...	4626,44	241,1	$\frac{3}{4}$...	5248,87	256,8	$\frac{3}{4}$...	5910,56	272,5
8	4632,47	241,3	8	5255,29	257,0	8	5917,38	272,7
9	4644,54	241,6	9	5268,14	257,3	9	5931,02	273,0
77,0	4656,63	241,9	82,0	5281,02	257,6	87,0	5944,68	273,3
1	4668,73	242,2	1	5293,91	257,9	1	5958,35	273,6
2	4680,85	242,5	2	5306,81	258,2	2	5972,04	273,9
$\frac{1}{4}$...	4686,91	242,7	$\frac{1}{4}$...	5313,27	258,4	$\frac{1}{4}$...	5978,89	274,1
3	4692,98	242,8	3	5319,73	258,6	3	5985,75	274,3
4	4705,13	243,2	4	5332,67	258,9	4	5999,47	274,6
$\frac{1}{2}$ 5	4717,30	243,5	$\frac{1}{2}$ 5	5345,62	259,2	$\frac{1}{2}$ 5	6013,20	274,9
6	4729,48	243,8	6	5358,58	259,5	6	6026,96	275,2
7	4741,68	244,1	7	5371,57	259,8	7	6040,73	275,5
$\frac{3}{4}$...	4747,78	244,3	$\frac{3}{4}$...	5378,06	260,0	$\frac{3}{4}$...	6047,61	275,7
8	4753,89	244,4	8	5384,56	260,1	8	6054,51	275,8
9	4766,12	244,7	9	5397,58	260,4	9	6068,31	276,1
78,0	4778,36	245,0	83,0	5410,61	260,8	88,0	6082,12	276,5
1	4790,62	245,4	1	5423,65	261,1	1	6095,95	276,8
2	4802,90	245,7	2	5436,71	261,4	2	6109,80	277,1
$\frac{1}{4}$...	4809,04	245,8	$\frac{1}{4}$...	5443,25	261,5	$\frac{1}{4}$...	6116,73	277,2
3	4815,19	246,0	3	5449,79	261,7	3	6123,66	277,4
4	4827,50	246,3	4	5462,88	262,0	4	6137,54	277,7
$\frac{1}{2}$ 5	4839,82	246,6	$\frac{1}{2}$ 5	5475,99	262,3	$\frac{1}{2}$ 5	6151,43	278,0
6	4852,16	246,9	6	5489,12	262,6	6	6165,34	278,3
7	4864,51	247,2	7	5502,26	263,0	7	6179,27	278,7
$\frac{3}{4}$...	4870,70	247,4	$\frac{3}{4}$...	5508,83	263,1	$\frac{3}{4}$...	6186,24	278,8
8	4876,88	247,6	8	5515,41	263,3	8	6193,21	279,0
9	4889,27	247,9	9	5528,58	263,6	9	6207,17	279,3
79,0	4901,67	248,2	84,0	5541,77	263,9	89,0	6221,14	279,6
1	4914,09	248,5	1	5554,97	264,2	1	6235,13	279,9
2	4926,52	248,8	2	5568,19	264,5	2	6249,13	280,2
$\frac{1}{4}$...	4932,74	249,0	$\frac{1}{4}$...	5574,81	264,7	$\frac{1}{4}$...	6256,14	280,4
3	4938,97	249,1	3	5581,42	264,8	3	6263,15	280,5
4	4951,43	249,4	4	5594,67	265,2	4	6277,18	280,9
$\frac{1}{2}$ 5	4963,91	249,8	$\frac{1}{2}$ 5	5607,94	265,5	$\frac{1}{2}$ 5	6291,24	281,2
6	4976,41	250,1	6	5621,22	265,8	6	6305,30	281,5
7	4988,92	250,4	7	5634,52	266,1	7	6319,38	281,8
$\frac{3}{4}$...	4995,18	250,5	$\frac{3}{4}$...	5641,17	266,2	$\frac{3}{4}$...	6326,43	282,0
8	5001,45	250,7	8	5647,83	266,4	8	6333,48	282,1
9	5013,99	251,0	9	5661,16	266,7	9	6347,60	282,4

17

Kreistafel.

Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.	Drehm.	Inhalt.	Umfang.
90,0	6361,73	282,7	94,0	6939,78	295,3	98,0	7542,96	307,9
1	6375,87	283,1	1	6954,55	295,6	1	7558,37	308,2
2	6390,03	283,4	2	6969,34	295,9	2	7573,78	308,5
1/4 ...	6397,12	283,5	1/4 ...	6976,74	296,1	1/4 ...	7581,50	308,7
3	6404,21	283,7	3	6984,15	296,3	3	7589,22	308,8
4	6418,40	284,0	4	6998,97	296,6	4	7604,66	309,1
1/2 5	6432,61	284,3	1/2 5	7013,80	296,9	1/2 5	7620,13	309,4
6	6446,83	284,6	6	7028,65	297,2	6	7635,61	309,8
7	6461,07	284,9	7	7043,52	297,5	7	7651,11	310,1
3/4 ...	6468,20	285,1	3/4 ...	7050,96	297,7	3/4 ...	7658,86	310,2
8	6475,33	285,3	8	7058,40	297,8	8	7666,62	310,4
9	6489,60	285,6	9	7073,30	298,1	9	7682,14	310,7
91,0	6503,88	285,9	95,0	7088,22	298,5	99,0	7697,69	311,0
1	6518,18	286,2	1	7103,15	298,8	1	7713,25	311,3
2	6532,50	286,5	2	7118,09	299,1	2	7728,82	311,6
1/4 ...	6539,67	286,7	1/4 ...	7125,57	299,2	1/4 ...	7736,61	311,8
3	6546,84	286,8	3	7133,06	299,4	3	7744,41	312,0
4	6561,18	287,1	4	7148,03	299,7	4	7760,02	312,3
1/2 5	6575,55	287,5	1/2 5	7163,03	300,0	1/2 5	7775,64	312,6
6	6589,93	287,8	6	7178,04	300,3	6	7791,28	312,9
7	6604,33	288,1	7	7193,06	300,7	7	7806,93	313,2
3/4 ...	6611,53	288,2	3/4 ...	7200,58	300,8	3/4 ...	7814,76	313,4
8	6618,74	288,4	8	7208,10	301,0	8	7822,60	313,5
9	6633,17	288,7	9	7223,16	301,3	9	7838,28	313,8
92,0	6647,61	289,0	96,0	7238,23	301,6	100,0	7853,98	314,2
1	6662,07	289,3	1	7253,32	301,9	$\pi = 3,141593$		
2	6676,54	289,7	2	7268,42	302,2	$\pi^2 = 9,869604$		
1/4 ...	6683,79	289,8	1/4 ...	7275,98	302,4	$\pi^3 = 31,006277$		
3	6691,03	290,0	3	7283,54	302,5	$\frac{1}{\pi} = 0,318310$		
4	6705,54	290,3	4	7298,67	302,8	$\frac{1}{\pi^2} = 0,101321$		
1/2 5	6720,06	290,6	1/2 5	7313,82	303,2	$\frac{\pi}{180} = 0,017453$		
6	6734,60	290,9	6	7328,99	303,5	$\sqrt{\pi} = 1,772454$		
7	6749,15	291,2	7	7344,17	303,8	$\sqrt{\frac{1}{\pi}} = 0,564190$		
3/4 ...	6756,44	291,4	3/4 ...	7351,77	303,9	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1,253314$		
8	6763,72	291,5	8	7359,37	304,1	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 0,797885$		
9	6778,31	291,9	9	7374,58	304,4	$\sqrt[3]{\pi} = 1,464592$		
93,0	6792,91	292,2	97,0	7389,81	304,7	$\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}} = 0,682784$		
1	6807,52	292,5	1	7405,06	305,0			
2	6822,16	292,8	2	7420,32	305,4			
1/4 ...	6829,48	293,0	1/4 ...	7427,95	305,5			
3	6836,80	293,1	3	7435,59	305,7			
4	6851,47	293,4	4	7450,88	306,0			
1/2 5	6866,15	293,7	1/2 5	7466,19	306,3			
6	6880,84	294,1	6	7481,51	306,6			
7	6895,55	294,4	7	7496,85	306,9			
3/4 ...	6902,91	294,5	3/4 ...	7504,53	307,1			
8	6910,28	294,7	8	7512,21	307,2			
9	6925,02	295,0	9	7527,58	307,6			

Zur Kreislehre. Es bedeute r den Radius, d den Durchmesser, u den Umfang oder die Peripherie, π die Länge der letzteren für $d = 1$, α das Gradmas eines Kreisstücks, b dessen Bogenlänge, c dessen Chorde, h dessen Höhe, **Set.** die Fläche des entsprechenden Sectors und **Sg.** die Fläche des Volkreises. Dann gilt:

- $u = \pi d$ und $d = \frac{1}{\pi} \cdot u$. 2. $K = \frac{\pi}{4} d^2$ oder πr^2 und $d = 2 \sqrt{\frac{1}{\pi} K}$.
- $K = \frac{1}{4\pi} \cdot u^2$ oder $\frac{1}{\pi} \left(\frac{u}{2}\right)^2$ und $u = 2 \sqrt{\pi K}$. 4. $b = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha r$.
- $d = \frac{c^2}{4h} + h$ und $c = 2 \sqrt{h(d-h)}$ und $h = \frac{d}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{d^2 - c^2}$.
- Set.** $= \frac{br}{2}$ oder $\frac{\pi}{360} \cdot K$.
- Sg.** $= \frac{(b+c)h^2 + (b-c)\left(\frac{c}{2}\right)^2}{4h}$; annähernd (als Parabelsegment) $= \frac{2}{3} c \cdot h$.

TAFEL **18** ODER

ZUSAMMENSTELLUNG DER

Formzahlen in Brusthöhe

(1,3 Meter über dem Boden)

für

Fichte, Kiefer, Weisstanne und Rothbuche.

NB. Für Fichte, Kiefer und Rothbuche dienten die Untersuchungen von **Kunze** als Grundlage, die Formzahlen für die Weisstanne wurden einer Arbeit von **Schuberg** entnommen.

Formzahlen in Brusthöhe

(1,3 m über dem Boden).

Baum- höhe Meter.	Fichte.			Kiefer.			Baum- höhe Meter.
	Derbholz- Formzahl.	Schaft- Formzahl.	Baum- Formzahl.	Derbholz- Formzahl.	Schaft- Formzahl.	Baum- Formzahl.	
5	—	0,66	1,00	0,07	0,70	0,93	5
6	0,02	0,63	0,92	0,14	0,65	0,84	6
7	0,08	0,61	0,86	0,21	0,61	0,78	7
8	0,21	0,60	0,82	0,27	0,58	0,73	8
9	0,37	0,59	0,78	0,34	0,56	0,68	9
10	0,43	0,59	0,75	0,36	0,55	0,65	10
11	0,47	0,58	0,73	0,40	0,53	0,63	11
12	0,49	0,57	0,71	0,45	0,52	0,61	12
13	0,51	0,56	0,69	0,47	0,51	0,59	13
14	0,51	0,56	0,68	0,48	0,50	0,58	14
15	0,52	0,55	0,67	0,48	0,49	0,57	15
16	0,53	0,55	0,66	0,48	0,49	0,56	16
17	0,53	0,54	0,64	0,47	0,48	0,55	17
18	0,52	0,54	0,63	0,47	0,48	0,54	18
19	0,52	0,53	0,62	0,47	0,47	0,53	19
20	0,52	0,53	0,62	0,46	0,47	0,53	20
21	0,52	0,52	0,61	0,46	0,46	0,52	21
22	0,51	0,52	0,60	0,46	0,46	0,52	22
23	0,51	0,52	0,60	0,46	0,46	0,51	23
24	0,51	0,51	0,59	0,45	0,46	0,51	24
25	0,51	0,51	0,59	0,45	0,45	0,50	25
26	0,51	0,51	0,58	0,45	0,45	0,50	26
27	0,50	0,51	0,58	0,45	0,45	0,50	27
28	0,50	0,50	0,57	0,45	0,45	0,49	28
29	0,50	0,50	0,56	0,45	0,45	0,49	29
30	0,49	0,50	0,56	0,45	0,45	0,49	30
31	0,49	0,49	0,56	0,45	0,45	0,49	31
32	0,49	0,49	0,55	0,45	0,45	0,49	32
33	0,49	0,49	0,55	0,45	0,45	0,49	33
34	0,49	0,49	0,55	0,45	0,45	0,49	34
35	0,49	0,49	0,54	—	—	—	35
36	0,48	0,49	0,54	—	—	—	36
37	0,48	0,48	0,54	—	—	—	37
38	0,48	0,48	0,54	—	—	—	38
39	0,48	0,48	0,53	—	—	—	39
40	0,48	0,48	0,53	—	—	—	40

Formzahlen in Brusthöhe

(1,3 m über dem Boden).

Baum- höhe Meter.	Weisstanne.			Rothbuche.			Baum- höhe Meter.
	Derbholz-	Schaft-	Baum-	Derbholz-	Schaft-	Baum-	
	Formzahl.			Formzahl.			
5	—	0,67	0,97	—	0,64	0,84	5
6	—	0,64	0,89	—	0,61	0,79	6
7	0,31	0,62	0,88	0,01	0,58	0,75	7
8	0,35	0,60	0,79	0,07	0,57	0,72	8
9	0,42	0,59	0,76	0,14	0,55	0,69	9
10	0,47	0,58	0,73	0,20	0,54	0,66	10
11	0,50	0,57	0,71	0,28	0,53	0,64	11
12	0,51	0,57	0,69	0,36	0,52	0,62	12
13	0,52	0,56	0,68	0,41	0,51	0,61	13
14	0,53	0,56	0,67	0,43	0,51	0,60	14
15	0,53	0,55	0,66	0,44	0,50	0,59	15
16	0,53	0,55	0,65	0,46	0,50	0,58	16
17	0,53	0,55	0,64	0,47	0,50	0,58	17
18	0,53	0,54	0,63	0,47	0,49	0,58	18
19	0,53	0,54	0,63	0,48	0,49	0,57	19
20	0,53	0,54	0,62	0,48	0,49	0,57	20
21	0,53	0,53	0,62	0,49	0,49	0,57	21
22	0,53	0,53	0,61	0,49	0,49	0,57	22
23	0,52	0,53	0,61	0,49	0,49	0,57	23
24	0,52	0,52	0,60	0,49	0,49	0,57	24
25	0,52	0,52	0,59	0,50	0,49	0,57	25
26	0,51	0,52	0,59	0,50	0,49	0,56	26
27	0,51	0,51	0,58	0,50	0,49	0,56	27
28	0,51	0,51	0,58	0,50	0,49	0,56	28
29	0,50	0,50	0,57	0,50	0,49	0,56	29
30	0,50	0,50	0,57	0,50	0,49	0,56	30
31	0,49	0,49	0,56	0,50	0,48	0,56	31
32	0,49	0,49	0,55	0,50	0,48	0,56	32
33	0,48	0,48	0,55	0,50	0,48	0,56	33
34	0,48	0,48	0,54	—	—	—	34
35	0,47	0,47	0,53	—	—	—	35
36	0,47	0,47	0,52	—	—	—	36
37	0,46	0,46	0,51	—	—	—	37
38	0,45	0,45	0,50	—	—	—	38
39	0,45	0,45	0,49	—	—	—	39
40	0,44	0,44	0,48	—	—	—	40

TAFEL **19** ODER
 UEBERSICHT DER
Astholzgehalte
 von **Fichte, Kiefer, Rothbuche**
 (nach Kunze).

**Der Astholzgehalt beträgt in Procenten des Schaftholzgehaltes:
 bei dem Kronenansatze**

in	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	der Baumhöhe
für Fichte									
im Alter von 21 — 40 Jahren	23	25	29	35	42	51	61	73	
41 — 60 "	15	18	22	28	35	44	55	67	
61 — 100 "	9	11	14	17	21	25	30	—	
101 — 140 "	5	7	10	14	18	23	28	—	
für Kiefer									
21 — 60 "	7	13	20	28	37	47	—	—	
61 — 140 "	7	10	14	17	21	—	—	—	
für Rothbuche									
— — —	11	12	14	18	23	29	35	44	

TAFEL 20 ODER

STAMMTAFEL NACH

Grundstärke und Richthöhe

zur

Berechnung des stehenden Holzes.

Notiz:

Für stehende Bäume von ca. 25 Meter Schaft- oder Scheitelhöhe gelangt man zu dem Schaftinhalt genau genug dadurch, dass man den in Brusthöhe nach cm gemessenen Durchmesser quadriert und mit 1000 dividirt. Beispiel: Hat ein 25 m hoher Schaft in Brusthöhe einen Durchmesser von 40 cm, so ist dessen Inhalt $= \frac{40 \times 40}{1000} = 1,6$ cbm. Sind die Bäume um einige Meter kürzer oder länger als 25 m, so ist das durch Quadrirung gefundene Resultat für je einen laufenden Meter um etwa 3% zu kürzen oder zu erhöhen (nach Denzin).

Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe.

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Stamminhalt. Cubicmeter.										
6	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
6_s	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14
7	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,15
7_s	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16
8	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17
8_s	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18
9	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,19
9_s	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18	0,20
10	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21
10_s	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22
11	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23
11_s	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24
12	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25
12_s	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26
13	0,07	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,27
13_s	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28
14	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29
14_s	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,27	0,30
15	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31
15_s	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32
16	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34
16_s	0,09	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,35
17	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36
17_s	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37
18	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,21	0,24	0,27	0,31	0,34	0,38

(Stärken unter 10 nimm 10fach und lies den zugehörigen Inhalt für 100 Stück.)

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Stamminhalt. Cubicmeter.										
7	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33
7_s	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35
8	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,38
8_s	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,37	0,40
9	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,32	0,34	0,37	0,40	0,42
9_s	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45
10	0,21	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47
10_s	0,22	0,24	0,27	0,29	0,32	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49
11	0,23	0,25	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,52
11_s	0,24	0,27	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,47	0,51	0,54
12	0,25	0,28	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	0,53	0,57
12_s	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,48	0,51	0,55	0,59
13	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,43	0,46	0,50	0,53	0,57	0,61
13_s	0,28	0,31	0,34	0,37	0,41	0,44	0,48	0,52	0,55	0,59	0,64
14	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,46	0,50	0,53	0,57	0,62	0,66
14_s	0,30	0,33	0,37	0,40	0,44	0,47	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68
15	0,31	0,35	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53	0,57	0,62	0,66	0,71
15_s	0,32	0,36	0,39	0,43	0,47	0,51	0,55	0,59	0,64	0,68	0,73
16	0,34	0,37	0,41	0,44	0,48	0,52	0,57	0,61	0,66	0,70	0,75
16_s	0,35	0,38	0,42	0,46	0,50	0,54	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78
17	0,36	0,39	0,43	0,47	0,51	0,56	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
17_s	0,37	0,40	0,44	0,48	0,53	0,57	0,62	0,67	0,72	0,77	0,82
18	0,38	0,42	0,46	0,50	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,85
18_s	0,39	0,43	0,47	0,51	0,56	0,61	0,65	0,71	0,76	0,81	0,87
19	0,40	0,44	0,48	0,53	0,57	0,62	0,67	0,73	0,78	0,84	0,90

Bei Höhen, welche grösser oder kleiner als die der Tafel: nimm erstere halb und letztere doppelt; den Inhalt dann umgekehrt: doppelt resp. halb.

Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe.

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
9	0,45	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75
9₅	0,48	0,51	0,54	0,58	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80
10	0,50	0,54	0,57	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80	0,84
10₅	0,53	0,56	0,60	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,84	0,88
11	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,88	0,92
11₅	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,87	0,92	0,96
12	0,60	0,64	0,68	0,73	0,77	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01
12₅	0,63	0,67	0,71	0,76	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05
13	0,65	0,70	0,74	0,79	0,83	0,88	0,93	0,98	1,04	1,09
13₅	0,68	0,72	0,77	0,82	0,87	0,92	0,97	1,02	1,08	1,13
14	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,06	1,11	1,17
14₅	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,04	1,10	1,15	1,21
15	0,75	0,80	0,86	0,91	0,96	1,02	1,08	1,13	1,19	1,26
15₅	0,78	0,83	0,88	0,94	0,99	1,05	1,11	1,17	1,23	1,30
16	0,81	0,86	0,91	0,97	1,03	1,09	1,15	1,21	1,27	1,34
16₅	0,83	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,25	1,31	1,38
17	0,86	0,91	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22	1,29	1,35	1,42
17₅	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,47
18	0,91	0,97	1,03	1,09	1,15	1,22	1,29	1,36	1,43	1,51
18₅	0,93	0,99	1,05	1,12	1,19	1,26	1,33	1,40	1,47	1,55
19	0,96	1,02	1,08	1,15	1,22	1,29	1,36	1,44	1,51	1,59
19₅	0,98	1,05	1,11	1,18	1,25	1,32	1,40	1,47	1,55	1,63
20	1,01	1,07	1,14	1,21	1,28	1,36	1,43	1,51	1,59	1,68
20₅	1,03	1,10	1,17	1,24	1,31	1,39	1,47	1,55	1,63	1,72
21	1,06	1,13	1,20	1,27	1,35	1,43	1,51	1,59	1,67	1,76
Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
10	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,11	1,16	1,21	1,26	1,31
10₅	0,92	0,97	1,02	1,06	1,11	1,16	1,21	1,27	1,32	1,37
11	0,97	1,02	1,06	1,12	1,17	1,22	1,27	1,33	1,38	1,44
11₅	1,01	1,06	1,11	1,17	1,22	1,27	1,33	1,39	1,45	1,51
12	1,06	1,11	1,16	1,22	1,27	1,33	1,39	1,45	1,51	1,57
12₅	1,10	1,15	1,21	1,27	1,33	1,38	1,45	1,51	1,57	1,64
13	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50	1,57	1,63	1,70
13₅	1,19	1,25	1,31	1,37	1,43	1,50	1,56	1,63	1,70	1,77
14	1,23	1,29	1,36	1,42	1,48	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83
14₅	1,28	1,34	1,40	1,47	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,90
15	1,32	1,39	1,45	1,52	1,59	1,66	1,73	1,81	1,89	1,96
15₅	1,36	1,43	1,50	1,57	1,64	1,72	1,79	1,87	1,95	2,03
16	1,41	1,48	1,55	1,62	1,70	1,77	1,85	1,93	2,01	2,09
16₅	1,45	1,52	1,60	1,67	1,75	1,83	1,91	1,99	2,07	2,16
17	1,50	1,57	1,65	1,72	1,80	1,88	1,97	2,05	2,14	2,23
17₅	1,54	1,62	1,69	1,77	1,86	1,94	2,02	2,11	2,20	2,29
18	1,58	1,66	1,74	1,82	1,91	1,99	2,08	2,17	2,26	2,36
18₅	1,63	1,71	1,79	1,88	1,96	2,05	2,14	2,23	2,33	2,42
19	1,67	1,75	1,84	1,93	2,01	2,11	2,20	2,29	2,39	2,49
19₅	1,72	1,80	1,89	1,98	2,07	2,16	2,26	2,35	2,45	2,55
20	1,76	1,85	1,94	2,03	2,12	2,22	2,31	2,41	2,51	2,62
20₅	1,80	1,89	1,98	2,08	2,17	2,27	2,37	2,47	2,58	2,68
21	1,85	1,94	2,03	2,13	2,23	2,33	2,43	2,53	2,64	2,75
21₅	1,89	1,99	2,08	2,18	2,28	2,38	2,49	2,59	2,70	2,81
22	1,94	2,03	2,13	2,23	2,33	2,44	2,54	2,65	2,77	2,88

Bei Hühnen, welche grösser oder kleiner als die der Tafel: nimm erstere halb und letztere doppelt; den Inhalt dann umgekehrt: doppelt resp. halb.

Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe.

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
11	1,50	1,56	1,62	1,68	1,74	1,81	1,87	1,94	2,00	2,07
11₅	1,57	1,63	1,69	1,76	1,82	1,89	1,96	2,03	2,10	2,17
12	1,63	1,70	1,76	1,83	1,90	1,97	2,04	2,11	2,19	2,26
12₅	1,70	1,77	1,84	1,91	1,98	2,05	2,13	2,20	2,28	2,36
13	1,77	1,84	1,91	1,98	2,06	2,13	2,21	2,29	2,37	2,45
13₅	1,84	1,91	1,99	2,06	2,14	2,22	2,30	2,38	2,46	2,54
14	1,91	1,98	2,06	2,14	2,22	2,30	2,38	2,47	2,55	2,64
14₅	1,97	2,05	2,13	2,21	2,30	2,38	2,47	2,55	2,64	2,73
15	2,04	2,12	2,21	2,29	2,38	2,46	2,55	2,64	2,73	2,83
15₅	2,11	2,19	2,28	2,37	2,46	2,55	2,64	2,73	2,83	2,92
16	2,18	2,27	2,35	2,44	2,53	2,63	2,72	2,82	2,92	3,02
16₅	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11
17	2,32	2,41	2,50	2,60	2,69	2,79	2,89	2,99	3,10	3,20
17₅	2,38	2,48	2,57	2,67	2,77	2,87	2,98	3,08	3,19	3,30
18	2,45	2,55	2,65	2,75	2,85	2,96	3,06	3,17	3,28	3,39
18₅	2,52	2,62	2,72	2,82	2,93	3,04	3,15	3,26	3,37	3,49
19	2,59	2,69	2,79	2,90	3,01	3,12	3,23	3,35	3,46	3,58
19₅	2,66	2,76	2,87	2,98	3,09	3,20	3,32	3,43	3,55	3,68
20	2,72	2,83	2,94	3,05	3,17	3,28	3,40	3,52	3,65	3,77
20₅	2,79	2,90	3,02	3,13	3,25	3,37	3,49	3,61	3,74	3,86
21	2,86	2,97	3,09	3,21	3,33	3,45	3,57	3,70	3,83	3,96
21₅	2,93	3,04	3,16	3,28	3,41	3,53	3,66	3,79	3,92	4,05
22	3,00	3,11	3,24	3,36	3,48	3,61	3,74	3,88	4,01	4,15
22₅	3,06	3,19	3,31	3,44	3,56	3,69	3,83	3,96	4,10	4,24
23	3,13	3,26	3,38	3,51	3,64	3,78	3,91	4,05	4,19	4,34
Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
12	2,34	2,42	2,49	2,57	2,65	2,74	2,82	2,91	2,99	3,08
12₅	2,44	2,52	2,60	2,68	2,77	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21
13	2,53	2,62	2,70	2,79	2,88	2,97	3,06	3,15	3,24	3,34
13₅	2,63	2,72	2,81	2,90	2,99	3,08	3,17	3,27	3,37	3,46
14	2,73	2,82	2,91	3,00	3,10	3,19	3,29	3,39	3,49	3,59
14₅	2,83	2,92	3,01	3,11	3,21	3,31	3,41	3,51	3,61	3,72
15	2,92	3,02	3,12	3,22	3,32	3,42	3,53	3,63	3,74	3,85
15₅	3,02	3,12	3,22	3,32	3,43	3,54	3,64	3,75	3,86	3,98
16	3,12	3,22	3,33	3,43	3,54	3,65	3,76	3,87	3,99	4,11
16₅	3,21	3,32	3,43	3,54	3,65	3,76	3,88	3,99	4,11	4,23
17	3,31	3,42	3,53	3,65	3,76	3,88	4,00	4,12	4,24	4,36
17₅	3,41	3,52	3,64	3,75	3,87	3,99	4,11	4,24	4,36	4,49
18	3,51	3,62	3,74	3,86	3,98	4,11	4,23	4,36	4,49	4,62
18₅	3,60	3,72	3,84	3,97	4,09	4,22	4,35	4,48	4,61	4,75
19	3,70	3,82	3,95	4,07	4,20	4,33	4,47	4,60	4,74	4,87
19₅	3,80	3,92	4,05	4,18	4,31	4,45	4,58	4,72	4,86	5,00
20	3,90	4,03	4,16	4,29	4,42	4,56	4,70	4,84	4,99	5,13
20₅	3,99	4,13	4,26	4,40	4,54	4,68	4,82	4,96	5,11	5,26
21	4,09	4,23	4,36	4,50	4,65	4,79	4,94	5,08	5,23	5,39
21₅	4,19	4,33	4,47	4,61	4,76	4,90	5,05	5,21	5,36	5,52
22	4,29	4,43	4,57	4,72	4,87	5,02	5,17	5,33	5,48	5,64
22₅	4,38	4,53	4,68	4,83	4,98	5,13	5,29	5,45	5,61	5,77
23	4,48	4,63	4,78	4,93	5,09	5,25	5,41	5,57	5,73	5,90
23₅	4,58	4,73	4,88	5,04	5,20	5,36	5,52	5,69	5,86	6,03
24	4,68	4,83	4,99	5,15	5,31	5,47	5,64	5,81	5,98	6,16

Bei Höhen, welche grösser oder kleiner als die der Tafel: nimm erstere halb und letztere doppelt;
den Inhalt dann umgekehrt: doppelt resp. halb.

Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe.

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
13	3,43	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93	4,04	4,14	4,25	4,36
13_s	3,56	3,66	3,77	3,87	3,98	4,08	4,19	4,30	4,41	4,52
14	3,70	3,80	3,91	4,01	4,12	4,23	4,35	4,46	4,57	4,69
14_s	3,83	3,94	4,05	4,16	4,27	4,39	4,50	4,62	4,74	4,86
15	3,96	4,07	4,19	4,30	4,42	4,54	4,66	4,78	4,90	5,03
15_s	4,09	4,21	4,32	4,44	4,57	4,69	4,81	4,94	5,07	5,19
16	4,22	4,34	4,46	4,59	4,71	4,84	4,97	5,10	5,23	5,36
16_s	4,36	4,48	4,60	4,73	4,86	4,99	5,12	5,26	5,39	5,53
17	4,49	4,61	4,74	4,87	5,01	5,14	5,28	5,42	5,56	5,70
17_s	4,62	4,75	4,88	5,02	5,15	5,29	5,43	5,57	5,72	5,86
18	4,75	4,89	5,02	5,16	5,30	5,44	5,59	5,73	5,88	6,03
18_s	4,88	5,02	5,16	5,30	5,45	5,59	5,74	5,89	6,05	6,20
19	5,01	5,16	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,21	6,37
19_s	5,15	5,29	5,44	5,59	5,74	5,90	6,05	6,21	6,37	6,53
20	5,28	5,43	5,58	5,73	5,89	6,05	6,21	6,37	6,54	6,70
20_s	5,41	5,56	5,72	5,88	6,04	6,20	6,36	6,53	6,70	6,87
21	5,54	5,70	5,86	6,02	6,19	6,35	6,52	6,69	6,86	7,04
21_s	5,67	5,84	6,00	6,16	6,33	6,50	6,67	6,85	7,03	7,20
22	5,81	5,97	6,14	6,31	6,48	6,65	6,83	7,01	7,19	7,37
22_s	5,94	6,11	6,28	6,45	6,63	6,80	6,98	7,17	7,35	7,54
23	6,07	6,24	6,42	6,59	6,77	6,96	7,14	7,33	7,52	7,71
23_s	6,20	6,38	6,56	6,74	6,92	7,11	7,30	7,49	7,68	7,87
24	6,33	6,51	6,70	6,88	7,07	7,26	7,45	7,65	7,84	8,04
24_s	6,47	6,65	6,84	7,02	7,22	7,41	7,61	7,81	8,01	8,21
25	6,60	6,79	6,98	7,17	7,36	7,56	7,76	7,96	8,17	8,38
Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Stamminhalt.					Cubicmeter.				
13	4,47	4,58	4,69	4,80	4,92	5,03	5,15	5,27	5,39	5,51
13_s	4,64	4,75	4,87	4,99	5,11	5,23	5,35	5,47	5,60	5,73
14	4,81	4,93	5,05	5,17	5,30	5,42	5,55	5,68	5,81	5,94
14_s	4,98	5,10	5,23	5,36	5,49	5,62	5,75	5,88	6,01	6,15
15	5,15	5,28	5,41	5,54	5,67	5,81	5,94	6,08	6,22	6,36
15_s	5,32	5,46	5,59	5,73	5,86	6,00	6,14	6,28	6,43	6,57
16	5,50	5,63	5,77	5,91	6,05	6,20	6,34	6,49	6,64	6,79
16_s	5,67	5,81	5,95	6,10	6,24	6,39	6,54	6,69	6,84	7,00
17	5,84	5,99	6,13	6,28	6,43	6,58	6,74	6,89	7,05	7,21
17_s	6,01	6,16	6,31	6,47	6,62	6,78	6,94	7,10	7,26	7,42
18	6,18	6,34	6,49	6,65	6,81	6,97	7,13	7,30	7,47	7,63
18_s	6,36	6,51	6,67	6,83	7,00	7,16	7,33	7,50	7,67	7,85
19	6,53	6,69	6,85	7,02	7,19	7,36	7,53	7,70	7,88	8,06
19_s	6,70	6,87	7,03	7,20	7,38	7,55	7,73	7,91	8,09	8,27
20	6,87	7,04	7,21	7,39	7,57	7,75	7,93	8,11	8,29	8,48
20_s	7,04	7,22	7,39	7,57	7,76	7,94	8,12	8,31	8,50	8,69
21	7,21	7,39	7,57	7,76	7,94	8,13	8,32	8,51	8,71	8,91
21_s	7,39	7,57	7,76	7,94	8,13	8,33	8,52	8,72	8,92	9,12
22	7,56	7,75	7,94	8,13	8,32	8,52	8,72	8,92	9,12	9,33
22_s	7,73	7,92	8,12	8,31	8,51	8,71	8,92	9,12	9,33	9,54
23	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,91	9,12	9,33	9,54	9,75
23_s	8,07	8,27	8,48	8,68	8,89	9,10	9,31	9,53	9,75	9,97
24	8,24	8,45	8,66	8,87	9,08	9,29	9,51	9,73	9,95	10,18
24_s	8,42	8,63	8,84	9,05	9,27	9,49	9,71	9,93	10,16	10,39
25	8,59	8,80	9,02	9,24	9,46	9,68	9,91	10,14	10,37	10,60

Bei Hühnen, welche grösser oder kleiner als die der Tafel: nimm erstere halb und letztere doppelt;
den Inhalt dann umgekehrt: doppelt resp. halb.

Stammtafel nach Grundstärke und Richthöhe.

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	Stamminhalt.					Cubiometer.				
13	5,64	5,76	5,89	6,01	6,14	6,27	6,40	6,54	6,67	6,81
13₅	5,85	5,98	6,11	6,25	6,38	6,51	6,65	6,79	6,93	7,07
14	6,07	6,20	6,34	6,48	6,62	6,76	6,90	7,04	7,18	7,33
14₅	6,29	6,43	6,57	6,71	6,85	7,00	7,14	7,29	7,44	7,59
15	6,50	6,65	6,79	6,94	7,09	7,24	7,39	7,54	7,70	7,85
15₅	6,72	6,87	7,02	7,17	7,32	7,48	7,64	7,79	7,95	8,12
16	6,94	7,09	7,25	7,40	7,56	7,72	7,88	8,05	8,21	8,38
16₅	7,15	7,31	7,47	7,63	7,80	7,96	8,13	8,30	8,47	8,64
17	7,37	7,53	7,70	7,87	8,03	8,20	8,38	8,55	8,72	8,90
17₅	7,59	7,76	7,93	8,10	8,27	8,44	8,62	8,80	8,98	9,16
18	7,80	7,98	8,15	8,33	8,51	8,69	8,87	9,05	9,24	9,42
18₅	8,02	8,20	8,38	8,56	8,74	8,93	9,11	9,30	9,49	9,69
19	8,24	8,42	8,60	8,79	8,98	9,17	9,36	9,55	9,75	9,95
19₅	8,46	8,64	8,83	9,02	9,21	9,41	9,61	9,81	10,01	10,21
20	8,67	8,86	9,06	9,25	9,45	9,65	9,85	10,06	10,26	10,47
20₅	8,89	9,09	9,28	9,48	9,69	9,89	10,10	10,31	10,52	10,73
21	9,11	9,31	9,51	9,72	9,92	10,13	10,35	10,56	10,78	11,00
21₅	9,32	9,53	9,74	9,95	10,16	10,37	10,59	10,81	11,03	11,26
22	9,54	9,75	9,96	10,18	10,40	10,62	10,84	11,06	11,29	11,52
22₅	9,76	9,97	10,19	10,41	10,63	10,86	11,08	11,31	11,55	11,78
23	9,97	10,19	10,42	10,64	10,87	11,10	11,33	11,57	11,80	12,04
23₅	10,19	10,41	10,64	10,87	11,10	11,34	11,58	11,82	12,06	12,30
24	10,41	10,64	10,87	11,10	11,34	11,58	11,82	12,07	12,32	12,57
24₅	10,62	10,86	11,10	11,33	11,58	11,82	12,07	12,32	12,57	12,83
25	10,84	11,08	11,32	11,57	11,81	12,06	12,32	12,57	12,83	13,09

Corrigirte Richthöhe Meter.	Grundstärke. Centimeter.									
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	Stamminhalt.					Cubiometer.				
13	6,94	7,08	7,22	7,36	7,50	7,65	7,79	7,94	8,09	8,24
13₅	7,21	7,35	7,50	7,65	7,79	7,94	8,09	8,24	8,40	8,55
14	7,48	7,63	7,78	7,93	8,08	8,24	8,39	8,55	8,71	8,87
14₅	7,74	7,90	8,05	8,21	8,37	8,53	8,69	8,86	9,02	9,19
15	8,01	8,17	8,33	8,49	8,66	8,82	8,99	9,16	9,33	9,50
15₅	8,28	8,44	8,61	8,78	8,95	9,12	9,29	9,47	9,64	9,82
16	8,55	8,72	8,89	9,06	9,24	9,41	9,59	9,77	9,95	10,14
16₅	8,81	8,99	9,17	9,34	9,52	9,71	9,89	10,08	10,26	10,45
17	9,08	9,26	9,44	9,63	9,81	10,00	10,19	10,38	10,58	10,77
17₅	9,35	9,53	9,72	9,91	10,10	10,30	10,49	10,69	10,89	11,09
18	9,61	9,81	10,00	10,19	10,39	10,59	10,79	10,99	11,20	11,40
18₅	9,88	10,08	10,28	10,48	10,68	10,88	11,09	11,30	11,51	11,72
19	10,15	10,35	10,55	10,76	10,97	11,18	11,39	11,60	11,82	12,04
19₅	10,42	10,62	10,83	11,04	11,26	11,47	11,69	11,91	12,13	12,35
20	10,68	10,90	11,11	11,33	11,55	11,77	11,99	12,21	12,44	12,67
20₅	10,95	11,17	11,39	11,61	11,83	12,06	12,29	12,52	12,75	12,99
21	11,22	11,44	11,67	11,89	12,12	12,35	12,59	12,83	13,06	13,30
21₅	11,48	11,71	11,94	12,18	12,41	12,65	12,89	13,13	13,37	13,62
22	11,75	11,98	12,22	12,46	12,70	12,94	13,19	13,44	13,69	13,94
22₅	12,02	12,26	12,50	12,74	12,99	13,24	13,49	13,74	14,00	14,26
23	12,28	12,53	12,78	13,03	13,28	13,53	13,79	14,05	14,31	14,57
23₅	12,55	12,80	13,05	13,31	13,57	13,83	14,09	14,35	14,62	14,89
24	12,82	13,07	13,33	13,59	13,85	14,12	14,39	14,66	14,93	15,21
24₅	13,09	13,35	13,61	13,87	14,14	14,41	14,69	14,96	15,24	15,52
25	13,35	13,62	13,89	14,16	14,43	14,71	14,99	15,27	15,55	15,84

Bei Höhen, welche grösser oder kleiner als die der Tafel: nimm erstere halb und letztere doppelt; den Inhalt dann umgekehrt: doppelt resp. halb. — Stärken über 110 nimm halb und den Inhalt vierfach.

Technologisches. Gewicht, Schwinden, Heizkraft.

A. Wassergewicht.

Bei grösster Dichtigkeit oder 4° Cels.: 1 Liter = 1 Kilogramm; 1 Cubicmeter = 1000 kg.
Bei mittlerer Temperatur oder 19° Cels.: 1 „ = 0,998 kg; 1 „ = 998 kg.

B. Holzgewicht.

a) Specificisches Gewicht (reines Wasser = 1).

		Laubholz.						Nadelholz.			
		Hart.			Mittelhart bis Weich.						
		Eiche	Hornbaum	Rothbuche	Ahorn Ulme	Birke Obstb.	Pappel Weide Erle	Linde	Tanne	Lärche	Kiefer Fichte
Derbholz	Grün	1,08	1,02	0,98	0,94	0,94	0,83	0,74	0,97	0,83	0,82 0,78
	Lufttrocken	0,75	0,74	0,72	0,68	0,68	0,53	0,45	0,48	0,60	0,52 0,48
Reisig	Grün	0,91	1,04	0,93	—	0,98	0,94	0,78	0,87	0,87	0,87 0,90
	Lufttrocken	0,70	0,78	0,67	—	0,71	0,55	0,48	0,51	0,50	0,49 0,51
Rinde	Grün	0,88	—	—	—	—	—	—	0,86	—	— 0,84
	Waldtrocken	0,76	—	—	—	—	—	—	0,73	—	— 0,75

Diese Durchschnittszahlen können für den Einzelfall wesentliche Abweichungen zeigen.

NB. Das spezifische Gewicht der reinen Holzsubstanz ist nach Sachs und R. Hartig bei den wichtigen Holzarten fast gleich; z. B. bei Eiche, Buche, Birke, Kiefer, Fichte = 1,56.

b) Absolutes Gewicht des (Fest-) Cubicmeters:

Rücke im spezifischen Gewicht das Komma 3 Stellen rechts, so erhältst du das Gewicht in Kilogramm. Z. B. 1 Festmeter Rothbuchen-Derbholz wiegt im grünen Zustande 980 kg, im lufttrockenen Zustande 720 kg.

C. Schwinden im Gewicht und Raum.

a) 1 Kilogramm Grüngewicht vermindert sich durchschnittlich:

beim Uebergang zum Trockengrade		Laubholz.						Nadelholz.			
		Hart.			Mittelhart bis Weich.						
		Eiche	Hornbaum	Rothbuche	Ahorn Ulme	Birke Obstb.	Erle Linde	Weide Pappel	Tanne	Fichte	Kiefer Lärche
Derbholz	antrocken auf	0,87	0,87	0,88	0,87	0,86	0,83	0,83	0,85	0,84	0,84 0,84
	lufttrocken „	0,73	0,74	0,76	0,74	0,73	0,67	0,67	0,70	0,69	0,69 0,68
	dürr „	0,60	0,61	0,63	0,61	0,59	0,50	0,50	0,55	0,53	0,53 0,52
Reisig	antrocken auf	0,88	0,84	0,84	0,84	0,82	0,80	0,78	0,78	0,78	0,77 0,77
	lufttrocken „	0,67	0,69	0,69	0,68	0,65	0,60	0,57	0,56	0,57	0,54 0,55

b) Das Grünvolumen oder die frische Stirnfläche (1 cbm Masse oder 1 qm Querfläche im frischen Zustande) pflegt sich durchschnittlich zu mindern:

beim Uebergang zu		Laubholz.						Nadelholz.			
		Hart.			Mittelhart bis Weich.						
		Eiche	Hornbaum	Rothbuche	Ahorn Ulme	Birke Obstb.	Erle Linde	Weide Pappel	Tanne	Fichte	Kiefer Lärche
antrocken auf . . .		0,97	oder um	3 %	0,98	oder um	2 %	0,98	oder um	2 %	0,98
lufttrocken „ . . .		0,92	„	8 %	0,94	„	6 %	0,96	„	4 %	0,96
dürr „ . . .		0,84	„	16 %	0,88	„	12 %	0,91	„	9 %	0,91

Beispiel. In welchem Grade pflegt sich Eichen-Stammholz beim Uebergange aus dem frischen in den lufttrockenen Zustand zu mindern? Antwort: Dem Gewichte nach (laut a) im Verhältniss von 100 zu 73, d. i. um 27 % seines Grüngewichts; und dem Raume oder auch der Stirnfläche nach (laut b) im Verhältniss von 100 zu 92, d. i. um 8 % seines Grünvolumens.

D. Heizkrafts- oder Brennwerths-Verhältniss.

a) Relative Heizkraft der verschiedenen Hölzer bei gleichem Volumen:

Ahorn	Hornb.	Rothbuche	Eiche	Esche	Birke	Kiefer	Lärche	Fichte	Tanne	Linde	Erle	Aspe	Weide
104	103	100	99	92	90	55—85	80	78	71	65	62	59	53

NB. Die Heizkraft zweier verschiedener Holzmassen ist im Allgemeinen proportional ihrem (Dürr-) Trockengewicht; 1 kg ganz trockenes Weidenholz erzeugt also beim Verbrennen ebenso viel Hitze als 1 kg gleichtrockenes Buchenholz. Abweichungen bedingt besonderer Harzgehalt.

b) Relative Heizkraft der verschiedenen Brennstoffe bei gleichem Gewicht:

Holz		Mittler Torf			Braunkohle		Steinkohle		Coaks		
an-trock.	luft-trock.	Kohle	frisch mit 300 ⁰ / ₁₀ Wass.	trock. mit 200 ⁰ / ₁₀ Asch.	Kohle mit 200 ⁰ / ₁₀ Asch.	Mittle (wenig Asch.)	Beste (wenig Asch.)	Mittle (wenig Asch.)	Beste	Mittle mit 150 ⁰ / ₁₀ Asch.	Beste mit 20 ⁰ / ₁₀ Asche.
100	119	200	105	150	180	130	225	230	285	195	230

1 kg beste Braunkohle hat also reichen 2 mal soviel Heizkraft als 1 kg mitteltrockenes Holz und 1 kg gute Steinkohle ca. 2 1/2 mal soviel.

Waldbauliches.

Zur Bestimmung des Samen- und Pflanzen-Bedarfs.

1. Erfahrungstafel über Waldsamen nach Gewicht, Keimkraft und Bedarf.

(Allgemeine Durchschnittszahlen unter Annahme, dass der betreffende Samen „mittelgut“. Nur zum ungefähren Anhalten bestimmt und je nach Güte des Samens und des Standorts entsprechend abzuändern.)

Holzart.	Des Samens		Samenbedarf		Zusätze.
	Gewicht für 1 hl	Keimungsproc.	für 1 ha Vollsamt.		
	kg	%	hl	kg	
Eiche	80	60	10	800	Zur Stocksaat 2,5 hl; Streifensaat 4—7 hl; im Saatkamp 0,1 bis 0,2 hl für's Ar.
Buche	50	60	4	200	Löchersaat in 0,3 m Abstand 1 hl; Platz- u. Streifensaat 2—3 hl; i. Saatkamp 0,2—0,4 hl für's Ar.
Esche	16	50	2,5	40	Zur Streifensaat $\frac{2}{3}$, und Platzsaat $\frac{1}{3}$ dieses Quantum; im Saatkamp 1,5 kg für's Ar.
Ahorn	13	50	3,5	45	Streifensaat $\frac{2}{3}$, Platzsaat $\frac{1}{3}$ dieses Quant ; Saatkamp 1,5 kg für's Ar.
Rüster	5	20	7	35	Streifensaat $\frac{2}{3}$, Platzsaat $\frac{1}{3}$ dieses Quant.; Kampsaat 1,5 kg für's Ar.
Hainbuche mit Fl.	10	50	6	60	Streifensaat $\frac{2}{3}$, Platzsaat $\frac{1}{3}$ dieses Quantum; Saatkamp 1,5 kg (ohne Fl.) für's Ar.
ohne „	45	50	1	45	
Birke	10	10	4	40	Dasselbe Quantum für breite Streifensaat; Saatkamp 1 kg für's Ar.
Schwarzerle . .	30	15	0,7	20	Aehnliches Quantum für breite Streifensaat. Saatbeete 2—4 kg für's Ar.
Weisserle . . .	.	.	.	.	Weisserlen etwas stärker einzusäen als Schwarzerlen.
Kiefer mit Flüg.	14	60	1	14	Streifen- und Furchensaat 5 kg. — Zur Zapfensaat 7—12 hl für's ha. 1 hl Zapfen wiegt 50—60 kg. — Saatkamp 0,8—1,2 kg für's Ar
ohne „	50	50	0,13	7	
Fichte mit Flüg.	18	60	1	18	Für Streifen- und Platzsaaten ziemlich dasselbe Quantum. — Im Rillensaatkamp 1—1,5 kg für's Ar.
ohne „	55	50	0,2	11	
Tanne mit Flüg.	20	50	3,5	70	Streifen- und Platzsaat ziemlich ebensoviel. Saatkamp 5—10 kg für's Ar.
ohne „	27	40	2	54	
Lärche mit Flüg.	17	40	1,3	22	Für Streifen- und Platzsaat etwas weniger. Kampsaaen 1,5 kg für's Ar.
ohne „	50	35	0,4	20	

Waldbauliches.

Zur Bestimmung des Samen- und Pflanzen-Bedarfs.

2. Pflanzenbedarf für 1 Hektar.

Pflanzen- weite.	Quadrat- Pflanzung.	Dreieck- eck-*)	Reihen-Pflanzung bei nachstehendem Reihenabstande: (Pflanzenweite in den Reihen wie vorstehend.)							
			1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
Meter.	Stückzahl.		Stückzahl.							
0,5	40000	46188	13333	10000	8000	6667	5714	5000	4444	4000
0,6	27778	32075	11111	8333	6667	5556	4762	4167	3704	3333
0,7	20408	23565	9524	7143	5714	4762	4082	3571	3175	2857
0,8	15625	18042	8333	6250	5000	4167	3571	3125	2778	2500
0,9	12346	14256	7407	5556	4444	3704	3175	2778	2469	2222
1,0	10000	11547	6667	5000	4000	3333	2857	2500	2222	2000
1,1	8264	9543	6061	4545	3636	3030	2597	2273	2020	1818
1,2	6944	8019	5556	4167	3333	2778	2381	2083	1852	1667
1,3	5917	6883	5128	3846	3077	2564	2198	1923	1709	1538
1,4	5102	5891	4762	3571	2857	2381	2041	1786	1587	1429
1,5	4444	5132	4444	3333	2667	2222	1905	1667	1481	1333
1,6	3906	4511	4167	3125	2500	2083	1786	1563	1389	1250
1,7	3460	3996	3922	2941	2353	1961	1681	1471	1307	1176
1,8	3086	3564	3704	2778	2222	1852	1587	1389	1235	1111
1,9	2770	3199	3509	2632	2105	1754	1504	1316	1170	1053
2,0	2500	2887	3333	2500	2000	1667	1429	1250	1111	1000
2,1	2268	2618	3175	2381	1905	1587	1361	1190	1058	952
2,2	2066	2386	3030	2273	1818	1515	1299	1136	1010	909
2,3	1890	2183	2899	2174	1739	1449	1242	1087	966	870
2,4	1736	2005	2778	2083	1667	1389	1190	1042	926	833
2,5	1600	1848	2667	2000	1600	1333	1143	1000	889	800
2,6	1479	1708	2564	1923	1538	1232	1099	962	855	769
2,7	1372	1584	2469	1852	1481	1235	1058	926	823	741
2,8	1276	1473	2381	1786	1429	1190	1020	893	794	714
2,9	1189	1373	2299	1724	1379	1149	985	862	766	690
3,0	1111	1283	2222	1667	1333	1111	952	833	741	667
3,1	1041	1202	2151	1613	1290	1075	922	806	717	645
3,2	977	1128	2083	1563	1250	1042	893	781	694	625
3,3	918	1060	2020	1515	1212	1010	866	758	673	606
3,4	865	999	1961	1471	1176	980	840	735	654	588
3,5	816	943	1905	1429	1143	952	816	714	635	571
3,6	772	891	1852	1389	1111	926	794	694	617	556
3,7	730	843	1802	1351	1081	901	772	676	601	541
3,8	693	800	1754	1316	1053	877	752	658	585	526
3,9	657	759	1709	1282	1026	855	733	641	570	513
4,0	625	722	1667	1250	1000	833	714	625	556	500
4,2	567	655	1587	1190	952	794	680	595	529	476
4,4	517	596	1515	1136	909	758	649	568	505	455
4,6	473	546	1449	1087	870	725	621	543	483	435
4,8	434	501	1389	1042	833	694	595	521	463	417
5,0	400	462	1333	1000	800	667	571	500	444	400
5,5	331	382	1212	909	727	606	519	455	404	364
6,0	278	321	1111	833	667	556	476	417	370	333
6,5	237	273	1026	769	615	513	440	385	342	308
7,0	204	236	952	714	571	476	408	357	317	286
7,5	178	205	889	667	533	444	381	333	296	267
8,0	156	180	833	625	500	417	357	313	278	250
8,5	138	160	784	588	471	392	336	294	261	235
9,0	123	143	741	556	444	370	317	278	247	222
10,0	100	115	667	500	400	333	286	250	222	200

*) Die sogenannte Dreiecks- oder Verbands-Pflanzung hat zur Pflanzfigur ein im Winkel von 60 Grad verschobenes Quadrat und wird am besten als Reihen-Pflanzung abgesteckt; dergestalt, dass, wenn der gegen-
seitige Pflanzenabstand = a sein soll, die Reihen einen Abstand = $0,866 a$ erhalten, in denen dann die
Pflanzen im Abstände a und so einzusetzen, dass sie in der 1., 3., 5., 7. etc. Reihe zu einander gegen-
ständig, in den Zwischenreihen aber zu vorigen mittenständig kommen.

Verlag von **Moritz Perles**, k. u. k. Hofbuchhandlung, **Wien, I.**,
Seilergasse 4.

Leitfaden zum Selbststudium

der rationellen praktischen

Forstwirtschaft

mit Rücksicht auf den Kleingrundbesitz und Gemeindewald, dann für Forstwirte, Forstadjunkten,
-Eleven etc. und zu Unterrichtszwecken für Waldbauschulen, forstliche Wanderlehrer etc.

VON **Franz Hauck**

emer. Forst- u. Güterdirektor, Güterschätzmeister d. k. k. Oberlandesgerichtes in Wien etc.

Reich illustriert.

Preis brosch. K 5.— = Mk. 5.—, eleg. gebunden K 6.— = Mk. 6.—.

Zur Forst- und Forstbetriebs-Einrichtung

der höchsten Wald- bei höchster Bodenrente

mit Instruktionen zur Errichtung und Bewirtschaftung eines Reviers als vierte, vervollständigte
und umgearbeitete Auflage vom „Hochwaldsideal“

VON **Dr. MAX NEUMEISTER**

Geh. Forstrat und Direktor an der Forstakademie in Tharandt.

Preis K 2.50 = Mk. 2.—.

Die

Forstbetriebs-Einrichtung

nach ihren gegenwärtigen Aufgaben und Zielen.

Von **Adolf Ritter v. Guttenberg**

k. u. k. Hofrat und Professor an der Hochschule für Bodenkultur in Wien.

Mit 9 in den Text gedruckten Illustrationen.

Preis brosch. K 2.80 = Mk. 2.80.

Cubiktabellen für Rundhölzer.

Von

J. DRACHSLER.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Taschenformat. — Kartoniert, Preis K 2.— = Mk. 2.—.

Holz-Cubierungs-Tabellen für Stämme, Klötze, Stangen,

sowie stehende, Bäume und Bestände, ferner für Schnittmaterial, wie Bretter, Latten und Kant-
hölzer nach Meter- und Fussmass.

Von **J. SCHLESINGER.**

Preis gebunden K 6.— = Mk. 6.—.

Taschenausgabe: Preis K. 6.— = Mk. 6.—.

REUSS HERMANN, Forstmeister.

Aufforderung und Anleitung

zur Bekämpfung der Nonne

aus rein praktischen Gesichtspunkten.

Preis K 1.— = Mk. 1.—.

Ausführliche illustrierte Kataloge über obige und andere forstwissenschaftliche Werke
werden auf Wunsch von der Verlagshandlung gratis und franko versendet.

Für Waidmänner und Kynologen.

Das Buch vom gesunden u. kranken Hunde.

Lehr- und Handbuch über das Ganze der wissenschaftlichen und praktischen Kynologie

bearbeitet von

Professor L. Hoffmann

Lehrer für Tierzucht und Vorstand der Hunde-Klinik an der k. tierärztlichen Hochschule in
Stuttgart, Ehrenmitglied vom Verein der Hundefreunde etc.

Preis brosch. K 14.— = Mk. 14.—, eleg. gebunden K 16.— = Mk. 16.—.

9469 644.

Euer Hochwohlgebornen wollen zur Kenntnis nehmen, dass die eingehende Durchsicht Ihres „Lehr- und Handbuchs für Berufsjäger“ das Ackerbau-Ministerium veranlasst hat, die Anschaffung dieses **gediegenen** Werkes als Lehrmittel für die Forstwirtschaftschulen zu verfügen.

Gleichzeitig werden die Forst- und Domänen-Direktionen auf das Erscheinen dieses Buches aufmerksam gemacht.

Wien, 17. August 1884.

Der k. k. Ackerbau-Minister.

Auf Grund nebenstehenden Erlasses des k. k. Ackerbau-Ministeriums sei der Ankauf des ausgezeichneten Werkes:

Lehr- u. Handbuch des Waidwerks für Berufsjäger und Jagdfreunde von **Raoul Ritter von Dombrowski**

3. vermehrte Auflage

Preis brosch. K 12.— = M. 12.—, eleg. geb. K 14.40 = M. 14.—

empfohlen. Dieses Lehrbuch, das ein Kompendium der ganzen Jagdwissenschaft bildet und in allen Fällen Rat und Auskunft bringt, sollte in keiner Bibliothek eines Jagdfreundes fehlen. — Die „Deutsche Jagdzeitung“ vom 6. 9. 1884 sagt: „Dieser Leitfaden ist ein Buch ersten Ranges“.

Die Tachymetrie und ihre Anwendung bei der Aufnahme von Waldungen.

Mit Anhang: Karte und Beschreibung der tachymetrischen Aufnahme des Colditzer Tiergartens.

Für Studierende technischer, land- und forstwirtschaftlicher Lehranstalten, sowie für praktische Ingenieure und Geometer

von **Friedrich Croy**

behörtl. autoris. Zivil-Geometer, Professor a. d. Forstlehr-Anstalt zu Weisswasser.

Preis K 4.— = Mk. 4.—.

Leitfaden der Buchführung für Forstverwaltungen.

Von **Karl Katzer**, fürstl. Thurn und Taxis'scher Revierförster.

Preis K 3.20 = Mk. 3.—.

95 erste Preise, darunter 51 goldene Medaillen.

PARIS @ WIEN @ BERLIN @ Warschau @ Antwerpen @ St. Louis.

Schutzmarke.

R. Weber.

Weltberühmte

Fangapparate für Raubtiere,
Vögel und Fische.

Wildlocker, Wittrungen, Selbstschüsse, Numerierschlägel, Qualifikationshämmer.

Neu!

Universal-Schlagfalle Nr. 164. D. R.-G.

Schweissfährtschuhe nach Dörfler. D. R.-G.

Fuchstellereisen Nr. 11b mit Verkleidung und Versenkkasten.

Automatischer Fischfutterapparat. D. R.-G.

Echt Ernst'sche Fuchswittrung
pro Kilo 3 Mk.

● Illustrierte Preislisten kostenfrei.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, **Haynau i. Schl.** 162. Älteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

Verlag von **Moritz Perles**, k. u. k. Hofbuchhandlung, Wien, I.,
Seilergasse 4.

Die Jagdgesetze für **Niederösterreich und Wien** samt den

zu diesen erlassenen Statthaltereiverordnungen, sowie den geltenden einschlägigen Gesetzen und Verordnungen.

Zusammengestellt und erläutert von

Dr. Alfred Alexander Spitzer, k. k. Gerichtssekretär.

Preis broch. K 3.20 = Mk. 3.20, eleg. geb. K 4.— = Mk. 4.—.

Dr. Max Pressler's Schrift

INST ANTE:

a) **Speziell**

Pressler-Neumeister'scher Zuwachsbond,
folgenden Sorten zu den beizugebenden

Zentimeterb

Das Richtm

Zentimeterb

SD

557

P7

1906

Pressler, Maximilian Robert
Forstliche Cubirungstafeln
13. erw. Aufl.

BioMed

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

Im Verlage von MORITZ PERLES, k. u. k. Hofbuchhandlung,
Wien, I, Seilergasse 4, ist erschienen:

Allgemeine Encyclopädie der gesamten Forst- und Jagdwissenschaften.

Beginnen von **Raoul Ritter von Dombrowski**,
fortgesetzt von den Professoren Forstrat Adolf Ritter von Guttenberg und
Forstrat Gustav Henschel.

Mit 28 Doppel- und 74 einfachen Tafeln und 994 Illustrationen. —
8 Bände eleg. geb. à K 24 = 20 Mark pro Band.

Inhalt der einzelnen Bände:

1. Band: **Aal—Bezoar.** Mit 130 in den Text gedruckten Illustrationen, 4 Doppel- und 6 einfachen Tafeln.
2. Band: **Biber—Dohne.** Mit 113 in den Text gedruckten Illustrationen, 3 Doppel- und 13 einfachen Tafeln.
3. Band: **Dohnenfang—Flügge.** Mit 108 in den Text gedruckten Illustrationen, 4 Doppel- und 6 einfachen Tafeln.
4. Band: **Fluggeschwindigkeit—Heiss.** Mit 56 Illustrationen, 1 Doppel- und 11 einfachen Tafeln.
5. Band: **Heizstoffe—Ladehemmung.** Mit 102 in den Text gedruckt, Illustrationen, 5 Doppel- und 5 einfachen Tafeln.
6. Band: **Lademaschine—Rollen.** Mit 141 in den Text gedruckt, Illustrationen, 1 Doppel- und 11 einfachen Tafeln.
7. Band: **Röller—Treffer.** Mit 155 in den Text gedruckten Illustrationen, 6 Doppel- und 3 einfachen Tafeln.
8. Band: **Trefferbild—Zylinhardt.** Mit 189 in den Text gedruckten Illustrationen, 4 Doppel- und 9 einfachen Tafeln.

☛ Auf Wunsch wird der erste Band gerne zur Ansicht gesendet. ☛

Preis komplett geb. K. 192 = 160 Mark.

Geschichte

der österreichischen Land- und Forstwirtschaft

und ihrer

Industrien 1848—1898.

Festschrift, zur Feier der am 2. Dezember 1898 erfolgten 50jährigen
Wiederkehr der Thronbesteigung Sr. Majestät Franz Josef I., heraus-
gegeben von dem hiezu gebildeten Komitee.

Samt Supplement. 6 Bände, komplett, broschiert K 90 = Mk. 90,
gebunden K 100 = Mk. 100. Einzelne Bände Preis broschiert K 20
= Mk. 20, gebunden K 24 = Mk. 24.

- I. Band. I. Hälfte: Geschichte der Agrarverfassung.
- I. Band, II. Hälfte: Geschichtliche Darstellung der Entstehung des Agrar-
kredits, des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrswesens und der Be-
stimmung der Land- und Forstwirtschaft.
- II. Band: Geschichte des landwirtschaftlichen Betriebes, des Veterinärwesens,
des landwirtschaftlichen Versicherungswesens, des landwirtschaftlichen Bau-
wesens, des landwirtschaftlichen Vereinswesens.
- III. Band: Landwirtschaftliche Geräte, Wasserbau und Meliorationswesen, land-
wirtschaftliche Industrie.
- IV. Band: Die Forstwirtschaft und deren Industrien.
- V. Band: (Supplement) Nachträge und Spezialabhandlungen.